

Steenhouwwerk

Uitvoeringsrichtlijn URL 4007

- 1. Inleiding
- 2. Begrippen en definities
- 3. Eisen aan het proces
- 4. Eisen aan toegepaste materialen
- 5. Eisen aan kennis en ervaring
- Bijlagen 1 t/m 5



Algemene informatie bij deze uitgave

Deze uitvoeringsrichtlijn beschrijft het selecteren, transporteren, demonteren, bewerken, behandelen, stellen, bevestigen, repareren, reproduceren en beschermen van natuursteen aan monumenten en anderszins cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en waterbouwkundige werken in zowel binnen- als buitenklimaat. Tevens wordt het begeleiden van beeldhouwwerk beschreven. Het doel van de uitvoeringsrichtlijn is het borgen van de professionaliteit van werkzaamheden aan natuursteen.

Relatie met BRL 4000

Een bedrijf dat zich wil onderscheiden op het gebied van steenhouwwerk in monumenten kan een ERM-procescertificaat behalen. Een certificaathouder moet voldoen aan de eisen in deze uitvoeringsrichtlijn en in de Beoordelingsrichtlijn 'Onderhoud en restauratie van monumenten' (BRL ERM 4000). Op basis van deze uitvoeringsrichtlijn kan een procescertificaat verkregen worden voor de toepassingsgebieden zoals genoemd onder par. 1.1. Op dit procescertificaat staat het toepassingsgebied omschreven. Het gecertificeerde bedrijf heeft het recht om het logo Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg te voeren.

Voorgeschiedenis

Versie 1.0 van deze uitvoeringsrichtlijn is opgesteld door een begeleidingscommissie bestaande uit de heren Joost Nederhorst en Daniel Spee (beiden namens de Vereniging Restauratie Steenhouwers, VRS), Louis Gerdessen (VAWR, Van Hoogevest Architecten), Timo Nijland (TNO Bouw), Klaas Schoots (Bisdom Den Bosch), Hendrik-Jan Tolboom (RCE), François van Twist (KIWA) en Walter de Koning (voorzitter, ERM). Abele Reitsma (ArchiQ) trad op als rapporteur. Bij versie 1.1 waren dezelfde personen betrokken en trad Anne Marij Postel (Postel met Woorden) op als rapporteur.

De tekst van Bijlage 4 (Overzicht van bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen) is in circa 2000 op initiatief van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ, nu RCE) samengesteld door een werkgroep. Deze werkgroep bestond uit (met respectievelijke functies destijds): Bert van Bommel (Rijksgebouwendienst), Cor van den Braber (gemeentelijke monumentenzorg (Amersfoort)), Rob Brouwers (architect), Mario Janssens (bisschoppelijk bouwbureau), Gerard Overeem (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Harry Pallada (bouwkostendeskundige), Sander Schellevis (natuursteenadviseur), Harry Spierings (gemeentelijke monumentenzorg 's Hertogenbosch), Jan Stevels (natuursteenbedrijf), Hendrik-Jan Tolboom (Rijksdienst voor de Monumentenzorg), Paul van Vliet (architect), onder voorzitterschap van Frans van der Helm (Rijksdienst voor de Monumentenzorg).

Versie 1.1 verving de Uitvoeringsrichtlijn Restauratie Steenhouwwerk van 13 maart 2013 ('versie 1.0'). Versie 1.1 werd herzien en uitgebreid ten opzichte van versie 1.0. Onder meer werd verband aangebracht met de Beoordelingsrichtlijn 'Onderhoud en restauratie van monumenten' (BRL ERM 4000). Ook is de URL in opbouw en inhoud meer in overeenstemming gebracht met andere uitvoeringsrichtlijnen onder beheer van Stichting ERM. Zo werd het hoofdstuk terminologie uitgebreid en zijn de in de BRL omschreven restauratiecategorieën uitgewerkt voor werkzaamheden aan natuursteen voor monumenten. Ook zijn enkele preciseringen gedaan met betrekking tot de afbakening van verantwoordelijkheden en de doorwerking van de Europese regelgeving (Verordening Bouwproducten). Naast een aantal nieuwe bijlagen is verder onder meer ook meer beeldmateriaal toegevoegd.

In versie 1.2 zijn enkele passages uit hoofdstuk 1 en 5 verwijderd die betrekking hadden op certificering; die passages zijn overgezet naar BRL 4000 en naar par 4.1 van de URL. Hiermee is de grens tussen URL (norm) en BRL (borging) verbeterd. Verder is het voorwoord geactualiseerd en zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. De verwijzingen naar EN-normen en STABU zijn geactualiseerd.

Versie 2.0 is op een groot aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van versie 1.2. Kern is de uitbreiding van de URL met risicobeheersende maatregelen bij het omgaan met zandsteen en de missie om de blootstelling aan respirabel kwarts bij werknemers die zandsteen (en andere kwartshoudende natuursteensoorten) bewerken maximaal te beperken, maar in ieder geval onder de wettelijke grenswaarde te houden. De inhoudelijke basis hiervoor ligt in de publicatie 'Omgaan met zandsteen in monumenten – Achtergronddocument bij URL 4007' (2020). Hoofdstuk 3 is aangevuld met de eisen die

1. Inleiding
2. Begrippen en definities
3. Eisen aan het proces
4. Eisen aan toegepaste materialen
5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

oorspronkelijk alleen in de bijlagen met bestekseisen waren vermeld. Ook is expliciet onderscheid gemaakt tussen eisen die verband houden met het werk op de steenhouwerij en die verband houden met het werk op locatie (de bouwplaats). Verder is de toelichting op de Restauratieladder (par 3.1.) en de uitwerking in restauratiecategorieën (bijlage 1) geactualiseerd. Bijlage 3 'Overzicht van natuursteensoorten' is geactualiseerd, onder meer met gegevens die van belang zijn voor risicobeheersende maatregelen en met Limburgse steensoorten (Kunrader en mergel).

Voor deze versie 2.0 is opnieuw een begeleidingscommissie gevormd. Deze bestond uit: Daniel Spee (VRS/Meesters In), Roderick Nijenhuis (VRS/Slotboom Steenhouwers), John Van den Heuvel (Natuursteenadviesbureau Van den Heuvel/rapporteur), Rokus Renirie (SZW Beleidsdirectie), Hendrik Jan Tolboom (RCE), Andre Thornton (VAWR/Walraad Architecten), Bert van Bommel (RVB), Joan van den Hurk (Opdrachtgever/Sint Jan Den Bosch), Wilco Krijgsveld (Importeur Bentheim), Steven Janse (VRS/BamBam), Andre Moons (TNO), Walter de Koning (ERM, voorzitter), Theo van Oeffelt (ERM, projectbegeleider). Martin Veerman (vml. Steenhouwerij Maarssen) en Jeroen Wienbelt (Burgu Bouwbedrijf) hebben om verschillende redenen gaandweg het traject hun medewerking moeten beëindigen.

De foto's zijn van Evert-Jan Nusselder, Hendrik-Jan Tolboom en ERM.

Beheer

Deze uitvoeringsrichtlijn wordt beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit, ondergebracht bij ERM, beheert deze uitvoeringsrichtlijn inhoudelijk. De actuele versie van deze uitvoeringsrichtlijn staat op de website van ERM (www.stichtingerm.nl) en is op elektronische wijze tegen ongewenste aanpassingen beschermd. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de originele en door het CCvD Restauratiekwaliteit goedgekeurde en vastgestelde teksten met het doel hieraan rechten te (kunnen) ontfemen.

© 2021 Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg

Vrijwaring

ERM is behoudens in geval van opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade die bij de certificerende instelling, het uitvoerende (gecertificeerde) bedrijf of derden ontstaat door het toepassen van deze uitvoeringsrichtlijn.

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

Inhoud

1	Inleiding	6
1.1	Onderwerp en toepassingsgebied	6
1.2	Typering steenhouwwerk	6
1.2.1	Steenhouwwerk	6
1.2.2	Omgang met steenhouwwerk in monumenten	7
1.2.3	Natuursteenvisie	7
1.2.4	Begeleiden van beeldhouwwerk	8
1.2.5	Omgaan met zandsteen en andere kwartshoudende natuursteen	8
2	Begrippen en definities	9
3	Eisen aan het proces	10
3.1	Algemeen	10
3.1.1	Uitgangspunten bij beslissingen over onderhoud en restauratie	10
3.1.2	Restauratiecategorieën en steenhouwwerk	11
3.2	Vorbereiding	21
3.2.1	Contractvorming	21
3.2.2	Afbakening verantwoordelijkheid (instapmomenten)	22
3.2.3	Advisering werkzaamheden	22
3.2.4	Opname bestaande situatie	23
3.2.5	Vergunningen en aanvullende eisen	23
3.2.6	Inspelen op onverwachte zaken en vondsten	24
3.2.7	Rapporteren (bouwvergaderingen)	24
3.2.8	Afwijkingen	24
3.3	Vorbereiding op de uitvoering	25
3.3.1	Veiligheid en gezondheid	25
3.3.2	Selectie van materialen	27
3.3.3	Bemonstering	28
3.3.4	Meet- en tekenwerk	28
3.3.5	Behandeling, opslag, verpakking en aflevering nieuwe materialen	28
3.4	Uitvoering in de steenhouwerij	28
3.4.1	Algemeen	28
3.4.2	Levering van materialen	29
3.4.3	Reproducen	29
3.4.4	Opslag en transport	30
3.4.5	Behandelen	30
3.4.6	Repareren	30
3.5	Uitvoering op de bouwplaats	31
3.5.1	Demonteren en ontmantelen op de bouwplaats	31
3.5.2	Opslag en transport op de bouwplaats	31
3.5.3	Keuring geleverde onderdelen	32
3.5.4	Voorschriften voor uitvoering, bevestigen en stellen	32
3.5.5	Veiligheid bij het stellen	33
3.6	Begeleiden beeldhouwwerk	33
3.7	Oplevering	35
4	Eisen aan toegepaste materialen	36
4.1	Voorschriften voor grondstoffen en halfproducten	36
4.2	Stelmortel	36

1. Inleiding

2. Begrippen
en definities

3. Eisen aan het
proces

4. Eisen aan
toegepaste
materialen

5. Eisen aan kennis
en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5



5 Eisen aan kennis en ervaring	39
5.1 Algemene eisen	39
5.2 Werkzaamheden in de steenhouwerij	39
5.3 Werkzaamheden op de bouwlocatie (stellen en bevestigen)	40
5.4 Aantoonbare literatuurkennis	40
Bijlage 1: Keuzetabel restauratiecategorieën steenhouwwerk	42
Bijlage 2: Vergunningplicht: wetten en verordeningen	45
Bijlage 3: Overzicht van natuursteensoorten	49
Bijlage 4: Overzicht van bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen	97
Bijlage 5: Begrippen en definities	152

1. Inleiding
2. Begrippen en definities
3. Eisen aan het proces
4. Eisen aan toegepaste materialen
5. Eisen aan kennis en ervaring
Bijlagen 1 t/m 5

1 Inleiding

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Deze uitvoeringsrichtlijn (hierna ook: URL) beschrijft het selecteren, transporteren, demonteren, bewerken, behandelen, stellen, bevestigen, repareren, reproduceren en beschermen van natuursteen aan monumenten en anderszins cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, objecten en waterbouwkundige werken, in zowel binnen- als buitenklimaat. Ook wordt het begeleiden van beeldhouwwerk beschreven. Het doel van de uitvoeringsrichtlijn is het borgen van de professionaliteit van werkzaamheden aan natuursteen.

Deze werkzaamheden betreffen:

1. Voorbereidende werkzaamheden:
Veiligheid en gezondheid, selectie van materialen en bemonstering.
2. Werkzaamheden in de steenhouwerij:
Transporteren, bewerken, behandelen, repareren, reproduceren en beschermen van natuursteen. Dit betreft afschrijfbaar werkzaamheden volgens de definities en eisen, zoals geformuleerd in Bijlage 4.
3. Werkzaamheden op de bouwplaats:
Transporteren, demonteren, bewerken, behandelen, stellen, bevestigen, repareren en beschermen van natuursteen. Dit betreft het demonteren, op zijn plaats aanbrengen en bevestigen (ankers, mortel, specie, lijm) van natuursteen, zoals geformuleerd in Bijlage 4.
4. Begeleiden beeldhouwwerk:
Transporteren, demonteren, behandelen, stellen, bevestigen, repareren en beschermen van beeldhouwwerk, zoals geformuleerd in Bijlage 4. Dit ten behoeve van een restauratie op basis van een door de opdrachtgever goedgekeurd model.

Deze werkzaamheden vallen binnen de STABU-systematiek onder hoofdstuk 35 Natuursteenwerk.

Niet onder de reikwijdte van deze uitvoeringsrichtlijn vallen:

- het winnen van natuursteen;
- vrij werk (beeldhouwwerk).

De uitvoeringsrichtlijn is specifiek ontwikkeld voor monumenten, maar is inhoudelijk ook toe te passen voor bouwwerken zonder beschermde, monumentale status.

1.2 Typering steenhouwwerk

1.2.1 Steenhouwwerk

Met steenhouwwerk worden afschrijfbaar werkzaamheden aan natuursteen bedoeld. Afschrijfbaar is meetbaar en lineair uit te zetten, bijvoorbeeld met behulp van een mal.

Ten behoeve van deze uitvoeringsrichtlijn wordt steenhouwwerk verdeeld in:

- voorbereiding op de uitvoering (par. 3.3);
- uitvoering in de steenhouwerij (par 3.4);
- uitvoering op de bouwplaats (par 3.5).

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

1.2.2 Omgang met steenhouwwerk in monumenten

Beschermen historisch materiaal

Steenhouwwerk wordt onder andere uitgevoerd aan beschermde monumentale objecten of bouwwerken. Deze objecten en bouwwerken worden gewaardeerd en zijn daarom wettelijk beschermd. Het materiaal waaruit deze objecten en bouwwerken bestaan draagt deze waarden en het behoud daarvan is daarom essentieel. Werkzaamheden mogen niet leiden tot beschadiging of verlies van de substantie.

Het steenhouwwerk aan deze objecten of bouwwerken wordt uitgevoerd volgens de huidige restauratie-ethiek (Restauratieladder, zie par 3.1.1). Dat betekent:

- De ingrepen zijn erop gericht om zo min mogelijk materiaal te verliezen en zoveel mogelijk historisch materiaal te behouden.
- De bestaande afwerking mag niet worden aangetast. Dit houdt ook in dat historische onderdelen niet van een nieuwe afwerking worden voorzien.
- Met reinigen wordt terughoudend omgegaan.

Beschermen omgeving

De werkzaamheden mogen niet leiden tot aantasting van de monumentale waarden in de directe omgeving van het oppervlak. De omgeving van de in situ te bewerken oppervlakken moeten daarom goed beschermd worden.

Respecteren historisch steenhouwwerk

Over het algemeen zijn bij monumentale bouwwerken of objecten technieken en materialen toegepast die in de reguliere natuusteenbedrijven niet worden gebruikt. De afmetingen van de natuurstenen onderdelen zijn in de regel dikker en de bewerkings- en bevestigingstechnieken zijn anders dan de huidige. Bij een ingreep aan een dergelijk bouwwerk of object moeten deze gegevens vaak behouden blijven. Dat betekent dat:

- indien mogelijk dezelfde steensoort wordt gebruikt;
- maatvoering en profilering identiek als het bestaande werk worden uitgevoerd;
- de bewerking zoveel mogelijk uitgevoerd wordt conform het bestaande werk.

1.2.3 Natuursteenvisie

Natuursteen is binnen het cultureel erfgoed een zeer beeldbepalend materiaal. Het werd in ons land al gebruikt door de Romeinen en is sinds de middeleeuwen in zwang geweest. Dat wil niet zeggen dat bij het behoud van dit natuurstenen erfgoed steeds dezelfde vragen en oplossingen aan de orde zijn. De steensoorten, de vormgeving en de afwerking verschillen per object en dat stelt de erfgoedzorger telkens weer voor keuzes. Elk monument en zelfs ieder onderdeel daarvan vergt maatwerk.

Natuursteen is in het verleden vaak gebruikt om prachtige bouwwerken op te richten. Het is bij uitstek een materiaal waarin de eigenaar zijn ambities kan materialiseren. Natuursteen is ook relatief duurzaam, waardoor er veel waardevol historisch materiaal resteert dat het behouden waard is.

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd het restaureren van historische bouwwerken op een voorheen ongekend grote schaal ingezet. De wijze waarop dat gebeurde, heeft sindsdien een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt.

In oktober 2016 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in samenwerking met vertegenwoordigers van de betrokken partijen in de publicatie *Natuursteenvisie - Handreiking voor de omgang met cultureel erfgoed van natuursteen* aangegeven op welke wijze er omgegaan moet worden met het behoud en herstel van monumentaal natuursteen.

De praktische uitvoering van deze visie is verwoord in deze uitvoeringsrichtlijn. En deze uitvoeringsrichtlijn heeft tot doel om aan de hand van zorgvuldige keuzes op een hoog kwaliteitsniveau natuursteen in stand te houden.

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

1.2.4 Begeleiden van beeldhouwwerk

Steenhouwwerk en beeldhouwwerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoewel beide disciplines met dezelfde materialen en gereedschappen werken, is de manier van werken verschillend. Steenhouwwerk is met een twee-dimensionale mal af te schrijven; de beeldhouwer kan zijn werk niet meer met een twee-dimensionale mal afschrijven. Aan veel natuurstenen onderdelen van bouwwerken komt zowel steen- als beeldhouwwerk voor. Over het algemeen zal aan hetzelfde onderdeel de steenhouwer het steenhouwwerk verrichten en daarna de beeldhouwer het beeldhouwwerk. Het *maken* van beeldhouwwerk valt buiten deze uitvoeringsrichtlijn, maar de *begeleiding* van het tot stand komen van het beeldhouwwerk valt wel binnen de URL. In de meeste gevallen zal het bestaande beeldhouwwerk gedemonteerd, beschermd en getransporteerd moeten worden. Deze werkzaamheden worden door de steenhouwer uitgevoerd in afstemming met de beeldhouwer. Het repareren, modeleren, het maken van een studie en het (na)hakken van nieuw beeldhouwwerk is aan de beeldhouwer. Het beschermen, transporteren en plaatsen wordt dan weer door de steenhouwer uitgevoerd.

1.2.5 Omgaan met zandsteen en andere kwartshoudende natuursteen

Volgens artikel 4.60 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het bewerken en verwerken van zandsteen verboden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het bewerken en verwerken van zandsteen voor het behoud van monumenten zoals bedoeld in de Erfgoedwet. Bij het bewerken van zandsteen komt het kankerverwekkende respirabel¹ kwarts vrij. Als er geen beheersmaatregelen worden genomen, worden steenhouwers blootgesteld aan (veel) te hoge concentraties respirabel kwarts.

De eisen in deze URL hebben tot doel de blootstelling aan respirabel kwarts bij werknemers/opdrachtnemers die zandsteen (en andere kwartshoudende natuursteensoorten) bewerken, maximaal te beperken, maar deze in ieder geval onder de wettelijke grenswaarde te houden. Daarvoor worden de vereiste beheersmaatregelen benoemd in paragraaf 3.3.1, zowel voor het werken in de steenhouwerij als op de bouwplaats. Deze maatregelen gelden zowel voor steenhouwwerk als voor beeldhouwwerk.

De in paragraaf 3.3.1 benoemde beheersmaatregelen zijn gebaseerd op het 'Omgaan met zandsteen - Achtergronddocument bij URL 4007 Steenhouwwerk'.

Zandsteen	Arbo-maatregelen	Grenswaarde
Zandsteen is een sediment- of afzettingsgesteente. Zoals de naam aangeeft bestaat deze natuursteen voornamelijk uit zandkorrels. Die bestaan op hun beurt voor het grootste gedeelte uit kwarts. Dat maakt van zandsteen een bijzonder slijtvaste, kleurvaste en zuurbestendige steensoort. Zandsteen heeft van oorsprong een geelbruine kleur, maar kan door ververing grijs of zelfs zwart worden. Bepaalde oxiden en mineralen kunnen de steen ook een roodbruine kleur geven. Zandsteen is in het verleden veel toegepast als bouw materiaal, zo ook voor een groot aantal monumenten. In Nederland gaat het daarbij met name om Bentheimer, Obernkirchner en Udelfanger zandsteen.	De Arbo-regelgeving verlangt dat de maatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen, waarbij allereerst naar de primaire bron (in dit geval: bewerken kwartshoudende materialen) van het probleem wordt gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, komen andere maatregelen in beeld. Dit is uitgewerkt in het STOP-principe. De Inspectie SZW is belast met het overheidstoezicht op de naleving van de Arbo-verplichtingen. Dit geldt ook voor het toezicht op adequate beheersmaatregelen bij het bewerken van zandsteen.	Voor kankerverwekkende stoffen als respirabel kristallijn kwarts (het gedeelte van het stof dat zo fijn is dat je het niet ziet, lang blijft hangen in binnenruimtes en het tot in de longblaasjes komt) is een wettelijke grenswaarde vastgesteld. Anno 2021 is deze 0,075 mg/m ³ . Deze waarde mag niet worden overschreden. Bovendien geldt het 'minimalisatie-principe': werkgevers moeten alles doen wat technisch mogelijk is om de blootstelling van werknemers aan respirabel kwarts te minimaliseren. Dit komt neer op toepassing van de 'Stand der Techniek'. Economische afwegingen mogen hierbij geen rol spelen.

¹ Respirabele stof is dat deel van een stof dat kan worden ingeademd, doordringt tot de luchtwegen en hier achter kan blijven.

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

2 Begrippen en definities

Voor termen en begrippen in de kwaliteitszorg voor monumenten gelden de termen en begrippen die staan op de website van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (www.stichtingerm.nl). Bijlage 5 bevat algemene definities en begrippen die specifiek voor deze uitvoeringsrichtlijn om uitleg vragen.

Voor de algemene termen en begrippen in de monumentenzorg gelden de 'Bouwkundige termen' van Haslinghuis en Janse, 5e druk, Leiden, 2005.

Begrippen en definities natuursteen

Specifiek voor deze URL zijn van toepassing:

- Bijlage 3: Overzicht van natuursteensoorten;
- Bijlage 4: Overzicht van bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen.

Van alle normen wordt steeds de meest recente versie gebruikt, met inbegrip van eventuele wijzigingsbladen en correctiebladen. Voor normbladen die in het Bouwbesluit 2012 zijn geduid, geldt de versie zoals vastgelegd in de Regeling Bouwbesluit 2012, tenzij in de omgevingsvergunning anders is voorgeschreven.

Voor bouwproducten waarvoor een norm van kracht is die in het kader van de Europese Bouwproducten Verordening (nr. 305/2011/EU) is vastgesteld als geharmoniseerde Europese norm, is bij ongedateerde verwijzing de versie van toepassing die gepubliceerd is in het Official Journal of the European Union (OJEU). Deze versies van de geharmoniseerde Europese normen zijn tevens door de Rijksoverheid gepubliceerd via de CE-markeringen module (zie <https://www.contactpuntbouwproducten.nl/cemarkeringonline>).

Op het moment van publicatie van deze URL betreft het de volgende geharmoniseerde Europese normen:

- NEN-EN 197-1 Cement;
- NEN-EN 413-1 Metselcement;
- NEN-EN 459-1 Bouwkalk;
- NEN-EN 998-2 Specificaties voor mortels voor metselwerk — Deel 2: Mortels voor metselwerk;
- NEN-EN 13055-1 Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel;
- NEN-EN-13139 Toeslagmaterialen voor mortel;
- NEN-EN 15274:2015 Constructielijmen voor algemeen gebruik.

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

3 Eisen aan het proces

3.1 Algemeen

3.1.1 Uitgangspunten bij beslissingen over onderhoud en restauratie

Deze paragraaf bevat de uitgangspunten voor de beslissingen die door de opdrachtgever vooraf genomen moeten worden bij onderhoud en restauratie van monumenten. De paragraaf is een hulpmiddel bij het overleg met de opdrachtgever over de te maken keuzes.

Restaureren is alleen zinvol bij een blijvende betekenis van cultureel erfgoed en de hieraan verbonden waarden. Essentieel hierbij is dat dit erfgoed op een verantwoorde wijze wordt beheerd. Het gaat bij restaureren en beheren om het zoveel mogelijk vertragen van de tand des tijds. De tand des tijds dwingt tot regelmatig ingrijpen, waarbij in beginsel geldt: conserverend herstel. Daarvoor gelden de onderstaande uitgangspunten.

Bij restauratie is waardenstelling (herkennen en erkennen van waarden) door gekwalificeerd personeel, of een ingehuurd expert, altijd de eerste stap. Dit moet aantoonbaar en toetsbaar zijn. De wijze waarop en de mate waarin ingegrepen wordt is pas de tweede stap.

Elke ingreep is in meer of mindere mate een aantasting van de historische waarde(n). Daarom is afwegen of de ingreep überhaupt noodzakelijk is, verstandig: het zich onthouden van een ingreep kan in bepaalde situaties de beste keuze zijn.

Eisen die gesteld worden aan een ingreep:

- Beperk de omvang van de ingreep: 'zo veel als noodzakelijk en zo weinig als mogelijk'.
- De ingreep is degelijk, om (opnieuw) ingrijpen zoveel mogelijk te voorkomen of zo lang mogelijk uit te stellen.
- De ingreep is passend (compatibel) binnen de gegeven situatie (de ingreep mag niet tot nieuwe schade leiden; reparaties moeten zwakker of gelijk zijn aan de omliggende materialen van het origineel).
- Vervanging gebeurt bij voorkeur in hetzelfde materiaal (of materiaal met dezelfde eigenschappen) of techniek, tenzij dit tot schade zou leiden.

Dit heeft als consequentie voor toekomstige ingrepen dat beoordeeld dient te worden of een maatregel:

- compatibel² is *en*
- herbehandelbaar³ *of*
- omkeerbaar (reversibel)⁴.

Op basis hiervan hanteren we de onderstaande voorkeursvolgorde (hiërarchie) van restauratie-categorieën: de zogenaamde 'restauratieladder' (Figuur 1). In deze restauratieladder heeft uit oogpunt van onderhoud en restaureren een ingreep die genoemd staat in een bepaalde regel de voorkeur boven de ingreep in een eronder geplaatste regel.

Welke restauratiecategorie van toepassing is, hangt af van de fysieke samenhang en de historische waardenstelling van het betreffende bouwdeel. Het kan zijn dat voor alle onderdelen van het gebouw of object één restauratie-categorie wordt gekozen, maar er kunnen ook redenen zijn om voor de diverse onderdelen van het gebouw of object verschillende restauratie-categorieën te kiezen.⁵

² Compatibiliteit: een ingreep of behandeling mag geen schade (in technische of esthetische zin) toebrengen aan het aanwezige historische materiaal. De ingreep zelf dient binnen die randvoorwaarden zo duurzaam mogelijk te zijn.

³ Herbehandelbaarheid: een ingreep of behandeling moet herhaalbaar zijn na degradatie van de ingreep tot een onacceptabel niveau.

⁴ Reversibiliteit: een ingreep moet volledig omkeerbaar zijn. Of het gaat bij de ingreep om een herkenbare toevoeging, die dankzij de herkenbaarheid weer ongedaan kan worden gemaakt.

⁵ Bijvoorbeeld het repareren van het metselwerk en het verbeteren van de kozijnen in dezelfde muur.

De hier beschreven uitgangspunten vormen overigens ook een goed uitgangspunt bij ingrepen bij gebouwen en objecten zonder de status van beschermd monument.

Figuur 1: Hiërarchie van restauratiecategorieën (Restauratieladder)



Restauratiecategorie		Toelichting
1. Conserveren/onderhoud		
2. Repareren		
3. Vernieuwen	a. Kopiëren	Zelfde vorm, zelfde (gelijksoortig) materiaal, zelfde verbindingstechniek ⁶
	b. Imiteren	Zelfde vorm, ander materiaal en/of andere verbindingstechniek ⁷
	c. Verbeteren	Verbeteren prestatie; oorspronkelijke of aangepaste vorm, ander materiaal en/of andere verbindingstechniek ⁸

Toelichting

In deze hiërarchie van restauratiecategorieën ('Restauratieladder') gaan conserveren, onderhoud en repareren voor vernieuwen. Het materiaal is immers de fysieke drager van de historische waarde. Als conserveren of onderhouden onvoldoende is, gaat men over tot repareren.

Indien onderdelen niet meer gerepareerd kunnen worden of andere zwaarwegende argumenten bestaan (zoals veiligheid), gaat men over tot vernieuwen. Bij vernieuwen bestaan drie opties: kopiëren, imiteren en verbeteren.

Er moet bij vernieuwen (voor de professional) herkenbaar zijn dat sprake is van 'later werk'. Vernieuwen vindt alleen plaats bij:

- bedreiging van het voortbestaan, het verval (van gebouw of gebouwdeel) kan niet gestopt worden;
- technisch falen van een constructie, materiaal of afwerking;
- andere zwaarwegende argumenten.

Als traditionele technische middelen (kopiëren) niet toereikend blijken om een monument te restaureren, dan is het aanvaardbaar om een beroep te doen op bewezen moderne conserverings- en constructiemethoden (imiteren).

Het verbeteren van (onderdelen van) monumenten is alleen van toepassing als een gebruikersdoel (bijvoorbeeld eisen die voortvloeien uit veilig gebruik van een monument of verduurzaming) hierom vraagt en op voorwaarde dat de waardenstelling hiervoor de ruimte geeft.

3.1.2 Restauratiecategorieën en steenhouwwerk

Restauratiecategorie per blok

Bij de restauratie van steenhouwwerk wordt de ingreep meestal bepaald per blok. Natuursteen aan een monument bestaat altijd uit één of meerdere onderdelen; blokken of platen natuursteen. En het is doorgaans per onderdeel dat de beslissingen over de ingreep genomen worden.

De restauratiecategorieën bij steenhouwwerk worden dan ook toegepast op een onderdeel van natuursteen en niet per definitie op een heel monument. In de praktijk van steenhouwwerk bij onderhoud en restauratie van monumenten zal bij de categorie *conserveren* geen volume steen aan het onderdeel worden toegevoegd; bij *repareren* een gering volume steen; terwijl bij *vernieuwen* sprake is van het vervangen van het gehele onderdeel.

Wat dit per categorie inhoudt, wordt duidelijk uit het volgende.

⁶ Bij natuursteen: bewerkingstechniek

⁷ Bij natuursteen: bewerkingstechniek

⁸ Bij natuursteen: bewerkingstechniek

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

Categorie 1 - Conserveren

Bij steenhoudwerk hebben we het over conserveren als de ingrepen gericht zijn op het remmen van het verval van het historische steenhoudwerk.

Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit ingrepen als:

- het verwijderen van oppervlaktemateriaal, zoals gipskorsten, omdat dit kan zorgen dat de steen zijn vocht niet goed kwijt kan;
- het verwijderen organismen zoals mos, algen, bomen of struiken, die scheuren en oppervlakteverlies kunnen veroorzaken;
- het (preventief) verwijderen van roestend ijzerwerk zoals schroeven, spijkers, keilbouten, ankers en doken, die ervoor kunnen zorgen dat de steen scheurt;
- het verwijderen van verf, die ervoor zorgt dat de steen zijn vocht niet kwijt kan en daardoor versneld degradeert.

Maar ook:

- het aanbrengen van een verlaag die de steen beschermt tegen weersinvloeden;
- het aanbrengen van een behandeling die de steen een betere samenhang geeft; denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanbrengen van een ethylsilicaat ('steenversteviger') of volledige doordrenking van de steen met acrylaat;
- het aanbrengen van een anti-algmiddel om aangroei van organismen te voorkomen;
- het inpakken van de steen in het najaar en de winter om de steen te beschermen tegen weersinvloeden;
- het aanbrengen van een afdekking, bijvoorbeeld van lood, om de steen te beschermen tegen de regen.



Conserveren. Mossen en algen komen voor op zwaar vochtbelaste ondergronden en kunnen de natuursteen oppervlakkig aantasten en de droging van het materiaal verhinderen. Ook zijn eventuele schades minder goed zichtbaar en kunnen herstellingen niet op een begroeide ondergrond worden uitgevoerd. Daarom worden deze organismen bij restauraties vaak verwijderd. Korstmossen zijn echter beschermd, het verwijderen daarvan ligt dus niet voor de hand.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhoudwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhoudwerk

3.7 Oplevering

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering



Conserveren. In dit geval geen natuursteen, maar een terracotta kruisbloem op de Domkerk in Utrecht die door een afdekking met lood wordt beschermd tegen weersinvloeden.



Conserveren. De beelden op het Veeerse raadhuis dateren uit het begin van de zestiende eeuw en zijn gemaakt in een zachte kalksteen (Avendersteen). Ze hebben ongeveer 400 jaar de elementen getrotseerd, waarschijnlijk door het behandelen van de steen met een verf en verguldsel, waarvan op de foto nog restanten te zien zijn

Categorie 2 – Repareren

Het repareren van steenhouwwerk is gericht op het aanhelen van een onderdeel van natuursteen. Er ontbreekt een deel en dat wordt weer toegevoegd. Dat kan door middel van het aanbrengen van een stuk natuursteen (dan spreekt men van inboeten) of door een ander materiaal. Vaak wordt voor het aanhelen van natuursteen gebruikgemaakt van een mortel, maar er zijn ook voorbeelden van aanhelingen met lijm (al dan niet vermengd met toeslagen) en zelfs met lood.

Bij reparaties kan het ontbrekende volume geheel of gedeeltelijk teruggebracht worden. De vorm, de afwerking en het materiaal kunnen zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de omgeving, maar ook juist contrasteren; dat laatste om het onderscheid tussen oud en nieuw werk duidelijk te maken.



Repareren. Door middel van het inboeten van een traprede met een zwaluwtaartvormig stukje kan een reparatie gemaakt worden die zelfs op een zwaar belaste plek, zoals deze, het lang kan uithouden.



Repareren. Op minder zwaar belaste plekken is het gebruik van een mortel mogelijk, maar dan moet de ondergrond wel gezond zijn. Deze sluitsteen van Bentheimer zandsteen aan de trap van het stadhuis van Gouda is aangevuld met mortel (op de punt van de neus), die helaas na ongeveer tien jaar iets van zijn donkere kleur heeft verloren.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

Categorie 3a - Kopiëren

Bij kopiëren wordt zowel de vorm als het materiaal, de bewerking en de bevestiging uitgevoerd conform het onderdeel dat wordt vervangen.

In de praktijk komt het er wat de vormgeving betreft echter op neer dat beschadigingen van het te vervangen onderdeel niet meegenomen worden in het nieuw te maken onderdeel. Het onderdeel wordt dus gereconstrueerd.

Wat betreft de materiaalkeuze is het van belang dat bij het maken van een kopie niet alleen dezelfde steensoort, maar ook hetzelfde type binnen de soort wordt gebruikt voor de vervangsteen. Bij het vervangen van hardsteen is het in de praktijk gebruikelijk dat gevraagd wordt om een nieuw stuk hardsteen van een eerste kwaliteit.



Kopiëren. Deze wimberg wordt opnieuw gehakt en wordt een kopie van de bestaande wimberg, uitgevoerd in hetzelfde materiaal en op dezelfde wijze afgewerkt. Ondanks dat we tegenwoordig naast gewone beitels ook met luchtgereedschap werken (met widia-beitels hakken in plaats van met smeedijzeren beitels) spreken we hier toch van kopiëren.



Kopiëren. Amersfoort, zuiderportaal Joriskerk. De oorspronkelijke Bentheimer zandsteen was in het verleden deels vervangen door Ettringer tufsteen. Bij een restauratie rond 2005 is deze tufsteen weer vervangen door Bentheimer zandsteen, waarbij de afwerking van de oude omgeving uitgangspunt was voor de afwerking van de vervangsteen. De bewerking van deze vervangsteen is evenwel deels met machines uitgevoerd, de oude omgeving is volledig handmatig geproduceerd. De bedoeling was om hier zoveel mogelijk de oorspronkelijke situatie te benaderen. Zowel het materiaal als de afwerking van de steen zijn afgestemd op de oude omgeving. Op grond daarvan moet gesproken worden van kopiëren.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering



Kopiëren. Vernieuwen van pinakels voor de Sint Jan in Den Bosch van Udelfanger zandsteen. Op de achtergrond een pinakel van 1870, op de voorgrond een pinakel gemaakt in 2020. Het materiaal is in beide gevallen hetzelfde. De oude pinakel is volledig handmatig geproduceerd, de nieuwe in een combinatie van machines en handgereedschappen, wat in bewerkingssporen vrijwel hetzelfde resultaat oplevert. In dit geval spreken we dus van kopiëren.

Categorie 3b - Imiteren

Kenmerkend voor imitaties is dat ze op een of andere manier van echt te onderscheiden zijn. In de restauratieparktijk komt het vaak voor dat natuursteenwerk zich onderscheidt van de steen die het vervangt door de wijze waarop het is bewerkt. Er wordt voor het bewerken van natuursteen vaak gebruikgemaakt van gereedschappen die in het verleden niet beschikbaar waren. Denk daarbij aan zaag-, frees- en schuurmachines. Deze bewerkingen laten sporen na, ook al wordt na het gebruik van deze gereedschappen de vervangsteen nog afgewerkt met een techniek en gereedschap die wel overeenstemmen met die van het te vervangen onderdeel. Er wordt in dat geval geprobeerd om de vervangsteen te doen lijken op de te vervangen steen, maar feitelijk gaat het om een *imitatie*.

Een vergelijkbaar effect treedt op als de soort steen voor het vervangende onderdeel niet dezelfde is als die van het te vervangen onderdeel. Het is in de praktijk vaak niet de bedoeling dat er een ander soort steen toegepast wordt, maar omdat de steensoort van het te vervangen onderdeel soms niet meer voor handen is moet er toch naar een alternatief gezocht worden. De steensoort van het vervangende onderdeel moet dan doorgaan voor die van het te vervangen onderdeel of in ieder geval daar zo min mogelijk van afwijken.

Ook wat betreft de bevestiging en vormgeving zijn ingrepen te bedenken die om dezelfde redenen onder *imitatie* vallen. Het samenstellen van een vervangsteen uit een aantal platen natuursteen terwijl het te vervangen onderdeel een massief blok was, komt (helaas) nogal eens voor. Het is daarbij vaak niet de bedoeling dat het verschil opvalt.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering



Imiteren. Deze kruisbloemen, die bestemd zijn voor de Domtoren in Utrecht, dateren van even na 1900 (rechts) en 2020 (links). De oude kruisbloem is van Reffroy (niet meer verkrijgbaar in 2020) en de nieuwe is uitgevoerd in Portland stone. Het gaat dus om een imitatie omdat een ander materiaal is gebruikt. Voor velen zal dit voorbeeld echter overkomen als een voorbeeld van kopiëren omdat vormgeving en afwerking wel sterk overeenkomen



Imiteren. De oude blokken Naamse steen aan de gevel van het stadhuis van Maastricht zijn eerst met de hand vlak gemaakt en daarna pas gefrijnd. Recente vervangingen met lisse hardsteen (midden en midden onder) zijn vlak gezaagd en daarna gefrijnd. Het eindresultaat sluit niet goed aan bij de oorspronkelijke omgeving, omdat het de onvolkomenheden van het handwerk mist en het materiaal anders is. Het gaat hier om een imitatie.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding


3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering



Imiteren. Restauratie van tufstenen blindtracering aan de Jacobitoren in Utrecht. Het aangetaste blok met toot is vervangen door een andere tufsteen.



Imiteren. De paramentblokken aan de kerk van Hellendoorn waren van Römer tuf (rechts) en zijn deels vervangen door blokken Weiberner tuf (links). De blokken Weiberner zijn afgewerkt met een tandijzer (links). Deze afwerking was niet aanwezig op de oude omgeving en is uitgevoerd om de nieuwe tufsteen visueel aan te laten sluiten bij de oudere omgeving.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering



Imiteren. De blokken Obernkirchner zandsteen aan de voorgevel van het stadhuis van Leiden laten twee verschillende afwerkingen zien. De blokken die bij de herbouw na 1930 zijn geplaatst (rechts en onder) zijn anders bewerkt dan de blokken die gespaard bleven (linksboven). Op deze wijze is zichtbaar gemaakt welke steen is toegevoegd tijdens de herbouw.


Categorie 3c - Verbeteren

Soms is een ingreep wel gericht op het veranderen van één van de genoemde aspecten van de te vervangen steen, met als doel om de nieuwe situatie duurzamer te maken dan de oude situatie. Als bijvoorbeeld de steensoort van het te vervangen onderdeel nog beschikbaar is, kan er toch gekozen worden voor een andere steensoort voor het vervangende onderdeel, omdat het vervangende onderdeel daardoor naar verwachting langer mee zal gaan.

Bevestigingsmiddelen, met name verankeringen, worden in veel gevallen doelbewust van een ander materiaal gemaakt dan in het verleden gebruikelijk was. Corroderende ijzeren verankeringen worden bij voorkeur vervangen in brons of RVS. Voegverdelingen en verhoudingen van het te vervangen onderdeel worden nogal eens aangepast om het vervangende onderdeel duurzamer te maken.



Verbeteren. Bij afzonderlijke restauratiefases door de eeuwen heen zijn allerlei natuursteen blokken van deze luchtboog en contrafort van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch vervangen in het materiaal Saint- Joire, Ettringer tufsteen, Peperino Duro en Portlandstone. Door goed na te denken over de plaats van de voegen of het samenvoegen van onderdelen kan de technische staat van de constructie worden verbeterd.



Verbeteren. Bij de restauratie van de Eusebiuskerk te Arnhem (2009-heden) is goed nagedacht over de toe te passen steensoorten met hun specifieke eigenschappen en verweringsvorm. Waterlijsten en pinakels die eerder uit Ettringer tufsteen waren gemaakt zijn vervangen in Peperino Duro en beeldhouwwerk is vervangen in Krensheimer Muschelkalk. De keuze voor Peperino duro als vervangsteen was al bij een eerdere restauratie gemaakt (even na 1990) en is doorgezet bij de laatste restauratie. Alle delen die in hoge mate worden belast met water (waterlijsten, afdekkingen, pinakeltoppen) zijn vervangen in dit materiaal. Vervangen van het beeldhouwwerk in tufsteen werd niet genoeg duurzaam geacht. De keuze voor Muschelkalk voor het vervangen van het tufstenen beeldhouwwerk is ingegeven door de kleur van de steen en de structuur, die het mogelijk maken voor de beeldhouwers om het wat grove karakter van het beeldhouwwerk in tufsteen over te zetten in de vervangsteen. Een deel van de Ettringer tufsteen is vervangen in Weiberner tufsteen, waarbij de blokindeling kleiner is gemaakt om het scheuren van de steen zoveel mogelijk te beperken.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3.2 Voorbereiding

3.2.1 Contractvorming

Specifiek voor steenhouwwerk dienen de offerte en de overeenkomst (of eigen orderbevestiging) ten minste eenduidig en toetsbaar te bepalen:

- op welke gegevens deze zijn gebaseerd;⁹
- welke specificaties, begrippen en definities, tekeningen, documenten en monsters onderdeel uitmaken van de overeenkomst;
- welke eigenschappen of prestaties zijn afgesproken;
- welke gegevens de opdrachtgever wordt verzocht te verstrekken;
- welke keuzes de opdrachtgever moet maken en over welke goedkeuringen hij moet beslissen (goedkeurmomenten);¹⁰
- welke keuzevrijheid de opdrachtgever heeft voor nog te bemonsteren materialen en bewerkingen;
- de benodigde onderzoeken, berekeningen of goedkeuringen van derden;
- of de onderhavige uitvoeringsrichtlijn van toepassing is op het werk;
- welke leveringen en werkzaamheden zijn inbegrepen;
- welke leveringen en werkzaamheden de opdrachtnemer zelf nog moet regelen voordat het werk geschikt is voor het normale gebruik;
- hoe de zichtvlakken en de niet zichtbare vlakken moeten worden afgewerkt.

De vereiste prestaties vloeien voort uit de eisen van het Bouwbesluit 2012, de omgevingsvergunning voor het behoud van monumentale waarden, of uit deze URL als deze eisen hoger zijn dan in het Bouwbesluit 2012 of de omgevingsvergunning. In het contract kunnen hogere prestatie-eisen worden overeengekomen.

Het bedrijf verzorgt een interne controle en goedkeuring van gegevens van de werkvoorbereiding voorafgaand aan de productie. Het bedrijf biedt dit als een goedkeurmoment aan de opdrachtgever.

Ten behoeve van de keuringen (goedkeurmomenten) zorgt het bedrijf, eventueel in overleg met de opdrachtgever, dat er een maatstaf (afbeeldingen en specificaties of een monster) beschikbaar is voor de keuze van:

- materiaal;
- techniek (verbindingen);
- detaillering;
- vormgeving;
- kleurstelling;
- afwerking.

Indien er door de opdrachtgever geen maatstaven worden aangeleverd zal de steenhouwer zelf een voorstel doen. Indien mogelijk zorgt het bedrijf voor een keuzemogelijkheid van alternatieve maatstaven. Voor zover mogelijk gebeurt dit volgens de definities en eisen. De resultaten dienen te voldoen aan de overeengekomen maatstaf.

Het bedrijf stemt de montagemethode en de hierbij gebruikte materialen af met de opdrachtgever. Bij werkzaamheden aan natuursteen kunnen gewijzigde eisen zodanig hoog zijn dat geen sprake meer kan zijn van kopiëren, maar van imiteren of verbeteren, om aan de eisen te kunnen voldoen. Dit wordt vooraf gemeld en er wordt een voorstel gedaan voor de uitvoering hiervan.

⁹ Zie ook 3.2.4 Opname bestaande situatie.

¹⁰ Leg goedkeurmomenten wat betreft opname, specificaties en procedures rond onverwachte zaken, rapportage en eindverantwoording vast conform art. 6.3 'Goedkeurmomenten' van BRL ERM 4000.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3.2.2 Afbakening verantwoordelijkheid (instapmomenten)

Een opdracht kan op verschillende momenten in het proces kan worden verleend. De opdrachtnemer kan alleen verantwoordelijkheid nemen voor het deel van het proces waarbij hij betrokken is. Deze beperking geldt ook voor het realiseren van de uitgangspunten van het werk.

3.2.3 Advisering werkzaamheden

Als zonder tussenkomst van een derde partij werkzaamheden worden uitgevoerd voor een opdrachtgever, behoort het adviseren over de omvang van de werkzaamheden (op basis van de mate van aantasting en wat betreft hergebruik van de natuursteen, detaillering en profilering) tot de verantwoordelijkheid van het uitvoerend bedrijf. De opdrachtgever bepaalt echter of het advies niet, gedeeltelijk of geheel wordt opgevolgd.

In dit advies besteedt de opdrachtnemer, voor zover relevant, aandacht aan de volgende inhoudelijke aspecten:

- bestek of werkschrijvingen en eventuele detailleringen en relevante schetsen;
- materiaalspecificaties en herkomst materiaal;
- kwaliteit van aanwezig natuursteen en her te gebruiken of nieuw natuursteen;
- afwerking van de natuursteen en de aanwezige of vereiste aansluitingen op bestaand werk;
- eventuele aanvullende eisen;
- voldoen aan constructieve vereisten;
- voldoen aan wet- en regelgeving en vergunningvereisten.

Advieswerkzaamheden dienen te zijn voorzien van een schriftelijke rapportage met afzonderlijk herkenbaar:

- de opdrachtgever;
- aard, inhoud en omvang van de opdracht;
- probleemstelling en/of vraagstelling;
- datum van (afroning van) onderzoek;
- methode van onderzoek en gebruikte instrumenten;
- geraadpleegde bronnen;
- ontbrekende gegevens;
- eigen bevindingen;
- de beschikbaarheid van een maatstaf;
- analyse en beoordeling;
- conclusies;
- aanbevelingen;
- uitgangspunten en randvoorwaarden voor de geldigheid van de conclusies en aanbevelingen;
- wenken voor transport, opslag, montage, beheer en onderhoud (indien relevant als randvoorwaarde voor de geldigheid van de conclusies en aanbevelingen);
- de na(a)m(en) van de onderzoeker(s) en de rapporteur(s). Gedeelten die zijn uitbesteed, dienen duidelijk herkenbaar te zijn.

Als bovengenoemde werkzaamheden al zijn verricht door de architect, adviseur of aannemer, dan wordt gecontroleerd of voldoende duidelijk is of gewerkt is op basis van de principes van de restauratie-ethiek voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Als dit niet het geval is, dan deelt het bedrijf dit schriftelijk mee aan de opdrachtgever. Ook wordt aandacht besteed aan de waarschuwingplicht uit het Burgerlijk Wetboek (artikel 754) als de adviezen naar het oordeel van de opdrachtnemer niet juist zijn.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3.2.4 Opname bestaande situatie

Tijdens de werkvoorbereiding maakt de opdrachtnemer een 'inventarisatie van restauratieonderdelen'. Hierin omschrijft het bedrijf het te vervaardigen steenhoudwerk, wat betreft de bestaande vormgeving (historische stijl), de techniek van vervaardiging, detaillering, afwerking, constructie, materiaalkeuze en hoeveelheden. De opdrachtnemer neemt deze inventarisatie op in een projectplan of startdocument voor de uit te voeren werkzaamheden.

De opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen of met de opgegeven specificaties de vereiste kwaliteit kan worden vervaardigd. Bij geconstateerde afwijkingen wat betreft de bestaande situatie, werkschrijving, bestek en/of tekeningen, meldt de opdrachtnemer dit schriftelijk aan de opdrachtgever, bijvoorbeeld in de offerte.

Voor zover geen of onvoldoende gegevens aangereikt zijn door de opdrachtgever/architect/adviseur, wordt door de opdrachtnemer gemeld welke aspecten nader onderzocht of aangeleverd moeten worden.

Deze opname betreft de volgende elementen:

- de omvang van schade aan de natuursteen weergeven op afbeeldingen, schetsen of een tekening;
- de oorzaak van de schade aan de natuursteen;
- opgemeten onderdeel (verwerken in een borderel) inclusief profileringen;
- de vastgestelde cultuurhistorische waarde(n) van de diverse onderdelen;
- de steensoorten van de te herstellen/vernieuwen onderdelen;
- per onderdeel: wat geconserveerd, gerepareerd of gekopieerd kan of moet worden, en de omvang ervan;
- bij kopiëren of imiteren: de maatvoering en detaillering daarvan, zodanig vastgelegd, dat deze kan dienen als onderlegger voor de beoogde aanpassingen.

Verder geldt:

- bij vaststelling van tekortkomingen die opnieuw en versneld leiden tot verval, moet bekend zijn welke aanpassing nodig is van de constructie of detaillering.

Het uitvoerende bedrijf beoordeelt aan de hand van de opname of met de opgegeven specificaties de vereiste kwaliteit kan worden vervaardigd. Indien dit bedrijf afwijkingen constateert ten aanzien van de bestaande situatie, werkschrijving, bestek en/of tekeningen, dan meldt het bedrijf dit schriftelijk aan de opdrachtgever of neemt dit op in het contract.

Opmerking

Voor identificatie van natuursteenschade kan gebruikgemaakt worden van de schadeatlassen 'Baksteen, Mortel, Beton, Natuursteen en Constructieve schade' in het MDCS (Monument Diagnosis and Conservation System), zie <https://mdcs.monumentenkenis.nl/damageatlas>.

Zie voor achtergrondinformatie voor onderzoek naar de oorzaak van de schades de bijbehorende Wiki (<https://mdcs.monumentenkenis.nl/wiki>).

3.2.5 Vergunningen en aanvullende eisen

Voordat met de uitvoering van het steenhoudwerk wordt begonnen, moet de opdrachtgever (of diens vertegenwoordiger) bepalen of de werkzaamheden al dan niet vergunningplichtig zijn. Hierbij wordt specifiek gelet op:

- wordt er gewerkt met kwartshoudende materialen, zodat extra beheersmaatregelen nodig zijn;
- eisen in verband met constructieve sterkte, stijfheid en veiligheid;
- de toegestane of voorgeschreven steensoorten voor het repareren en/of vernieuwen van onderdelen.

Soms kunnen de gewijzigde eisen zo hoog zijn, dat om aan de eisen te kunnen voldoen geen sprake meer kan zijn van kopiëren, maar van imiteren. Als de opdrachtnemer constateert dat hij als gevolg hiervan moet afwijken van het gevraagde, dan meldt hij dit voor de aanvang van werkzaamheden en hij doet een voorstel hoe aan de gestelde eisen te voldoen. Ook kunnen zich in het werk onverwachte

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhoudwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

zaken voordoen, waardoor afgeweken moet worden van de vooraf vastgelegde restauratiecategorie. Het uitvoerende bedrijf stemt hierover af met de opdrachtgever ('afwijkende zaken').

Voorafgaand aan het uitvoeren van werkzaamheden aan natuursteen bepaalt de opdrachtgever of de werkzaamheden vergunningplichtig zijn. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vergunningsaanvraag. Hierbij wordt tegen de achtergrond van de URL specifiek gelet op:

- vergunningplicht in het kader van de Wabo, en specifiek de activiteit 'Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten' en eventueel hieruit voortvloeiende vrijstellingen of ontheffingen van het Bouwbesluit 2012 en regelgeving op het gebied van flora en fauna;
- Provinciale en Gemeentelijke monumentenverordeningen.
- Naast de wetgeving op grond van de Wabo, Woningwet en Erfgoedwet moeten ook andere rechtstreeks werkende internationale wetgeving en nationale wetgeving in acht worden genomen, zoals de Arbeidsomstandighedenwetgeving en milieuwetgeving (denk aan fijnstof).

Zie ook [Bijlage 2](#) bij deze URL.

Als een omgevingsvergunning is vereist en deze niet door de opdrachtgever is verzorgd, wijst de opdrachtnemer de opdrachtgever of diens gemachtigde er aantoonbaar op dat deze verantwoordelijk is voor het (laten) verzorgen van de omgevingsvergunning.¹¹

3.2.6 Inspelen op onverwachte zaken en vondsten

Als bij het ontmantelen van de natuursteen sporen vrijkomen van eerdere reparaties en aanpassingen, dan stelt de partij die daarvoor volgens het bestek verantwoordelijk is de opdrachtgever hierover direct in kennis en geeft in overweging de werkzaamheden op dat onderdeel te staken.

3.2.7 Rapporteren (bouwvergaderingen)

De uitvoering volgt de met de opdrachtgever overeengekomen werkwijze. Het uitvoerend bedrijf rapporteert aan de opdrachtgever afzonderlijk als:

- de schade of gevolgschade veel groter is dan opgegeven;
- de gekozen werkwijze door omstandigheden niet uitvoerbaar blijkt (denk aan verlijmen, mortelreparaties, inboeten etc.);
- er tussentijdse wijzigingen zijn die een kwaliteitsvermindering inhouden of risico's voor de toekomst;
- er tussentijdse wijzigingen worden voorgesteld die van invloed zijn op de kwaliteit of op de prijs.

Het uitvoerend bedrijf en de opdrachtgever leggen afspraken over het vervolg van de werkzaamheden samen schriftelijk vast. Het uitvoerend bedrijf levert een bijdrage aan het consumentendossier en het dossier voor het bevoegd gezag.

3.2.8 Afwijkingen

De opdrachtgever (of een partij namens deze) kan toestemming verlenen af te wijken van deze URL. In dat geval worden in de werkomschrijving en/of in het bestek de afwijkingen vermeld, of in ieder geval schriftelijk vastgelegd in:

- een nota van inlichtingen bij een bestek of werkomschrijving;
- een goedgekeurd verslag van een werkoverleg of bouwvergadering;
- of een ander document zoals een opdracht of een contract.

Indien in het bestek, werkomschrijving, opdracht of contract geen eisen staan vermeld wat betreft het werk, legt het uitvoerend bedrijf materiaal- en bewerkingsspecificaties schriftelijk vast in een document en legt dat ter accordering voor aan de opdrachtgever dan wel hoofdaannemer.

¹¹ Informatie over de vergunningplicht bij werkzaamheden staat op www.monumententoezicht.nl. Van het Bouwbesluit 2012 kan ontheffing verleend worden als monumentale waarden in het geding zijn. Zie hiervoor BRL 4000, Bijlage 4 Wet- en regelgeving (informatief) en [Bijlage 2](#) bij deze URL.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.3.1 Veiligheid en gezondheid

Arbeidsomstandigheden: omgaan met zandsteen een andere kwartshoudende materialen

Omdat respirabel kwarts onder de gevaarlijke stoffen valt, wordt bij voorkeur (ook bij monumenten) het gebruik van zandsteen vermeden. Indien er toch zandsteen of kwartshoudende materialen bewerkt moet worden, moeten er voldoende beheersmaatregelen worden getroffen. Hierbij mag de wettelijke grenswaarde niet worden overschreden. In Bijlage 3 is aangegeven bij welke steensoorten er aanvullende beheersmaatregelen tegen kwartsstof moeten worden toegepast.

Grenswaarde respirabel kwarts

De huidige wettelijke grenswaarde van respirabel kwarts is bij het verschijnen van deze URL 0,075 mg/m³. Deze waarde mag niet worden overschreden. Deze wettelijke grenswaarde kan echter in de loop der tijd gewijzigd worden. Voor het werk geldt dan de waarde die op het moment van de contractdatum wettelijk is vastgelegd. Wie met zandsteen werkt moet op de hoogte zijn van de halfjaarlijks update van de wettelijke regeling.

Minimalisatie-principe bij kankerverwekkende stoffen

Respirabel kwarts is een voor de mens kankerverwekkende stof. Voor kankerverwekkende stoffen geldt naast de wettelijke grenswaarde ook het 'minimalisatie-principe'. Dit betekent dat werkgevers alles moeten doen wat technisch mogelijk is om de blootstelling te minimaliseren. Dit komt neer op toepassing van 'Stand der Techniek'. Economische afwegingen mogen in beginsel hierbij geen rol spelen.

Het STOP-principe

Om het minimalisatie-principe in de praktijk handen en voeten te geven is in de Europese VGW-wetgeving een 'hiërarchie' voorgeschreven van maatregelen ter voorkoming of vermindering van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Deze 'orde van voorrang' is ook bekend als het STOP-principe. Volgens het STOP-principe is na **Substitutie (S)**, het toepassen van effectieve **Technische (T)** beheersmaatregelen de eerstvolgende actie (voorbeeld: apparatuur met stofafzuiging). Ook het treffen van **Organisatorische maatregelen (O)** is een optie (voorbeeld: alleen speciaal opgeleid personeel toelaten in de betreffende ruimtes). Het gebruik van **Persoonlijke beschermingsmiddelen (P)** is een laatste redmiddel.

Meer informatie over het STOP-principe is te vinden in de Toolbox voor bedrijven op het Arboportaal: <https://www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen/toolbox-gezond-werken-met-stoffen>.

Het STOP-principe

S = Substitutie (vervanging)	Vermijd het gebruik van de gevaarlijke stof en vervang (S) deze door een andere stof.
T = Technologische maatregelen	Het toepassen van effectieve Technische (T) beheersmaatregelen de eerstvolgende actie (voorbeeld: apparatuur met stofafzuiging).
O = Organisatorische maatregelen	Ook het treffen van Organisatorische maatregelen (O) is een optie (voorbeeld: alleen speciaal opgeleid personeel in betreffende ruimtes en goede communicatie in de keten).
P = Persoonlijke beschermingsmiddelen	Het gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen (P) is een laatste redmiddel.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

Het bewerken van zandsteen vereist beheersmaatregelen

Zandsteen wordt op verschillende manieren bewerkt. In Hoofdstuk 4 van het Achtergronddocument 'Omgaan met zandsteen' zijn verschillende werkmethoden benoemd, met daarbij de blootstellingen aan respirabel kwarts die door die werkmethoden ontstaan. Hieruit blijkt dat bij veel werkmethoden de grenswaarde (vele malen) wordt overschreden. Beheersmaatregelen zijn dus absoluut noodzakelijk om een veilige werkomgeving te creëren.

Beheersmaatregelen



Stap 1: Ga na of het opnieuw toepassen van zandsteen echt nodig is

De beste beheersmaatregel is natuurlijk substitutie: het toepassen van kwartsvrije (kwartsarme) natuursteensoorten in plaats van het kwartsrijke zandsteen (60% tot 95% kwartshoudend). Maar in de praktijk is bij het onderhouden en restaureren van monumenten vaak 'logisch' om te kiezen voor het opnieuw toepassen van zandsteen, om technische en esthetische redenen (aansluiten bij de bestaande omgeving). Ga bij de voorbereiding van werkzaamheden aan een monument (met name bij het vaststellen van de restauratievisie en bij het ontwerp) goed na of het opnieuw toepassen van zandsteen echt nodig is. Dit is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever en architect-adviseur.

Stap 2: Pas maatregelen toe bij het bewerken en verwerken

Als uit Stap 1 blijkt dat opnieuw zandsteen moet worden toegepast (geen substitutie), volgt Stap 2: voorkom blootstelling aan respirabel kwarts (de T in het STOP-principe: 'Technische beheersmaatregelen'). Het realiseren van maatregelen hiertoe is de verantwoordelijkheid van de werkgever. In de werkplaats (de steenhouwerij) is dat het steenhouwersbedrijf; op de bouwlocatie is dat – afhankelijk van de situatie – het steenhouwersbedrijf of de hoofdaannemer. Uit onderzoek blijkt dat wat betreft materiaaleigenschappen het percentage kwarts en de mogelijkheid om water op te nemen van invloed zijn op de mate waarin kwarts respirabel is. In hoofdstuk 6 en 7 van het Achtergronddocument 'Omgaan met zandsteen' staan welke beheersmaatregelen er bestaan voor bewerkingen in de steenhouwerij of op de bouwlocatie. De meest relevante beheersmaatregel is het gebruik van afzuigsystemen. Het gebruik van stofzuigers is 'verplicht'.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

Benat zandsteen

Zandsteen bevat veel kwarts, maar kan ook gemakkelijk en veel water opnemen, dit in tegenstelling tot andere natuursteensoorten zoals graniet (tot 50% kwartshoudend).

Het gebruik van water bij de bewerking van zandsteen is dan ook een zeer effectieve eerste beheersmaatregel om de emissie van respirabel kwarts te beperken. Deze beheersmaatregel wordt al veelvuldig toegepast bij nat-zagen en nat-schuren. Het 'droog' bewerken van zandsteen is dan ook zeer onwenselijk.

Gebruik afzuigsystemen en stofzuigers

Deze beheersmaatregel is noodzakelijk en zeer effectief. En daarmee is het naast benatting een 'algemene maatregel'. Het gebruik van stofzuigers is noodzakelijk. Gebruik alleen stofzuigers met een TNO-classificatie Klasse B, of beter Klasse A.

Gebruik adembeschermingsmiddelen

Kies voor halfgelaatmasker HM P3 met een Nominale Protectie Factor (NPF) van 48.

Geen relevant verschil tussen zandsteen en andere natuursteensoorten

Zandsteen bevat circa 60% tot 95% kwarts, (aanzienlijk) meer dan de meeste andere natuursteensoorten (graniet, tufsteen etc.). De blootstelling aan respirabel kwarts wordt echter niet alleen bepaald door het percentage kwarts van het te bewerken materiaal. De emissie van stof en respirabel kwarts wordt in belangrijke mate ook bepaald door het vermogen om water op te nemen. Nat zandsteen verspreidt aanzienlijk minder respirabel kwarts. De conclusie is dan ook dat beheersmaatregelen bij bewerking van zandsteen ook bij die van andere natuursteensoorten moeten worden toegepast.

Op de bouwplaats zullen niet alle genoemde beheersmaatregelen kunnen worden getroffen. Het zagen en bewerken met water heeft hoge prioriteit. Dit moet goed afgestemd worden met de opdrachtgever, in verband met het nat worden en smetten van de omgeving. Daarnaast is het werken met plaatselijke stofafzuiging en het gebruik van PBM's (zoals P3-maskers en wegwerp-overalls) noodzakelijk om gezond te kunnen werken.

Zie voor meer informatie het Achtergronddocument 'Omgaan met zandsteen in monumenten' van Stichting ERM (www.stichtingerm.nl) en de website stofvrijwerken.tno.nl.

3.3.2 Selectie van materialen

Voordat er nieuw materiaal wordt geleverd, moet eerst de bestaande steensoort worden geïdentificeerd. Daardoor is het mogelijk om voor vervanging hetzelfde materiaal te kiezen of een bijpassende steensoort die qua eigenschappen aansluit bij het bestaande materiaal.

Ook moet de bestaande vormgeving, techniek van vervaardiging, detaillering, constructie en materiaalkeuze worden bepaald, op basis van:

- de waardenstelling (materie, vorm en functie), dus inclusief de bouwsporen en de authenticiteit in het algemeen;
- de technische staat;
- de oorzaak van tekortkomingen;
- de te verwachten ontwikkeling zonder ingrijpen (autonome ontwikkeling);
- de verschillen tussen beoogde en bestaande vormgeving, techniek van vervaardiging, detaillering, constructie en materiaalkeuze;
- de beschikbaarheid van eventuele alternatieve oplossingen, de best beschikbare techniek ('best practice') en de meest voor de hand liggende oplossing;
- de mogelijke gevolgen van voorgenomen ingrepen op de bestaande situatie (waardenstelling, prestaties, functioneren en onderhoudsbehoefte);
- idem wat betreft eventuele alternatieve oplossingen.

De steenhouwerij moet voldoende monsters van het materiaal en afwerking aanleveren op basis waarvan de opdrachtgever zijn keuze kan bepalen.

De eisen wat betreft het selecteren van de natuursteen zijn opgenomen in par. B.0 in Bijlage 4. De geleverde natuursteen moet voldoen aan de definities en eisen in Bijlage 3 van deze uitvoeringsrichtlijn.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3.3.3 Bemonstering

De certificaathouder legt de architect, adviseur of opdrachtgever een voor het werk representatief monster van de te gebruiken steen ter goedkeuring voor. Representatief wil zeggen dat aan de hand van het monster of meerdere monsters duidelijk is wat de bandbreedte van de karakteristieke kenmerken van het materiaal zijn.

3.3.4 Meet- en tekenwerk

Wanneer er nieuwe natuursteen moet worden geleverd, moet elk onderdeel worden gemeten en op schaal 1:1 worden uitgetekend of in het werk mallen worden gemaakt. Bij de maatvoering moet niet alleen het te vervangen onderdeel worden gemeten, maar juist ook het omringende werk, om zo te zorgen voor een goede aansluiting van het nieuwe blok. Op deze wijze kan er vooraf controle plaatsvinden op de vormgeving en bewerking van de nieuw te maken onderdelen. Het rechtstreeks nahakken wordt afgeraden, omdat dan immers uitgegaan wordt van een verweerd object dat gekopieerd wordt.

Elk te demonteren of te vervangen blok moet in een borderel worden geregistreerd en heeft een voor het werk een uniek nummer. In deze borderel worden alle relevante gegevens van het blok vermeld, zoals afmeting, steensoort, omschrijving, maar ook de plaats waar het blok zich bevindt (steenhouwerij, bouwplaats e.d.).

Voer de afmetingen en profileringen van natuursteen uit volgens de bestaande toestand en/of volgens door de opdrachtgever verstrekte principe-tekeningen. Hou bij het uittekenen van de profilering goed rekening met de vormtaal uit de desbetreffende bouwperiode.

Voor het demonteren en opnieuw opbouwen van de natuurstenen onderdelen moet het geheel gemaakt worden en op schaal 1:10 worden uitgetekend. Voor het inmeten kan worden gebruikgemaakt van digitale meet- en scantechieken. Houd er daarbij wel rekening mee, dat het rechtstreeks produceren vanuit een pointcloud een eindproduct oplevert dat beduidend anders is dan bij onderdelen die zijn ingemeten en uitgetekend op basis van de originele vormtaal.

3.3.5 Behandeling, opslag, verpakking en aflevering nieuwe materialen

Transport, behandeling en opslag van nieuwe materialen en halfproducten moeten voldoen aan de eisen in deze URL. De vrijkomende onderdelen zijn eigendom van de opdrachtgever, tenzij anders bepaald.

Zie voor de eisen bij deze werkzaamheden Bijlage 4, par. B.2.

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.4.1 Algemeen

In de steenhouwerij worden zowel complete bouwdelen vervaardigd/hersteld, als delen voor partieel herstel op de bouwplaats. Met beeldhouwwerk dat in een atelier wordt gemaakt, dient op dezelfde wijze te worden omgegaan als in deze paragraaf is omschreven. De verantwoordelijkheid voor de specificatie van de toe te passen steen en mortel ligt bij de inkopende partij. In de werkomschrijving of het bestek moet de kwaliteitsomschrijving van de toe te passen steen en mortel worden opgenomen. Indien een dergelijke omschrijving ontbreekt, moet de opdrachtgever worden geïnformeerd. Als de bestekomschrijving zwaardere eisen voorschrijft dan deze URL wat betreft keuring, materiaalkeuze etc., dan zijn deze eisen leidend voor de uitvoering.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3.4.2 Levering van materialen

Verpakking, opslag en transport mogen de eigenschappen van de grondstoffen en materialen (waaronder fabrieksmatig vervaardigde mortels) niet nadelig beïnvloeden. Geleverde natuursteen dient te voldoen aan de definities en eisen in Bijlage 3 van deze uitvoeringsrichtlijn.

Ingangscontrole natuursteen

1. Te verwerken steensoorten moeten minimaal voldoen aan de criteria van de betreffende steensoort zoals vermeld in Bijlage 3.
2. Wanneer het materiaal uit de groeve op de steenhouwerij wordt geleverd, dient gecontroleerd te worden of de hoeveelheid en afmetingen juist zijn en dat de steen niet beschadigd is.
3. De geleverde natuursteen wordt visueel gekeurd op gebreken.

3.4.3 Reproducieren

Het namaken van onderdelen betekent niet dat er altijd een exacte kopie gemaakt hoeft te worden van het bestaande werk. Er zullen altijd afwegingen gemaakt moeten tussen de toe te passen materialen, technieken en de locatie in het gebouw.

- Moet er bij beeldhouwwerk een exacte kopie worden gemaakt, of krijgt de beeldhouwer artistieke vrijheid?
- Indien het bestaande onderdeel versleten of verdwenen is, moet ook goed gekeken worden naar het omliggende werk.
- Ga na of de detaillering moet worden aangepast voor een langere levensduur.

Zagen

1. Over het algemeen is de basis voor een nieuw te maken onderdeel een zeskantig gezaagd blok, al dan niet rechtstreeks uit de groeve betrokken.
2. Op dit zeskantig gezaagde blok wordt het werkstuk al dan niet met mallen afgeschreven en dusdanig verder met een zaagmachine bewerkt, zodat het meeste materiaal geruimd wordt.

Hakken en bewerken

1. Na het zagen wordt het blok met (over het algemeen) mechanisch hakgereedschap in de juiste vorm gehakt.
2. Het bewerken van het gehakte onderdeel gebeurt over het algemeen handmatig, al dan niet gebruikmakend van mechanisch gereedschap.

Maattolerantie

1. Het werkstuk moet volgens de opgegeven maatvoering en mallen worden gemaakt.
2. De maattolerantie is afhankelijk van de afwijking van het bestaande werk.
3. Het bestaande werk dient als een nulpunt te worden beschouwd, het nieuwe werk moet passend zijn bij het bestaande werk.
4. De 'hand van de steenhouwer' mag in het werkstuk worden gezien.

Keuring in de werkplaats

Nadat het product gereed is, wordt het in de steenhouwerij gekeurd. Deze interne keuring vindt plaats door de steenhouwerij zelf. Het af te leveren steenhouwwerk mag niet worden gekeurd door de medewerker die het heeft vervaardigd.

De resultaten van de keuring worden schriftelijk vastgelegd.

De resultaten van de keuring worden periodiek geëvalueerd. Aandachtspunten, verbeterpunten en tekortkomingen worden aantoonbaar doorgevoerd bij proces, product en opleiding.

Bij voorkeur wordt het product ook door de opdrachtgever gekeurd.

Keuringsresultaten worden vastgelegd in een rapport de door diegene die gekeurd heeft ondertekend.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

Bij de keuring wordt de uitvoering van werkzaamheden getoetst op de eisen in Bijlage 4:

- voor het interne transport par. B.2;
- voor het bewerken van de natuursteen par. B.3;
- voor het behandelen van de natuursteen par. B.4.

3.4.4 Opslag en transport

Opslag in werkplaats en bescherming

- Vermeld merk en werknummer op elk onderdeel.
- Gebruik als bescherming tussen de onderdelen vurenhouten latjes of polystyreen stroken.
- Stapel geprofileerde werkstukken die gereed zijn bij voorkeur niet op elkaar.
- Bescherm hoeken en randen zo, dat geen beschadigingen ontstaan.
- Opslag voorafgaand aan transport vindt plaats in een overdekte ruimte.

Transport naar en opslag op de bouwplaats

Controleer vervaardigd natuursteenwerk voorafgaand aan transport en teken af dat de levering compleet en afgewerkt is, conform de werkomschrijving, tekeningen, mallen en/of monsters.

Op de vrachtauto mogen pallets en kratten niet op elkaar gestapeld worden.

De eisen aan het transporteren van natuursteen zijn opgenomen in par. B.2 in Bijlage 4.

Bij de uitvoering van het transport wordt artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012 in acht genomen.

3.4.5 Behandelen

Hoewel de meeste natuursteensoorten geen nadere behandeling behoeven, is dit wel mogelijk in onderstaande situaties:

- bijenwasbehandeling als antigrffiti behandeling;
- steenverstevigigers indien er op kleine schaal en aan het oppervlak materiaal loslaat, in de vorm van afzanden of verpoederen (zie: <https://mdcs.monumentenkenis.nl/damageatlas/116/category>); nb niet in geval van laagvorming;
- doordrenking met kunsthars om bijzondere objecten in situ te kunnen handhaven;
- schilderen met een voor natuursteen geschikte verf, waarbij er rekening mee gehouden moet worden dat de verf de steen niet afsluit.

Voor al deze opties geldt dat er vooraf uitgebreid onderzoek gedaan moet worden naar het bestaande object en het effect van de behandeling.

De eisen aan het behandelen van natuursteen zijn opgenomen in par. B.4 in Bijlage 4.

3.4.6 Repareren

Natuursteen kan worden gerepareerd met mortel, lijm of schellak. Het toe te passen product dient qua eigenschappen afgestemd te zijn op de te repareren natuursteen. Het eindresultaat hangt sterk af van de applicateur. Zowel voor de voorbereiding, het aanbrengen en de afwerking dient nauwkeurig de voorschriften van de fabrikant te worden gevolgd. Een duurzamere manier van repareren is het inboeten van natuursteen met hetzelfde materiaal en afwerking.

De eisen aan het repareren van natuursteen zijn opgenomen in par. B.6 in Bijlage 4.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

Uitvoering dient plaats te vinden conform het projectplan of startdocument en de definities en eisen in Bijlage 4 van deze URL. Deze paragraaf geldt ook voor beeldhouwwerk dat op een bouwplaats wordt verwerkt.

3.5.1 Demonteren en ontmantelen op de bouwplaats

Het bedrijf bewaakt in het voor het werk opgestelde projectplan of startdocument de volgende aandachtspunten bij behandeling, opslag, verpakking en aflevering wat betreft de geïnventariseerde restauratieonderdelen:

- a) welke objecten en materialen er zijn aangetroffen (zie ook onder 3.2.4 Opname bestaande situatie);
- b) hoe de te ontmantelen onderdelen herkenbaar te merken (identificeren);
- c) hoe de identiteit herkenbaar blijft tot en met het herplaatsen;
- d) hoe deze gedemonteerd moeten worden;
- e) hoe de eventuele bescherming dient te gebeuren;
- f) hoe deze getransporteerd moeten worden;
- g) hoe en voor wiens rekening deze opgeslagen dienen te worden (al of niet verpakt, maar in ieder geval herkenbaar gemarkeerd);
- h) hoe deze behandeld moeten worden;
- i) hoe en waar deze teruggeplaatst moeten worden; en
- j) wat er gebeurt als ze niet teruggeplaatst (kunnen) worden.

Genoemde werkzaamheden dienen te voldoen aan de eisen in deze URL.
De eisen die voor deze werkzaamheden gelden zijn opgenomen in Bijlage 4:
- voor het transporteren en demonteren par. B.2;
- voor het stellen en bevestigen par. B.5.



Gerestaureerde elementen van een hardstenen zuilengalerij staan klaar voor veilig en schadevrij transport naar het werk.

3.5.2 Opslag en transport op de bouwplaats

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor opslag op de bouwplaats. Dit valt onder URL 4007.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

Deze opslag is bij voorkeur binnen. Als opslag binnen beslist niet mogelijk is en de opslag op het terrein plaatsvindt, dan wordt het geleverde in overleg met de steenhouwerij rondom beschermd met een dekzeil.

Er mogen tijdens het transport geen beschadigingen of vervormingen optreden door onjuiste ondersteuning of het ontbreken van bescherming tussen de onderdelen en bij het vastzetten door middel van transportbanden.

De eisen aan het opslaan en transporteren van natuursteen zijn opgenomen in par. B.2 in Bijlage 4.

3.5.3 Keuring geleverde onderdelen

Op basis van het overeengekomen instapmoment wordt voorafgaand aan aflevering of plaatsing gecontroleerd of het geleverde natuursteenwerk aan de omschreven eisen voldoet.

De controle is gebaseerd op:

1. bestek, werkschrijving of op een andere wijze overeengekomen keuringsplan;
2. tekeningen en mallen.

3.5.4 Voorschriften voor uitvoering, bevestigen en stellen

1. Bij het plaatsen en aansluiten op bestaand werk gelden de product- en verwerkingseisen en technieken zoals omschreven in Bijlage 4 'Definitie en eisen'.
2. Voor de restauratiecategorieën 'conserveren', 'repareren' en 'vernieuwen' (voor deze laatste 'kopiëren', 'imiteren' en 'verbeteren') gelden de betreffende kolommen in Bijlage 1.
3. Plaats onderdelen volledig vol-en-zat in de mortel en veranker deze goed, bijvoorbeeld met rvs AISI-316-ankers die met epoxylijm in de steen worden verlijmd.
4. De hoeveelheid en detaillering van de verankering dient afgestemd te zijn op de positie van het blok.
5. Stel mortel en voegmortel af op de eigenschappen van de toegepaste natuursteensoort.
6. Als er risico op beschadiging is moet het geplaatste onderdeel worden afgeschermd tijdens de hele bouwperiode.

Om een nieuw onderdeel te plaatsen, moet het oude eerst gedemonteerd worden. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever wordt het blok ofwel behoedzaam gedemonteerd, ofwel gesloopt en als puin afgevoerd. Ga in beide gevallen voorzichtig om met het omringende werk. Dat dient afgeschermd te worden tegen vallend puin, slib en stof. De overgebleven sparing moet tot in de hoeken vlak worden gehakt en zodanig ruim zijn dat het te plaatsen blok niet vastklemt bij het plaatsen. Maak de sparing stofvrij, om onthechting van de mortel te voorkomen.

Het nieuwe onderdeel moet dusdanig worden getransporteerd dat er geen beschadigingen aan de steen optreden. Gebruik voor het hijsen van het blok nylon hijsbanden. Wanneer het blok eenmaal op z'n plaats staat, kan zo mogelijk voor het stellen een hijssoog in de steen worden gemonteerd. Afhankelijk van de zuigkracht van de steen moet de natuursteen worden voorbenat. De stelvlakken moeten ruw behakt zijn om de mortel voldoende te laten hechten. Ook moet er langs de voegvlakken een voegslag zijn gelegd. Bij tracteringen, montants en pinakels moeten speciekruizen worden aangebracht die op elkaar aansluiten.

Het blok wordt in de mortel gesteld en door middel van nylon stelplaatjes en wiggen op de juiste positie gebracht, dusdanig dat het onderdeel volledig vol-en-zat in de mortel is geplaatst. Indien dat niet mogelijk blijkt, moeten de eventueel overgebleven holtes worden aangevuld met gietmortel van dezelfde samenstelling als de stelmortel.

Behalve paramentwerk moet elk onderdeel verankerd worden met rvs AISI-316-ankers, die met epoxylijm in de steen worden verlijmd. De hoeveelheid en detaillering van de verankering wordt afgestemd op de positie van het blok. Nadat het blok is geplaatst en de stelmortel voldoende is uitgehard, kan de voeg worden aangebracht. Als er risico op beschadiging is, moet het geplaatste onderdeel worden afgeschermd tijdens de hele bouwperiode.

Zie voor de eisen die gelden voor deze werkzaamheden Bijlage 4:

- voor het interne transport par. B.2;

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

- voor het bevestigen van natuursteen par. B.5;
- voor het beschermen van natuursteen par. B.8.

3.5.5 Veiligheid bij het stellen

Natuursteen is een kwetsbaar materiaal. Hou bij het plaatsen van onderdelen hiermee rekening. Daarnaast heeft het materiaal over het algemeen een hoog soortelijk gewicht, waardoor het gewicht van te stellen onderdelen al vrij snel uitstijgt boven wat een persoon maximaal mag beuren. Vaak wordt daarom gewerkt met hijsmateriaal. De risico's bij het stellen moeten (voor het bedrijf, maar ook specifiek voor het project) worden vastgelegd in een RI&E (Risicoinventarisatie en -Evaluatie) en moeten de daaruit voortvloeiende maatregelen worden nageleefd. Ook dient artikel 8.2 van het Bouwbesluit 2012 in acht te worden genomen.

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

Het begeleiden van beeldhouwwerk bestaat uit de volgende stappen:

1. de opdrachtgever geeft een ontwerp vrij voor het maken van een model;
2. een ter zake kundige maakt een model (monster/proefstuk);
3. de opdrachtgever (of diens adviseur) en de vergunningverlener keuren dit model;
4. de opdrachtgever (of diens adviseur) keuren het beeldhouwwerk zelf gedurende de voortgang van het werk;
5. voor de overige aspecten (zoals ontmantelen, materiaal, opslag en transport) geldt deze uitvoeringsrichtlijn.

De eisen die voor deze werkzaamheden gelden, zijn opgenomen in Bijlage 4:

- voor selectie van het materiaal par. B.0;
- voor de reproductie par. B.7;
- voor het beschermen par. B.8.



Beeldhouwwerk wordt uitgevoerd door een deskundige beeldhouwer. Een aantal toetsmomenten bij de uitvoering ervan waarborgt de kwaliteit

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering



Soms is conserverend herstel niet langer mogelijk en is integrale vervanging nodig, zoals bij dit vensterharnas. Dat vergt deskundig onderzoek van materialen en vervaardigingstechniek, exacte opmeting van de bestaande situatie en daarop te baseren tekeningen en borderellen voor het nieuwe werk. In dit geval heeft vervanging plaatsgevonden met een andere steensoort.



Herstelwerkzaamheden aan granieten haalkommen van een historische brug. De door roestend ijzer gescheurde onderdelen zijn verlijmd en voorzien van rvs doken.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhouwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering



Bij consolidatie en restauratie van een situatie als deze (Mariakerk, Deventer) is vooraf een deskundige analyse van en afweging nodig over de inhoud van het werk. De keuze per geveldeel voor behoud, vervanging, herstel en/of reparatie maken de opgave complex. Zorgvuldige opname en verantwoording van aanpak zijn een voorwaarde voor vergunning en uitvoering. De traseringen zijn van Baumberger steen en middeleeuws. De Ettringer tufsteen aan de contreforts dateert uit het Interbellum. Er zijn dus meerdere tijdslagen zichtbaar aan het gebouw.

3.7 Oplevering

De opdrachtnemer legt vast hoe het proces bij oplevering verloopt en stelt een opleveringsdossier aan de opdrachtgever ter beschikking.

In dat opleveringsdossier staat in ieder geval:

- het proces-verbaal van oplevering;
- de te verstrekken garanties, voorzover in de opdracht overeengekomen, gerelateerd aan de overeengekomen wijze van restauratie;
- welke afspraken gelden die afwijken van bestek, werkomschrijving, tekeningen en schetsen, bijvoorbeeld wat betreft steensoorten en andere materialen, verbindingen, profileringen en afwerking;
- welke gebreken en onvolkomenheden zijn gebleken bij de plaatsing, zoals aansluiting op bestaand werk, afwerking en bevestiging
- de samenstelling van verwerkte materialen, zoals zelf samengestelde restauratiemortels (revisie);
- documenten waaruit de herkomst van de materialen blijkt, zoals fabrikant, product- en badge-nummers;
- het projectvoorstel (de relevante onderdelen ervan);
- de contractuele bepalingen betreffende de nazorg;

en voor zover relevant:

- onderzoeksrapporten;
- fotorapportages en meetstaten.

Na in werking treden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gelden de eisen voor het overdrachtsdossier aan de opdrachtgever zoals dan beschreven wordt in artikel 757a van het Burgerlijk Wetboek¹².

¹² De Wet kwaliteitsborging bouwen incl deze wijziging van het Burgerlijk Wetboek treedt naar verwachting op 1-7-2022 in werking.

3. Eisen aan het proces ↓

3.1 Algemeen

3.2 Voorbereiding

3.3 Voorbereiding op de uitvoering

3.4 Uitvoering in de steenhoudwerij

3.5 Uitvoering op de bouwplaats

3.6 Begeleiden beeldhouwwerk

3.7 Oplevering

4 Eisen aan toegepaste materialen

4.1 Voorschriften voor grondstoffen en halfproducten

Het bedrijf hanteert de (verwerkings)voorschriften van fabrikanten/leveranciers zoals deze gelden voor grondstoffen en halfproducten, uiteraard slechts voor zover dit bij restauratie en renovatie mogelijk en verantwoord is en slechts voor zover de beoogde toepassing vergelijkbaar is met de in dat document beoogde toepassing.

De (verwerkings)voorschriften zijn ondergeschikt aan de eisen aan het eindproduct (het met de opdrachtgever overeengekomen eindresultaat).

Wanneer de verwerkingsvoorschriften onderdeel uitmaken van de CE-markering als bedoeld in de CPR, mag daar alleen van worden afgeweken als het behoud van de monumentwaarden dat noodzakelijk maakt (artikel 5 van de CPR).

Steentypen, classificatie en benaming

N 530	Hardsteen: eisen
NEN-EN 12407	Petrografisch onderzoek
NEN-EN 12440	Benamingen van natuursteen
NEN-EN 12670	Terminologie van natuursteen
NEN-EN 13373	Geometrische eigenschappen van natuursteenproducten

Mortels, bindmiddelen en toeslagstoffen

De volgende producten moeten voorzien zijn van een CE-keurmerk met prestatieverklaring op grond van op grond van de hierna aangegeven norm:

NEN-EN 197-1	Cement
NEN-EN 413-1	Metselcement
NEN-EN 459-1	Bouwkalk
NEN-EN 998-2	Mortels voor metselwerk
NEN-EN-13055	Lichte toeslagmaterialen
NEN-EN-13139	Toeslagmaterialen voor mortel
EN-EN 15274:2015	Constructielijmen voor algemeen gebruik.

Cement dient tevens te voldoen aan NEN-EN 3550 Cement, met uitzondering van eisen in NEN-EN 3550 die afwijken van NEN-EN 197-1 of NEN-EN 413-1.

4.2 Stelmortel

De stelmortel moet afgestemd worden op de fysieke eigenschappen van de te plaatsen natuursteen. Hier zijn geen pasklare mortelrecepten voor. Of een mortel compatibel is, is mede afhankelijk van de conditie en de eigenschappen van het omringende werk en de belasting door vocht, weer en wind. In de URL 4003 'Historisch metselwerk' staat een tabel met een aantal mortelsamenstellingen, met daarbij de te verwachten eigenschappen. In dezelfde URL geeft een andere tabel weer bij welke typen natuursteen deze mortelsamenstellingen zouden kunnen worden toegepast. Genoemde tabellen zijn in deze URL opgenomen. De beschreven mortelsamenstellingen zijn slechts een voorbeeld (indicatie) ter oriëntatie. Welke samenstelling in een werk het meest geschikt is, moet blijken uit onderzoek ter plaatse. Voor het vermetselen van natuursteen is de initiële wateropzuiging (zuigvermogen) belangrijk. Deze is ondermeer afhankelijk van de porositeit en de afmetingen en structuur van de capillairen (haarvaten) en wordt bepaald door de samenstelling van het materiaal. Dit kan binnen een bepaalde steensoort sterk verschillen, afhankelijk uit welke bank het materiaal in de steengroeve is gewonnen. Informatie over de porositeit van het materiaal kan betrokken worden bij de natuursteenleverancier of kan middels onderzoek worden bepaald, waarbij de initiële wateropname wordt bepaald.

1. Inleiding

2. Begrippen
en definities

3. Eisen aan het
proces

4. Eisen aan
toegepaste
materialen

5. Eisen aan kennis
en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

Tabel 1: Initiële wateropzuiging

I.W. [kg/(m ² .min)]	mate van wateropzuigen	wijze van vermetselen
< 0,5	zeer weinig zuigende steen	'droog' vermetselen
tussen 0,5 en 1,5	matig zuigende steen	24 uur voor verwerking voorbevochtigen
tussen 1,5 en 4,0	normaal zuigende steen	24 uur voor verwerking voorbevochtigen
≥ 4,0	sterk zuigende steen	24 uur voor verwerking voorbevochtigen

Tabel 2: Aanbevolen metselmortelsamenstellingen

Metselmortelsamenstellingen						samenstellingen in volumedelen		
Code	Lucht-kalk	Hydraulische kalk	Cement	Tras*	Zand	Typering	Druksterkte [Mpa] "	E-modulus [Mpa.10 ³]
A	2				3-4	Niet hydraulisch	0,5-2,5	2-7
B	2				5-6	Niet hydraulisch		
C	4			1^	10-12	Zwak hydraulisch	2,5-4,5	toename vervormbaarheid ↑ ↑
D		2 (NHL2)			5-6	Licht hydraulisch		
	2			1^	5-6	Licht hydraulisch		
	3		1		10-12	Licht hydraulisch		
E		2 (NHL3,5)			5-6	Matig hydraulisch	4-8	
	2		1		8-9	Matig hydraulisch		
F	2		1	1^	10-12	Sterk hydraulisch	7-11	
		2 (NHL5)			5-6	Sterk hydraulisch		
	1		1		5-6	Sterk hydraulisch		
G	1		2		5-6	Zeer sterk hydraulisch		
H			2		5-6	Volledig hydraulisch	8-20	20-30
							1 MPa = 1 N/mm ²	

*) Tras bij voorkeur toe te passen in waterwerken.

^) Zeer hoge eisen te stellen aan verwerkingstechnieken en uithardingscondities.

") De tabellen druksterkte en E-modulus kunnen gebruikt worden bij het inschatten van de geschiktheid (compatibiliteit) van prefabmortels voor gebruik in de restauratie.

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

Tabel 3: Type metselwerk en mate van blootstelling gerelateerd aan voorbeelden van mortelsamenstellingen.

Deze tabel verwijst naar Tabel 2: Aanbevolen metselmortelsamenstellingen.

Type Metselwerk	Binnen-muur	Buitenmuren blootgesteld			Natte condities
		Beschut	Matig bloot-gesteld	Sterk bloot-gesteld	
- Dichte natuursteen, baksteen, verblendsteen - Weinig poreus - Kwaliteit RS1 en RS2	B,C,D	B,C,D,E	C,D,E	F,G	F,G,H
- Gemiddelde kwaliteit natuursteen en baksteen - Gemiddeld poreus - Kwaliteit RS3 en RS4	B,C,D	B,C,D	C,D,E	C,D,E	F,G
- Zachte, verweerde natuursteen en zacht gebakken stenen - Sterk poreus - Kwaliteit RS5 en RS 6	B	B	B,C,D	C,D	
Metselwerk met zeer geringe mortellaagdikte	A	A	A	A	

De porositeit van natuursteen wordt bepaald door de verhouding van de holten (poriën) in de steen, die onderling verbonden zijn en daardoor toegankelijk voor water. Deze wordt uitgedrukt in volumeprocent (vol %) en vertegenwoordigt het volume open poriën in verhouding tot het totale volume van de steen. De porositeit verschilt per steensoort en kan zelfs per type van hetzelfde materiaal verschillen. Ze schommelt tussen waarden die nagenoeg gelijk zijn aan nul (bijv. voor erg compacte granietsoorten) en waarden rond de 50% (voor zeer zachte kalksteen).

1. Inleiding
2. Begrippen en definities
3. Eisen aan het proces
4. Eisen aan toegepaste materialen
5. Eisen aan kennis en ervaring
Bijlagen 1 t/m 5

5 Eisen aan kennis en ervaring

5.1 Algemene eisen

Binnen het bedrijf is toereikende kennis aanwezig, toegespitst op de eisen en uitvoering van steenhouwwerk zoals in deze URL is benoemd. Het bedrijf:

- dient vertrouwd te zijn met historische bouwstijlen, bouwconstructiewijzen en materialen die kenmerkend zijn voor het Nederlandse taal- en cultuurgebied;
- beschikt over kennis van de benaming van onderdelen van natuursteen;
- beschikt voor het onderhanden werk over kennis van de natuursteensoorten, bewerkingstechnieken, constructiewijzen en degradatieverschijnselen (schade- en vervalphenomenen) en remedies behorende bij steensoorten zoals benoemd in Bijlage 4.;
- is op de hoogte van ontwikkelingen in de aanbodmarkt van grondstoffen;
- is op de hoogte van technologische ontwikkelingen;
- beschikt over de vaardigheden van maatvoering, onder andere opmetingen verrichten, tekeningen en mallen of uitslagen maken;
- is in staat tot het beargumenteren van het wijzigen of vervangen;
- zorgt voor de overdracht van vakkennis ten behoeve van de continuïteit van het vakmanschap.

Het bedrijf heeft medewerkers met voldoende kennis en gemiddelde ervaring van vijf jaar, bijvoorbeeld met een opleiding die minimaal voldoet aan de criteria in Crebonummer 25111 Natuursteenbewerker machinaal BBL-niveau 2 met het keuzedeel restauratie of een gelijkwaardige buitenlandse opleiding.

Een bedrijf dat nog niet over de juiste referenties, kennis en ervaring beschikt, kan die opbouwen door bijvoorbeeld te participeren in een samenwerkingsverband met andere bedrijven die wel beschikken over een certificaat.

5.2 Werkzaamheden in de steenhouwerij

Een team dient te beschikken over ten minste de volgende competenties:

- a) het beoordelen van de te verwerken natuursteen op kleur, structuur/stromingsrichting en onregelmatigheden zoals scheuren, grote brandlagen, vlekken en ingesloten bergwater of groefwater;
- b) het opnemen van schade;
- c) het beoordelen van de uitvoerbaarheid van het voorgenomen werk;
- d) het op een juiste wijze transporteren van de natuursteen;
- e) het verzorgen van complexe maatvoering;
- f) het maken van een mal c.q. uitslag;
- g) het lezen van een werktekening c.q. borderel;
- h) het aftekenen van de steen;
- i) het voorzagen van de steen;
- j) het hakken van de steen tot een geprofileerde werkstuk met de gewenste vorm;
- k) het uitvoeren van bewerkingen volgens deze URL;
- l) het afwerken van de steen;
- m) het kiezen van passende applicatiematerialen;
- n) het tussentijds controleren van het werkstuk op vlakheid, beschadigingen en scheuren;
- o) het afstemmen van de werkwijze op de eigenschappen van de steensoort;
- p) het stellen van nieuwe en gerestaureerde werkstukken;
- q) het inboeten en accorderen;
- r) het aanbrengen van een hulpvoorziening en/of verankering;
- s) het uitvoeren van kleine reparaties;
- t) het verzorgen van registraties volgens bedrijfseigen formulieren.

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

5.3 Werkzaamheden op de bouwlocatie (stellen en bevestigen)

Een team dient te beschikken over ten minste de volgende competenties:

- a) het beoordelen van de uitvoerbaarheid van het voorgenomen werk;
- b) het op een juiste wijze transporteren van de natuursteen;
- c) het lezen van een werktekening c.q. borderel;
- d) het kiezen van passende applicatiematerialen;
- e) het afstemmen van de werkwijze op de eigenschappen van de steensoort;
- f) het stellen van nieuwe en gerestaureerde werkstukken;
- g) het aanbrengen van een hulpvoorziening en/of verankering;
- h) het verzorgen van registraties volgens bedrijfseigen formulieren.
- i) het op voor de omgeving veilige wijze werken.



Het maken van uitvoeringstekeningen en het werken volgens mallen en tekeningen behoren tot de vereiste competenties van de voor restauratiewerk erkende steenhouwerij.

5.4 Aantoonbare literatuurkennis

De steenhouwer heeft aantoonbare kennis van de volgende publicaties:

Literatuur over soorten en bewerkingen:

- Quist, W. e.a., 2017. *Natuursteen in Limburg Natuursteen uit Limburg*. Delft, Nederland: Delftdigitalpress.
- Tolboom, H.J. e.a., 2012. *Onvermoede weelde*. Utrecht, Nederland: Uitgeverij Matrijs .
- De Ceukelaire, M. e.a., 2014. *Belgisch marmer*. Gent, België: Academia Press.
- Dubelaar, W. e.a., 2007. *Utrecht in steen*. Utrecht, Nederland: Uitgeverij Matrijs.
- Dreesen, R. e.a., 2003. *Atlas natuursteen in Limburgse monumenten*.
- Slinger, A. e.a., 1980. *Natuursteen in Monumenten*. Zeist, Nederland: Bosch & Keuning n.v..

Brochures van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed:

- Natuursteenvisie. Handreiking voor de omgang met cultureel erfgoed van natuursteen.
<https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2016/01/01/natuursteenvisie-handreiking-voor-de-omgang-met-cultureel-erfgoed-van-natuursteen>
- Verwerking van natuursteen in het exterieur.
<https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2002/01/01/verwerking-van-natuursteen-in-het-exterieur>
- Natuursteen: steenkeuze in de restauratiepraktijk.
<https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2002/01/01/natuursteen-steenkeuze-in-de-restauratiepraktijk>
- Vervangende stenen afwerken.

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5



- <https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2012/01/01/vervangende-stenen-afwerken>
- Natuursteen in Nederland
- <https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2001/01/01/natuursteen-in-nederland>

Documenten van RCE/TNO/TU Delft:

- Symposium MonumentenKennis | Kennis van natuursteen, Amersfoort 9 december 2015
- <https://www.monumentenkenis.nl/Public/Downloads/Nijland2015SyllabusMonumentenKennissymposium.pdf>

ERM:

- URL 4003 Historisch metselwerk
- URL 4007 Steenhouwwerk
- Omgaan met zandsteen – Achtergronddocument bij URL 4007

1. Inleiding

2. Begrippen en definities

3. Eisen aan het proces

4. Eisen aan toegepaste materialen

5. Eisen aan kennis en ervaring

Bijlagen 1 t/m 5

Bijlage 1: Keuzetabel restauratiecategorieën steenhouwwerk

Deze bijlage hoort bij paragraaf 3.1.

Deze keuzetabel bevat de uitgangspunten bij het vooraf nemen van beslissingen door de opdrachtgever over onderhoud en restauratie van monumenten en bij het (laten) schrijven van een bestek, inclusief de voorkeursvolgorde voor het kiezen van een restauratiecategorie (zie de figuur in par. 3.1.1).

Zie voor de omschreven restauratiecategoriegén par. 3.1. In paragraaf 3.1.2 en deze Bijlage 1 is voor al het steenhouwwerk in deze URL uitgewerkt wat een restauratiecategorie inhoudt.

Wanneer van een werk is bepaald van welke restauratiecategorie hierbij sprake is, volgt uit onderstaande tabel welke werkzaamheden daarbij mogelijk aan de orde komen.

V	= ja, verplicht	
T	= ja, toegestaan	
N	= nee, niet toegestaan	
0	= nul, niet van toepassing	

In de praktijk van steenhouwwerk bij onderhoud en restauratie van monumenten zal bij de categorie ‘conserveren’ geen volume steen worden toegevoegd, bij ‘repareren’ een gering volume steen, terwijl bij ‘vernieuwen’ sprake is van het vervangen van een blok of element.

De in deze bijlage omschreven werkzaamheden betreffen telkens een individueel blok of element, niet een (muur)vlak (iets wat bijvoorbeeld wel het geval is bij communicatie over metselwerk).

Bij de werkzaamheden onder 2. ‘Roestend IJzerwerk’ en 5. ‘Oppervlakkige behandeling’ worden de waarderings gegeven vanuit het perspectief van het werk aan natuursteen. Het vervangen van doken wordt in dit verband dus gezien als ‘Conserveren’ en niet als ‘Vernieuwen’.

In Bijlage 5 (‘Begrippen en definities’) staan de verschillende werkzaamheden uitgebreid omschreven en toegelicht.

De URL 4003 ‘Steenhouwwerk’ heeft een sterke samenhang met de URL 4006 ‘Voegwerk’. In onderstaande tabel zijn ook bewerkingen opgenomen die deel uitmaken van de standaardwerkzaamheden van een steenhouwer, maar beschreven staan in andere richtlijnen dan deze URL. Hierbij wordt verwezen naar de betreffende richtlijn.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategoriegén
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Omschrijving werkzaamheden	Paragraaf in URL of bijlage	1. Conserveren	2. Repareren	3. Vernieuwen			Toelichting / nadere specificatie
				3a Kopieren	3b Imiteren	3c Verbeteren	
0. Voorbereiden Identificeren van bestaande steensoort	3.3.2	V	V	V	V	V	Respirabel kwarts is een kanker-verwekkende stof en valt onder de gevaarlijke stoffen. Conform paragraaf 3.3.1.
Bepalen of er met kwartshoudend materiaal wordt gewerkt	B.3.8	V	V	V	V	V	
Voorzieningen treffen indien er met kwartshoudend materiaal wordt gewerkt.	B.3.9	V	V	V	V	V	
Bepalen vervangend materiaal (inclusief typeaanduiding)	3.3.2	0	V	V	V	V	
Identificeren van bestaande afwerking	3.3.2	V	V	V	V	V	
Bepalen nieuwe afwerking	3.3.2	0	V	V	V	V	
Bemonsteren nieuw materiaal	4.2	0	0	V	V	V	
1. Reinigen/schonen - afstoffen, afnemen, wassen	B.4.4	T	V	0	0	0	Zie ook URL 4006 Voegwerk.
- stomen	B.4.4.4	T	T	0	0	0	
- stralen	B.4.4.5	T	T	T	T	T	
- chemisch reinigen	B.4.4.6	T	T	0	0	0	
- laser reinigen	B.4.4.7	T	T	0	0	0	
- ontzouten	B.4.5	T	T	0	0	0	
2. Roestend ijzerwerk 2.a. Roestend ijzerwerk verwijderen, w.o. schroeven, spijkers, keilbouten, zichtbare ankers	B.5.1	V	V	V	V	V	Zie ook URL 4006 Voegwerk. Deze keuzes zijn beschreven vanuit het perspectief van werk aan natuursteen.
2.b. Waar nodig: ijzerwerk zoals doken en ankers vervangen	B.5.1	0	V	V	V	V	
2.c. Vrijkomende gaten en schades afwerken d.m.v. inboeten met passende natuursteen of repareren met mortel	B.6	T	T	0	0	0	
3. Individuele elementen (stenen/werkstukken) 3.a. Individuele elementen demonteren en terugplaatsen	B.2.8, B.2.9 en B.5	0	T	T	T	T	Hierbij kan ook sprake zijn van uitnemen, repareren en plaatsen van meerdere aaneengesloten elementen. Demonteren is inclusief merken en uitnemen.
3.b. Individuele elementen demonteren ter reparatie en terugplaatsen	B.2.8, B.2.9, B.6 en B.5	0	T	T	T	T	
3.c. Individuele elementen demonteren ter reproductie en plaatsen	B.2.8, B.2.9, B.7 en B.5	N	N	V	V	V	
3.d. Inboeten met passende natuursteen	B.6.1	0	T	0	0	0	
3.e. Repareren met mortel	B.6.2	0	T	0	0	0	
3.f. Stoppen	B.6.3	0	T	0	0	0	



Omschrijving werkzaamheden	Paragraaf in URL of bijlage	1. Conserveren	2. Repareren	3. Vernieuwen			Toelichting / nadere specificatie
				3a Kopieren	3b Imiteren	3c Verbeteren	
3.g. Voeg dicht zetten (conform omliggende werk)	B.5.2.a en URL 4006	T	T	V	V	V	Zie URL 4006 Voegwerk.
4. Reproduceren							
4.a. Afgieten	B.7.1	0	0	0	T	T	
4.b. Bewerken	B.3	0	0	V	V	V	Onder bewerken valt het profileren van een nieuw blok (al dan niet met de hand).
4.c. CNC-bewerking	B.7.3	N	N	T	T	T	
5. Oppervlakkig behandelen							
5.a. Schilderen, retoucheren, coaten, in de was zetten, e.d..	B.4.3	T	T	T	T	T	Zie ook URL 4006 Historisch Voegwerk en URL 4003 Historisch Metselwerk.
5.b. Mechanisch bewerken van oppervlak van nieuw aangebracht steenwerk (accorderen)	B.3.b	0	T	T	T	T	Deze keuzes zijn beschreven vanuit het perspectief van werk aan natuursteen.
6. Indringend behandelen							
6.a. Doordrenken	B.4.1	T	T	N	N	N	Zie ook URL 4006 Historisch Voegwerk en URL 4003 Historisch Metselwerk.
6.b. Steen verstevigen	B.4.2.2	T	T	N	N	N	
6.c. Aangroei beperken	B.4.2.3	T	T	T	T	T	

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlage 2: Vergunningplicht: wetten en verordeningen

Deze bijlage hoort bij paragraaf 3.2.5.

In deze bijlage vindt u informatie over de vraag wanneer een vergunning nodig is voor een activiteit aan een monument (A). Ook vindt u informatie over de eisen aan bouwproducten (B) en arbo- en veiligheidsaspecten (C).

A. ACTIVITEITEN (bouwen, wijzigen, slopen)

Vergunningplicht

Als een monument gewijzigd wordt, kan dit op verschillende manieren vergunningplichtig zijn. Het kan zijn dat het valt onder de activiteit 'wijzigen van een monument', onder de activiteit 'bouwen', of beide. Het kan daarnaast ook vallen onder de categorie 'strijdig gebruik' ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan (in de toekomst het omgevingsplan).

Het gaat in alle gevallen om een vergunningplicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Activiteit 'wijzigen van een monument'

Een vergunning is nodig voor het afbreken, verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Dit staat in artikel 2.1, 1e lid, onder f van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op grond van artikel 2.2. 1e lid, onder b van de Wabo kan een provincie of gemeente deze vergunningplicht ook van toepassing verklaren op de aangewezen provinciale en gemeentelijke monumenten.

Activiteit 'bouwen'

Een vergunning is in beginsel nodig voor het bouwen van een bouwwerk. Dit staat in artikel 2.1 1^e lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

'Strijdig gebruik' ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan

Indien sprake is van een gebruik in strijd met een bestemmingsplan¹³, dan is een omgevingsvergunning voor 'strijdig gebruik' nodig. Dit staat in artikel 2.1 1^e lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Als sprake is van 'kleine' vergunningvrije bouwactiviteiten conform Bijlage II artikel 2 Bor zijn deze altijd vergunningvrij voor het aspect 'bouwen', ook als de bouwactiviteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. Er is dan geen omgevingsvergunning vereist voor planologische afwijking op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo.

Bij de 'omvangrijkere' vergunningvrije bouwactiviteiten als bedoeld in Bijlage II artikel 3 Bor is bij strijd met het bestemmingsplan¹ een omgevingsvergunning voor 'strijdig gebruik' vereist.

Vergunningvrij voor het aspect 'bouwen' en/of 'wijzigen van een monument'

Een deel van de werkzaamheden aan monumenten valt onder de categorie Vergunningvrij voor de activiteit 'bouwen' en/of voor de activiteit 'wijzigen van een monument'. Dit op grond van de artikelen 2, 3a en 4a van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Let op: Als sprake is van strijdig gebruik met het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning voor 'strijdig gebruik' nodig, met uitzondering van 'kleine' vergunningvrije bouwactiviteiten conform Bijlage II artikel 2 Bor.

¹³ Of een beheersverordening, een exploitatieplan of de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

De volgende activiteiten zijn vergunningvrij voor het aspect 'bouwen' en gedeeltelijk ook voor het aspect 'wijzigen van een monument':

1. *Gewoon onderhoud en onderhoud waarbij materiaalsoort, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen.* Dit is vergunningvrij voor het aspect 'bouwen' en 'wijzigen van een monument'. Dit staat in Bijlage II, artikel 3a van het Bor voor een rijksmonument en 4a voor monumenten. Bijvoorbeeld:
 - het overschilderen in dezelfde kleur/verfsysteem.
Dit is geen bouwen in de zin van de Woningwet. Er geldt ook geen vergunningsplicht voor het aspect 'wijzigen van een monument';
 - het vervangen van kapotte ruiten of kozijnen door hetzelfde type/materiaalsoort.
Dit is vergunningvrij voor het aspect 'bouwen' op grond van artikel 2, ten eerste, van bijlage II van het Bor. Dit is vergunningvrij voor het aspect 'wijzigen van een rijksmonument' op grond van artikel 3a van bijlage II van het Bor.
 - het opstoppen van rieten daken;
 - het vervangen van enkele dakpannen.
2. *Activiteiten in een monument aan onderdelen zonder monumentale waarde*
Bouwen in, aan, op of bij een monument: activiteiten in, aan of op onderdelen zonder monumentale waarde, maar die wel deel uitmaken van een monument, zijn vergunningvrij voor het aspect 'wijzigen van een monument'. Dit staat in bijlage II artikel 3a van het Bor voor rijksmonumenten en in artikel 4a van het Bor voor rijksmonumenten en andere monumenten.
Het bouwen is voorts vergunningsvrij voor het aspect 'bouwen' als het bouwwerken zijn als bedoeld in artikelen 2 en 3 van Bijlage II van het Bor.
3. *Bouwen in beschermde stads- en dorpsgezichten*
Inpandige veranderingen en bepaalde activiteiten op achtererven zijn vergunningvrij voor het aspect 'bouwen', mits het resultaat niet zichtbaar is vanaf het openbaar gebied en het bouwen betreft als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van het Bor.
Dit staat in Bijlage II artikel 4a, tweede lid, van het Bor.

Ad 1 t/m 3: Als de activiteiten genoemd onder 2 en 3 en de activiteit 'het vervangen van kapotte ruiten of kozijnen door hetzelfde type/materiaalsoort' genoemd onder 1 plaatsvinden in een bouwwerk met een gebruik dat strijdig is met het bestemmingsplan, dan is een omgevingsvergunning voor 'strijdig gebruik' nodig. Daarvoor geldt op grond van artikel 4a van Bijlage II van het Bor de verkorte procedure voor zogenaamde 'kruimelgevallen' in de Wet Ruimtelijk Ordening (procedure van 8 weken in plaats van de reguliere procedure van 24 weken).

Ad 1: Onderhoud wordt beschouwd als een vorm van verbouwen, waarbij het uiterlijk – beoordeeld naar de detaillering, profilering en vormgeving – gelijk blijft. Hiervoor is geen omgevingsvergunning noodzakelijk.

- Voor rijksmonumenten gelden eisen zoals beschreven in de brochure *Vergunningvrij*, versie 2.2, RCE, 1-1-2018.
- Voor gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten gelden de regels uit de gemeentelijke of provinciale verordeningen.

Constructieve wijzigingen

Constructieve wijzigingen zijn altijd vergunningplichtig als het gaat om een verandering van de draagconstructie.

Andere constructieve wijzigingen zijn vergunningvrij voor het aspect 'bouwen' mits het gebruik niet strijdig is met het bestemmingsplan. Als wijziging plaatsvindt aan monumentwaardige onderdelen geldt wel een vergunningplicht voor het aspect 'wijzigen van een monument'.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Afwijken van Bouwbesluit 2012 bij monumenten mogelijk onder vergunning

Voor de restauratie van een monument gelden in beginsel de voorschriften voor een verbouwing zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012. Op grond van artikel 1.13 van het Bouwbesluit 2012 blijft een voorschrift voor een verbouwing echter buiten beschouwing als aan de omgevingsvergunning voor de restauratie van een monument een voorschrift is verbonden dat afwijkt van het voorschrift in het Bouwbesluit 2012. Het voorschrift dat aan de omgevingsvergunning voor de restauratie van een monument verbonden is, komt hiervoor als het ware in de plaats. Omdat hiermee mogelijk niet wordt voldaan aan alle voorschriften uit het Bouwbesluit 2012, kan dit tot gevolg hebben dat de gebruiksmogelijkheden van het monument worden beperkt.

De website www.monumententoezicht.nl geeft voor verschillende werkzaamheden aan gebouwde monumenten praktische handvatten om de vergunningplicht te bepalen

B. MATERIALEN (BOUWPRODUCTEN)

Bouwproducten moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De wijze waarop de fabrikant moet vastleggen aan welke kwaliteitseisen een bouwproduct voldoet is wettelijk voorgeschreven in de Europese Verordening Bouwproducten nr. 305/2011/EU (Construction Products Directive, CPR) wanneer dat product onder CE-markering wordt geleverd. Hiermee is verhandelen van bouwproducten binnen de EU vereenvoudigd.

Wat zijn bouwproducten

Bouwproducten zijn producten die in de handel verkrijgbaar zijn.

Bouwproducten die op locatie gemaakt worden (bijvoorbeeld een ter plaatse gemengde mortel) vallen niet onder de Verordening. Ook materialen of voorwerpen die speciaal voor een restauratie gemaakt worden vallen niet onder de CPR.

Wat is CE-markering voor bouwproducten en wanneer is dit verplicht?

Voor bouwproducten geldt een verplichte CE-markering als voor het product een geharmoniseerd normblad door de Europese Commissie is afgekondigd in het OJEC¹⁴. In zo'n normblad zijn de essentiële kenmerken (producteigenschappen) vastgelegd waarover de producent de van toepassing zijnde waarde kan aangeven in de verplichte prestatieverklaring van de fabrikant. U vindt de CE-markering op het etiket of in de bij het product gevoegde informatie.

De essentiële kenmerken hebben onder meer betrekking op sterkte (constructieve veiligheid), brandveiligheid, gezondheid, gebruiksveiligheid, hygiëne, energiezuinigheid en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Gevolgen van de CPR bij monumenten

Overheidsopdrachtgevers, of daarmee vergelijkbare opdrachtgevers met een monopoliepositie, mogen bij aanbestedingen geen eisen stellen voor andere kenmerken dan de essentiële kenmerken in de prestatieverklaring (deze zijn verwoord in Annex ZA van de geharmoniseerde norm). Ook mogen deze organisaties bij aanbestedingen geen private keurmerken eisen voor die producten.¹⁵

¹⁴ OJEC = Official Journal of the European Community.

¹⁵ Dit geldt ook als er sprake is van vrijwillige CE-markering van een bouwproduct op basis van een Europese technische goedkeuring (ETG of ETA). Bij het ontbreken van een geharmoniseerd normblad kan een producent op vrijwillige basis zijn product in de markt plaatsen met een vrijwillige prestatieverklaring met CE-markering.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



C. ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

Een bedrijf moet de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet en daarop gebaseerde uitwerkingen, of gelijkwaardige buitenlandse uitwerkingen van de Europese Kaderrichtlijn Arbeidsveiligheid, in acht nemen.

Naast werkgevers, hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zij dienen goede randvoorwaarden te creëren om gezond en veilig te werken.

Elke opdrachtgever zorgt ervoor dat in de ontwerpfase van een bouwproject rekening wordt gehouden met de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase. Dit betekent dat een bouwproject gezond en veilig gerealiseerd moet worden en binnen de grenzen van de Arbeidsomstandighedenwet.

De aanwezige machines moeten voldoen aan het Warenwetbesluit machines, of gelijkwaardige buitenlandse uitwerkingen van de Europese Machinerichtlijn (2006/42/EG).

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlage 3: Overzicht van natuursteensoorten

Inhoud

Natuursteen **A.0**

Natuursteensoort	A.0.a
Variant	A.0.b
Kernsteen	A.0.c
Graniet	A.0.1.1
Trachiet	A.0.1.2
Basaltlava	A.0.1.3
Syeniet	A.0.1.4
Picriet	A.0.1.5
Doleriet	A.0.1.6
Tufsteen	A.0.1.7

Sedimentaire natuursteen **A.0.2**

Kalksteen	A.0.2.1
Polijstbare kalksteen	A.0.2.2
Zandsteen	A.0.2.3
Zandige kalksteen	A.0.2.4
Albast	A.0.2.5
IJzeroer	A.0.2.6

Metamorfe natuursteen **A.0.3**

Marmer	A.0.3.1
Ophicalciet	A.0.3.2
Kwartsiet	A.0.3.3
Speksteen	A.0.3.4

Gebrek **A.1**

Calcietplekken	A.1.1
Dode steen	A.1.2
Kwartskogels	A.1.3
Leemgaten	A.1.4
Leemlagen	A.1.5
Leger	A.1.6
Oplossingsholte	A.1.7
Pyriet	A.1.8
Reeleger	A.1.9
Roestkleurige draden	A.1.10
Schelpgaten	A.1.11
Schelplagen	A.1.12
Sliklagen	A.1.13
Steken	A.1.14
Styloliet	A.1.15
Vuursteen	A.1.16
Witte aderen	A.1.17
Zwartedraden	A.1.18
Zwarte vlekken	A.1.19

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Alfabetisch overzicht van soortnamen

«albast»	A.0.2.5	«Brauwilliers»	A.0.2.1.2
«Alta kwartsiet»	A.0.3.3.1	<i>Brauwilliers demi fine</i>	zie: «Brauwilliers»
«Anröchte»	A.0.2.4.4	<i>Brauwilliers fine</i>	zie: «Brauwilliers»
<i>Anröchte Dolomit</i>	zie: «Anröchte»	«Brauwilliers liais»	A.0.2.1.2
<i>Anröchte Grünstein</i>	zie: «Anröchte»	<i>Bremer zandsteen</i>	zie: «Obernkirchner zandsteen»
«Anstrude»	A.0.2.1.1	<i>bruinijzererts</i>	zie «ijzeroer»
<i>Anstrude blanc</i>	zie: «Anstrude»	<i>bruinijzersteen</i>	zie «ijzeroer»
«Anstrude jaune claire»	A.0.2.1.1	<i>brusseliaan</i>	zie «Gobertange»
<i>Anstrude roche jaune</i>	zie: «Anstrude»	<i>Bückberger zandsteen</i>	zie: «Obernkirchner zandsteen»
<i>Anstrude roche claire</i>	zie: «Anstrude»	<i>byzantin</i>	zie «gris rosé»
<i>Anstrude roche jaune claire</i>	zie: «Anstrude»	«caensteen»	A.0.2.1.12
<i>Anthéori</i>	zie: «Crazannes»	<i>calacatta arni</i>	zie: «arabescato»
«arabescato»	A.0.3.1.1	<i>calacatta oro</i>	zie: «arabescato»
<i>arabescato arni</i>	zie: «arabescato»	<i>calacatta vagli</i>	zie: «arabescato»
<i>arabescato cervairole</i>	zie: «arabescato»	<i>calcaire de Vinalmont</i>	zie «pierre de Vinalmont»
<i>arabescato garfagnana</i>	zie: «arabescato»	«calcaire de Longpré»	A.0.2.2.3
<i>arabescato vagli</i>	zie: «arabescato»	«calcietplekken»	A.1.1
<i>arduin</i>	zie «Belgische hardsteen»	<i>camelot</i>	zie: «dode steen»
«Ascolaanse travertin»	A.0.2.2.9	«Cannstätter travertijn»	A.0.2.2
<i>Ascolano chiaro</i>	zie: «Ascolaanse travertin»	<i>carboonkalksteen</i>	zie «Belgische hardsteen»
<i>Ascolano dorato</i>	zie: «Ascolaanse travertin»	«cipollino»	A.0.3.1.6
«Avesnes»	A.0.2.1.20	<i>cipollino classico</i>	zie: «cipollino»
<i>Avender</i>	zie «Avesnes»	<i>cipollino verde</i>	zie: «cipollino»
«Balegemse steen»	A.0.2.4.1	<i>clou's</i>	zie: «kwartskogels»
«Balmoral»	A.0.1.1.1	«Comblanchien»	A.0.2.2.5
«Bardiglio»	A.0.3.1.2	<i>Comblanchien claire</i>	zie: «Comblanchien»
«Bardiglio imperiale»	A.0.3.1.2	<i>Comblanchien légèrement moucheté</i>	zie: «Comblanchien»
«Bardiglio imperiale chiaro»	A.0.3.1.2	<i>Comblanchien moucheté</i>	zie: «Comblanchien»
«Bardiglio imperiale scuro»	A.0.3.1.2	«Coutarnoux»	A.0.2.1.16
«Bardiglio nuvolato»	A.0.3.1.2	«Criazannes»	A.0.2.1.21
«Bardiglio nuvolato chiaro»	A.0.3.1.2	«Cristallino»	A.0.3.1.10
«Bardiglio nuvolato scuro»	A.0.3.1.2	<i>Cristallino tigrato</i>	zie «Cristallino»
«Bardiglio uni»	A.0.3.1.2	<i>Cristallinovinogio</i>	zie «Cristallino»
«Bardiglio uni chiaro»	A.0.3.1.2	<i>Cristallino virgio</i>	zie «Cristallino»
«Bardiglio uni scuro»	A.0.3.1.2	<i>dendersteen</i>	zie «Balegemse steen»
«basaltlava»	A.0.1.3	«dode steen»	A.1.2
«basalt»	A.0.1.8	«doleriet»	A.0.1.6
«Baumberger kalksteen»	A.0.2.4.3	<i>doorns</i>	zie: «kwartskogels»
«Beiers graniet»	A.0.1.1.2	«Drachenfels trachiet»	A.0.1.2.5
«Belgische hardsteen»	A.0.2.2.1	<i>Drakenveldern</i>	zie «Drachenfels trachiet»
<i>Belgisch graniet</i>	zie «Belgische hardsteen»	<i>Epprechtstein</i>	zie «Beiers graniet»
«Bentheimer zandsteen»	A.0.2.3.3	<i>Escauzijnse steen</i>	zie «Belgische hardsteen»
«Beucha porfier»	A.0.1.1.5	«Ettringer tufsteen»	A.0.1.7.4
«bianco Carrara»	A.0.3.1.7	«Euville»	A.0.2.1.4
«bianco Carrara C»	A.0.3.1.7	<i>Euville construction</i>	zie: «Euville»
«bianco Carrara C/D»	A.0.3.1.7	«Euville marbrier»	A.0.2.1.4
«bianco Carrara D»	A.0.3.1.7	<i>Euville roche</i>	zie: «Euville»
«bianco Carrara gioia»	A.0.3.1.7	<i>Fließ</i>	zie: «fliess»
«bianco Carrara P»	A.0.3.1.7	«fliess»	A.0.2.4.3
«bianco Carrara statuario»	A.0.3.1.7	<i>geulemer steen</i>	zie «mergel»
«bianco Carrara venato»	A.0.3.1.7	«giallo di Siena»	A.0.3.1.8
<i>blauwsteen</i>	zie «Belgische hardsteen»		
<i>blauwe steen</i>	zie «Belgische hardsteen»		
«bois Jourdan»	A.0.2.2.16		
<i>brandlagen</i>	zie: «stylolieten»		

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

«Gobertange»	A.0.2.4.2	Maassteen	zie «pierre de Vinalmont
Gobertange-steen	zie «Gobertange»	Maastrichts krijt	zie «mergel»
granit de Flandre	zie «Belgische hardsteen»	Maastrichtse steen	zie «mergel»
grès lédien	zie «Balegemse steen»	«Magny»	A.0.2.1.5
«griotte»	A.0.2.2.11	«Magny roche claire»	A.0.2.1.5
«griotte fleuri»	A.0.2.2.11	Magny roche dorée	zie: «Magny»
«griotte imperial»	A.0.2.2.11	«marbre noir de Golzinne»	A.0.2.2.4
«griotte rouge demi foncé»	A.0.2.2.11	«marmer»	A.0.3.1
«griotte rouge foncé»	A.0.2.2.11	marmer	zie: «polijstbare kalksteen»
«gris»	A.0.2.2.13	«Massangis»	A.0.2.1.6
gris ardennais	zie «gris	Massangis claire	zie «Massangis»
gris des Ardennes	zie «gris»	Massangis liais	zie «Massangis»
gris dévonien	zie «gris»	«Massangis roche jaune»	A.0.2.1.6
«gris rosé»	A.0.2.2.14	Massangis roche jaune claire	zie «Massangis»
«gris rosé Byzantin»	A.0.2.2.14	«Maulbronner»	A.0.2.3.5
«gris Saint-Edouard»	A.0.2.2.13	«mergel»	A.0.2.1.11
«gris Versailles»	A.0.2.2.13	«metamorphe natuursteen»	A.0.3
«gebrek»	A.1	mierennesten	zie: «kwartskogels»
«graniet»	A.0.1.1	moddererts	zie «ijzeroer»
groefleger	zie: «leger»	moeraserts	zie «ijzeroer»
«Heilbronner»	A.0.2.3.6	moerasijzererts	zie «ijzeroer»
«Hessische diabaas»	A.0.1.5.1	montanier	zie «Saint-Maximin»
«Idefjord»	A.0.1.1.4	«Morley»	A.0.2.1.15
«Ierse hardsteen»	A.0.2.2.3	Münstersteen	zie: «Baumberger kalksteen»
«jaumont»	A.0.2.1.9	«natuursteen»	A.0
«jura»	A.0.2.2.10	«natuursteensoort»	A.0.a
«jura gelb»	A.0.2.2.10	nagels	zie: «kwartskogels»
«jura gelbgebänderd»	A.0.2.2.10	Naamse steen	zie «pierre de Vinalmont»
«jura grau»	A.0.2.2.10	Namense steen	zie «pierre de Vinalmont»
«jura grau gelbbunt»	A.0.2.2.10	«Napoleon»	A.0.2.2.6
«kalksteen»	A.0.2.1	Nebostonet	zie: «Anstrude»
kalkzandsteen	zie: «zandige kalksteen»	«Neubrunner»	A.0.2.3.8
«kernsteen»	A.0.c	«Niedermendiger basaltlava»	A.0.1.3.1
«Kirchheimer muschelkalksteen»	A.0.2.2.18	«Nivelsteiner»	A.0.2.3.4
Kleberstein	zie	noir belge	zie «marbre noir de Golzinne»
«speksteen»		noir de Golzinne: «marbre noir de	
kolenkalksteen	zie «Belgische hardsteen»	Golzinnne»	
«Kolenzandsteen»	A.0.2.3.7	noir de Mazy	zie «marbre noir de Golzinnne»
«Kösseine»	A.0.1.1.3	noirures	zie: «zwarte vlekken»
«Krensheimer muschelkalksteen»	A.0.2.2.17	«Nottingham albast»	A.0.2.5.2
«Kunrader»	A.0.2.1.19	«Obernkirchner zandsteen»	A.0.2.3.2
Kunradersteen	zie: «Kunrader»	«Öland»	A.0.2.2.15
«kwartsiet»	A.0.3.3	«ophicalciet»	A.0.3.2
«kwartskogels»	A.1.3	«oplossingsholte»	A.1.7
«lappen»	A.0.2.4.3	Ourthestein	zie «Belgische hardsteen»
labrador	zie «Larvikiet»	«paol»	A.0.2.4.3
«Langensalza travertijn»	A.0.2.2.21	«peperino grigio»	A.0.1.7.2
«Larvikiet»	A.0.1.4.1	«peperino grigio duro»	A.0.1.7.2
ledestein	zie «Balegemse steen»	«peperino rosato»	A.0.1.7.1
lediaanse steen	zie «Balegemse steen»	petit granit (de l'Ourthe)	
«leemgaten»	A.1.4		zie «Belgische hardsteen»
«leemlagen»	A.1.5	«picriet»	A.0.1.5
«leger»	A.1.6	pierre bleu	zie «Belgische hardsteen»
limoniet	zie «IJzeroer»	«pierre de Vinalmont»	A.0.2.2.2
«Londorfer basaltlava»	A.0.1.3.2	poelerts	zie «ijzeroer»

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

«polijstbare kalksteen»	A.0.2.2	«St. Joire»	A.0.2.1.14
«Portland»	A.0.2.1.7	stoepsteen.....	zie «Belgische hardsteen»
«Portland base bed»	A.0.2.1.7	«styloliet»	A.1.15
«Portland roach»	A.0.2.1.7	«syeniet»	A.0.1.4
«Portland whit bed»	A.0.2.1.7	«Tepla trachiet».....	A.0.1.2.2
«portoro»	A.0.3.1.9	Tinos green	zie «verde Tinos»
«Pouillenay»	A.0.2.1.17	Topfstein.....	zie «Speksteen»
«pyriet»	A.1.8	«Toscaanse travertijn»	A.0.2.2.8
«Rakowicze»	A.0.2.3.9	Toscano chiaro.....	zie: «Toscaanse travertijn»
Rackwitzer	zie «Rakowicze»	Toscano rapolano.....	zie: «Toscaanse travertijn»
«reeleger»	A.1.9	«trachiet»	A.0.1.2
«Reffroy»	A.0.2.1.13	«tufsteen».....	A.0.1.7
Reinersreuther	zie «Beiers graniet»	«Udelfanger zandsteen»	A.0.2.3.1
«Rode Mainzandsteen»	A.0.2.3.10	Valkenburger steen	zie «mergel»
«roestkleurige draden»	A.1.10	«variant».....	A.0.b
«Romaanse travertijn»	A.0.2.2.7	Vaurion	zie Massangis
Romano chiaro	zie: «Romaanse travertijn»	velderts.....	zie «ijzeroer»
Romano classico	zie: «Romaanse travertijn»	«verde aver»	A.0.3.2.3
Romano noce	zie: «Romaanse travertijn»	«verde issorie»	A.0.3.2.1
«Römer tufsteen»	A.0.1.7.5	«verde patricia»	A.0.3.2.2
rosa aurora	zie: «rosa portogallo»	«verde Tinos».....	A.0.3.2.4
rosa esterémóz	zie: «rosa portogallo»	«volvic»	A.0.1.3.3
«rosa portogallo»	A.0.3.1.5	«vuursteen».....	A.1.16
«rosso antico»	A.0.3.1.3	«wasserstein»	A.0.2.2.19
«rosso Verona»	A.0.3.1.4	«Weiberner tufsteen»	A.0.1.7.3
«rouge royal»	A.0.2.2.12	Weide-erts	zie «ijzeroer»
«rouge royal clair»	A.0.2.2.12	«Weidenhahn»	A.0.1.2.1
«rouge royal foncé»	A.0.2.2.12	Weißer Mainsandstein.....	zie: «Neubrunner»
rouge royal vif	zie: «rouge royal foncé»	Wezer zandsteen	
«Saint-Maximin»	A.0.2.1.8		zie: «Obernkirchner zandsteen»
Saint Maximin roche demi ferme		Wildstein.....	zie «Beiers graniet»
.....	zie: «Saint Maximin»	wit marmer.....	zie «bianco Carrara»
Saint Maximin roche ferme		«witte aderen»	A.1.17
.....	zie: «Saint Maximin»	«ijzeroer»	A.0.2.6
Saint Maximin roche dure		ijzeroersteen.....	zie «ijzeroer»
.....	zie: «Saint Maximin»	ijzersteen	zie «ijzeroer»
«Saint Maximin roche liais très dur»	A.0.2.1.8	«zandige kalksteen»	A.0.2.4
«Saint Pierre Aigle»	A.0.2.1.18	«zandsteen»	A.0.2.3
«Savonnières»	A.0.2.1.3	zodenijzersteen	zie «ijzeroer»
«Savonnières demi fine»	A.0.2.1.3	zwart marmer	zie «marbre noir de Golzinne»
Savonnières fine	zie: «Savonnières»	zwart van Mazy	zie «marbre noir de Golzinnne»
Savonnières liais	zie: «Savonnières»	«Zwart Zweeds»	A.0.1.6.1
«schelpgaten»	A.1.11	zwarte aderen.....	zie «stylolieten»
«schelplagen»	A.1.12	«zwartedraden»	A.1.18
«sedimentaire natuursteen»	A.0.2	«zwarte vlekken»	A.1.1
sibbesteen	zie «mergel»		
sichemer steen	zie «mergel»		
«sliklagen»	A.1.13		
«Solnhofener»	A.0.2.1.10		
«Spaanse albast»	A.0.2.5.1		
«Speksteen»	A.0.3.4		
Stadhagener zandsteen			
.....	zie: «Obernkirchner zandsteen»		
«steken»	A.1.14		
stinksteen.....	zie «Belgische hardsteen»		

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0 Natuursteen

Definitie: «natuursteen»: gesteente, niet gevormd in ambachtelijke of industriële processen.

Toelichting: Alle, doelbewust en/of direct door de mens gefabriceerde steen, zoals terracotta, baksteen en verharde mortels, behoren niet tot de «natuursteen». Steen die niet in de natuur is gevormd, maar een indirect product is van menselijke activiteiten (zoals «wasserstein», gevormd door afzettingen in Romeinse aquaducten) wordt volgens deze definitie wél tot de «natuursteensoorten» gerekend.

Soorten: «stollingsgesteente», «sedimentaire natuursteen», «metamorfe natuursteen»

A.0.a Natuursteensoort

Definitie: «natuursteensoort»: «natuursteen» uit een bepaalde natuursteenformatie, die voldoet aan de hierna bij die «natuursteensoort» gegeven definitie en verder aan het in de natuursteenhandel gangbare onderscheid tussen de «natuursteensoort» en andere «natuursteensoorten».

Toelichting: Van de «natuursteensoorten» is hierna slechts in globale zin een definitie gegeven. Het in de handel normaal geldende onderscheid tussen de diverse «natuursteensoorten» wordt geacht eveneens als onderscheid tussen de diverse soorten te gelden. Het opstellen van sluitende definities zou tot vergaande geologische beschouwingen leiden, waarvan hier is afgezien.

A.0.b Variant

Definitie: «variant»: «natuursteen» uit dezelfde natuursteenformatie als «natuursteen» van dezelfde «natuursteensoort», maar zich van andere «varianten» daarvan onderscheidend door zijn eigenschappen, zoals die hierna bij die «variant» zijn aangegeven in de definitie en verder voldoen aan het in de natuursteenhandel gangbare onderscheid tussen de betreffende «variant» en andere «varianten» van dezelfde «natuursteensoort».

Toelichting: Van de «varianten» is hierna slechts in globale zin een definitie gegeven. Het in de handel normaal geldende onderscheid tussen de diverse «varianten» wordt geacht eveneens als onderscheid tussen de diverse «varianten» te gelden. Het opstellen van sluitende definities zou tot vergaande geologische beschouwingen leiden, waarvan hier is afgezien. Binnen een «natuursteensoort» kunnen verschillende «varianten» ('ondersoorten') worden onderscheiden, die ieder voor zich weer verder in verschillende «varianten» ('onder-ondersoorten') verdeeld kunnen zijn.

A.0.c Kernsteen

Definitie: «kernsteen»: gedeelte van een in schollen gewonnen «natuursteen», dat het binnenste deel van de schol vormt. Met «kernsteen» wordt ook wel de dikste bank bedoeld die wordt uitgegraven (met name in Duitsland: Kernstein); zie o.m. «Kirchheimer muschelkalksteen».

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.1 Stollingsgesteente

Definitie: «stollingsgesteente»: «natuursteen» gevormd uit gestolde magma of lava.

Toelichting: Van oudsher wordt «stollingsgesteente», afhankelijk van de positie ten opzichte van het aardoppervlak waar de stolling plaatsvindt, wel onderverdeeld in dieptegesteenten, ganggesteenten en uitvloeiingsgesteenten.

Soorten: «graniet», «trachiet», «basaltlava»

A.0.1.1 Graniet

Definitie: «graniet»: «stollingsgesteente» (dieptegesteente) gekenmerkt door een in het algemeen grofkristallijne structuur. Hoofdbestanddelen van graniet zijn grijsgetinte kwarts, vaak bontgekleurde alkaliveldspaat en plagioklaas; daarnaast kunnen een paar procent kleurloze of donkere glimmer of amfibool voorkomen. De grondmassa van «graniet» is meestal licht van kleur, maar de kleur verschilt sterk per soort en vindplaats. Net zoals in de handel «marmer» gebruikt wordt voor «polijstbare kalksteen», wordt de benaming «graniet» gebruikt voor compacte en polijstbare natuursteensoorten die overwegend bestaan uit relatief harde mineralen zoals kwarts en veldspaten.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Soorten: «Balmoral», «Beiers graniet», «Kösseine», «Iddefjord», «Beucha porfier»

A.0.1.1.1 Balmoral

Definitie: «Balmoral»: «graniet» dat gewonnen wordt nabij Vehmaa, Finland. De steen heeft een donker tot zwarte ondergrond met licht tot donker rode vlekken (veldspaatkristallen). Het breukvlak is grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken» en scheuren mogen niet voorkomen.

* Zwarte pitten, groter van 1 cm², mogen uit esthetisch oogpunt op in het zicht blijvende vlakken niet voorkomen.

* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.800	mm;
dik max.	1.800	mm.

De steen varieert van korrel, van grofkorrelig tot fijnkorrelig, waarbij de kleur varieert van licht naar donker.

De steen wordt toegepast in basementen, kolommen, kapitelen, wandbekleding, vloeren en trappen.

De steen is geschikt om te «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «spitsen», «prikken» en «letters hakken».

«balmoral» kent geen verweringsbeeld.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.1.1.2 Beiers graniet

Definitie: «Beiers graniet»: «graniet» dat gewonnen wordt in Beieren, Duitsland. De ondergrond is wit tot geel-grijs van kleur en de steen is homogeen van structuur, kleur en kwaliteit. Het breukvlak is middel- tot grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken» en scheuren mogen niet voorkomen.
* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: Soorten zijn ondermeer Epprechtsteiner, Wildstein en Reinersreuther. De steen is verkrijgbaar in de volgen de afmetingen:
lang max. 3.000 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.500 mm.
De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, kolommen, sokkels, plinten en gevellijsten.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «spitsen», «prikken» en «letters hakken».
«Beiers graniet» kent geen verweringsbeeld.

A.0.1.1.3 Kösseine

Definitie: «Kösseine»: grofkorrelige, porfierische blauw-grijze «graniet» dat gewonnen wordt in het Fichtelgergte in Beieren, Duitsland. De blauwe kleur wordt veroorzaakt door minuscule insluitsels van het blauwe mineraal cordieriet in de voornaamste veldspaat die in de graniet aanwezig is, microklien (een kaliumveldspaat).

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

A.0.1.1.4 Ideford

Definitie: «Idefjord»: witte tot licht roze «graniet» uit het Precambrium dat gewonnen wordt in de omgeving van Fredrikstad in de Østfold in Noorwegen.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: Het granietmassief zet zich voort over de Zweedse grens.

A.0.1.1.5 Beucha porfier

Definitie: «Beucha porfier»: ganggesteente met granitische samenstelling «graniet» uit het Asselien (Perm) dat gewonnen wordt in de omgeving van Grimma bij Leipzig in Duitsland. Het grijs tot rood, soms groenachtig gesteente heeft duidelijke, gezondeerde, eerstelingen van alkaliveldspaat, die samen met grijze kwartskorrels en wat plagioklaas in de grondmassa drijven. Soms komen gesteenteinsluitsels voor.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.1.2 Trachiet

Definitie: «trachiet»: «stollingsgesteente» met als hoofdbestanddelen plagioklaas en alkaliveldspaat, daarnaast of kwarts of veldspaatvervangers (foïden). In bepaalde soorten komen grote, latvormige kristallen (eerstelingen of fenokristen) van alkaliveldspaat (sanidien) voor.

Soorten: «Weidenhahn», «Tepla trachiet», «Reimerath trachiet», «Drachenfels trachiet»

A.0.1.2.1 Weidenhahn

Definitie: «Weidenhahn»: «trachiet» dat gewonnen wordt nabij Weidenhahn in het Westerwald, Duitsland. De steen is homogeen van structuur beige-bruin van kleur, met duidelijk zichtbare donkerbruine en roodbruine aderen. Het breukvlak is grofkorrelig. Scheurvorming kan ontstaan bij te snelle droging van de steen (groefwater).

Bepalingen: * «steken» en scheuren mogen niet voorkomen.

* Het groefwater moet, voordat de steen wordt aangebracht, geheel uit de steen verdwenen zijn.

* Bij geringe diktematen (tot zes cm) de steen na aanbrengen gedurende vier dagen vochtig houden om kromtrekken te voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.200	mm;
breed max.	1.200	mm;
dik max.	1.000	mm.

De steen wordt toegepast in trappen, vloeren, beeldhouwwerk, profileerwerk, basementen, kolommen, wandbekleding, plinten, sokkels, kapitelen en raamtraceringen.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».

«Weidenhahn» kan op de regenkant donker verkleuren. Afschilfering kan optreden en door oxydatie van ijzerhoudende bestanddelen komen donkerbruine verkleuringen voor. De steen wil zeker wanneer het intensief is bewerkt, soms al een paar decennia na plaatsing, nogal eens verbrokkelen.

A.0.1.2.2 Tepla trachiet

Definitie: «Tepla trachiet»: «trachiet» dat gewonnen wordt nabij Tepla, Tjechië. De steen heeft een zeer uiteenlopende kleur. Witte, crèmekleurige, roestbruine en zelfs groengele stukken komen voor. De steen heeft een fijne korrel.

Bepalingen: * «steken», groengele vegen en concentraties zwarte vlekken groter dan 0,5 cm² of in banen breder dan 8 cm, mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.000	mm;
breed max.	800	mm;
dik max.	800	mm.

De steen wordt toegepast van vlak muurwerk tot pinakels.

De steen is geschikt om te «scharren».

«Tepla trachiet» stoot na verloop van tijd de huid af.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.1.2.3 Reimerath trachiet

Definitie: «Reimerath trachiet»: licht oranjekeurige «trachiet» uit het Tertiair dat gewonnen werd bij het dorpje Reimerath in de West Eifel, Duitsland. Kenmerkend zijn de ca. 1 cm grote kristallen van sanidien die in de fijnkorrelige matrix drijven, en de groene banden die in sommige blokken optreden.

A.0.1.2.4 Drachenfels trachiet

Definitie: «Drachenfels trachiet»: lichtgrijze tot zilverkleurige «trachiet» uit het Tertiair dat gewonnen werd bij Königswinter in het Duitse Zevengebergte. Karakteristiek zijn de 3 tot 5 cm lange sanidienkristallen die in de fijnkorrelige matrix drijven.

Toelichting: De steen wordt in oude bouwrekeningen als *Drakenfelder steen* aangeduid. De sanidienkristallen kunnen uitververen en uit het oppervlak steken, of juist uitvallen. De steen kan de huid afstoten en soms een oranje-bruin patina ontwikkelen.
Chemisch is het gesteente formeel geen trachiet maar latiet.

A.0.1.3 Basaltlava

Definitie: «basaltlava»: «stollingsgesteente» (uitvloeiingsgesteente) gekenmerkt door een fijnkristallijne structuur, vaak met verspreid voorkomende grove mineralen (eerstelingen of fenokristen genoemd). Hoofdbestanddelen zijn veldspaat (plagioklaas), donker groene augiet en/of olijfgroene olivijn. De steen is meestal donkergrijs tot zwart getint. Alle basalten zijn lava's, maar de benaming «basaltlava» wordt in de natuursteenbranche gebruikt voor een basalt die rijk is aan holten (blaasjes).

Soorten: «Londorfer basaltlava», «Niedermendiger basaltlava»

A.0.1.3.1 Niedermendiger basaltlava

Definitie: «Niedermendiger basaltlava»: «basaltlava» die gewonnen wordt in de Eifel, Duitsland. De steen is grof tot fijnkorrelig en heeft een blauwzwarte ondergrond met een violette gloed en kleine open poriën. Het breukvlak is ruw en scherp.

Bepalingen: * Scheuren mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	3.000	mm;
breed max.	1.200	mm;
dik max.	800	mm.

De steen wordt toegepast in basementen, plinten, vloeren, trappen, gevellijsten, beeldhouwwerk en profielwerk.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren» en «spitsen».

«Niedermendiger basaltlava» kent geen verweringsbeeld.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.1.3.2 Londorfer basaltlava

Definitie: «Londorfer basaltlava»: «basaltlava» die gewonnen wordt in Hessen, Duitsland. De steen is blauwachtig grijs van kleur met luchtbellen van wisselende grootte, die soms in rissen voorkomen. Karakteristiek zijn de donkere twee tot twintig centimeter brede banen van geringe porositeit.

Bepalingen: * De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
* Scheuren en «steken» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 1.500 mm;
breed max. 800 mm;
dik max. 600 mm.
De steen wordt toegepast in vloeren, trappen, beeldhouwwerk, paramentwerk en profiellijsten.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen» en «scharren».
«Londorfer basaltlava» kent geen verweringsbeeld.

A.0.1.3.3 Volvic

Definitie: «Volvic»: «basaltlava» die gewonnen wordt nabij Volvic, ten noorden van Clermont-Ferrand, Frankrijk. De steen varieert in kleur van grijs naar paars en heeft doorgaans kleine, regelmatig verdeelde poriën. In vergelijking met de «Niedermendiger basaltlava» of de «Londorfer basaltlava» heeft de «Volvic» een veel fijnere structuur en een warmere kleur.

Bepalingen: * De steen moet een gelijkmatige celstructuur hebben.
* «steken» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.200 mm;
breed max. 800 mm;
dik max. 600 mm.
De steen wordt toegepast in gevel- en steunbeerafdekkingen, waterlijsten en pinakels.
De steen is geschikt om te «scharren».
«Volvic» patineert donkerder.

A.0.1.4 Syeniet

Definitie: «syeniet»: «stollingsgesteente» (dieptegesteente) gekenmerkt door een in het algemeen grofkristallijne structuur, hoofdzakelijk bestaande uit veldspaten en augiet.

Soorten: «larvikiet», «labrador»

A.0.1.4.1 Larvikiet

Definitie: «larvikiet»: «syeniet» uit het Perm dat gewonnen wordt in de omgeving van Larvik in Noorwegen. De steen kent twee kleurvarianten blauwgrijs en brons; de laatste wordt in de handel als «labrador» aangeduid.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: Karakteristiek is het z.g. iridiseren, het blauwig oplichten van veldspaatkristallen afhankelijk van de hoek waaronder het licht op de steen valt. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door lichtbreking op submicroscopische grenzen in de veldspaatkristallen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.1.5 Picriet

Definitie: «picriet»: ultrabasisch «stollingsgesteente» (uitvloeiingsgesteente) met meer dan 90% ijzer-magnesium mineralen (olivijn, pyroxeen) en tot 10% veldspaat. Het gesteente is donker groen tot zwart.

Soorten: «Hessische diabaas»

A.0.1.5.1 Hessische diabaas

Definitie: «Hessische diabaas»: donker groene tot zwarte, omgezette «picriet» met olivijninsluitels uit het Devoon dat gewonnen wordt in het Duitse Rothaargebergte.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De naam «Hessische diabaas» is misleidend aangezien het gesteente geen diabaas (metamorfe doleriet) is maar een «picriet».

A.0.1.6 Doleriet

Definitie: «doleriet»: als gang gevormd «stollingsgesteente» met samenstelling van een gabbro, d.w.z. hoofdzakelijk bestaand uit de veldspaat plagioklaas en ijzer-magnesium mineralen (olivijn, pyroxeen).

Soorten: «Zwart Zweeds»

A.0.1.6.1 Zwart Zweeds

Definitie: «Zwart Zweeds»: donker groen tot zwarte «doleriet» uit de Jura dat gewonnen wordt in verschillende groeves in Schonen in Zweden. Het gesteente is fijnkorrelig en heeft een gelijkmatige, microporfirische textuur met 1 tot 2 mm grote eerstelingen van paars-bruine clinopyroxeen en groene olivijn in een grondmassa met veldspaten en (soms) nefelien.

Toelichting: De naam toevoeging «graniet» die in de handel gehanteerd wordt, is evident onjuist.

A.0.1.7 Tufsteen

Definitie: «tufsteen»: pyroklastisch gesteente ontstaan door de verkitting en omzetting van vulkanische assen onder invloed van water. Het gesteente bevat vaak insluitels van (puimsteen en (soms centimeter grote) gesteentefragmenten (o.m. basalt en leisteen).

Soorten: «Ettringer tufsteen», «peperino grigio», «peperino rosato», «Römer tufsteen», «Weiberner tufsteen»

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.1.7.1 Peperino rosato

- Definitie:** «peperino rosato»: «tufsteen» die gewonnen wordt nabij Viterbo, Italië. De steen heeft een steenrode ondergrond met grijze vlekken en is homogeen van structuur, kleur en kwaliteit en vertoont weinig witte kalkpitten. Het breukvlak is ruwkorrelig.
- Bepalingen:** * Alleen «peperino rosato» uit de tweede bank mag worden toegepast.
* «steken» en scheuren mogen niet voorkomen en kalkpitten mogen in beperkte mate voorkomen (maximaal drie pitten van elk maximaal 1,5 cm² per m²).
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.200 mm;
breed max. 1.300 mm;
dik max. 1.300 mm.
De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk, zoals pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen, afzaten, plinten en dergelijke.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».
«peperino rosato» patineert roodachtig groen op de regenkant en rosig rood daar waar geen regen komt.

A.0.1.7.2 Peperino grigio

- Definitie:** «peperino grigio»: «tufsteen» die gewonnen wordt nabij Viterbo, Italië. De steen heeft een lichtgrijze ondergrond met donkergrijze vlekken of strepen (indien tegen het «leger» gezaagd een gestreepte structuur, met het «leger» gezaagd een gewolkte structuur) en is homogeen van structuur, kleur en kwaliteit. Het breukvlak is ruwkorrelig. De steen vertoont wat witte kalkpitten.
- Bepalingen:** «peperino grigio duro»: «variant» van «peperino grigio».
* Alleen steen uit de derde en vierde bank, van de «variant» «peperino grigio duro» mag worden toegepast.
* «steken» en scheuren mogen niet voorkomen en kalkpitten mogen in beperkte mate voorkomen (maximaal drie pitten van elk maximaal 1,5 cm² per m²).
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.200 mm;
breed max. 1.300 mm;
dik max. 1.300 mm.
De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen, afzaten, plinten en dergelijke.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».
«peperino grigio» patineert grijsgroen op de regenkant en lichtgrijs daar waar geen regen komt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.1.7.3 Weiberner tufsteen

Definitie: «Weiberner tufsteen»: «tufsteen»: die gewonnen wordt in de Eifel, Duitsland. De ondergrond is bruinachtig beige. De steen is fijnkorrelig en poreus met kleine steensplinters van ongeveer vijf millimeter, gelijkmatig over de steen verspreid. De bims (puimsteen) vullingen zijn van dezelfde grootte.

Bepalingen: * De steen moet gelijkmatig van structuur zijn.
* Het breukvlak moet gelijkmatig zijn en niet korrelig. Scheuren en «steken» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 3.000 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.000 mm.
De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, raamtraceringen, raamlijsten, afzaten en paramentwerk.
De steen is geschikt om te «scharren» en te «bijlen».
Weibener tufsteen verkleurt nauwelijks wanneer het buiten toegepast wordt.

A.0.1.7.4 Ettringer tufsteen

Definitie: «Ettringer tufsteen» «tufsteen» die wordt gewonnen in de Eifel, Duitsland. De ondergrond is bruin-beige. De steen is poreus en bevat donkerkleurige basalt- en leisteensfragmenten en grote gele bims. Het breukvlak is ruwkorrelig.

Bepalingen: * De toe te passen «Ettringer tufsteen» moet kerntuf zijn met een minimale druksterkte van 30 N/mm². Bims pitten mogen niet groter zijn dan 2 cm². Basalt, lei en kwartskorrels mogen niet groter zijn dan 1 cm². Scheuren en «steken» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 3.000 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.000 mm.
De steen wordt toegepast in borstwering, gevelplaten, afzaten, waterlijsten, paramentwerk, raamlijsten en raamtraceringen. De steen is niet geschikt voor fijne detaillering.
De steen is geschikt om te «scharren» en te «bijlen».
«Ettringer tufsteen» wordt donkerder van kleur wanneer het buiten wordt toegepast, de bimsfragmenten spoelen op den duur uit. De steen raakt gemakkelijk begroeid.

A.0.1.7.5 Römer tufsteen

Definitie: «Römer tufsteen»: «tufsteen» die gewonnen wordt in de omgeving van Kruft, Duitsland. De steen heeft een bruin-rode ondergrond met open poriën en zwarte basaltfragmenten en witte of gele bims. Het breukvlak is ruw korrelig.

Bepalingen: * «reeleger» mag niet voorkomen. Ook scheuren mogen niet voorkomen. Een beperkte aanwezigheid van bims is toegestaan. Pitten mogen niet groter zijn dan 3 cm².

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 1.200 mm;
breed max. 1.000 mm;
dik max. 1.000 mm.
De steen wordt toegepast in afzaten, waterlijsten en paramentwerk.
De steen is geschikt om te «scharren» en te «bijlen».
«Römer tufsteen» verweert nauwelijks. De bims spoelt op den duur uit.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.1.8 Basalt

- Definitie:** «Basalt»: «stollingsgesteente» (uitvloeiingsgesteente) gekenmerkt door een fijnkristallijne structuur. Hoofdbestanddelen zijn plagioklaas (een veldspaat), pyroxeen (vaak augiet maar hoeft niet of niet alleen) en/of olivijn. Daarnaast komen opake mineralen (magnetiet en/of ilmeniet) voor. De steen is meestal donkergrijs tot zwart getint. Alle basalten zijn lava's, maar de benaming «basaltlava» wordt in de natuursteenbranche gebruikt voor een basalt die rijk is aan holten (blaasjes). Dit materiaal is buitengewoon dicht en compact, fijnkorrelig kristallijn en dus zeer hard. Dit geldt met name voor de matrix. Er kunnen ook fenokristen (eerstelingen) van plagioklaas of olivijn aanwezig zijn. Het materiaal is moeilijk te bewerken. Het materiaal heeft een hoog soortelijk gewicht en de drukvastheid is zeer groot.
- Bepalingen:**
- * Voor waterbouwkundige werken worden van nature ontstane vijf- of zeshoekige basaltblokken gebruikt.
 - * Het toe te passen materiaal moet gezond, gaaf en indien het met een stalen hamer wordt beslagen helderklankend zijn.
 - * Het mag geen schilfers, barsten, scheuren, spleten, onversteende gedeelte, zonnebrand of aderen bevatten en niet bros zijn.
 - * De verse breuk moet glad, scherpkantig en schelpvormig-stralig zijn.
 - * Ongelijke brokkelige breukvlakken, die makkelijk langs de kanten afbrokkelen en geheel dof zijn wijzen op de mindere kwaliteit.
 - * Koelscheuren (z.g.n. waterslag) mag niet in de steen voorkomen.
 - * Basalt kan onderhevig zijn aan brokkelige verwerking, z.g.n. zonnebrand. Dit gebrek is te constateren aan het optreden van kleine witte tot lichtgrijze, glazige, stervormige vlekken, die het begin van dit gebrek aantonen. Zij tekenen zich steeds duidelijker op het zwarte oppervlak af, gaan door de ontstane spanning straalsgewijs scheuren en vallen vervolgens onder invloed van het weer in grove hoekige korrels en scherven uiteen.
 - * Wanneer basalt boven water wordt toegepast moet de steen bij voorkeur belegen zijn om te kunnen beoordelen of het materiaal niet door zonnebrand is aangetast.
 - * Bij onmiddellijke en blijvende toepassing onder water zet het verval niet door en kan basalt met zonnebrand wel worden toegepast.

A.0.2 Sedimentaire natuursteen (afzettingsgesteente /sedimentgesteente)

Definitie: «sedimentaire natuursteen»: «natuursteen» gevormd uit neergeslagen afbraakproducten van andere natuursteenformaties. Deze natuursteen bevat vaak bezinkels van (resten van) organismen.

Soorten: «kalksteen», «polijstbare kalksteen», «zandsteen», «zandige kalksteen», «albast», «ijzeroer»

A.0.2.1 Kalksteen

Definitie: «kalksteen»: «sedimentaire natuursteen», waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit kalkverbindingen, voornamelijk calciumcarbonaat.

Soorten: «Anstrude», «Brauwilliers», «caensteen», «Euville», «Jaumont», «Magny», «Massangis», «mergel», «portland», «Saint-Maximin», «Savonnières», «Solnhofener»

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.1.1 Anstrude

- Definitie:** «Anstrude»: witte «kalksteen» uit het Bathonien (Jura) die wordt gewonnen in het departement Yonne, Frankrijk. «Anstrude» is opgebouwd uit oölieten (bolletjes van kalk) en crinoiden die zijn samengegroeid door kristallijn calciet.
- Bepalingen:** «Anstrude jaune claire»: «variant» van «Anstrude».
- * Alleen de «variant» «Anstrude jaune claire» mag toegepast worden.
 - * De steen die buiten wordt toegepast minstens een jaar over laten staan om het bergwater kwijt te raken; de steen is dan niet meer vorstgevoelig.
 - * Scheuren en steken mogen niet voorkomen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
- | | | |
|------------|-------|-----|
| lang max. | 3.000 | mm; |
| breed max. | 1.100 | mm; |
| dik max. | 1.000 | mm. |
- «Anstrude» is verkrijgbaar in de «varianten» Anstrude roche jaune, Anstrude roche claire, Anstrude jaune claire en Anstrude blanc. De laatste drie soorten zijn niet vorstbestendig.
- De steen wordt toegepast in plinten, sokkels, profielwerk, balustraden en beeldhouwwerk. De steen is geschikt om te «schuren», «frijnen» en «scharren».
- De steen patineert wit op de regenkant en zwart daar waar geen regen komt.

A.0.2.1.2 Brauvilliers

- Definitie** «Brauvilliers»: witte oölitische «kalksteen» uit het Tithonien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig.
- Bepalingen:** «Brauvilliers liais»: «variant» van «Brauvilliers».
- * Alleen de «variant» «Brauvilliers liais» mag toegepast worden.
 - * De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
 - * Open «schelplagen» mogen niet voorkomen.
 - * «witte aderen» mogen niet aanwezig zijn.
 - * Het «leger» moet evenwijdig lopen aan het stelvlak.
 - * «steken» en scheuren mogen niet aanwezig zijn.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
- | | | |
|------------|-------|-----|
| lang max. | 2.500 | mm; |
| breed max. | 1.100 | mm; |
| dik max. | 1.000 | mm. |
- Naast «Brauvilliers liais» zijn ook de variaties Brauvilliers demi fine en Brauvilliers fine verkrijgbaar.
- «schelplagen» kunnen geconcentreerd voorkomen. Ook kunnen «witte aderen» voorkomen.
- De steen wordt toegepast in profielwerk, tracteringen, beeldhouwwerk.
- De steen is geschikt om te «schuren», «schaven», «frijnen» en «scharren».
- «Brauvilliers» patineert blank op de regenkant en donker daar waar geen regen komt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.1.3 Savonnières

Definitie: «Savonnières»: witte oölitische «kalksteen» uit het Tithonien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur. Het breukvlak is ruw korrelig.

Bepalingen: «Savonnières demi fine»: «variant» van «Savonnières».

- * Alleen de «variant» «Savonnières demi fine» mag toegepast worden.
- * De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
- * Open «schelplagen» mogen niet voorkomen.
- * «Witte aderen» mogen niet aanwezig zijn.
- * Het «leger» moet evenwijdig lopen aan het stelvlak.
- * «steken» en scheuren mogen niet aanwezig zijn.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.500	mm;
breed max.	1.100	mm;
dik max.	1.000	mm.

Naast «Savonnières demi fine» zijn ook de «varianten» Savonnières fine en Savonnières liais verkrijgbaar.

Karakteristiek zijn de holle oöliten. «schelplagen» kunnen geconcentreerd voorkomen. Ook kunnen «witte aderen» voorkomen.

De steen wordt toegepast in profielwerk, tracteringen, beeldhouwwerk.

De steen is geschikt om te «schuren», «schaven», «frijnen» en «scharren».

«Savonnières» patineert blank op de regenkant en donker daar waar geen regen komt.

A.0.2.1.4 Euville

Definitie: «Euville»: «kalksteen» uit het Oxfordien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Meuse, Frankrijk. De steen heeft een grofkorrelige structuur en is opgebouwd uit vooral crinoïden en daarnaast stekels van zeeëgels, die samengegroeid zijn door kristallijne koolzure kalk. Het breukvlak is ruw korrelig met glanzende facetten van kristallijne kalk. Bruinkleurige en sponsachtige plekken kunnen voorkomen.

Bepalingen: «Euville marbrier» en «Euville roche»: «varianten» van «Euville».

- * Alleen de «varianten» «Euville marbrier» en «Euville roche» mogen toegepast worden.
- * Bruinkleurige en sponsachtige plekken mogen niet voorkomen.
- * De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
- * «kalklijnen» mogen voorkomen, maar scheuren en «steken» niet.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	3.000	mm;
breed max.	1.100	mm;
dik max.	1.250	mm.

Naast «Euville marbrier» zijn ook de «varianten» «Euville roche» en Euville construction verkrijgbaar.

«Euville roche» heeft een hogere drukvastheid dan de «Euville marbrier» en is daarom waarschijnlijk meer weersbestendig. Desondanks zal men voor fijn gedetailleerd werk eerder gebruik maken van «Euville marbrier».

«Euville» wordt toegepast in profielwerk, beeldhouwwerk, tracteringen en balustraden.

De steen is geschikt om te «schuren», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».

«Euville» patineert blank op de regenkant en donker daar waar geen regen komt. De steen verweert ruw.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.1.5 Magny

Definitie: «Magny»: «kalksteen» uit het Bajocien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Côte d'Or, Frankrijk. Het breukvlak van de steen is fijnkorrelig. De steen vertoont aders en scheuren en «steken» komen veelvuldig voor.

Bepalingen: «Magny roche claire»: «variant» van «Magny».
* Alleen de «variant» «Magny roche claire» mag toegepast worden.
* De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
* Aders mogen voorkomen.
* Open structuur mag niet voorkomen.
* Scheuren en «steken» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 3.000 mm;
breed max. 1.200 mm;
dik max. 1.250 mm.
Naast «Magny roche claire» komt ook de «variant» Magny roche dorée voor. De steen wordt toegepast in profielwerk, tracteringen, beeldhouwwerk, balustraden, afdekkingen en sokkels. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken». «Magny» patineert licht op de regenkant en donker daar waar geen regen komt.

A.0.2.1.6 Massangis

Definitie: «Massangis»: oolithische «kalksteen» uit het Bathonien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Yonne, Frankrijk. De steen is fijnkorrelig en gelijkmatig poreus. De kleur is bruinachtig geel tot okergeel met een lichtelijk gewolkt oppervlak. Kiezlachtige 'doorns' komen voor en aderen kunnen aanwezig zijn.

«Massangis roche jaune»: «variant» van «Massangis».
«vaurion»: «variant van «Massangis».
Bepalingen: * Ten behoeve van restauratie de «variant» «Massangis roche jaune» toepassen.
* De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
* Open structuren mogen niet voorkomen.
* Aderen mogen voorkomen.
* Kiezlachtige 'doorns' evenals scheuren en «steken» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 3.000 mm;
breed max. 1.250 mm;
dik max. 1.250 mm.
Naast «Massangis roche jaune» zijn er de «varianten» Massangis roche jaune claire, Massangis claire en Massangis liais.
«vaurion» en «Massangis» zijn twee «varianten» van dezelfde formatie. De steen wordt toegepast in profielwerk, tracteringen, beeldhouwwerk, balustraden, sokkels en plinten.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».
«Massangis» patineert licht op de regenkant en donker daar waar geen regen komt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.1.7 Portland

- Definitie:** «Portland»: oölitische «kalksteen» uit het Tithonien (Jura) die gewonnen wordt in Dorset, Engeland. De steen is fijnkorrelig van structuur. Het breukvlak is fijnkorrelig.
«Portland whitbed»: «variant» van «Portland», oölitische kalksteen met een vrij open structuur waarin veelvuldig schelpen voorkomen.
«Portland basebed»: «variant» van «Portland» met een fijnere en meer dichte structuur dan «Portland whitbed», waarin minder grote schelpen voorkomen.
«Portland roach»: «variant» van «Portland» met een grovere, meer open structuur dan «Portland whit bed», waarin kleine en grote, deels open schelpen voorkomen.
- Bepalingen:** *De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
*Scheuren en «steken» en open «schelplagen» mogen niet voorkomen.
*Grote verkiezelingen mogen niet voorkomen.
*Het «leger» is vaak moeilijk vast te stellen en dient daarom gemarkeerd te worden.
- Toelichting:** «Portland whit bed», «Portland base bed» en «Portland roach» zijn geschikt voor restauratiewerk.
De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.500 mm;
breed max. 1.300 mm;
dik max. 1.100 mm.
Portland wordt, afhankelijk van de variant, toegepast in paramentblokken (roach en whitbed), profielwerk (whitbed), traceringen (whitbed) en beeldhouwwerk (whitbed en basebed).
De steen is, afhankelijk van de variant, geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» en «letters hakken».
Portland patineert wit op de regenkant en zwart daar waar geen regen komt.

A.0.2.1.8 Saint Maximin

- Definitie:** «Saint Maximin»: «kalksteen» uit het Lutetien (Eoceen) die gewonnen wordt nabij Creil ten noorden van Parijs in het departement Oise, Frankrijk. De kleur is crème tot bruinbeige. De steen heeft een fijne open structuur en veel open spiraalvormige «schelpgaten».
«Saint Maximin roche liais très dur»: «variant» van «Saint Maximin».
- Bepalingen:** *Alleen de «variant» «Saint Maximin roche liais très dur» mag toegepast worden
*De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
*«steken» en scheuren mogen niet voorkomen.
*Zachte delen van de bank mogen niet voorkomen.
- Toelichting:** «Saint Maximin» is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.000 mm;
breed max. 1.100 mm;
dik max. 500 mm.
Naast de «variant» «Saint Maximin roche liais très dur» bestaan de «varianten» Saint Maximin roche demi ferme, Saint Maximin roche ferme en Saint Maximin roche dure.
De steen wordt toegepast in profielwerk, traceringen, afdekkingen, sokkels, plinten, trappen en vloeren.
De steen is geschikt om te «schuren», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».
«Saint Maximin» patineert crème-grijs.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.1.9 Jaumont

Definitie: «jaumont»: «kalksteen» uit de Jura die wordt gewonnen in de omgeving van Metz, Frankrijk. De steen is homogeen van structuur en opgebouwd uit talrijke kleine schaaldieren (met loep zichtbaar). De kleur is geel tot okergeel en bruine aderen komen voor.

Bepalingen: * De steen moet homogeen van structuur zijn.
* «steken», scheuren en bruine aderen mogen niet voorkomen.
* Delen van «jaumont» waar geen kleine schaaldieren in voorkomen mogen niet toegepast worden.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.000 mm;
breed max. 800 mm;
dik max. 600 mm.
De steen wordt toegepast in profielwerk, tracteringen, beeldhouwwerk, balustrades, sokkels en plinten.
De steen is geschikt om te «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».
«jaumont» patineert geelachtig aan de regenkant en donker daar waar geen regen komt.

A.0.2.1.10 Solnhofener

Definitie: «Solnhofener»: «kalksteen» die gewonnen wordt nabij Solnhofen, Duitsland. De steen is beige tot lichtgeel van kleur met soms duidelijk zichtbare fossielen. Kenmerkend zijn de vlakken met een fijnmazig netwerk van mangaanuitbloeiingen ('varens'). De steen wordt doorgaans geleverd in gekloofde uitvoering.

Bepalingen: * Scheuren en losse lagen mogen niet voorkomen.
* Het materiaal moet helder klinken.

Toelichting: Materiaal wordt geleverd als vloertegels in standaardmaten.
lengte x breedte x dikte 500 x 500 x 13-29 mm³;
lengte x breedte x dikte 300 x 300 x 10-12 mm³;
lengte x breedte x dikte 250 x 250 x 7-9 mm³.
De steen kent enkele kleurvarianten.
De steen wordt toegepast in vloeren en plinten en wel breukruw, halfgeslepen, geheel geslepen of mat gepolijst.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.1.11 Mergel

Definitie: «mergel»: «kalksteen» uit het Maastrichtien (Krijt) die gewonnen wordt in onderaardse groeven bij Sibbe, Zuid-Limburg, Nederland. De kleur van de steen varieert van wit tot oker. Het is een zeer zachte homogene steen. «schelplagen» komen voor. De steen heeft een hoge porositeit. Het «leger» is vaak moeilijk te zien.

Bepalingen: * «steken», scheuren en open «schelplagen» mogen niet voorkomen.
* Het «leger» moet aangegeven worden door de groevebaas.
* Het verweren van een mergelbouwsteen hoeft niet te betekenen dat deze ook rot is. Men spreekt pas van steenrot als ook de samenhang in het blok zelf verslechterd is.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 800 mm;
breed max. 500 mm;
dik max. 500 mm.
De steen wordt toegepast in raamtraceringen, montanten, paramentwerk, profiellijsten en gevelafdekkingen.
De steen is geschikt om te «schaven», raspen en «schuren». Een schareer- of frijnslag zie je bij mergelsteen nooit. Soms laat men wel eens de grovere schaafsporen op het blok zichtbaar.
«mergel» patineert grijs tot zwart.
Veel mergelstenen muren werden in het verleden, reeds enkele maanden na de bouw, gewit met kalkwit. Dit kalkwit voorziet de wand van een hardere laag die de mergelsteen beschermt. Dit kalkwit kan op kleur gebracht worden met Oker of Siena limoniet. Hierdoor wordt de steen beter beschermd tegen verwerking, immers het kalkwit zal eerder verweren dan de mergelsteen zelf. Een andere beschermingsmethode is het behandelen met melkwei. De caseïne uit de melkwei bindt zich met de kalk en zou een verhardende werking hebben.
Het winnen van de «mergelsteen» geschiedt in ondergrondse groeves waar de mergelblokken uit het massief worden gebroken. Indien er geen vaste maten van een restauratieproject zijn vastgelegd, wordt uitgegaan van een streefmaat voor een dikte van ongeveer 24 centimeter (Cannerblok). Van oorsprong werd er een variabele blokkenverdeling toegepast met lagenmaten van 21 tot 30 centimeter en dikker, om zo min mogelijk onbruikbare reststukken over te houden. In het aanzicht levert dat een gevel op, waarvan elke steenlaag een andere hoogte heeft.

A.0.2.1.12 Caensteen

Definitie: «caensteen»: zachte «kalksteen» uit het Bathonien (Jura) die gewonnen wordt ten zuiden van Caen, in Calvados, Normandië, Frankrijk. De steen is cremekleurig, rijk aan fossielen en zeer fijn van structuur.

Toelichting: De steen wordt toegepast in altaren en grafmonumenten, binnen.
De steen is geschikt om te «schuren» en te raspen.
«caensteen» kent binnen geen verweringsbeeld.

A.0.2.1.13 Reffroy

Definitie «Reffroy»: witte oölitische «kalksteen» uit het Tithonien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig.

A.0.2.1.14 St. Joire

Definitie «St. Joire»: witte oölitische «kalksteen» uit het Tithonien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Meuse, Frankrijk. De grondmassa is gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.1.15 Morley

Definitie «Morley»: fijne, witte oölitische «kalksteen» uit het Tithonien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Meuse, Frankrijk. De grondmassa is zeer gelijkmatig van structuur en kleur, het breukvlak is ruw korrelig.

Toelichting: Onderscheidend van andere oölitische «kalksteen» uit het gebied zijn de microscopische dolomietkristallen.

A.0.2.1.16 Coutarnoux

Definitie «Coutarnoux»: heterogene, wit-grijze tot gele, vrij fijnkorrelig «kalksteen» uit het Bathonien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Yonne, Frankrijk. De steen is opgebouwd uit öolieten en bioklasten.

A.0.2.1.17 Pouillenay

Definitie «Pouillenay»: «kalksteen» uit het Bajocien (Jura) die gewonnen wordt in het departement Côte d'Or, Frankrijk. De steen is opgebouwd uit vrij grote crinoidenfragmenten die als beige fragmenten drijven in een (rood)bruine tot grijze matrix; af en toe komen hierin ook schelpfossielen voor.

Toelichting: De steen lijkt sterk op «Euville».

A.0.2.1.18 Saint Pierre Aigle

Definitie: «Saint Pierre Aigle»: wit tot crème «kalksteen» uit het Lutetien (Eoceen) die gewonnen wordt in het departement Oise, Frankrijk. De steen heeft een fijne open 'krijtachtige' structuur met open spiraalvormige «schelpgaten».

A.0.2.1.19 Kunrader

Definitie: «Kunrader»: massieve, dicht «kalksteen» uit het Maastrichtien (Krijt) die gewonnen wordt rond Voerendaal in Zuid-Limburg. De steen is wit tot gelig van kleur. Ook wel «Kunradersteen» genoemd

Toelichting: Dit betreft een hardere mergelsteen. Kunradersteen wijkt af van de reguliere mergelsteen doordat het kwarts bevat. Daarnaast is de steen veel sterker, heeft het een hogere dichtheid en is de porositeit lager. De steen wordt dan ook meestal niet gezaagd, maar gekapt en gebroken en als breuksteen verwerkt.

A.0.2.1.20 Avesnes

Definitie: «Avesnes»: witte tot licht grijze soms licht geelgroene fijnkorrelige «kalksteen» uit het Krijt die gewonnen wordt bij Avesnes-le-Sec ten noordoosten van Cambrai, Frankrijk. De steen bestaat uit kleine fossielfragmenten. In de steen komen zeer fijne, goed afgeronde kwartskorreltjes voor. De steen bevat ook wat fosfaat en glauconiet.

Toelichting: De steen wordt vaak verward met «Baumberger»: het onderscheidt zich van deze steen door het voorkomen van grijze glauconietvlekken.

A.0.2.1.21 Crazannes

Definitie: «Crazannes»: «kalksteen» uit het Turonien (Krijt) die gewonnen wordt in het departement Charente-Maritime in Frankrijk. De steen wordt vaak aangeduid met de handelsnaam Anthéor.

A.0.2.2 Polijstbare kalksteen

Definitie: «polijstbare kalksteen»: «kalksteen» waarvan het oppervlak door «polijsten» glanzend afgewerkt kan worden.

Toelichting: In de praktijk worden polijstbare kalksteensoorten veelal aangeduid als 'marmer'. Geologisch is deze aanduiding onjuist, aangezien «marmer» een metamorfe kalksteen is.

Soorten: «Ascolaanse travertin», «Belgische hardsteen», «bois Jourdan», «Comblanchien», «griotte», «gris», «gris rosé», «lerse hardsteen», «jura», «Kirchheimer muschelkalksteen», «Krensheimer muschelkalksteen», «marbre noir de Golzinne», «Napoleon», «Öland», «pierre de Vinalmont», «Romaanse travertin», «rouge royal», «Toscaanse travertin», «wasserstein», «Calcaire de Longpré»

A.0.2.2.1 Belgische hardsteen

Definitie: «Belgische hardsteen»: «polijstbare kalksteen» uit het Vroeg Carboon die gewonnen wordt in de Belgische Ardennen (o.m. in het Ourthebekken) en bij Soignies, provincie Henegouwen. De grondmassa van «Belgische hardsteen» is gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen van de doorsneden van crinoiden (stengelfragmenten van zeelies) zich als grijs-witte kringetjes aftekenen. Het breukvlak is ruwkorrelig. Kristallijne koolzure kalk kan geconcentreerd voorkomen in de vorm van «calcietplekken». Soms verraden deze vlekken de aanwezigheid van «oplossingsholtes» in de steen.

Bepalingen:

- * In een aanvraag (bestek o.i.d) moet een bepaling staan omtrent de gewenste kwaliteit: A, B, C of D (zie toelichting).
- * Een teveel aan of te grote «calcietplekken» kunnen een reden zijn om de steen af te keuren.
- * «oplossingsholtes», «witte aderen», «roestkleurige draden», «zwarte draden» en «zwarte vlekken» mogen niet aanwezig zijn.
- * De «stylolieten» mogen niet dikker zijn dan een halve millimeter en moeten minimaal vier cm verwijderd zijn van het zichtvlak van de bewerkte steen. Verder moeten zij evenwijdig lopen aan het stelvlak en mogen geen water opnemen.
- * «dode steen» mag niet aanwezig zijn.
- * «steken» mogen niet aanwezig zijn.
- * zachte of niet hechtende fossielen mogen niet aanwezig zijn.
- * In het bestek dient aangegeven te worden welke kwaliteit steen moeten worden toegepast.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	4.500	mm;
breed max.	1.500	mm;
dik max.	900	mm.

Men spreekt over vier kwaliteiten: A: uitzonderlijke kwaliteit, B: Bouwkwaliteit, C: Courante kwaliteit en D (niet nader omschreven). De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk, zoals pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen, afzaten, plinten en dergelijke. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharreren», «spitsen», «prikken», «letters hakken». Voor buiten is polijstwerk niet geschikt. «Belgische hardsteen» patineert grijs op de regenkant en donker daar waar geen regen komt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.2.2 Pierre de Vinalmont

Definitie: «pierre de Vinalmont»: «polijstbare kalksteen» uit het Viséen (Carboon) die wordt gewonnen in de omgeving van Namen in België. De grondmassa van «pierre de Vinalmont» is gelijkmatig donker van kleur. Het breukvlak is schelpvormig.

Bepalingen:

- * In de aanvraag moet bepaald zijn welke kwaliteit «pierre de Vinalmont» toegepast mag worden (zie toelichting).
- * «stylolieten» mogen niet dikker zijn dan een halve millimeter, zij mogen niet doorlopen en moeten minimaal vier cm verwijderd zijn van het zichtvlak van de bewerkte steen. Verder moeten zij evenwijdig lopen aan het stelvlak en mogen geen water opnemen.
- * «kwartskogels» mogen voorkomen, mits de concentratie niet groter is dan 3 cm² per m².
- * «pyriet» mag fragmentarisch aanwezig zijn.
- * «dode steen» mag niet aanwezig zijn.
- * «steken» mogen niet aanwezig zijn.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.000	mm;
breed max.	1.000	mm;
dik max.	800	mm.

Naast een eerste kwaliteit «pierre de Vinalmont» zijn ook een tweede en derde kwaliteit verkrijgbaar.

De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk, zoals pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen, afzaten, plinten en dergelijke. Het is enige tijd als vervangsteen voor de verschillende soorten Naamse steen gebruikt bij restauraties in ons land. Er zijn echter meer alternatieven denkbaar, zoals de steen van Longpré en de Aachener Blaustein. Ook de petit granit du Bocq kan een aspect hebben dat dicht komt bij bepaalde gesteenten die onder de algemene noemer “Naamse steen” zijn geschaard.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken», «letters hakken». Voor buiten is «polijsten» niet geschikt.

«pierre de Vinalmont» verweert zilvergrijs op de regenkant en donker daar waar geen regen komt. In oude steen komen veelvuldig steken voor.

In «pierre de Vinalmont» kunnen «witte vlekken», «witte aderen», «zwarte aderen», «kwartskogels», «pyriet» en sporadisch ook fossielen voorkomen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.2.3 Calcaire de Longpré

Definitie: « Calcaire de Longpré »: «polijstbare kalksteen» uit het Onder-Viseaan, die wordt gewonnen in de vallei van de Mehaigne, provincie Luik. De grondmassa van «calcaire de Longpré» is gelijkmatig donker van kleur. Het breukvlak is schelpvormig.

Bepalingen:

- * «stylolieten» mogen niet dikker zijn dan een halve millimeter, zij mogen niet doorlopen en moeten minimaal vier cm verwijderd zijn van het zichtvlak van de bewerkte steen. Verder moeten zij evenwijdig lopen aan het stelvlak en mogen geen water opnemen.
- * «kwartskogels» mogen voorkomen, mits de concentratie niet groter is dan 3 cm² per m².
- * «pyriet» mag fragmentarisch aanwezig zijn.
- * «dode steen» mag niet aanwezig zijn.
- * «steken» mogen niet aanwezig zijn.
- * De steen moet gaaf en van goede kwaliteit zijn. De slag met een metalen hamer moet zuiver klinken.
- * Het mag geen slecht verkitte, meestal zeer fijne draden noch watervasthoudende zwarte lijnen bevatten.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.500	mm;
breed max.	1.500	mm;
dik max	1.500	mm.

De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk, zoals pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen, afzaten, plinten en dergelijke.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken», «letters hakken». Voor buiten is «polijsten» niet geschikt.

«calcaire de Longpré» verweert zilvergrijs op de regenkant en donker daar waar geen regen komt. In oude steen komen veelvuldig steken voor.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.2.3 Ierse hardsteen

Definitie:	«Ierse hardsteen»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt in het zuidoosten van Ierland. De grondmassa van «Ierse hardsteen» is gelijkmatig donker van kleur waarin de versteningen van de crinoiden zich als grijs-witte kringetjes aftekenen. Het breukvlak is ruwkorrelig.		
Bepalingen:	<i>* In de aanvraag moet bepaald zijn welke kwaliteit «Ierse hardsteen» toegepast mag worden (zie toelichting).</i> <i>* Een teveel aan of te grote «calcietplekken» kunnen een reden zijn om de steen af te keuren.</i> <i>* «oplossingsholtes», «witte aderen», «roestkleurige draden», «zwarte draden» en «zwarte vlekken» mogen niet aanwezig zijn.</i> <i>* «stylolieten» mogen niet dikker zijn dan een halve millimeter, zij mogen niet doorlopen en moeten minimaal vier cm verwijderd zijn van de bewerkte steen. Verder moeten zij evenwijdig lopen aan het stelvlak en mogen geen water opnemen.</i> <i>* «pyriet» mag fragmentarisch aanwezig zijn.</i> <i>* «dode steen» mag niet aanwezig zijn.</i> <i>* «steken» mogen niet aanwezig zijn.</i>		
Toelichting:	De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen: lang max. 3.000 mm; breed max. 1.500 mm; dik max. 900 mm. Naast een eerste of AA-kwaliteit «Ierse hardsteen» zijn ook een tweede en derde kwaliteit of A- en B-kwaliteit, afhankelijk van de groeve, verkrijgbaar. De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk, zoals pinakels, waterlijsten, goten, afdekkingen, afzaten, plinten en dergelijke. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» en «letters hakken». Voor buiten is «polijsten» niet geschikt. «Ierse hardsteen» patineert lichtgrijs op de regenkant en donker daar waar geen regen komt. In «Ierse hardsteen» kunnen «witte vlekken», «witte aderen», «stylolieten», «kwartskogels» en «pyriet» voorkomen. Het verschil met «Belgische hardsteen» zit 'm onder meer in het luchtje bij het aanzagen (de Belgische ruikt naar zwavel, de Ierse niet).		

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.2.4 Marbre noir de Golzinne

- Definitie:** «marbre noir de Golzinne»: «polijstbare kalksteen» uit het Carboon die gewonnen wordt in de omgeving van Namen in België (groeve bij het dorpje Mazy). De grondmassa van «marbre noir de Golzinne» is gelijkmatig en blauwzwart van kleur. Het breukvlak is messcherp en schelpvormig.
- Bepalingen:** * De steen moet gelijkmatig van kleur zijn.
* «witte aderen», «stylolieten» dikker dan een halve mm en «steken» mogen niet voorkomen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.000 mm;
breed max. 1.000 mm;
dik max. 500 mm.
De groeve bestaat uit vijf natuurlijke banken van dezelfde kwaliteit.
De steen wordt gezocht toegepast in vloertegels en trappen en gepolijst voor schoorsteenmantels en lambrizing. Verder wordt de steen gebruikt voor beeldhouwwerk.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» «letters hakken».
«marbre noir de Golzinne» verweert buiten wit.

A.0.2.2.5 Comblanchien

- Definitie:** «Comblanchien»: «polijstbare kalksteen» uit het Bathonien (Jura) die gewonnen wordt nabij Beaune (Côte d'Or) Frankrijk. Er kunnen fossielen en aderen (smal tot breed) in de steen voorkomen. Het breukvlak is glad. De steen heeft een leverkleur met een rozige gloed.
- Bepalingen:** * De grondmassa van de steen moet homogeen zijn.
* Aderen mogen voorkomen.
* Open «leger» en scheuren mogen niet voorkomen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 3.000 mm;
breed max. 1.100 mm;
dik max. 1.500 mm.
«Comblanchien» is verkrijgbaar in de variaties Comblanchien claire, Comblanchien légèrement moucheté en Comblanchien moucheté. Het voorkomen van fossielen is sterk afhankelijk van de variaties.
De steen wordt toegepast in vloeren, lambrizingen en profielwerk voor binnen.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren» en «letters hakken».

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.2.6 Napoléon

Definitie: «Napoleon»: «polijstbare kalksteen» uit het Carboon die gewonnen wordt in de omgeving van Ferques, Pas de Calais in Noord-Frankrijk. Het gesteente is lichtbruin-beige van kleur, is sterk geaderd en gewolkt met witte vlekken; soms slecht vergroeid (open structuur).

Bepalingen: * «steken», scheuren open «leger» en open gaten mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.500	mm;
breed max.	1.200	mm;
dik max.	1.200	mm.

Er zijn geen «varianten» van de steen. Waren er voorheen wel, bijvoorbeeld Napoléon tigré, Napoléon mélange, etc.
De steen wordt toegepast in schoorstenen, vloeren, wandbekleding en lijstwerk. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten» en «polijsten».

A.0.2.2.7 Romaanse travertijn

Definitie: «Romaanse travertijn»: «polijstbare kalksteen» uit het Holocene die gewonnen wordt nabij Tivoli (Rome), Italië. De steen vertoont tegen het «leger» gezaagd een duidelijke gelaagdheid en heeft grote poriën. Het breukvlak is grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken», scheuren en poriën groter van 2 cm² mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.400	mm;
dik max.	1.600	mm.

«Romaanse travertijn» kent drie «varianten»: Romano chiaro, beige van kleur met lichte aders, Romano classico, beige-bruin van kleur met aders en Romano noce, notenbruin van kleur met aders.
De steen wordt toegepast in vloeren, wandbekleding, plinten, basementen, kolommen, kapitelen, trappen en beeldhouwwerk.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «frijnen», «scharren». Materiaal mag voor binnen gestopt worden.
«Romaanse travertijn» verbleekt en wordt grover van structuur.

A.0.2.2.8 Toscaanse travertijn

Definitie: «Toscaanse travertijn»: «polijstbare kalksteen» uit het Pleistoceen tot Holocene die gewonnen wordt nabij Serre di Rapolano in Toscane, Italië. De steen vertoont tegen het «leger» gezaagd een duidelijke gelaagdheid en heeft ongelijkmatig verdeelde grote poriën. Het breukvlak is grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken», scheuren en poriën groter van 2 cm² mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.400	mm;
dik max.	1.600	mm.

«Toscaanse travertijn» kent twee «varianten»: Toscano chiaro, beige van kleur met lichte aders en Toscano rapolano, beige-bruin van kleur met aders.
De steen wordt toegepast in vloeren, wandbekleding, plinten, basementen, kolommen, kapitelen, trappen en beeldhouwwerk.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «frijnen» en «scharren». Materiaal mag voor binnen gestopt worden.
«Toscaanse travertijn» verbleekt en wordt grover van structuur.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.2.9 Ascolaanse travertijn

Definitie: «Ascolaanse travertijn»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt nabij Ascoli Piceno, Italië. De steen is ongelijkmatig van structuur en heeft grote poriën, groter dan «Toscaanse travertijn». Het breukvlak is grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken», scheuren en poriën groter van 2 cm² mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.400	mm;
dik max.	1.600	mm.

«Ascolaanse travertijn» kent twee «varianten»: Ascolano chiaro, beige van kleur met lichte aders en Ascolano dorato, beige van kleur met witte strepen. De steen wordt toegepast in vloeren, wandbekleding, plinten, basementen, kolommen, kapitelen, trappen en beeldhouwwerk. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «frijnen» en «scharren». Materiaal mag voor binnen gestopt worden. «Ascolaanse travertijn» verbleekt en wordt grover van structuur.

A.0.2.2.10 Jura

Definitie: «jura»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt nabij Titting-Eichstätt, Duitsland. De steen kent diverse «varianten».
«jura grau»: «variant van «jura», met een leverkleurige ondergrond met talrijke fossielen. Zeer dunne korte aderen.
«jura gelb»: «variant van «jura» met een beige ondergrond met gelige vlekken. Zeer dunne korte aderen.
«jura gelbgebänderd»: «variant van «jura» met een beige ondergrond met oker tot bruine aderen. Zeer dunne korte aderen.
«jura graugelbbunt»: «variant van «jura» met een kleur en structuur die een combinatie is van de drie voorgaande «varianten». Zeer dunne korte aderen.

Bepalingen: * «steken», scheuren, open gaten en ijzerconcentraties mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.500	mm;
dik max.	1.200	mm.

De steen wordt toegepast in vloeren, plinten, sokkels, kolommen en wandbekleding.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» en «letters hakken». «jura» wordt buiten vaal van kleur.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.2.11 Griotte

- Definitie:** «griotte»: «polijstbare kalksteen» uit het Devoon die wordt gewonnen nabij Philipville in de Belgische Ardennen.
«griotte fleuri»: «variant» van «griotte» met een bruinachtig rode (leverkleur) ondergrond met grote witgrijze aderen en vlekken
«griotte imperial»: «variant» van «griotte» die wat rustiger en uniformer van kleur en structuur is dan «griotte fleuri».
«griotte rouge foncé»: «variant» van «griotte» met een éénkleurig donkerrood font.
«griotte rouge demi foncé»: «variant» van «griotte» met een éénkleurig roodkleurig font, iets lichter dan het font van «griotte rouge foncé».
- Bepalingen:** * Alleen «griotte» van de eerste kwaliteit mag worden toegepast.
* Scheuren en open gaten mogen niet voorkomen.
* Het materiaal moet vrij zijn van kleiachtige niet vergroeide lagen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.700 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.200 mm.
De steen wordt toegepast in plinten, basementen, consoles, wandbekleding, vloeren, zuilen en kapitelen.
De steen is geschikt om te «zoeten», «polijsten», «frijnen» en «letters hakken».
«griotte» verbleekt wanneer het buiten wordt toegepast.

A.0.2.2.12 Rouge royal

- Definitie:** «rouge royal»: «polijstbare kalksteen» uit het Devoon die gewonnen wordt nabij Philipville in Zuid-België. De steen heeft een steenrode ondergrond met grijswitte wolkachtige vlekken. De steen kent twee «varianten».
«rouge royal clair»: «variant» van «rouge royal» met een lichte kleur.
«rouge royal foncé»: «variant» van «rouge royal» met een donkerder kleur.
- Bepalingen:** * Alleen «rouge royal» van de eerste kwaliteit mag worden toegepast.
* Scheuren en open gaten mogen niet voorkomen. Het materiaal moet vrij zijn van kleiachtige niet vergroeide lagen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.700 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.200 mm.
De steen wordt toegepast in plinten, basementen, consoles, wandbekleding, vloeren, zuilen en kapitelen.
De steen is geschikt om te «zoeten», «polijsten», «frijnen» en «letters hakken».
«rouge royal» verbleekt wanneer het buiten wordt toegepast.
Rouge royal foncé wordt ook aangeduid als rouge royal vif.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.2.13 Gris

- Definitie:** «gris»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt in Zuid-België. De steen heeft een groenachtig grijze ondergrond met witte en grijze plekken, soms met een zwarte accentuering, en witte aderen.
«gris Versailles»: «variant» van «gris», uit de groeve van Rochefontaine.
«gris Saint-Edouard»: «variant» van «gris» uit de groeve van Hautmont.
- Bepalingen:** * Alleen «gris» van de eerste kwaliteit mag worden toegepast.
* Scheuren en open gaten mogen niet voorkomen en het materiaal moet vrij zijn van kleiachtige niet vergroeide lagen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.700 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.200 mm.
De steen wordt toegepast in plinten, basementen, consoles, wandbekleding, vloeren, zuilen en kapitelen.
De steen is geschikt om te «zoeten», «polijsten», «frijnen» en «letters hakken».
«gris» verbleekt wanneer het buiten wordt toegepast.

A.0.2.2.14 Gris rosé

- Definitie:** «gris rosé»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt in Zuid-België. De steen heeft een rode tot grijsrode ondergrond met grijswitte wolkachtige vlekken.
«gris rosé Byzantin»: «variant» van «gris rosé» met rond de fossielen zwarte strepen.
- Bepalingen:** * Alleen «gris rosé» van de eerste kwaliteit mag worden toegepast.
* Scheuren en open gaten mogen niet voorkomen en het materiaal moet vrij zijn van kleiachtige niet vergroeide lagen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.700 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.200 mm.
De steen wordt toegepast in plinten, basementen, consoles, wandbekleding, vloeren, zuilen en kapitelen.
De steen is geschikt om te «zoeten», «polijsten», «frijnen» en «letters hakken».
«gris rosé» verbleekt wanneer het buiten wordt toegepast.

A.0.2.2.15 Öland

- Definitie:** «Öland»: «polijstbare kalksteen» uit het Ordovicium die gewonnen wordt in Öland, Zweden. De steen is rood en/of grijsgroen van kleur en fijnkorrelig.
- Bepalingen:** * «steken», scheuren en «zwarte aders» mogen niet voorkomen.
- Toelichting:** De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.000 mm;
breed max. 1.000 mm;
dik max. 250 mm.
De steen wordt toegepast in vloertegels en grafzerken.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren» en «letters hakken».
De groene «variant» is niet vorstbestendig.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.2.16 Bois Jourdan

Definitie: «bois Jourdan»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt in het departement Mayenne, Frankrijk. De steen is contrastrijk van kleur met een vlekkerige en wolkachtige grondmassa. De grondkleur is zwart tot lichtgrijs met donker rode vlekken en strepen.

Bepalingen: * Scheuren mogen niet voorkomen.
* De steen mag niet buiten (aan het exterieur of aan buiten opgestelde objecten) toegepast worden.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.400 mm;
breed max. 1.200 mm;
dik max. 1.200 mm.
De steen wordt toegepast in vloeren, plinten, trappen, schoorsteenmantels, lijstwerk, doch alleen binnenwerk.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten» en «polijsten».

A.0.2.2.17 Krensheimer Muschelkalksteen

Definitie: «Krensheimer Muschelkalksteen»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt bij Krensheim in de omgeving van Würzburg, Duitsland. De steen heeft een bruinachtig grijze ondergrond, wisselt per laag van kleur, en heeft een fijne adering. De steen is opgebouwd uit talloze resten van schelpen, is vaak duidelijk gelaagd en is homogeen van structuur en kwaliteit. Het breukvlak is grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken», scheuren en «leemgaten» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.000 mm;
breed max. 1.000 mm;
dik max. 600 mm.
De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk zoals pinakels, waterlijsten, afdekkingen, afzaten, plinten, gevellijsten en kolommen en dergelijke.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».
«Krensheimer muschelkalksteen» patineert lichtgrijs en vormt een gipskorst op de zijden waar de steen niet wordt beregend.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.2.18 Kirchheimer Muschelkalksteen

Definitie: «Kirchheimer Muschelkalksteen»: «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt in de omgeving van Würzburg, Duitsland. De steen heeft een geelroodbruine of bruingrijze ondergrond, wisselt per laag van kleur, en heeft een grove adering. De steen is opgebouwd uit talloze schelpresten, is vaak duidelijk gelaagd en is meestal homogeen van structuur en kwaliteit.

Bepalingen: * «steken», scheuren en «leemgaten» mogen niet voorkomen.
* De toe te passen «Kirchheimer muschelkalksteen» moet «kernsteen» zijn. In dit geval is de «kernsteen» (Kernstein) de dikste bank die geëxploiteerd wordt.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.400 mm;
breed max. 1.400 mm;
dik max. 600 mm.
De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk zoals pinakels, waterlijsten, afdekkingen, afzaten, plinten, gevellijsten en kolommen en dergelijke.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharder», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».
«Kirchheimer muschelkalksteen» patineert lichtgrijs en vormt een gipskorst op de zijden waar de steen niet wordt beregend.

A.0.2.2.19 Wasserstein

Definitie: «wasserstein»: «polijstbare kalksteen» (chemisch sediment) die gewonnen werd uit Romeinse aquaducten. Wasserstein of kalksinter is gevormd door neerslag van kalk uit zoet water en lijkt op een gekleurde (bruingeel gebande) variant van dichte travertijn.

A.0.2.2.20 Cannstätter travertijn

Definitie: «Cannstätter travertijn: geel-bruine «polijstbare kalksteen» die gewonnen wordt bij Bad Cannstadt in Baden-Württemberg in Duitsland.

A.0.2.2.21 Langensalza travertijn

Definitie: «Langensalza travertijn: «polijstbare kalksteen» uit het Holoceen die gewonnen wordt bij Bad Langensalza in Thüringen in Duitsland.

A.0.2.3 Zandsteen

Definitie: «zandsteen»: «sedimentaire natuursteen» gevormd uit aan elkaar gekitte zandkorrels (overwegend kwarts). De korrels kunnen bij elkaar gehouden worden doordat ze in elkaar grijpen, of door de aanwezigheid van een bindmiddel in de vorm van kleimineralen, carbonaat of kiezel.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Soorten: «Bentheimer zandsteen», «Obernkirchner zandsteen», «Udelfanger zandsteen», «Maulbronner», «Heilbronner», «Rakowicze», «Neubrunner»

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.3.1 Udelfanger zandsteen

Definitie: «Udelfanger zandsteen»: «zandsteen» uit de Midden Trias die gewonnen wordt bij Udelfangen, ten noordwesten van Trier, Duitsland. De steen is geelgroen of geelrood van kleur en bevat vaak wat leem. Het breukvlak is fijnkorrelig

Bepalingen: * «leemlagen», «steken» en scheuren mogen niet voorkomen.
* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.000 mm;
breed max. 1.000 mm;
dik max. 800 mm.
Het is buitengewoon belangrijk om de steen te keuren op de aanwezigheid van leemlagen. Goede Udelfanger zandsteen vertoont geen gelaagdheid wanneer deze wordt doorgezaagd op het «leger». Door de toepassing van Udelfanger zandsteen met leemlagen in de laatste 3 decennia van de 19^{de} eeuw heeft de steen een slechte naam gekregen, omdat deze toepassingen al spoedig niet weersbestendig bleken.
De steen wordt toegepast in paramentwerk, gevelplinten, raamtraceringen, montanten en beeldhouwwerk.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» en «letters hakken».
«Udelfanger zandsteen» patineert donker op de regenkant.

A.0.2.3.2 Obernkirchner zandsteen

Definitie: «Obernkirchner zandsteen»: «zandsteen» uit het Berriasien (Krijt) die gewonnen wordt op de Bückeberge ten westen van Hannover, Duitsland. De steen heeft een gele ondergrond met lichtbruine strepen van ijzerhydroxiden en een zwakke adering en is homogeen van structuur, kleur en kwaliteit. Het breukvlak is fijnkorrelig.

Bepalingen: * «steken» en scheuren mogen niet voorkomen.
* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.500 mm;
breed max. 1.200 mm;
dik max. 500 mm.
«Obernkirchner zandsteen» komt ook voor onder de namen Bückberger zandsteen, Stadhagener zandsteen, Bremer zandsteen en Wezer zandsteen.
«Obernkirchner zandsteen» wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk zoals pinakels, waterlijsten, afdekkingen, afzaten, plinten, gevellijsten en kolommen en dergelijke.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» en «letters hakken».
«Obernkirchner zandsteen» patineert donker tot zwart op de regenkant.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.3.3 Bentheimer zandsteen

Definitie: «Bentheimer zandsteen»: «zandsteen» uit het Valanginien (Krijt) die gewonnen wordt nabij Bentheim, Duitsland. De steen heeft een geelgrijze tot witte ondergrond bestaande uit kwartskorrels met een middelmatige grove korrel. Door oxidatie van ijzerhoudende bestanddelen kunnen roodbruine strepen aanwezig zijn. De steen is homogeen van structuur, kleur en kwaliteit.

Bepalingen: * «reeleger», «sliklagen», «leemgaten», «steken» en scheuren mogen niet voorkomen.

* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.500	mm;
breed max.	1.200	mm;
dik max.	1.000	mm.

De steen wordt toegepast in beeldhouwwerk, restauratiewerk zoals pinakels, waterlijsten, afdekkingen, afzaten, plinten, gevellijsten en kolommen en dergelijke.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» en «letters hakken».

«Bentheimer zandsteen» patineert donker tot zwart op de regenkant.

A.0.2.3.4 Nivelsteiner

Definitie: «Nivelsteiner»: bijzonder zuivere, witte «zandsteen» uit het Mioceen die gewonnen wordt nabij Herzogenrath in Duitsland, over de grens bij Kerkrade

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

A.0.2.3.5 Maulbronner

Definitie: «Maulbronner»: «zandsteen» uit het de Boven Trias (Keuper) die gewonnen wordt Maulbronn in Baden-Württemberg in Duitsland. Het is een onzuivere zandsteen met klei- en ijzerhoudend bindmiddel. kwarts De steen kent verschillende kleurvarianten, waarvan geel, geel gevamd en rood gevamd de belangrijkste zijn.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen behoort tot de groep zandstenen die in Duitsland te samen als Schilfsandstein aangeduid wordt.

Een deel van de Maulbronner is niet echt weersbestendig. Afzanden, afschilferen en afbladderen treedt met name op parallel aan het groefleger.

A.0.2.3.6 Heilbronner

Definitie: «Heilbronner»: groenig bruinige, glimmerhoudende «zandsteen» uit het Boven Trias (Keuper) die gewonnen wordt nabij Heilbronn in Duitsland.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen behoort tot de groep zandstenen die in Duitsland samen als Schilfsandstein aangeduid wordt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.3.7 Kolenzandsteen

Definitie: «kolenzandsteen»: geel-bruine, glimmerhoudende «zandsteen» uit het Laat Carboon die op kleine schaal gewonnen werd rond Epen in Zuid-Limburg en op grotere schaal in aangrenzend België.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is vaak wat schilferig.

A.0.2.3.8 Neubrunner

Definitie: «Neubrunner»: beige «zandsteen» uit het Boven Trias (Keuper) die gewonnen wordt nabij het plaatsje Neubrunn in de Haßberge in Unterfranken. Karakteristiek zijn kleine rode ijzerhoudende veldspaten, die 20 à 30% van het gesteente uitmaken. Behalve kwarts en veldspaten komen donkergroene glauconiet en muscoviet voor.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: Het gesteente is ook wel als *Weißer Mainsandstein* aangeduid. Een sterk verwante zandsteen is de *Schönbrunner zandsteen*.

A.0.2.3.9 Rakowicze

Definitie: «Rakowicze»: zuivere, wit tot beige «zandsteen» uit het Boven-Krijt die gewonnen wordt in het Lwówek Śląski district in Silezië, Polen.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: Het gesteente is ook wel als *Rackwitzer sandstein* aangeduid.

A.0.2.3.10 Rode Mainzandsteen

Definitie: «rode Mainzandsteen»: veldspaat- en glimmerhoudende rode zandsteen uit de Trias in het Maingebied in Duitsland. Karakteristiek zijn de duidelijke gelaagdheid, het voorkomen van putjes en kris-krasgelaagdheden. De steen heeft een klei- en ijzerhoudend bindmiddel.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De rode zandstenen in de Romeinse architectuur worden in de regel geduid als afkomstig uit het Maingebied, hoewel hierbij wel vraagtekens gezet kunnen worden.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.4 Zandige kalksteen

Definitie: «zandige kalksteen»: «sedimentaire natuursteen» gevormd uit een mengsel van (hoofdzakelijk) kalk en zand.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: In de praktijk (vooral buiten Nederland) wordt ook gesproken van kalkzandsteen. Omdat dit verwarring kan veroorzaken (kalkzandsteen is immers ook de benaming van een kunststeen), is hier gekozen voor de term «zandige kalksteen». In het geval van de «Gobertange» of de «Balegemse steen» kan inderdaad ook geologisch van een «zandige kalksteen» worden gesproken. In het geval van de «Baumberger kalksteen» is deze keuze niet geheel terecht, doordat in sommige variëteiten het hoofdbestanddeel kwarts is. In Duitsland wordt dan ook meestal van Baumberger Sandstein gesproken. Het feit dat de kalkrijke «Baumberger kalksteen» in Nederland in hoofdzaak voor sculpturen is toegepast, en deze steen werd bewerkt als «mergel», verklaart de keuze voor de term «zandige kalksteen».

Soorten: «Balegemse steen», «Baumberger kalksteen», «Gobertange», «Anröchte»

A.0.2.4.1 Balegemse steen

Definitie: «Balegemse steen»: «zandige kalksteen» uit het Eoceen die gewonnen wordt nabij het dorp Balegem in de provincie Oost-Vlaanderen, België. De steen is kwartshoudend, groenachtig bruin of blond van kleur en heeft een meestal duidelijk zichtbaar horizontaal «leger». De «Balegemse steen» bevat plaatselijk vrij grote schelpen. De steen wordt gevonden in schollen met een harde kern tussen zandlagen.

Bepalingen: * Zachte delen van schollen mogen niet toegepast worden.

* «steken» en scheuren en slecht verkitte «schelplagen» mogen niet voorkomen.

* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	800	mm;
breed max.	600	mm;
dik max.	200	mm.

De kern van de Balegemse steen is doorgaans blauwachtig van kleur, zeer hard en onderscheidt zich van de zachtere gedeelten van de steen door roestkleurige ringen. Ook de versteende groengele, gesloten gedeelten van de steen zijn bruikbaar. De meer open gedeelten met talrijke schelpen moeten vermeden worden wanneer zij niet goed verkit zijn.

De steen wordt toegepast in hoekblokken, raamomlijstingen, plinten, waterlijsten, traptreden en muurblokken.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen» en «prikken».

«Balegemse steen» patineert oker geel, de verwerking begint met korstvorming langs de voegen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.4.2 Gobertange

Definitie: «Gobertange»: «zandige kalksteen» uit het Eoceen die gewonnen wordt in de omgeving van Jodoigne, België. De steen is geelachtig wit van kleur, soms met bruine strepen of gewolkt. Kenmerkend is de fijne, soms onderbroken lijntekening van het «leger». Schelpenknollen van ruim drie vierkante centimeter komen voor; deze kunnen uit elkaar vallen.

Bepalingen: * Alleen zogenaamde «kernsteen» mag worden toegepast.
* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is beperkt leverbaar. «Gobertange» wordt gewonnen in schollen van 30 tot 50 cm dikte, waarvan eenderde deel «kernsteen» is en gebruikt kan worden.
De steen wordt toegepast in plinten, gevelstenen, paramentwerk, afdekkingen en vloeren, zelden voor beeldhouwwerk.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren». «Gobertange» patineert wit op de regenkant en zwart waar geen regen komt.

A.0.2.4.3 Baumberger kalksteen

Definitie: «Baumberger kalksteen»: «zandige kalksteen» uit het Laat-Krijt die gewonnen wordt in de heuvelrug Baumberge, in de omgeving van Billerbeck en Havixbeck, 20 km ten westen van Munster, Duitsland. De steen is crème- tot okerkleurig, bevat donkergroene of bruine spikkels van glauconiet en is gelijkmatig en fijn van structuur. Van oudsher worden een aantal varianten onderscheiden, die evenwel lang niet in altijd in alle groeven gelijk ontwikkeld zijn en deels ook kunnen ontbreken:
«fliess»: «variant» van «Baumberger kalksteen», afkomstig uit de bovenste banken. Deze steen is blond van kleur, fijnkorrelig en redelijk zacht.

«lappen»: «variant» van «Baumberger kalksteen», afkomstig uit de middelste banken. Deze steen is soms meer grijs van kleur en vaak wat harder dan de «fliess».

«paol»: «variant» van «Baumberger kalksteen», afkomstig uit de onderste bank. Eveneens grijs van kleur. Deze bank bevat het hoogste kwartsgehalte en is in het algemeen harder dan «lappen» en «fliess».

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: «Baumberger kalksteen» wordt ook wel Munstersteen genoemd.
«fliess» wordt toegepast in grafmonumenten en beeldhouwwerk binnen, want de steen is in veel gevallen niet vorstbestendig. «lappen» is te gebruiken voor elk steen- of beeldhouwwerk, binnen of buiten. «paol» tenslotte, wordt gebruikt voor vloerplaten.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren», «spitsen», «prikken» en «letters hakken».
«Baumberger kalksteen» kleurt op den duur meer naar oker en vormt gipskorsten op de kant waar de steen niet beregend.
«Baumberger kalksteen» wordt makkelijk verward met «Avensnes» kalksteen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.2.4.4 Anröchte

Definitie: «Anröchte»: groene tot blauwgroene «zandige kalksteen» uit het Turonien (Krijt) die gewonnen wordt bij Anröchte bij Soest in Westfalen, Duitsland. De steen bestaat naast kwarts uit calciet en een paar procent glauconiet dat voor het groene uiterlijk zorgt.

Toelichting: «Anröchte» wordt ook wel *Anröchter Grünstein* of *Anröchter Dolomit* genoemd en is in Nederland enige tijd verhandeld als *Nibostone*. De naam *Anröchte Dolomit* is onjuist aangezien dit mineraal in de steen niet voorkomt. Sommige banken verweren schilferig, in het bijzonder als ze gebouchardeerd zijn.

A.0.2.5 Albast

Definitie: «albast»: «sedimentaire natuursteen» gevormd door de omzetting van anhydriet-zouten (calciumsulfaat) onder opname van water.

Toelichting: De naam «albast» wordt ook gebruikt voor bepaalde marmerachtige gesteenten die een afwijkende chemische samenstelling hebben dan de steen waar hier op bedoeld wordt.

Soorten: «Spaanse albast», «Nottingham albast»

A.0.2.5.1 Spaanse albast

Definitie: «Spaanse albast»: «albast» uit Spanje, gevormd door de omzetting van gipsafzettingen onder opname van water.

Toelichting: «Nottingham albast», de soort albast die vanouds in Nederland werd gebruikt, is niet meer leverbaar; in de nog bestaande gips-groeve bij Fauld wordt geen albast meer gewonnen. Volterra, Italië heeft een afwijkende soort albast, maar ook deze wordt niet meer gewonnen. De albast die in Volterra te koop is «Spaanse albast». Deze is geheel wit van kleur.

A.0.2.5.2 Nottingham albast

Definitie: «Nottingham albast»: «albast» uit de Boven Trias (Keuper) van Nottingham, Engeland, gevormd door de omzetting van anhydriet-zouten (calciumsulfaat) onder opname van water. De steen heeft een witgelige tot grijs-witte ondergrond met rode tot roodbruine aders. De steen wordt gevonden in vormloze knollen met een diameter van gemiddeld 50 cm tot bij uitzondering 100 cm. Kenmerkend is de penetratie van licht tot enkele centimeters diep in het gesteente.

Toelichting: «Nottingham albast» is de soort albast die in Nederlandse monumenten is toegepast. Deze steen is niet meer leverbaar, aangezien in de gips-groeve bij Fauld in Engeland geen albast meer wordt gewonnen (zie verder onder «Spaanse albast»). De steen was verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.000	mm;
breed max.	800	mm;
dik max.	500	mm.

De steen werd toegepast in beeldhouwwerk, binnen.
De steen is geschikt om te «zoeten» en «polijsten».
«Nottingham albast» lost op in water.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.2.6 IJzeroer

Definitie: «ijzeroer»: recent gevormde «sedimentaire natuursteen» die gewonnen werd in het zuiden, midden en oosten van Nederland. Het is een vast en gesloten materiaal. De kleur varieert van donkerbruin tot oker.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	600	mm;
breed max.	400	mm;
dik max.	250	mm.

De dikte kan sterk variëren.
«ijzeroer» is ook bekend onder de namen ijzeroersteen, ijzersteen, bruinijzersteen, bruinijzererts, limoniet, moeraserts, moerasijzererts, moddererts, poelerts, velderts, weide-erts en zodenijzersteen. De steen is niet meer in productie.
De steen wordt toegepast in vlakke gevels bij romaanse kerken en vestingwerken.
De steen is geschikt om ruw te «spitsen».
«ijzeroer» kent geen verweringsbeeld.

A.0.3 Metamorfe natuursteen

Definitie: «metamorfe natuursteen»: «natuursteen» gevormd door omzetting van een «stollingsgesteente» of een «sedimentaire natuursteen». Door hoge drukken en temperaturen is een wijziging van de structuur en mineraalinhoud opgetreden.

Soorten: «marmer», «kwartsiet», «ophicalciet»

A.0.3.1 Marmer

Definitie: «marmer»: «metamorfe natuursteen» waarvan de grondmassa en het bindmiddel in hoofdzaak bestaan uit carbonaten.
«Polijsbare kalkstenen» worden in de natuursteenhandel ook vaak «marmer» genoemd.

Soorten: «arabescato», «bardiglio», «bianco Carrara», «cipollino», «giallo di Siena», «portoro», «rosa portogallo», «rosso antico», «rosso Verona»

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.3.1.1 Arabescato

Definitie: «arabescato»: «marmer» dat gewonnen wordt in de Apennijnen ten noorden van Carrara, Italië. De steen is altijd geaderd. De ondergrond is wit met gekleurde aderen die variëren van beige, rood, bruin, groen, grijs tot zwart. Het breukvlak is suikerkorrelig.

Bepalingen: * «arabescato» moet vrij zijn van «steken» en scheuren, open gaten en «pyriet».

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.600	mm;
breed max.	1.400	mm;
dik max.	1.500	mm.

«arabescato» komt voor in de «varianten» arabescato garfagnana, arabescato vagli, arabescato cervaiole, arabescato arni en calacatta arni, calacatta oro, calacatta vagli.

De steen wordt toegepast in vloeren, schoorsteenmantels, wandbekleding, sokkels, kolommen, kapitelen en trappen, veelal binnenwerk.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharder», «frijnen», «scharren» en «letters hakken».

«arabescato» kent binnen geen verwerking. Buiten patineert het vaal van kleur daar waar geen regen komt en op de regenkant zwart, aderen spoelen uit.

A.0.3.1.2 Bardiglio

Definitie: «bardiglio»: «marmer» dat gewonnen wordt in de Apennijnen tussen Carrara en Luca, Italië.

«bardiglio imperiale»: «variant» van «bardiglio», blauwgrijs van kleur, gesloten structuur, breukvlak glasachtig, zwarte aderen kunnen voorkomen.

«bardiglio imperiale chiaro»: lichtgekleurde «variant» van «bardiglio imperiale».

«bardiglio imperiale scuro»: donker gekleurde «variant» van «bardiglio imperiale».

«bardiglio uni»: «variant» van «bardiglio», blauwgrijs van kleur, gesloten structuur, breukvlak glasachtig, kleine zwarte aderen kunnen voorkomen, witte aderen komen voor.

«bardiglio uni chiaro»: lichtgekleurde «variant» van «bardiglio uni».

«bardiglio uni scuro»: donker gekleurde «variant» van «bardiglio uni».

«bardiglio nuvolato»: «variant» van «bardiglio», blauwgrijs van kleur, gesloten structuur, breukvlak glasachtig, grote zwarte en witte aderen kunnen voorkomen.

«bardiglio nuvolato chiaro»: lichtgekleurde «variant» van «bardiglio nuvolato».

«bardiglio nuvolato scuro»: donker gekleurde «variant» van «bardiglio nuvolato».

Bepalingen: * «steken», scheuren en open gaten mogen niet voorkomen

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.600	mm;
breed max.	1.400	mm;
dik max.	1.500	mm.

De steen wordt toegepast in vloeren, schoorsteenmantels, wandbekleding, sokkels, kolommen, kapitelen en trappen, veelal binnenwerk.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharder», «frijnen», «scharren» en «letters hakken».

«bardiglio» kent binnen geen verwerking. Buiten patineert het lichtgrijs daar waar geen regen komt en zwart op de regenkant.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.3.1.3 Rosso antico

Definitie: «rosso antico»: «marmer» dat gewonnen wordt nabij Genua, Italië. De steen is donkerrood van kleur met fijne tot grove witte en zwarte aderen.

Bepalingen: * «steken», scheuren, open «leger» en open gaten mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.300	mm;
breed max.	1.000	mm;
dik max.	1.000	mm.

De steen wordt toegepast in vloeren, wandbekleding, lijsten, schoorsteenmantels, kolommen, kapitelen en basementen, alleen binnenwerk. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten» en «polijsten».

A.0.3.1.4 Rosso Verona

Definitie: «rosso Verona»: «marmer» dat gewonnen wordt nabij Verona, Italië. De kleur van de steen varieert van licht tot donker rood met een gewolkte structuur. Grijs tot zwarte aders komen altijd voor, deze zijn niet of slecht vergroeid. Open gaten kunnen voorkomen. Het breukvlak is grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken», scheuren en open «leger» mogen niet voorkomen.

* Kleine open gaten mogen in beperkte mate voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.400	mm;
breed max.	1.200	mm;
dik max.	1.400	mm.

De steen wordt toegepast in vloeren, schoorsteenmantels, wandbekleding, sokkels, kolommen, kapitelen en trappen, alleen binnenwerk. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten» en «polijsten».

A.0.3.1.5 Rosa portogallo

Definitie: «rosa portogallo»: «marmer» dat gewonnen wordt nabij Esterémóz, Portugal. De kleur van de steen is meestal lichtroze tot oranje-roze, maar kan sterk in tint variëren. De aders zijn lichtgrijs tot zwart en roodbruin. De structuur is homogeen en het breukvlak is suikerkorrelig.

Bepalingen: * «steken», scheuren, open «leger» en open gaten mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.500	mm;
breed max.	1.200	mm;
dik max.	1.400	mm.

De steen kent de «varianten» rosa aurora en rosa esterémóz. De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren» en «letters hakken». «rosa portogallo» verweert buiten vaal van kleur.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.3.1.6 Cipollino

Definitie: «cipollino»: «marmer» dat gewonnen wordt in de Apennijnen bij Versilia, Italië (maar er zijn ook andere voorkomens). De steen is licht- tot donkergroen van kleur met lichtgrijze tot witte vlekken. Rechthoekig grijs tot zwart geaderd, als de schillen van een ui (lt.: cipolla), en gewolkt. Het breukvlak is grofkorrelig.

Bepalingen: * «steken», scheuren en open gaten mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	3.000	mm;
breed max.	1.500	mm;
dik max.	1.500	mm.

«cipollino» kent de «varianten» cipollino classico en cipollino verde.

De steen wordt toegepast in vloeren, schoorsteenmantels, wandbekleding, sokkels, kolommen, kapitelen en trappen, veelal binnenwerk.

De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren» en «letters hakken».

Buiten patineert het vaal van kleur daar waar geen regen komt en op de regenkant zwart, aderen spoelen uit.

A.0.3.1.7 Bianco Carrara

Definitie: «bianco Carrara»: wit «marmer» dat gewonnen wordt in de Apennijnen bij Carrara, Italië. De «varianten» onderscheiden zich voornamelijk in kleur en adering.

«bianco Carrara statuario»: «variant» van «bianco Carrara» met een witte ondergrond met zeer fijne adering, zeer homogeen van structuur.

«bianco Carrara gioia»: «variant» van «bianco Carrara» met een witte ondergrond met duidelijk aftekenende aders. Deze «variant» bevat altijd «pyriet».

«bianco Carrara venato»: «variant» van «bianco Carrara» met een witte tot lichtgrijze ondergrond met rechthoekige adering.

«bianco Carrara C»: «variant» van «bianco Carrara» met een egaal witte tot gebroken witte kleur met rustige grijze adering.

«bianco Carrara D»: «variant» van «bianco Carrara» met een lichtgrijze kleur en duidelijke adering.

«bianco Carrara C/D»: «variant» van «bianco Carrara» met een witte tot grijze ondergrond met zeer wisselvallige adering.

«bianco Carrara P»: «variant» van «bianco Carrara» met een witte ondergrond, zeer gelijkmatig van kleur, met nagenoeg geen adering. Het breukvlak is suikerkorrelig.

Bepalingen: * Alleen de «varianten» «bianco Carrara statuario», «bianco Carrara gioia», «bianco Carrara venato», «bianco Carrara C» en «bianco Carrara P» mogen toegepast worden.

* «steken», scheuren en open gaten mogen niet voorkomen.

* In de steen mag, met uitzondering van de «variant» «bianco Carrara gioia» geen «pyriet» voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	3.000	mm;
breed max.	1.500	mm;
dik max.	1.800	mm.

De toepassingen van de steen zijn mede afhankelijk van de «variant».

«bianco Carrara statuario»: beeldhouwwerk, vloeren.

«bianco Carrara gioia»: wandbekleding, vensterbanken (niet voor vloeren!).

«bianco Carrara venato»: vloeren, schoorsteenmantels, wandbekleding, sokkels, kolommen, kapitelen, trappen.

«bianco Carrara C»: beeldhouwwerk, vloeren, schoorsteenmantels, wandbekleding, sokkels, kolommen, kapitelen, trappen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

«bianco Carrara D»: niet geschikt voor restauratie.
«bianco Carrara C/D»: niet geschikt voor restauratie.
«bianco Carrara P»: beeldhouwwerk, vloeren, schoorsteenmantels, wandbekleding, sokkels, kolommen, kapitelen, trappen.
De steen is geschikt om te «schuren», «zoeten», «polijsten», «boucharderen», «frijnen», «scharren» en «letters hakken».
Buiten patineert het vaal van kleur daar waar geen regen komt en op de regenkant zwart. Donkere aderen zijn harder en blijven daardoor langer staan dan de witte gedeelten van de steen.

A.0.3.1.8 Giallo di Siena

Definitie: «giallo di Siena»: «marmer» dat gewonnen wordt nabij Siena, Italië. In de steen komen «steken» veelvuldig voor; de platen worden doorgaans vanuit de groeve voorzien van een kunststof wapeningsnet aan de achterzijde. De lichte «variant» heeft een gele ondergrond en is sterk zalmkleurig tot okerkleurig geaderd en gewolkt met lichte vlekken en de donkere variant is geel tot okergeel met roodbruine aders en lichtere vlekken.

Bepalingen: * Scheuren, open «leger» en open gaten mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.000	mm;
breed max.	800	mm;
dik max.	800	mm.

De steen wordt toegepast in schoorsteenmantels, sokkels, vloeren, plinten en wandbekleding.

De steen is geschikt om te «zoeten» en te «polijsten».

A.0.3.1.9 Portoro

Definitie: «portoro»: «marmer» dat gewonnen wordt nabij La Spezia, Italië. De steen heeft een zwarte ondergrond met fijne tot grove, goudkleurige respectievelijk witte gekleurde aders.

Bepalingen: * «steken», scheuren, open gaten en open «leger» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	1.800	mm;
breed max.	1.000	mm;
dik max.	800	mm.

De steen kent de twee «varianten» fijngeaderd en grofgeaderd, die elk onderverdeeld kunnen worden in goudgeaderd en witgeaderd.

De steen wordt toegepast in schoorsteenmantels, sokkels vloeren, plinten, wandbekleding en altaren.

De steen is geschikt om te «zoeten» en te «polijsten».

A.0.3.1.10 Cristallino

Definitie: «Cristallino»: grofkorrelige «marmer» uit Tessin in Zwitserland. Er bestaan verschillende variëteiten zoals Cristallino virginio (virgio) en de Cristallino tigrato, wit met bruinige of groenige strepen.

A.0.3.2 Opicalciet

Definitie: «opicalciet»: magnesiumhoudende «marmer», vaak groen geband of gevlekt door het mineraal serpentijn.

Soorten: «verde aver», «verde issorie», «verde patricia», «verde Tinos»

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.0.3.2.1 Verde Issorie

Definitie: «verde Issorie»: «ophicalciet» (serpentijmarmer) dat gewonnen wordt in het dal van Aosta, Piemonte, Italië. De steen heeft een vaalgroene ondergrond met wit kristalkleurige vlekken en donkergroene pitten. In de kleur komt enige variatie voor. Breukgevoelig «leger» komt voor.

Bepalingen: * Scheuren, open gaten en open «leger» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.500	mm;
dik max.	1.200	mm.

De steen wordt toegepast in schoorsteenmantels, sokkels, plinten, wandbekleding en altaren.
De steen is geschikt om te «polijsten».

A.0.3.2.2 Verde patricia

Definitie: «verde patricia»: «ophicalciet» (serpentijmarmer) dat gewonnen wordt in het dal van Aosta, Piemonte, Italië. De steen heeft een donkergroene ondergrond met vae lichte aders en vlekken. In de kleur komt enige variatie voor. Breukgevoelig «leger» komt voor.

Bepalingen: * Scheuren, open gaten en open «leger» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.500	mm;
dik max.	1.200	mm.

De steen wordt toegepast in schoorsteenmantels, sokkels, plinten, wandbekleding en altaren.
De steen is geschikt om te «zoeten» en te «polijsten».

A.0.3.2.3 Verde aver

Definitie: «verde aver»: «ophicalciet» (serpentijmarmer) dat gewonnen wordt in het dal van Aosta, Piemonte, Italië. De steen heeft een vaalgroene ondergrond met wit kristalkleurige vlekken en donkergroene pitten. In de kleur komt enige variatie voor. Breukgevoelig «leger» komt voor.

Bepalingen: * Scheuren, open gaten en open «leger» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

lang max.	2.800	mm;
breed max.	1.200	mm;
dik max.	1.000	mm.

De steen wordt toegepast in schoorsteenmantels, sokkels, plinten, wandbekleding en altaren.
De steen is geschikt om te «zoeten» en te «polijsten».

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

A.0.3.2.4 Verde Tinos

Definitie: «verde Tinos»: «ophicalciet» (serpentijnmarmer) dat gewonnen wordt op Tinos, Griekenland. De steen heeft een donkergroene ondergrond met veel witte kristalkleurige ragfijne tot grove aders. In de kleur komt enige variatie voor.

Bepalingen: * Scheuren, open gaten en open «leger» mogen niet voorkomen.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.500 mm;
breed max. 1.500 mm;
dik max. 1.200 mm.
De steen wordt toegepast in schoorsteenmantels, sokkels, plinten, wandbekleding en altaren.
De steen is geschikt om te «zoeten» en te «polijsten».

A.0.3.3 Kwartsiet

Definitie: «kwartsiet»: «metamorfe natuursteen» gevormd uit «zandsteen».

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Soorten: «alta kwartsiet»

A.0.3.3.1 Alta kwartsiet

Definitie: «alta kwartsiet»: «kwartsiet» dat gewonnen wordt in Noorwegen. De steen is groengrijs van kleur, fijnschubbig van structuur en egaal te splijten. De steen heeft een hoog gehalte aan kwarts en glimmer.

Bepalingen: * De steen moet gelijkmatig van kleur en structuur zijn.
* Scheuren en «steken» mogen niet voorkomen.
* Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: De steen is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
lang max. 2.200 mm;
breed max. 800 mm;
dik max. 60 mm.
De steen wordt toegepast in vloeren en trappen.
De steen is geschikt om te «splijten».
«alta kwartsiet» kent geen verweringsbeeld.

A.0.3.4 Speksteen

Definitie: «speksteen»: massief overwegend uit talk en chloriet bestaand metamorf gesteente, vaak met licht bruine carbonaataders; het wordt vaak aangeduid met de Noorse term «kleberstein», soms met het Duitse «Topfstein».

A.1 Gebrek

Definitie: «gebrek»: al dan niet van nature in «natuursteen» voorkomende onvolkomenheid of onregelmatigheid, die een nadelige invloed heeft of zou kunnen hebben op de kwaliteit die «natuursteen» in verband met de verwerking of de duurzaamheid zou moeten hebben.

Soorten: «calcietsplekken», «dode steen», «kwartskogels», «leemgaten», «leemlagen», «leger», «oplossingsholte», «pyriet», «reeleger», «roestkleurige draden», «schelpgaten», «schelplagen», «sliklagen», «steken», «stylolieten», «vuursteen», «witte aderen», «zwarte draden», «zwarte vlekken».

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.1.1 Calcietplekken

Definitie: «calcietplekken»: (Indien voorkomend in vlakken die in het zicht blijven) «gebrek» in de vorm van grijswitte insluitsels van calciet in «kalksteen».

Toelichting: «calcietplekken» zijn uitsluitend om esthetische redenen als een «gebrek» te beschouwen. «calcietplekken» die voorkomen op vlakken die niet in het zicht komen (achtervlakken, voegvlakken) worden daarom niet als een gebrek beschouwd. Deze plekken kunnen wel de aanwezigheid van «oplossingsholtes» verraden, die wel als een «gebrek» aangemerkt worden.

A.1.2 Dode steen

Definitie: «dode steen»: «gebrek» in de vorm van mindere samenhang en kwaliteit van «natuursteen» die voorkomt aan de bovenbegrenzing van een steenformatie.

Toelichting: «dode steen» wordt ook wel camelot genoemd; het is een onversteende asgrauwe tot bruine poreuze korst.

A.1.3 Kwartskogels

Definitie: «kwartskogels»: «gebrek» in de vorm van insluitingen van kwarts in verschillende soorten «kalksteen».

Toelichting: «kwartskogels» worden ook wel mierennesten, doorns, clou's of nagels genoemd.

A.1.4 Leemgaten

Definitie: «leemgaten»: «gebrek» in de vorm van holten in «natuursteen» ontstaan door het losraken van brokjes leem uit het gesteente.

A.1.5 Leemlagen

Definitie: «leemlagen»: bij natuurlijk gelaagde «natuursteen» min of meer evenwijdige lagen leem of lagen met een hoog leemgehalte.

A.1.6 Leger

Definitie: «leger»: bij natuurlijk gelaagde «natuursteen» de min of meer evenwijdige vlakken en lagen van de gelaagdheid.

Toelichting: «leger» kan een «gebrek» zijn als de steen niet loodrecht op het «leger» wordt belast (dit kan verminderde draagkracht en verminderde duurzaamheid ten gevolge hebben). Ook kan sprake zijn van 'open leger': vlakvormige openingen in de gelaagdheid.

Relatief dichte lagen binnen het «leger», zoals deze bijvoorbeeld voor kunnen komen bij «Baumberger kalksteen», kunnen aanleiding tot schade geven: wanneer deze steen aan weersinvloeden blootgesteld is, kan op deze laag vocht blijven staan, waarna bij bevriezing de steen kapot zal springen. «leger» wordt ook wel groefleger genoemd.

A.1.7 Oplossingsholte

Definitie: «oplossingsholte»: gebrek in de vorm van een holte in de steen. Soms bekleedt met calciet (calcietgeoden), soms alleen gevuld met kleiig materiaal.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.1.8 Pyriet

Definitie: «pyriet»: «gebrek» in de vorm van een geconcentreerd voorkomende zwavelijzerverbinding, die in contact met water niet stabiel is.

Toelichting: «pyriet» in «Belgische hardsteen» wordt ook wel 'gele nagels' genoemd. Overigens is «pyriet» niet altijd een «gebrek». Kleine, geïsoleerde kristalletjes berokkenen de steen meestal geen schade. In leien is «pyriet» wel een probleem. «pyriet» in «marmer» kan tot bruine verkleuringen leiden.

A.1.9 Reeleger

Definitie: «reeleger»: «gebrek» in de vorm van kleine niet doorgaande scheurtjes.

Toelichting: «reeleger» kan aanwezig zijn door het breken van de steen (in de groeve) met behulp van explosieven.

A.1.10 Roestkleurige draden

Definitie: «roestkleurige draden»: «gebrek» in de vorm van roestkleurige, onvolledig opgevulde draden, loodrecht of schuin op het «leger», die gevuld zijn met «pyriet» en markasiet, dat gedeeltelijk is omgezet in limoniet.

A.1.11 Schelpgaten

Definitie: «schelpgaten»: «gebrek» in de vorm van gaten in «natuursteen» ontstaan door het oplossen of uitvallen van (grote) schelpfragmenten.

A.1.12 Schelplagen

Definitie: «schelplagen»: «gebrek» in de vorm van concentraties van schelpen in gelaagde «natuursteen» die niet verkit zijn.

Toelichting: Bepaalde soorten «natuursteen», o.m. schelpkalksteen («Krensheimer muschelkalksteen» en «Kirchheimer muschelkalksteen»), bestaan vrijwel uitsluitend uit schelplagen. Deze zijn echter goed verkit.

A.1.13 Sliklagen

Definitie: «sliklagen»: «gebrek» in de vorm van slik-of leemlagen.

A.1.14 Steken

Definitie: «steken»: «gebrek» in de vorm van rechte breukvlakken in steen (met name in «Belgische hardsteen» en «Ierse hardsteen») die zowel in de groeve kunnen voorkomen als later in toegepaste steen kunnen ontstaan.

Toelichting: «steken» tekenen zich duidelijker af als het steenoppervlak droogt nadat de steen is natgemaakt.

A.1.15 Stylolieten

Definitie: «stylolieten»: «gebrek» in de vorm van een grillig vertand grensvlak in «kalksteen».

Toelichting: Indien een zwart onoplosbaar residu op het grensvlak voorkomt, spreekt men van een 'zwarte ader' of 'brandlaag'. Indien de afstand tussen de styloliet en het zichtvlak van de steen meer dan 4 cm bedraagt, zal de styloliet de duurzaamheid van de steen in het algemeen niet beïnvloeden.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



A.1.16 Vuursteen

Definitie: «vuursteen»: «gebrek» in de vorm van een knolvormige concretie van kiezel.

Bepalingen: * Voor het bewerken en verwerken van dit materiaal zijn i.v.m. respirabel kwartsstof extra beheersmaatregelen nodig.

Toelichting: «Vuursteen», ook wel 'silex' genoemd, kan o.m. voorkomen in «mergel», «Belgische hardsteen» en in «Doornikse steen». Niet te verwarren met «kwartskogels». De steen is sporadisch ook als bouwsteen gebruikt.

A.1.17 Witte aderen

Definitie: «witte aderen»: «gebrek» in de vorm van witte spieren of draden: calcietvullingen in vroegere breukvlakken in de formatie.

Toelichting: Ze zijn met name als «gebrek» aan te merken wanneer ze water vasthouden en/of wanneer ze onzuiverheden bevatten van zwarte of paarse kleur. Wanneer ze omgeven zijn door een zwarte rand, duidt dat op een slechte hechting. Deze aderen staan loodrecht of schuin op het «leger».

A.1.18 Zwarte draden

Definitie: «zwarte draden»: «gebrek» in de vorm van zwarte draden, loodrecht of schuin op het «leger», die gevuld zijn met klei of steenkoolachtig materiaal en geen goede binding hebben met de steen.

A.1.19 Zwarte vlekken

Definitie: «zwarte vlekken»: «gebrek» in de vorm van zwarte vlekken in het zichtvlak, die ontstaan wanneer men de steen doorzaagt op een brandlaag. Fr.: noirure.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



Bijlage 4: Overzicht van bewerking, behandeling en verwerking van natuursteen

Inhoud

Selectie	B.0
Winnen	B.1
Transport	B.2
Transport uit de groeve	B.2.1
Transport naar de bouwplaats	B.2.2
Transport op de bouwplaats	B.2.3
Opslag	B.2.4
Deponeren	B.2.5
Merken	B.2.6
Uitnemen	B.2.7
Demonteren	B.2.8
Ontmantelen	B.2.9
Bewerkingstechniek	B.3
Hakken	B.3.1
Schuurtechniek	B.3.2
Zaagtechniek	B.3.3
Imitaties van handtechnieken met machines	B.3.4
Vuurbewerking	B.3.5
Schaven	B.3.6
Boren	B.3.7
Behandeling	B.4
Doordrenking	B.4.1
Indringende behandeling	B.4.2
Oppervlakkige behandeling	B.4.3
Reinigen	B.4.4
Ontzouten	B.4.5
Bevestiging	B.5
Verankering	B.5.1
Mortel	B.5.2
Specie	B.5.3
Lijm	B.5.4
Reparatie	B.6
Inboeten	B.6.1
Mortelreparatie	B.6.2
Stoppen	B.6.3
Reproductie	B.7
Afgieten	B.7.1
Nahakken	B.7.2
CNC-bewerking	B.7.3

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities



Beschermen	B.8
Passief beschermen	B.8.1
Actief beschermen	B.8.2

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Alfabetisch overzicht van bewerkingen

«aangroeibeperking»	B.4.2.3	«gereedschap»	B.3.d
«accorderen»	B.3.c	«geribd»	B.3.1.4.1.b
«actief beschermen»	B.8.2	«gespleten»	B.3.1.c
«afbotten»	B.3.2.4	«graderen»	B.3.4.2
«afgieten»	B.7.1	«grendelen»	B.3.1.4.4
«afnemen»	B.4.4.2	«gritstralen»	B.4.4.5.1
«afronden»	B.3.2.4	«grof schuren»	B.3.2.1.1
«afspatiëring»	B.3.1.6.g	«hakken»	B.3.1
«afstoffen»	B.4.4.1	«handmatig boucharderen»	B.3.1.4.3.2
«basreliëf»	B.3.1.6.j	«handmatig rillen»	B.3.1.4.5.2
«bastaardmortel»	B.5.2.b	«hijsoog»	B.2.d
«behandeling»	B.4	«Hollands frijnen»	B.3.1.5.2.a
«Belgisch frijnen»	B.3.1.5.2.b	«hoogreliëf»	B.3.1.6.i
«beschermen»	B.8	«hulpmiddel»	B.3.d
«bevestiging»	B.5	«hydrofoberen»	B.4.2.1
«bewerken in aansluiting op de bestaande toestand»	B.3.b	«ijsstralen»	B.4.4.5.3
«bewerken met een keienhamer»	B.3.1.4.8	«imitaties van handtechnieken met machines»	B.3.4
«bewerken met een tandijzer»	B.3.1.4.2	«inboeten»	B.6.1
«bewerken met een vlecht»	B.3.1.4.7	«in de was zetten»	B.4.3.4
«bewerken met een zwaaispits»	B.3.1.4.9	«indringende behandeling»	B.4.2
«bewerken volgens de oorspronkelijke techniek»	B.3.a	«joppen»	B.3.1.3
«bewerkingstechniek»	B.3	«kaderrand»	B.3.1.6.m
«bijlen»	B.3.1.4.6	«kalkmortel»	B.5.2.b
«borderel»	B.2.a	«kalkwassen»	B.4.4.5.5
«bordijzer»	B.3.1.5.b	«kathedraalslag»	B.3.1.5.2.c
«boren»	B.3.7	«kloven»	B.3.1.1
«bossage»	B.3.1.e	«korst»	B.3.1.d
«boucharderen»	B.3.1.4.3	«leidikte»	B.3.1.2.a
«branden»	B.3.5.1	«letterbeitel»	B.3.1.5.c
«brandstralen»	B.3.5.2	«letterbodemp»	B.3.1.6.l
«breekvlak»	B.3.1.a	«letterhoogte»	B.3.1.6.e
«bruut» («breekvlak»)	B.3.1.a	«letterranden»	B.3.1.6.h
«bruut» («uitgelijnd bruut»)	B.3.1.b	«letters hakken»	B.3.1.6
«cementmortel»	B.5.2.b	«letters»	B.3.1.6.a
«ceseel»	B.3.1.5.a	«lettervoorbeeld»	B.3.1.6.c
«chemisch reinigen»	B.4.4.6	«lijm»	B.5.4
«CNC-bewerking»	B.7.3	«maatwerk mortel-reparatie»	B.6.2.3
«coaten tegen vandalisme»	B.4.3.3	«machinaal frijnen»	B.3.3.1
«dambordslag»	B.3.1.5.2.d	«merken»	B.2.6
«demonteren met een kettingzaag»	B.2.8.1.1	«metselmortel»	B.5.2.a
«demonteren met een zaagtechniek»	B.2.8.1	«mortel»	B.5.2
«demonteren»	B.2.8	«mortelreparatie op basis van cement»	B.6.2.1
«deponeren»	B.2.5	«mortelreparatie op basis van een anorganisch polymeer»	B.6.2.2
«doordrenking met acrylhars»	B.4.1.1	«mortelreparatie»	B.6.2
«doordrenking»	B.4.1	«nahakken»	B.7.2
«eindafwerking door hakken»	B.3.1.5	«ontmantelen»	B.2.9
«facetten maken»	B.3.2.4	«ontzouten»	B.4.5
«fond»	B.3.1.6.k	«oppervlakkige behandeling»	B.4.3
«frijnen»	B.3.1.5.2	«opslag»	B.2.4
«gebikt»	B.3.1.4.1.c	«oude frijnslag»	B.3.4.1
		«paklijst»	B.2.b

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

«passief beschermen»	B.8.1	«visgraatslag»	B.3.1.5.2.e
«pleistermortel»	B.5.2.a	«voegmortel»	B.5.2.a
«pneumatisch boucharderen»	B.3.1.4.3.1	«voegslag»	B.3.h
«pneumatisch rillen»	B.3.1.4.5.1	«voegslagrand»	B.3.g
«polijsten»	B.3.2.3	«voegvlak»	B.3.f
«prikken»	B.3.1.4.1.a	«vuurbewerking»	B.3.5
«puimen»	B.3.2.1.4	«wassen»	B.4.4.3
«puntafstand»	B.3.1.4.3.a	«waterstralen»	B.4.4.5.4
«randslag»	B.3.1.5.f	«wervelstralen»	B.4.4.5.2
«regelfstand»	B.3.1.6.f	«wilde kathedraalslag»	B.3.1.5.2.f
«reinigen met laserstralen»	B.4.4.7	«winnen»	B.1
«reinigen met oplosmiddel»	B.4.4.6.1	«wolf»	B.2.c
«reinigen»	B.4.4	«wolfsgat»	B.2.c
«reparatie»	B.6	«zaagtechniek»	B.3.3
«reparatiemortel»	B.5.2.a	«zichtvlak van de letter»	B.3.1.6.g
«reproductie»	B.7	«zichtvlak»	B.3.e
«retoucheren»	B.4.3.2	«zoeten»	B.3.2.2
«rilafstand»	B.3.1.4.5.a		
«rillen»	B.3.1.4.5		
«ruimen»	B.3.1.4		
«scharreren»	B.3.1.5.1		
«schaven»	B.3.6		
«schilderen»	B.4.3.1		
«schuren met Gotlandse steen»	B.3.2.1.3		
«schuren»	B.3.2.1		
«schuurtechniek»	B.3.2		
«sclypé»	B.3.1.4.10		
«selectie»	B.0		
«slag»	B.3.1.5.d		
«slagen»	B.3.1.5.d		
«slijen»	B.3.2.1.2		
«specie»	B.5.3		
«speciekruis»	B.3.i		
«spitsen»	B.3.1.4.1		
«splijten»	B.3.1.2		
«steekslag»	B.3.1.5.e		
«steenverstevigen»	B.4.2.2		
«stelmortel»	B.5.2.a		
«stomen met de hotbox»	B.4.4.4.1		
«stomen»	B.4.4.4		
«stoppen»	B.6.3		
«stralen»	B.4.4.5		
«tekstvoorbeeld»	B.3.1.6.b		
«transport naar de bouwplaats»	B.2.2		
«transport op de bouwplaats»	B.2.3		
«transport uit de groeve»	B.2.1		
«transport»	B.2		
«tras-cementmortel»	B.5.2.b		
«tras-kalkmortel»	B.5.2.b		
«uitgelijnd bruut»	B.3.1.b		
«uitlijning»	B.3.1.6.d		
«uitnemen met een kettingzaag»	B.2.7.1.1		
«uitnemen met een zaagtechniek»	B.2.7.1		
«uitnemen»	B.2.7		
«verankering»	B.5.1		

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.0 Selectie

Definitie:	De keuze van de toe te passen natuursteen, benoemd naar soort, vindplaats, leverancier (groeve), vindplaats binnen de groeve en andere parameters die van belang zijn voor de kwaliteit(en) van de steen.
Bepalingen:	<i>* Waar in de contractstukken de te leveren, bewerken en/of aan te brengen natuursteen niet volledig eenduidig is benoemd, is een door de aannemer aan de directie gepresenteerd monster dat (naar het oordeel van de directie) aan de genoemde criteria voldoet bepalend voor de prijs.</i> <i>* Indien de contractstukken deel uitmaken van de stukken die worden bijgevoegd bij de aanvraag van een monumentensubsidie, te verstrekken door een overheid, dient de te leveren, bewerken en/of aan te brengen natuursteen volledig eenduidig te zijn benoemd. Indien dit niet mogelijk is, moet hierover bijde in te dienen stukken een motivatie worden gevoegd.</i> <i>* Voordat er begonnen wordt aan het herstellen van de natuursteen dient goed vastgesteld te worden welk materiaal aanwezig is, om er zeker van te zijn dat de interventie die plaats vindt past bij het bestaande materiaal.</i> <i>* Wanneer het bestaande materiaal kwartshoudend is, dient voor de selectie van het nieuwe materiaal het zogenaamde STOP-principe te worden gehanteerd. Dit is een "orde van voorrang" van maatregelen ter voorkoming of vermindering van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Volgens het STOP-principe is na substitutie (S), het toepassen van effectieve technische (T) beheersmaatregelen de eerstvolgende actie. Ook het treffen van organisatorische maatregelen (O) is een optie. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (P) is een laatste redmiddel. In de praktijk betekent dit, dat er zo veel mogelijk een keuze gemaakt zal worden voor niet-kwartshoudend natuursteen als vervangende steensoort, voordat er technische, organisatorische en persoonlijke maatregelen worden getroffen.</i>
Toelichting:	De «selectie» kan in het bestek op drie wijzen zijn geregeld: 1. In het bestek staat een sluitende omschrijving van de toe te passen natuursteen. 2. In het bestek staat een beschrijving van de toe te passen natuursteen waarbij voor een aantal eigenschappen wordt verwezen naar een door de directie te presenteren monster (het monster maakt deel uit van de contractstukken). 3. In het bestek staat een beschrijving met een stelpost. In dit laatste geval geldt de bepaling waarbij de aannemer een monster presenteert ten genoegen van de directie. (Bij gesubsidieerde werken moet de keuze voor deze selectiemogelijkheid worden beargumenteerd.) Bij de «selectie» moet de directie kennis hebben van de beschikbaarheid van het gespecificeerde materiaal, levertijden, etc. Wanneer men in het werk blokafmetingen nodig heeft die groter zijn dan de courante maten, dan moet men toch informeren naar de mogelijkheid om toch een blok van deze afmetingen te krijgen. Men moet dan wel rekening houden met een lange levertijd. Als bij een werk grote hoeveelheden van eenzelfde steen worden verwerkt, moet men zich ervan verzekeren dat de groeve waaruit men de steen betreft voldoende capaciteit heeft en dat zij bereid is een voorraad aan te leggen. Omdat de kwaliteit vrijwel nooit constant is, moet de directie de kwaliteit van de gewenste steen omschrijven en de steen daarop bij de groeve (laten) keuren. Per steensoort zullen de verschillende kwaliteiten omschreven worden. Soms is het nodig voorafgaand aan het schrijven van het bestek een oriënterend bezoek aan de groeve af te leggen, om na te gaan of de in bestek gehanteerde specificaties realistisch zijn.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorien
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

De eigenschappen van natuursteen kunnen per steensoort en zelf binnen een soort sterk verschillen. Dit is van groot belang voor de toepassing van het materiaal. Zo dient natuursteen dat buiten wordt toegepast vorstbestendig te zijn en van dusdanige samenstelling dat het materiaal duurzaam is in het Nederlandse klimaat.

Voor weg- en waterbouwkundige werken geldt dat het materiaal bestand moet zijn tegen voordurende belasting van water en zouten. Tevens dient de afwerking dusdanig ruw te zijn dat de kans op uitglijden wordt verkleind. Materialen die daarvoor in aanmerking komen zijn stollingsgesteenten, bij voorkeur met een hoog kwartsgehalte zoals graniet of basalt en basaltlava. Een goede eindafwerking voor dit materiaal is het boucharderen van het oppervlak. Hoewel vrijwel de meeste kalkhoudende materialen voor weg- en waterbouwkundige werken niet geschikt zijn, blijkt Belgisch hardsteen en Maaslandse kalksteen door hun lage porositeit) voor bruggen, stoepen en trappartijen toch geschikt te zijn. Bij zware mechanische belasting en klimatologische belasting is de duurzaamheid wel lager dan die van graniet.

B.1 Winnen

Definitie: «winnen» van natuursteen: het uit de natuurlijke ondergrond losmaken van natuursteen.

Bepalingen:. * Worden sedimentaire gesteenten gebruikt, dan moet de leverancier het leger op de blokken aangegeven, wanneer deze niet gemakkelijk te onderscheiden is. Deze gesteenten moeten met liggend leger verwerkt worden.

Toelichting: Natuursteen wordt gewonnen zowel in dagbouw als in mijnbouw (afhankelijk van de soort en de locatie van de groeve). Het maakt in principe niet uit of natuursteen in dag- of in mijnbouw wordt gewonnen, behalve dat bij mijnbouw de maten soms beperkt zijn. Dit komt bij de behandeling van de betreffende steensoorten aan de orde: leverbare maten; zie ook «selectie». Bij kalk en zandsteen moet de steen zo kort mogelijk na de winning verwerkt worden. Uit ervaring vermoedt men dat zich op kalksteen een calciëthuid en bij zandsteen een silicaathuid vormt rond het eindproduct. Deze huid maakt de steen meer weervast. Verse natuursteen laat zich over het algemeen gemakkelijker bewerken, wat de kwaliteit van het geleverde werk ten goede komt.

B.2 Transport

Definitie: «transport» van natuursteen: «transport uit de groeve», «transport naar de bouwplaats» en «transport op de bouwplaats», daaronder mede begrepen de tussentijdse «opslag». «transport» van natuursteen: transport op of van de bouwplaats naar een werkplaats of «opslag» en vice versa, daaronder mede begrepen de eventuele «opslag» en transport van een werkplaats of «opslag» naar een werkplaats of «opslag».

Bepalingen: * Tijdens transport en gedurende opslag dienen maatregelen te zijn genomen om de steen afdoende te beschermen tegen beschadiging. Steen die nog gevuld is met bergwater of op andere wijze aanzienlijk nat is (geworden), is in sommige gevallen niet of minder vorstbestendig. Deze steen moet voldoende worden beschermd tegen bevriezing. Tenzij anders bepaald wordt natuursteen tijdens transport en opslag beschermd tegen regen, opspattend water en andere directe of indirecte weersinvloeden die van negatieve invloed op de kwaliteit van de steen kunnen zijn. Op een pallet gestapelde kwetsbare onderdelen van natuursteen moeten door een beschermend materiaal van elkaar gescheiden zijn. Deze beschermende

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

materialen mogen geen schade veroorzaken aan het werk (verkleuringen e.d.). Spanbanden mogen niet van roestend metaal zijn en op kwetsbare hoeken van een werkstuk moet gebruik gemaakt worden van hoeklijnen. Bij verticaal transport van stukken die zwaarder zijn dan 25 kg kan wanneer de omstandigheden dat toelaten gehesen worden met nylon banden. Voor zuiver stelwerk direct in de «specie» moet zuiver boven het massamiddelpunt een verwijderbaar «hijsoog» of een «wolfsgat» aangebracht worden.

Toelichting: In de eerste definitie is sprake van de levering van nieuwe werkstukken van natuursteen, in de tweede van bestaande werkstukken, die worden uitgenomen en al dan niet na bewerking(en) elders worden geplaatst dan wel in het werk worden teruggeplaatst.
Afhankelijk van de soort steen zal er kort na de winning sprake zijn van gevoeligheid voor vorst door de aanwezigheid van berg- of groefwater. Dit komt bij de behandeling van de diverse soorten natuursteen aan de orde.

B.2.a Borderel

Definitie: «borderel»: set van tekeningen en lijsten, vervaardigd door de directie, die een eenduidige weergave is van de te leveren werkstukken met hun vorm, maat en aantal, waarin elk model met een uniek merk is aangeduid.

Bepalingen: * Op de bij het bestek behorende tekeningen of op de door de directie te leveren werktekeningen staan de merken vermeld, die verwijzen naar een «borderel».

B.2.b Paklijst

Definitie: «paklijst»: bij een levering van werkstukken behorende lijst waarin de met het «borderel» corresponderende merken van die werkstukken en het in de levering daarvan opgenomen aantal is vermeld.

B.2.c Wolf, Wolfsgat

Definitie: «wolf»: uit twee of drie kleine metalen blokken bestaande wig, bijeengehouden door een aan een oog verbonden krans.
«wolfsgat»: zwaluwstaartvormig gat in het bovenzvlak van een werkstuk, waarin nauwsluitend een «wolf» kan worden bevestigd.

Bepalingen: * «wolf» en «wolfsgat» moeten, naar het oordeel van de directie, voldoende op elkaar aansluiten. De afmetingen moeten voldoende zijn voor de te hijsen gewichten.

Toelichting: Bij het plaatsen van de wolf worden de metalen blokken één voor één in het «wolfsgat» gestoken.

B.2.d Hijsoog

Definitie: «hijsoog»: metalen oog dat tijdelijk wordt verbonden aan een te hijsen werkstuk.

Bepalingen: * Een «hijsoog» mag uitsluitend met instemming van de directie worden aangebracht. Ook voor het eventueel achterlaten van (een deel van) het verbindingsmiddel van het «hijsoog» met het werkstuk (een schroefhuls of dergelijke) is instemming van de directie vereist.

B.2.1 Transport uit de groeve

Definitie: «transport uit de groeve»: «transport» van natuursteen van de groeve

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restaurantecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

naar de werkplaats van de steen- of beeldhouwer, al dan niet via een «opslag».

Bepalingen: * Bij aankomst op de werkplaats dient door of namens de aannemer gecontroleerd te worden of de kwaliteit van de natuursteen overeenkomt met de kwaliteit die door de directie is omschreven.
(Zie ook «transport».)

Toelichting: De aannemer is verantwoordelijk voor de levering van onbeschadigde schone werkstukken van het juiste materiaal en met de juiste bewerkingen. Uiteraard verdient het aanbeveling de controle samen met de directie uit te voeren.

B.2.2 Transport naar de bouwplaats

Definitie: «transport naar de bouwplaats»: «transport» van natuursteen van de werkplaats van de steen- of beeldhouwer, al dan niet via een «opslag», naar de bouwplaats.

Bepalingen: «transport naar de bouwplaats»: «transport» van natuursteen van een «opslag», al dan niet via een andere «opslag», naar de bouwplaats.

* Bij aankomst op de bouwplaats dient door of namens de aannemer gecontroleerd te worden of de kwaliteit van de natuursteen, de aard en uitvoering van de bewerkingen en de vorm en de maat van de werkstukken overeenkomt met wat geleverd moest worden.

* Als bij aankomst op de bouwplaats blijkt dat werkstukken qua kwaliteit van de natuursteen, aard of uitvoering van de bewerkingen en/of vorm en maat niet overeenkomen met wat geleverd moest worden, dan worden de betreffende werkstukken van de bouwplaats afgevoerd.

* Bij elke levering wordt door de aannemer een «paklijst» aan de directie overhandigd.

(Zie ook «transport».)

Toelichting: In de eerste definitie is sprake van werk dat eerst in de werkplaats van een steen- of beeldhouwer bewerkingen heeft ondergaan en/of via die werkplaats wordt aangeleverd; bij de tweede definitie handelt het om werkstukken zonder tussenstop in bedoelde werkplaats, bijvoorbeeld vanuit een bouwmaterialenhandel of de groeve, worden geleverd.

Onverlet de verantwoordelijkheid die een leverancier of steen- of beeldhouwer heeft voor de onbeschadigde aanlevering van de juist bewerkte natuursteen op de bouwplaats, is de aannemer jegens de directie verantwoordelijk voor de levering van onbeschadigde werkstukken van het juiste materiaal en met de juiste bewerkingen. Om vergissingen te voorkomen, worden werkstukken die niet aan de eis voldoen afgevoerd (tenzij in een rechtsgeldig document zoals bijvoorbeeld het verslag van een bouwvergadering een andersluidende overeenstemming is vermeld).

B.2.3 Transport op de bouwplaats

Definitie: «transport op de bouwplaats»: «transport» van natuursteen naar een «opslag» op de bouwplaats of naar de positie die een stuk natuursteen in het gerede werk moet gaan innemen.

Bepalingen: (Zie «transport».)

B.2.4 Opslag

Definitie: «opslag» van natuursteen: het onderbrengen van natuursteen in opslag.

- Bepalingen:**
- * *Uitgenomen en nieuw werk moet altijd onderstopt worden met een beschermend materiaal. Het daartoe gebruikte materiaal mag niet roesten of verkleuringen veroorzaken.*
 - * *Het te stapelen werk dient onderling gescheiden te zijn door stophout dat loodrecht boven elkaar ligt.*
 - * *Plaatwerk dat rechtopstandig wordt opgeslagen moet over de volle hoogte door een juk ondersteunt worden.*
(Zie ook «transport».)
- Toelichting:** Onderdelen die naar hun aard, waarde of kwaliteit een verdergaande bescherming verdienen, worden getransporteerd en opgeslagen in bijvoorbeeld kisten of kratten. Deze bijzondere maatregelen dienen in het bestek te worden omschreven. Bij meer waardevolle of onvervangbare onderdelen kunnen in het bestek nadere eisen worden gesteld ten aanzien van objectbeveiliging en -bewaking.
«Opslag» is in principe tijdelijk. Een bijzondere vorm van opslag is het «deponeren», waarbij feitelijk sprake is van duurzame «opslag».

B.2.5 Deponeren

Definitie: «deponeren» van natuursteen: het onderbrengen van een onderdeel of werkstuk in een collectie.

Bepalingen: (zie «opslag».)

Toelichting: In bijzondere gevallen kunnen werkstukken in een depot, museum of anderszins in «opslag» worden genomen. De eisen die worden gesteld variëren van geval tot geval. Bijzondere zorg verdient de archivering van deze actie en afspraken met betrekking tot verantwoordelijkheden, eigendom, etc. Van deponeren zal onder andere sprake zijn als een onderdeel bijvoorbeeld vanwege zijn kwetsbaarheid niet meer in situ gehandhaafd kan blijven en wordt vervangen door een replica (afgietsel, nagehakt onderdeel) en het authentieke onderdeel vanwege zijn waarde moet worden behouden. Met nadruk dient te worden gesteld dat het «Deponeren» is met nadruk slechts in uitzonderingsgevallen de juiste handelwijze; in principe moet authentiek materiaal op de oorspronkelijke plaats blijven.

B.2.6 Merken

Definitie: «merken» van werkstukken: het aanbrengen van een tijdelijk of een definitief merk op een onderdeel of werkstuk in natuursteen.

Bepalingen:

- * *Merken zijn uniek (bepalen eenduidig de identiteit van een onderdeel of werkstuk) en geven waar nodig ook informatie over de positionering van het werkstuk of onderdeel (boven/onder, plaatsingsrichting etc.).*
- * *Alvorens een werkstuk te demonteren dient het te worden voorzien van een merk; indien dit een tijdelijk merk betreft dient dit na het demonteren zo spoedig mogelijk te worden vervangen door een definitief merk.*
- * *Tijdelijke merken worden, in overeenstemming met de directie, aangebracht op een zodanige wijze dat het merk zonder schade aan de natuursteen te veroorzaken verwijderd kan worden.*
- * *Definitieve merken worden aangebracht op een vlak dat geen zichtvlak is.*
- * *Definitieve merken worden, in overeenstemming met de directie, zodanig aangebracht dat zij niet onbedoeld kunnen worden gewist.*
- * *De merken worden vastgelegd op een tekening. Tenzij anders bepaald wordt op deze tekening ook de maatvoering van het natuursteenwerk aangegeven.*

Toelichting: Merken geven de relatie aan tussen de bestaande of te verwezenlijken situatie en de werkstukken en onderdelen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Tijdelijke merken kunnen bijvoorbeeld worden aangebracht met stickers, definitieve merken bijvoorbeeld door deze in te hakken of te graveren.

B.2.7 Uitnemen

- Definitie:** «uitnemen» van natuursteen: het uit- of afnemen van een werkstuk of onderdeel van natuursteen.
- * Omliggend, te handhaven werk mag niet beschadigen.
 - * Gebruikte werktuigen en werkmethoden dienen aangepast te zijn aan de aard van het werk, een en ander ter goedkeuring van de directie.
 - * De opdrachtgever wordt op een redelijke termijn voorafgaand aan de werkzaamheden ingelicht. Redelijk wordt hierbij opgevat als zijnde zodanig dat de opdrachtgever zich op de hoogte kan stellen en voor toezicht kan zorgen.
- Toelichting:** Bij het «uitnemen» dient in het bestek te worden aangegeven hoe met het uitgenomen materiaal wordt omgegaan. Soms wordt materiaal als afval of bouwrest zonder bijzondere waarde afgevoerd. In voorkomende gevallen kan het handig zijn om afkomend materiaal tijdelijk op de bouwplaats op te slaan, teneinde een referentie voor het nieuwe werk bij de hand te houden. In het bestek dient dan aangegeven te worden, dat men stukken of onderdelen die men moet «uitnemen» ook moet «merken». Indien wordt uitgenomen met de bedoeling het uitgenomen werk te behouden, dan spreken we van «demonteren».
- Soorten:** «uitnemen met een zaagtechniek».

B.2.7.1 Uitnemen met een zaagtechniek

- Definitie:** «uitnemen met een zaagtechniek»: «uitnemen» van blokken natuursteen door deze met een «zaagtechniek» te scheiden van andere blokken en/of van omliggend werk.
- Toelichting:** Vergelijk «demonteren met een zaagtechniek».
- Soorten:** «uitnemen met een kettingzaag»

B.2.7.1.1 Uitnemen met een kettingzaag

- Definitie:** «uitnemen met een kettingzaag»: «uitnemen» door de voegen rondom de uit te nemen onderdelen met een dunne diamant-kettingzaag te verwijderen.
- Toelichting:** Een handige methode om werkstukken uit te nemen en de schade aan omliggend werk tot een minimum te beperken is, om deze werkstukken met een diamant-kettingzaag uit te zagen.

B.2.8 Demonteren

- Definitie:** «demonteren» van natuursteen: het «uitnemen» van een werkstuk of onderdeel van natuursteen met de bedoeling dit, al dan niet na bewerking, terug te plaatsen dan wel dit te «deponeren».
- Bepalingen:**
- * Bij het «demonteren» van natuursteen worden, in overeenstemming met de directie, zodanige maatregelen getroffen en een zodanige werkwijze gevolgd dat de beschadiging van het werkstuk of onderdeel tot het uiterste beperkt blijft.
 - * Het «demonteren» wordt uitgevoerd door een restauratie steen- of beeldhouwer met aantoonbare ervaring. Voor de keuze van de steen- of beeldhouwer is goedkeuring van de directie vereist; de directie toetst op vaardigheid en ervaring.
 - * Te «demonteren» stukken en onderdelen «merken».
 - * Omliggend, te handhaven werk mag niet beschadigen.
 - * Gebruikte werktuigen en werkmethoden dienen aangepast te zijn aan de

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

aard van het werk, een en ander ter goedkeuring van de directie.
* De opdrachtgever wordt op een redelijke termijn voorafgaand aan de werkzaamheden ingelicht. Redelijk wordt hierbij opgevat als zijnde zodanig dat de opdrachtgever zich op de hoogte kan stellen en voor toezicht kan zorgen.

B.2.8.1 Demonteren met een zaagtechniek

Definitie: «demonteren met een zaagtechniek»: «demonteren» van blokken natuursteen door deze met een «zaagtechniek» te scheiden van andere blokken en/of van omliggend werk.

Toelichting: Bij het «demonteren» kan van diverse zagen gebruik gemaakt worden. Vanouds worden handzagen en draadzagen toegepast; sinds enige tijd is men begonnen om bij het «demonteren» ook (dunne) kettingzagen toe te passen. De zagen worden in principe gebruikt om de «mortel» uit de voegruimte (tot een zekere diepte) te verwijderen en het is de bedoeling dat de aangrenzende steen daarbij niet wordt geraakt. De te «demonteren» onderdelen komen hierbij los of krijgen zoveel ruimte dat ze zonder al te veel problemen zijn los te wrikken. Het is zaak dat tijdens het zagen, waar nodig, de steen voldoende wordt ondersteund met wiggen of dergelijke, om te voorkomen dat de steen onbedoeld voortijdig losbreekt en daardoor beschadigd kan raken of dat een (ketting-)zaag vast komt te zitten en daardoor schade of letsel kan veroorzaken.

B.2.8.1.1 Demonteren met een kettingzaag

Definitie: «demonteren met een kettingzaag»: «demonteren» door de voegen rondom de te «demonteren» onderdelen met een dunne diamant-kettingzaag te verwijderen.

Bepalingen: * Bij het «demonteren met een kettingzaag» dient de aannemer er zorg voor te dragen dat beschadigingen van het uit te nemen werkstuk of het omliggende werk tot het minimum beperkt blijven. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen (bijvoorbeeld als een relatief harde voeg of een voeg met harde bestanddelen rond een zacht werkstuk moet worden uitgenomen), dan dient het werk te worden gestaakt en de directie te worden verwittigd. Het werk wordt, conform daarover te maken afspraken, hervat na overleg met de directie.

* De aannemer draagt tijdens het zagen zorg voor de nodige ondersteuning van het te «demonteren» onderdeel met wiggen of dergelijke, opdat voortijdig losbreken en het beklemd raken van de zaag wordt uitgesloten.

Toelichting: Een handige methode om werkstukken te demonteren en de schade aan werkstukken en omliggend werk tot een minimum te beperken is, om deze werkstukken met een diamant-kettingzaag uit te zagen.

B.2.9 Ontmantelen

Definitie: «ontmantelen»: «uitnemen» van een omvangrijk deel van een constructie.

Bepalingen: * Indien is aangegeven dat onderdelen van een te «ontmantelen» deel behouden dienen te blijven richt de aannemer zijn werkzaamheden zo in, dat deze stukken niet beschadigen of dat de beschadiging van het werkstuk of onderdeel tot het uiterste beperkt blijft. Het tijdens het «ontmantelen» «demonteren» van werkstukken wordt uitgevoerd door een restauratie steen- of beeldhouwer met aantoonbare ervaring. Voor de keuze van de steen- of beeldhouwer is goedkeuring van de directie vereist; de directie toetst op vaardigheid en ervaring.
* Te «demonteren» stukken en onderdelen «merken».
* Omliggend, te handhaven werk mag niet beschadigen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

** Gebruikte werktuigen en werkmethoden dienen aangepast te zijn aan de aard van het werk, een en ander ter goedkeuring van de directie.*
** De opdrachtgever wordt op een redelijke termijn voorafgaand aan de werkzaamheden ingelicht. Redelijk wordt hierbij opgevat als zijnde zodanig dat de opdrachtgever zich op de hoogte kan stellen en voor toezicht kan zorgen.*

Toelichting: Voor het verwijderen van een enkel werkstuk of enkele werkstukken uit een constructie worden de termen «uitnemen» en «demonteren» gehanteerd. Onder «ontmantelen» wordt verstaan het verwijderen van een groter deel van een constructie, al dan niet in combinatie met het «demonteren» van onderdelen daarvan.

B.3 Bewerkingstechniek

Definitie: «**bewerkingstechniek**»: methode van bewerken van natuursteen, waarbij het volume van het behandelde werkstuk altijd afneemt.

Toelichting: Een «bewerkingstechniek» wordt uitgevoerd met gereedschap en volgens een bepaalde methode. Hakken, zagen, boren, schuren, polijsten en dergelijke technieken doen het volume van de steen altijd (enigszins) afnemen, en zijn zodoende een «bewerkingstechniek» in de zin van bovenstaande definitie. Behandelingen zoals schilderen, impregneren etc. hebben geen invloed op het volume van de steen (dit zijn vormen van «behandeling»). Reparatie door het inschieten van reparatieblokken of het aanhalen met een «reparatiemortel» doen het volume van de steen wijzigen, maar niet (noodzakelijkerwijs) verminderen; dit zijn vormen van een «reparatietechniek». Toepassen van een «bewerkingstechniek» op het oppervlak van een steen heeft invloed op het uiterlijk van dat oppervlak.

Soorten: «boren», «hakken», «imitaties van handtechnieken met machines», «schaven», «schuurtechniek», «vuurbewerking», «zaagtechniek».

B.3.a Bewerken volgens de oorspronkelijke techniek

Definitie: «**bewerken volgens de oorspronkelijke techniek**»: het (na grondige bestudering van het authentieke materiaal) aanbrengen van de bewerkingen zoals deze indertijd ook op oorspronkelijke werkstuk of onderdeel zijn aangebracht.

Toelichting: Zie ook «reproductie».

B.3.b Bewerken in aansluiting op de bestaande toestand

Definitie: «**bewerken in aansluiting op de bestaande toestand**»: het (na grondige bestudering van het te vervangen en omliggende materiaal) aanbrengen van de bewerkingen die het meest geëigend zijn om het nieuwe werk zo harmonieus mogelijk te laten aansluiten binnen het kader van het omliggende, verweerde werk.

Bepalingen: ** Tenzij in het bestek anders is vermeld is het toegestaan voorbereidingen machinaal uit te voeren, zolang in het uiteindelijke uiterlijk van de steen geen sporen van deze machinale voorbereiding zijn terug te vinden.*

Toelichting: Bij nieuwe stukken natuursteen en bij reparaties van natuursteen met een «specie» kan het zo zijn dat door het «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek» het nieuwe stuk of de reparatie te veel uit de toon gaat vallen. De meest geëigende methode om het stuk minder te laten opvallen is afhankelijk van de situatie, maar zou er bijvoorbeeld uit kunnen bestaan door het stuk eerst te «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek» en het vervolgens enigszins te «schuren» of te «stralen», zodat het in het beeld van de omgeving gaat passen. Nu is «stralen» normaal gesproken een methode van reiniging, die alleen toegepast kan en mag worden als het oppervlak daardoor geen schade kan ondervinden (zie B.4.4.5). Hier is echter een methode van

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

«stralen» bedoeld, waardoor opzettelijk een 'schade' aan een oppervlak teweeg wordt gebracht, namelijk het minder scherp maken van de bewerkingen. Daartoe wordt bewust een te hard en/of te grof middel en een te hoge druk gebruikt. Uiteraard wordt dit stralen ofwel gedaan voordat het nieuwe werk in het omliggende werk wordt aangebracht, dan wel nadat het omliggende werk adequaat is beschermd tegen schade door het «stralen». Als term in het bestek dient het «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand» zo veel mogelijk te worden vermeden, omdat daarmee op voorhand niet duidelijk is hoeveel werk er moet worden gestoken in deze bewerkingen. Het verdient daarom aanbeveling om de toe te passen bewerkingen in het bestek preciezer te omschrijven.

Zie ook «reproductie» en «accorderen».

Een oude methode om nieuwe zandsteen, die wordt teruggeplaatst tussen oude zandsteen, versneld te laten patineren, is om de nieuwe steen te behandelen met karnemelk. Daardoor zullen micro-organismen zich ontwikkelen en snel de gewenste donkere verkleuring van de oppervlakte veroorzaken.

B.3.c Accorderen

Definitie: «accorderen»: het (na aanbrengen van een nieuw stuk natuursteen of een andere vorm van herstel) «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand» of «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek» van de op omringend werk aansluitende randen van het nieuwe stuk natuursteen of van het bij herstel ingebrachte materiaal, zodanig dat dit goed aansluit op het omringende materiaal.

Bepalingen: * Tenzij in het bestek anders is vermeld is het niet toegestaan bij het «accorderen» het omringende oude materiaal te bewerken, maar dient het «accorderen» beperkt te blijven tot bewerking van het nieuw ingebracht materiaal.
* Indien voor het bij herstel in te brengen materiaal geldt, dat men dit moet «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand», geldt ook voor het «accorderen» dat dit moet gebeuren in aansluiting op de bestaande toestand; overeenkomstig geldt dat als men het in te brengen materiaal moet «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek» ook voor het «accorderen» geldt dat dit moet gebeuren volgens de oorspronkelijke techniek.

Toelichting: Indien nieuw materiaal wordt ingebracht is er vaak sprake van kleine maatverschillen. Men werkt die verschillen weg door het eenmaal geplaatste stuk over een strook langs de rand te bewerken, zodanig dat de steen over deze strook gaat verlopen van de maat van het nieuwe werk naar de maat van het aangrenzende oude werk.
Nieuw werk wordt zo nauwkeurig mogelijk op maat gemaakt. Waar het nieuwe werk iets uitsteekt ten opzichte van het oude werk kan men het maatverschil door «accorderen» wegwerken. Het oude werk wordt bij het «accorderen» ongemoeid gelaten. Dat betekent uiteraard niet dat men al het nieuwe werk een fractie te groot moet laten maken, om vervolgens alle aansluitingen te laten «accorderen» (nieuw werk, in feite een replica, dient een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling van het origineel te zijn).

B.3.d Gereedschap en hulpmiddel

Definitie: «gereedschap»: werktuig dat hetzij handmatig, hetzij gedreven door een motor, wordt gebruikt bij het «winnen», bij «transport», bij een

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

«bewerkingstechniek», bij een «behandeling», bij het realiseren van een «bevestiging» of bij een «reparatie».

«hulpmiddel»: hulpmiddel, materieel of hulpmateriaal (niet zijnde een «werktuig» of te verwerken materiaal) dat wordt gebruikt bij het «winnen», bij «transport», bij een «bewerkingstechniek», bij een «behandeling», bij het realiseren van een «bevestiging» of bij een «reparatie».

Bepalingen: * Het gebruikte «gereedschap» dient het bij de voorgeschreven bewerkingen passende doelmatige en in voldoende goede staat verkerende «gereedschap» te zijn.

* Gebruik van «gereedschap» of een «hulpmiddel» dat naar hun aard tot schade kan leiden is niet toegestaan.

Toelichting: Het bestek kan zo nodig (naast de bovenstaande algemene eisen) nadere eisen stellen aan het te gebruiken «gereedschap» of «hulpmiddel». Zo gebeurt het dat bij de bewerking van wit marmer wordt voorgeschreven dat metalen onderdelen van bepaald «gereedschap» (hamers, beitels, boren, zagen, et cetera) en «hulpmiddelen» (klemmen, rijen en zo voort) roestvrij moeten zijn. Ook voor bijvoorbeeld stophout (geen eikenhout in verband met looizuren), hijsbanden, toe te passen kratten voor «transport» en «opslag» van kwetsbare stukken kan het nodig zijn in bestek bepalingen op te nemen.

B.3.e Zichtvlak

Definitie: «zichtvlak»: oppervlakte van een werkstuk, voor zover dat na plaatsing in het bouwwerk niet aansluit op de omliggende constructie.

B.3.f Voegvlak

Definitie: «voegvlak»: oppervlakte van een werkstuk, voor zover dat na plaatsing in het bouwwerk aansluit op de omliggende constructie. Een gezaagd voegvlak moet behoudens de voegslagrand, voor minstens 30% gespitst worden en al dan niet voorzien worden van een «speciekruis», die men terug moet kunnen vinden op de mallen.

B.3.g Voegslagrand

Definitie: «voegslagrand»: stroken van het «voegvlak» ter breedte van circa 50 mm, die grenzen aan een «zichtvlak».

B.3.h Voegslag

Definitie: «voegslag»: opruwing van de «voegslagrand» door deze te «scharreren», zodat een goede hechting van «mortel» op de «voegslagrand» tot stand kan komen.

B.3.i Speciekruis

Definitie: «speciekruis»: met een brede «letterbeitel» te «hakken» kruis in het «voegvlak».

Bepalingen: * De te hakken armen van het kruis hebben op het «voegvlak» gemeten een

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

breedte van minimaal 10 mm en hebben een diepte van minimaal 5 mm. De doorsnede is V-vormig.

* De afstand van de uiteinden van het kruis tot een «zichtvlak» bedraagt minimaal 10 mm en maximaal 20 mm.

Toelichting: Een «speciekruis» wordt doorgaans aangebracht op voegvlakken van montantstenen en hebben dan meestal een doorgat als centrum.

B.3.j Afschrijfbaar

Definitie: «afschrijfbaar»: meetbaar met ambachtelijke meetinstrumenten, bijvoorbeeld met behulp van een mal.

B.3.k Beeldhouwwerk

Definitie: «beeldhouwwerk»: niet afschrijfbaar werkzaamheden aan natuursteen voor monumenten, bijvoorbeeld een ornament of beeld

B.3.l Steenhouwwerk:

Definitie: «steenhouwwerk»: Afschrijfbaar werkzaamheden aan natuursteen voor monumenten.

B.3.1 Hakken

Definitie: «hakken»: «bewerkingstechniek» waarbij direct of indirect op de natuursteen wordt geslagen.

Bepalingen: * Er zijn machinale vormen van «hakken» en van «zagen» waarmee een haktechniek wordt geïmiteerd; tenzij in het bestek nadrukkelijk sprake is van «imitaties van handtechnieken met machines» (zoals «machinaal frijnen» [machinale oude frijnslag] en machinaal grendelen [«sclypé»]) wordt altijd de manuele behandeling bedoeld, zoals die hier is omschreven.

Toelichting: Sommige haktechnieken hebben het doel een stuk natuursteen in meerdere delen uiteen te breken («kloven», «splijten» en andere vormen van «breken»), andere om een oppervlak te «behakken» («joppen», «spitsen», bewerken met een «tandijzer», «boucharderen», «grendelen», «rillen», «bijlen», «bewerken met een keienhamer» of «bewerken met een zwaaispits», «scharren», «frijnen»,) of om een reliëf in het oppervlak aan te brengen (zoals «letterhakken»).

De Vlaamse uitdrukking voor hakken is 'kappen'.

Soorten: «eindafwerking door hakken», «joppen», «kloven», «letters hakken», «splijten», «ruimen»

B.3.1.a Bruut (breekvlak)

Definitie: «bruut» oppervlak of «breekvlak»: breekvlak dat geen sporen van bewerking vertoont en door «kloven» is ontstaan.

Toelichting: Er zijn twee betekenissen van de term «bruut», die zo nodig in het bestek van elkaar kunnen worden onderscheiden door te spreken van een «breekvlak» (een vlak dat door «kloven» is ontstaan) of van een «uitgelijnd bruut» oppervlak (zie B.3.1.b). Blokken met een «breekvlak» zijn doorgaans niet geschikt voor bouwconstructies, omdat de aansluiting bij de voegen niet goed zal zijn. Daarom wordt met een «bruut» oppervlak meestal niet een «breekvlak» maar een «uitgelijnd bruut» oppervlak bedoeld.

B.3.1.b Bruut (uitgelijnd bruut)

Definitie: «bruut» oppervlak of «uitgelijnd bruut» oppervlak (van een «zichtvlak»): oppervlak dat het aanzien heeft van een «breekvlak», maar dat mede is ontstaan door het «joppen» langs de randen.

Toelichting: Om blokken bij de voegen goed op elkaar te laten aansluiten worden een «bruut» «zichtvlak» vaak nabewerkt door deze bij de randen zodanig te «joppen» dat de oppervlakten van de voegen één vlak kunnen vormen (de zichtlijnen bij de voegen zijn nagenoeg recht). Ook hier geldt dat sporen van bewerking niet zichtbaar mogen zijn (het oppervlak heeft overal, dus ook bij de geopte delen, het aanzien van een «breekvlak»).

Vaak komt «bruut» werk voor in combinatie met een gefrijnde randafwerking van de zichtzijde van het blok. In dit geval spreekt men «bossage».

B.3.1.c Gespleten

Definitie: «gespleten» oppervlak: breukvlak dat geen sporen van bewerking vertoont en dat is ontstaan door een gelaagde steensoort op de grens van lagen uit elkaar te laten splijten.

Toelichting: Een «gespleten» oppervlak is gebroken op een scheidingsvlak tussen twee lagen. Splijten is daarom alleen mogelijk bij gesteenten met een sterke gelaagdheid, zoals de Solnhofener steen en de verschillende soorten leisteen en kwartsiet.

B.3.1.d Korst

Definitie: «korst»: natuurlijk (niet door menselijk ingrijpen ontstaan) oppervlak van natuursteen.

Toelichting: Op een «korst» [synoniem: kroet, Frans: croûte] zijn, in tegenstelling tot bij een «bruut» oppervlak, afzettingen aanwezig.

B.3.1.e Bossage

Definitie: «bossage»: «bruut» oppervlak dat bij de randen van het blok is voorzien van een vlakke band («randslag») die is verkregen door deze te «frijnen».

Toelichting: Zie «uitgelijnd bruut».

B.3.1.1 Kloven

Definitie: «kloven»: bewerking van een blok natuursteen met bijvoorbeeld keggen, wiggen of dergelijke, zodat het in twee blokken uiteen valt.

Toelichting: «kloven» [synoniem: breken, Duits: Treiben] is een techniek die (bij sommige natuursteensoorten) al in de groeve bij het «winnen» wordt toegepast. Daarna kan de techniek verder worden gebruikt om de gewonnen blokken in kleinere te verdelen. Behalve manuele vormen, waarbij bijvoorbeeld keggen in keggaten worden geslagen, zijn er vele andere vormen, onder andere machinale breektechnieken. Er ontstaat een «bruut» oppervlak.

B.3.1.2 Splijten

Definitie: «splijten»: het breken van natuursteen op een natuurlijk scheidingsvlak tussen twee lagen.

Toelichting: Er ontstaat een «gespleten» oppervlak.

B.3.1.2.a Leidikte

Definitie: «leidikte»: de dikte van leien in mm, bepaald met de keuringsmethode voor natuurstenen dakleien (zie de URL 4010 Restauratie Historisch leidak).

Bepaling: * Tenzij anders in het bestek is aangegeven dient de leidikte te voldoen aan de

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

grenzen, gesteld in de bedoelde keuringsmethode voor natuurstenen dakleien.

B.3.1.3 Joppen

Definitie: «joppen»: afslaan van een kant van een blok met een jop en een moker, waardoor er aan die kant een «bruut» oppervlak ontstaat.

Toelichting: «joppen» is een bewerking die vanouds bedoeld is om snel een blok grofweg de juiste maat te geven.

B.3.1.4 Ruimen

Definitie: «ruimen»: bewerken van «bruut» oppervlak van steen naar een vlak, door het verwijderen van overtollige steen met een haktechniek.

Toelichting: «ruimen» gebeurt in een aantal fasen. Meestal wordt eerst een «randslag» aangebracht (eerst langs één zijde, daarna – van scheluwte – langs de tegenoverliggende zijde en tenslotte langs beide andere zijden), waarna het daarmee aangegeven oppervlak eerst grof wordt bereikt door de steen enkele malen te «spitsen» (eerst grof, daarna fijner), en de steen vervolgens steeds fijner af te werken, bijvoorbeeld door deze te «boucharderen» of te «bewerken met een tandijzer». Daarna kan het geruimde oppervlak zo nodig verder worden bewerkt.

Soorten: «spitsen», «bewerken met een tandijzer», «boucharderen», «grendelen», «rillen», «bijlen», «bewerken met een vlecht», «bewerken met een keienhamer», «bewerken met een zwaaispits».

B.3.1.4.1 Spitsen

Definitie: «spitsen»: het «ruimen» van natuursteen met een moker en een puntijzer.

Bepaling Wanneer men een bepaald uiterlijk verlangt van het gespitste werk dan moet er in het bestek duidelijkheid zijn over de volgende punten:

1. richting;
2. aantal «slagen»;
3. sporen of prikwerk;
4. doorlopende sporen («geribd») of regelmatig verdeeld («gebikt»).

Toelichting: De techniek werd voornamelijk toegepast voor het grove «ruimen», maar is ook veel toegepast als eindafwerking, waarbij soms wordt uitgegaan van een ruw oppervlak, maar soms ook van een bewerkt (bijvoorbeeld geschuurd) oppervlak.

Het uiterlijk van gespitst werk kan sterk variëren afhankelijk van:

- De *richting* waarin is gewerkt. Men kan in één of juist meerdere richtingen werken.
- Het *aantal «slagen»* dat is aangebracht. Daardoor wordt het oppervlak meer of minder ruw.
- De *stand van de beitel* tijdens de bewerking. Wanneer de beitel uit de steen wordt geslagen ontstaat een spoor. Wanneer de beitel recht in de steen wordt geslagen spreekt men van prikwerk (zie: «prikken»).
- De *manier waarop de «slagen» verdeeld zijn*. Er kunnen doorlopende sporen getrokken worden over het vlak (in dat geval spreekt men van «geribd») of de «slagen» kunnen juist regelmatig verdeeld zijn over het vlak, zonder in elkaars verlengde te liggen (in dat geval spreekt men van «gebikt»). Soms zijn de sporen in een patroon aangebracht (bijvoorbeeld waaivormig).

Soorten: «prikken», «geribd», «gebikt».

B.3.1.4.1.a Prikken

Definitie: «prikken»: afwerkingstechniek waarbij met een licht puntijzer en een lichte moker een geschuurd oppervlak met dicht op elkaar aangebrachte «slagen» ruw wordt gemaakt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restaurantecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Toelichting: Bij het «prikken» wordt een licht puntijzer gehanteerd en een lichte moker (lettermoker, zie «letterhakken»). Men gaat daarbij uit van een geschuurd oppervlak (zie «schuren»). De «slagen» worden dicht op elkaar aangebracht (afhankelijk van het gewenste resultaat één tot enkele millimeters). Het oppervlak vertoont na deze bewerking enige gelijkenis met een gebouchardeerd oppervlak (zie: «boucharderen»). Met «prikken» laat men de steen echter wegspringen, met «boucharderen» wordt deze gekneusd. Zie verder bij «spitsen».

B.3.1.4.1.b Geribd

Definitie: «geribd»: aanduiding van de aard van een oppervlak, na de toepassing van een vorm van «spitsen» waarbij doorlopende sporen over het oppervlak worden getrokken.

Toelichting: Bij gebrek aan een goede Nederlandse term is hier een Vlaamse term toegepast.

B.3.1.4.1.c Gebikt

Definitie: «gebikt»: aanduiding van de aard van een oppervlak, na de toepassing van een vorm van «spitsen» waarbij de «slagen» regelmatig zijn verdeeld over het vlak, zonder in elkaars verlengde te liggen of anderszins een patroon te vormen.

Toelichting: Bij gebrek aan een goede Nederlandse term is hier een Vlaamse term toegepast.

B.3.1.4.2 Bewerken met een tandijzer

Definitie: «bewerken met een tandijzer»: na het fijn «spitsen» het verder bewerken van een oppervlak met een tandijzer.

Bepalingen: * In het bestek staat aangegeven of er:
- met een grof of fijn tandijzer gewerkt wordt;
- slagen gelegd worden in verschillende richtingen of in (een) nader omschreven richting(en).

Toelichting: Een tandijzer [synoniem: gradeerijzer of gradine] mag gebruikt worden met een houten of metalen hamer. Nadat fijn gespist is wordt met deze beitel het oppervlak verder geëgaliseerd. Deze bewerking kan ook gebruikt worden als eindafwerking, wat echter, behalve in de beeldhouwkunst, tot het begin van deze eeuw niet gebruikelijk is.
Het uiterlijk van deze bewerking kan variëren afhankelijk van:
- De *richting* waarin gewerkt wordt. Men kan in verschillende richtingen over het vlak werken, of in één richting werken, waardoor een gestreept uiterlijk ontstaat. Deze strepen kunnen recht of gebogen verlopen. Ook kan men k ruislings werken, waardoor er een ruitjespatroon ontstaat.
- Er kan een *grof of fijn tandijzer* worden gebruikt, waardoor het oppervlak meer of minder ruw wordt.
In België kent men een machinale bewerking, waarbij met een frees regelmatige sporen worden getrokken van circa 5 mm breed met daartussenin 5 mm brute steen, die men aanduidt als «graderen». Deze bewerking is beslist geen alternatief voor de manuele bewerking met een tandijzer.

B.3.1.4.3 Boucharderen

Definitie: «boucharderen»: na het «spitsen» het verder bewerken van een oppervlak.

Bepalingen: * In het bestek moet vermeld staan:
- of er gewerkt moet worden met een bouchardehamer, bouchardebeitel en/of

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

pneumatische hamer (zie «pneumatisch boucharderen»);
- *wat de «puntafstand» is van de te gebruiken bouchardehamer of -beitel.*

Toelichting: Bij graniet [synoniem: stokken]:
De bewerking wordt uitgevoerd met e en bouchardehamer of met een beitel met een bouchardekop. Nadat een oppervlak gespitst is kan met deze bewerking een oppervlak verder geëgaliseerd worden. Het aantal «punten» op de kop is een maat voor de grof- of fijnheid van de bouchardehamer of -kop. Het uiterlijk van deze bewerking kan variëren afhankelijk van:
- Het *aantal «punten»* op de kop van de bouchardehamer of op de kop van de bouchardebeitel.
- Het *slaginstrument*. Bij een bouchardehamer zal zich in veel gevallen het blok met puntjes aftekenen in de steen. Ook bij het gebruik van een houten of ijzeren hamer is dat beeld zichtbaar. Dit hangt ook af van de vakkundigheid van de bewerker. De kop van de boucharde tekent zich sterker af naarmate de bewerker deze minder haaks op het oppervlak slaat. Bij het gebruik van een pneumatische hamer en een daarin los gevatte kleine bouchardebeitel, verandert de stand van de beitel door de hevige trillingen voortdurend. Daardoor tekent de vorm van de bouchardekop zich niet af. Bij het gebruik van een pneumatische hamer en een daarin vast gevatte bouchardebeitel kan de beitel door het trillen gemakkelijk worden gestuurd. Daardoor kan ook daarmee mooi gelijkmatig werk worden verkregen, waarin zich de vorm van de bouchardekop niet aftekent. Bij het werken met de bouchardehamer (uit de hand) kan de plaats van de steenhouwer ten opzichte van het werk en de kracht waarmee en de manier waarop hij de hamer hanteert bedoeld of onbedoeld tot patronen leiden.

Soorten: «pneumatisch boucharderen», «handmatig boucharderen».

B.3.1.4.3.a Puntafstand (bij boucharderen)

Definitie: «puntafstand»: kortste afstand tussen de punten van een bouchardehamer of -beitel ($\pm 10\%$).

Toelichting: Het aantal punten op de kop is doorgaans een kwadraat omdat de punten in een regelmatig orthogonaal patroon zijn aangebracht op een vierkante kop. Van grof naar fijn is het aantal punten bij een traditionele hamer met een vlak van 4×4 cm meestal 16, 25, 36, 49 of 64. Omdat de hamers en beitels zeer verschillende maten kunnen hebben, is het niet zinvol om over het aantal punten te spreken (zoals dat in de praktijk wel gebeurt). Bij bovengenoemde kop met 16 punten is de «puntafstand» 10 mm, bij 25 punten 8 mm, 36 punten 0,66 mm, enz. Omdat het niet redelijk is te veronderstellen dat de steenhouwer bij elke in bestek te noemen puntafstand een hamer en/of beitel bezit, mag bij een toe te passen hamer of beitel de afstand tussen de punten maximaal 10% groter of kleiner zijn dan een in bestek genoemde «puntafstand».

In België spreekt men bij een «puntafstand» van 7 tot 10 mm van grof gebouchardeerd en bij een kleinere «puntafstand» van fijn gebouchardeerd.

B.3.1.4.3.1 Pneumatisch boucharderen

Definitie: «pneumatisch boucharderen»: «boucharderen» met een pneumatische hamer en een daarin gevatte bouchardebeitel.

Bepalingen: * In het bestek moet vermeld staan wat de «puntafstand» is van de te gebruiken bouchardebeitel.

Toelichting: De tegenwoordig meest gebruikelijke vorm van «boucharderen». Hiermee is een fraai, gelijkmatig oppervlak te verkrijgen.

B.3.1.4.3.2 Handmatig boucharderen

Definitie «handmatig boucharderen»: met de hand «boucharderen» (met een bouchardehamer).

Toelichting: Tegenwoordig wordt slechts bij uitzondering met de hand gebouchardeerd. In bijzondere gevallen kan deze werkwijze in het bestek worden voorgeschreven, met name als patronen die door het gebruik van de bouchardehamer zijn ontstaan nauwgezet geïmiteerd moeten worden.

B.3.1.4.4 Grendelen

Definitie: «grendelen»: bewerken van een oppervlak met een hamer, die bestaat uit een bundeling van een aantal spitsijzers.

Toelichting: Het gebruik van de grendel [synoniem krönel of raamijzer] is in Nederland sinds 1921 verboden, omdat deze te zwaar is. De bewerking met deze hamer, die bestaat uit een bundeling van een aantal spitsijzers, geeft een beeld dat lijkt op fijn regelmatig spitswerk. Deze bewerking werd meestal toegepast als voorbereiding voor het «scharren» of «bijlen». De machinale bewerking met de grendel noemt men in België «sclypé».

B.3.1.4.5 Rillen

Definitie: «rillen»: bewerken van een oppervlak met een ribbenhamer of rilhamer, een soort bouchardehamer met ribbels in plaats van punten of met een rilbeitel.

Toelichting: Bij het gebruik van de ribbenhamer ontstaat een specifiek beeld. De ribbels van de hamer kneuzen streepjes in het oppervlak, waartussen de steen is verbrokken. De streepjes hebben een tussenmaat van enkele millimeters. Zo nodig kan de afstand tussen de ribben in het bestek worden bepaald (vergelijk «puntafstand» bij «boucharderen»). Net als bij «boucharderen» kan ook hier een beitel in een pneumatische hamer worden gebruikt en kan dit in bestek verplicht worden gesteld respectievelijk worden verboden (zie termen hierna).

B.3.1.4.5.a Rilafstand

Definitie: «rilafstand»: kortste afstand tussen de ribben van een ribbenhamer, rilhamer of rilbeitel ($\pm 10\%$).

Toelichting: Vergelijk «puntafstand» (bij boucharderen, B.3.1.4.3.a).

B.3.1.4.5.1 Pneumatisch rillen

Definitie: «pneumatisch rillen»: «rillen» met een pneumatische hamer en een daarin gevatte rilbeitel.

B.3.1.4.5.2 Handmatig rillen

Definitie «handmatig rillen»: met de hand «rillen» (met een ribben- of rilhamer).

B.3.1.4.6 Bijlen

Definitie: «bijlen»: het bekappen van oppervlakken met een bijl.

Toelichting: De bijl is gereedschap dat vooral werd gebruikt bij de afwerking van paramentblokken. Deze techniek is veel gebruikt in de vroege Middeleeuwen. Doorgaans levert het een geribbeld vlak op, vergelijkbaar met zeer grof

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restaurantcategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

gescharreerd werk (zie: «scharren»), waarbij de «slagen» zeker 10 tot 15 mm breed zijn.

B.3.1.4.7 Bewerken met een vlecht

Definitie: «bewerken met een vlecht»: het bekappen van oppervlakken met een getande bijl (vlecht).

Toelichting: De vlecht of getande bijl geeft een structuur die fijner is als die van de grendel.

B.3.1.4.8 Bewerken met een keienhamer

Definitie: «bewerken met een keienhamer»: het maken van (voeg-)vlakken (aan breuksteen) door deze met een keienhamer af te slaan.

Toelichting: De keienhamer wordt vooral gebruikt voor het maken van voegvlakken aan breuksteen (het zogenoemde 'kantrechten').

B.3.1.4.9 Bewerken met een zwaaispits

Definitie: «bewerken met een zwaaispits»: het bewerken van een oppervlak met een zwaaispits, een hamer met een segmentboogvormige gepunte kop.

Toelichting: Het gebruik van de zwaaispits [Duits: Zweispitz] levert een beeld op vergelijkbaar met spitswerk (zie «spitsen»). Belangrijk verschil is echter dat de sporen van de «slagen» langer zijn en niet in elkaars verlengde liggen. Het gewicht van de zwaaispits varieert van 1 tot 3 kg. Dit uit de Middeleeuwen stammende steenhoudersgereedschap wordt tegenwoordig nog maar zelden gebruikt.

B.3.1.4.10 Sclypé

Definitie: «sclypé»: machinale bewerking met een grendel.

Toelichting: Bij gebrek aan een Nederlandse term is hier een Vlaamse term toegepast. Deze machinale bewerking met de grendel levert een veel regelmatigere beeld op dan het handmatige werk met de grendel.

B.3.1.5 Eindafwerking door hakken

Definitie: «eindafwerking door hakken»: het bewerken van een reeds voorberekt oppervlak met een haktechniek, als laatste bewerking van dat oppervlak.

Bepalingen: * Tenzij in het bestek anders is vermeld, is niet bepaald welke voorbereking het oppervlak moet hebben ondergaan.

* Een eindafwerking door hakken dient zodanig plaats te vinden dat van de voorbereking geen sporen meer zichtbaar zijn.

Toelichting: Vanouds bestond de voorbereking van het oppervlak meestal uit meerdere opeenvolgende haktechnieken, waarna men er soms toe over ging om het oppervlak eerst nog te «schuren», om tenslotte een «eindafwerking door hakken» (bijvoorbeeld «frijnen») toe te passen. Tegenwoordig brengt men de «eindafwerking door hakken» meestal aan op een bezaagd oppervlak (zie: «zagen»). In het laatste geval mist het oppervlak het 'levendige' aspect, wat het bij de traditionele bewerkingsmethode altijd heeft (het oppervlak is veel strakker). Wil men voorkomen dat het oppervlak te strak wordt, dan zal men er voor moeten kiezen de (veel duurdere) traditionele voorberekingen in het bestek voor te schrijven.

Soorten: «scharren», «frijnen»

B.3.1.5.a Ceseel

Definitie: «ceseel»: platte beitel met een breedte b waarvoor geldt: $b > 30 \text{ mm}$, waarmee men (met gebruikmaking van een houten klopper) een «eindafwerking door hakken» aanbrengt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

B.3.1.5.b Bordijzer

Definitie: «bordijzer»: platte beitel met een breedte b waarvoor geldt: $15 \text{ mm} < b < 30 \text{ mm}$, waarmee men (met gebruikmaking van een houten klopper) een «eindafwerking door hakken» aanbrengt.

B.3.1.5.c Letterbeitel

Definitie: «letterbeitel»: platte beitel met een breedte b waarvoor geldt: $b < 15 \text{ mm}$, waarmee men (met gebruikmaking van een houten klopper) een «eindafwerking door hakken» aanbrengt.

B.3.1.5.d Slag, slagen

Definitie: «slag» [meervoud: «slagen»]: de door een beitel elke keer dat daarop wordt geslagen veroorzaakte uitholling in de steen.

Toelichting: Bij een normale «slag» wordt de beitel als gevolg van de klap uit het oppervlak geslagen. De stand van de beitel is van grote invloed op het uiterlijk dat wordt verkregen. Daarom wordt soms ook bewust voor een andere stand van de beitel gekozen. Ook combineert men om die reden ook wel verschillende typen «slagen». Zo wordt bij het «frijnen» op de Hollandse manier eerst een «steekslag» en vervolgens een gewone «slag» toegepast. (zie: «Hollands frijnen»).

B.3.1.5.e Steekslag

Definitie: «steekslag»: «slag» die ontstaat als de hoek die de beitel ten opzichte van het oppervlak maakt zodanig is, dat de beitel ten gevolge van de klap niet uit de steen wordt weggeslagen.

Toelichting: Bij het «scharreren» wordt zelden een «steekslag» gebruikt. Bij het «frijnen» op de Hollandse manier (zie: «Hollands frijnen») wordt eerst een «steekslag» en vervolgens een gewone «slag» toegepast.

B.3.1.5.f Randslag

Definitie: «randslag»: serie «slagen» langs de rand van een oppervlak, in bijzonder een gefrijnde strook langs de rand van het oppervlak, met een constante breedte, waarbij de «slagen» in een hoek tussen de 45 en 135 graden op die rand staan.

Bepalingen: * Bij een «randslag» langs een gescharreerd of gefrijnd oppervlak gelden de specificaties voor de afwerking van het oppervlak (zoals het aantal slagen per 100 mm en de toe te passen vorm van de «slagen») ook voor de «randslag». De slagen moeten zodanig op elkaar aansluiten dat nergens meer sporen van het oorspronkelijke (gezaagde, geschuurde of anderszins bewerkte) oppervlak zichtbaar zijn.

* Tenzij anders is bepaald worden randslagen bij ontmoetingen van randen in verstek op elkaar aangesloten.

* Een «randslag» wordt in zijn geheel vanuit één richting geslagen (de steenhouwer mag niet halverwege een rand vanaf de andere kant van een blok gaan werken).

Toelichting: Waar een gescharreerd of gefrijnd oppervlak van een «randslag» wordt voorzien hoeven het aantal slagen en het type bewerking voor de «randslag» niet nader aangeduid te worden (zonder aanduiding dient de «randslag» qua specificatie overeen te komen met het werk op het tussenliggende oppervlak). Brengt men een randslag aan rond een anders afgewerkt oppervlak (zoals een «bruut» of een geschuurd oppervlak), dan moet uiteraard de randslag altijd nader worden omschreven.

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.3.1.5.1 Scharren

- Definitie:** «scharren»: «eindafwerking door hakken» van een voorberekt vlak, door met een «ceseel» volgens kort naast elkaar gelegen, evenwijdige lijnen het oppervlak te behakken, waarbij de telkens ter breedte van de «ceseel» gemaakte «slagen» niet in elkaars verlengde behoeven te liggen.
- Bepalingen:**
- * In het bestek moet het aantal «slagen» per 100 mm vermeld worden.
 - * Het in bestek voorgeschreven aantal «slagen» wordt gemeten op willekeurige plaatsen, over een afstand van 100 mm, haaks op de richting van de «slagen». Het werk wordt geacht conform het bestek te zijn uitgevoerd indien het aantal getelde «slagen» bij negen van de tien controlemetingen op willekeurig gekozen plaatsen niet meer afwijkt dan 30% van het voorgeschreven aantal.
 - * Indien bij een reparatie of vervanging geen breedte van de «ceseel» is voorgeschreven, wordt bedoeld een breedte overeenkomstig de breedte toegepast bij het authentieke werk.
 - * Indien geen «steekslag» is voorgeschreven, wordt de beitel bij het hakken telkens uit de steen geslagen.
(zie ook: «eindafwerking door hakken»).
 - * In het bestek dient omschreven te worden welke voorafgaande bewerking toegepast moet worden.
- Toelichting:**
- Anders dan bij het «frijnen» worden alleen enkele «slagen» toegepast (dus geen «slagen» in paren, zoals bij het «Hollands frijnen»).
- Na het «boucharderen» of «bewerken met een tandijzer» kan een oppervlak verder afgewerkt worden met een scharreerslag. Het vlak wordt verder geëgaliseerd door het gebruik van een brede platte beitel, een zogenoemd «ceseel» en een houten klopper. De «slagen» liggen evenwijdig aan elkaar maar hoeven niet in elkaars verlengde te liggen, waardoor soms de breedte van de beitel is af te lezen. Het komt ook voor dat een steenhouwer, omdat het zo uitkomt, vanuit verschillende kanten van het blok scharreert. Dan liggen de slagen dus niet meer allemaal evenwijdig aan elkaar. De beitel wordt aangelegd in de holte van de vorige slag. Bij het «frijnen» wordt de beitel aangelegd aan het geschuurde oppervlak.
- Tegenwoordig wordt wel gesproken over «scharren» wanneer men over een gezaagd vlak «slagen» legt met een «ceseel», maar in feite is men dan aan het «frijnen» en is de term «scharren» dus niet van toepassing.
- Het beeld kan variëren afhankelijk van:
- De *richting* waarin de «slagen» over het vlak gelegd worden. Bij «scharren» is het meestal gebruikelijk dat de «slagen» worden gelegd in de richting die de steenhouwer het beste uitkomt.
 - De *stand van de beitel* en de *wijze waarop de steenhouwer zijn hamer hanteert*. Bij een scharreerslag is het de bedoeling dat de beitel uit de steen wordt geslagen. Wanneer de beitel te veel in de steen wordt geslagen ontstaat er een grover beeld dan de bedoeling is. Men spreekt dan van een «steekslag».
 - Het *aantal beitelslagen* per oppervlakte-eenheid. Dit varieert normaal van 10 tot 36 «slagen» per 100 mm. Bij het «scharren» is het niet vereist dat de afstanden tussen de «slagen» precies even breed zijn en dus kan het aantal «slagen» per 100 mm vrij ruim variëren.

B.3.1.5.2 Frijnen

- Definitie:** «frijnen»: «eindafwerking door hakken» van een voorberekt vlak, door met een «ceseel» volgens kort naast elkaar gelegen, evenwijdige lijnen het oppervlak te behakken, waarbij de telkens ter breedte van de

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bepalingen:	«ceseel» gemaakte «slagen» in elkaars verlengde liggen of een voorgeschreven patroon vormen. <i>* In het bestek moet vermeld worden:</i> 1. het aantal «slagen» per 100 mm; 2. de breedte van de «randslag»; 3. het patroon waarin de «slagen» gelegd worden. <i>* Het in bestek voorgeschreven aantal «slagen» wordt gemeten op willekeurige plaatsen, over een afstand van 100 mm, haaks op de richting van de «slagen». Het werk wordt geacht conform het bestek te zijn uitgevoerd indien het aantal getelde «slagen» bij negen van de tien controlemetingen op willekeurig gekozen plaatsen niet meer afwijkt dan 10% van het voorgeschreven aantal.</i> <i>Bovendien moeten de slagen zodanig op elkaar aansluiten dat nergens meer sporen van het oorspronkelijke (gezaagde, geschuurde of anderszins bewerkte) oppervlak zichtbaar zijn.</i> <i>* Indien bij een reparatie of vervanging geen breedte van de «ceseel» is voorgeschreven, en dit is in verband met een toe te passen voorgeschreven patroon wel van belang, dan wordt bedoeld een breedte overeenkomstig de breedte toegepast bij het authentieke werk.</i> <i>* Een «randslag» of een vlak wordt in zijn geheel vanuit één richting geslagen (de steenhouwer mag niet halverwege een rand of een vlak vanaf de andere kant van een blok gaan werken).</i> <i>* Indien niet is voorgeschreven volgens welke slagmethode moet worden gewerkt, dan wordt bedoeld « Belgisch frijnen».</i> <i>* Indien geen patroon is voorgeschreven, dan wordt bedoeld het afwerken met een «randslag» haaks op de richtingen van de randen van het oppervlak en het afwerken van de rest van het oppervlak met een frijnslag die doorlopende lijnen in de lengterichting van het werkstuk als resultaat heeft.</i> <i>* Tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders is bepaald is «machinaal frijnen» niet toegestaan.</i> <i>(zie ook: «eindafwerking door hakken»).</i>
Toelichting:	«frijnen» is een eindafwerking die wordt aangebracht op een zuiver egaal en geschuurd of strak gezaagd oppervlak. Deze bewerking wordt uitgevoerd met een houten klopper en een «ceseel». Anders dan bij «scharrenen» is het de bedoeling dat de «slagen» in elkaars verlengde liggen. De slagen dienen zonder restant van het gezaagde of geschuurde oppervlak op elkaar aan te sluiten. De «randslag» ligt altijd haaks op de zijkant. Bij hoeken wordt een «randslag» doorgaans in verstek op een aansluitende «randslag» aangesloten. Het uiterlijk kan variëren afhankelijk van: - De onderlinge afstand tussen de «slagen». Het aantal «slagen» kan variëren van 18 tot 36 «slagen» per 100 mm, gemeten haaks op de richting van de «slagen» (werd oorspronkelijk gemeten in het aantal «slagen» per palm). - De stand van de beitel. De steenhouwer kan de beitel iedere keer uit de steen slaan. Dan ontstaat dus het beeld van een scharreerslag. Deze slag noemt men in Nederland ook wel de Belgische frijnslag («Belgisch frijnen»), hoewel deze benaming niet altijd aansluit bij de praktijk. Het verschil met de scharreerslag is dus dat de «slagen» even breed zijn en in elkaars verlengde liggen. Bovendien wordt bij het frijnen de beitel aangelegd waar bij de vorige slag de beitel uit de steen geslagen is. Bij het scharrenen wordt onder deze lijn aangelegd. Frijnen wordt immers uitgevoerd op een glad vlak, scharrenen op een ruw vlak. Om sporen van voorafgaande bewerkingen onzichtbaar te maken, moet bij het scharrenen de beitel dus dieper aangelegd worden. De steenhouwer kan ook eerst de beitel in de steen slaan, een «steekslag», en vervolgens er weer uit (Hollandse frijnslag, zie «Hollands frijnen»). In België

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

ziet men gefrijnd werk waarbij de steenhouwer zo veel steekslagen maakt als nodig is om de slag breed te maken, om vervolgens als laatste de beitel uit de steen te slaan.

- De *richting* waarin de «slagen» worden gelegd. In principe worden steeds vanuit dezelfde kant van het blok de «slagen» gelegd.
- Het *patroon* waarin de «slagen» worden gelegd. Frijnwerk is een zuivere sierslag en men heeft naast het patroon van de «randslag» met haaks daarop de «slagen» over het vlak, in de loop der tijd ook allerlei andere patronen bedacht, zoals de «kathedraalslag volgens ruitjespatroon», de «kathedraalslag volgens dambordpatroon», de «visgraatslag» en de «wilde kathedraalslag».

B.3.1.5.2.a Hollands frijnen

Definitie: «Hollands frijnen»: wijze van «frijnen» waarbij elke uitholling wordt veroorzaakt door twee, elkaar direct opvolgende «slagen»: een «steekslag» en vervolgens een «slag» waarbij de beitel uit het oppervlak wordt geslagen.

Toelichting: Bij «Hollands frijnen» worden «slagen» in paren aangebracht. Steeds wordt de eerste «slag» ingezet net onder de rand van de voorgaande uitholling en wordt de beitel enigszins in de steen geslagen («steekslag») en de tweede «slag» net boven het diepste punt van de eerste ingezet, waarbij de beitel uit de steen wordt geslagen. Dit is het bekendste voorbeeld van een wijze van hakken, waardoor met verschillen in de opeenvolgende «slagen» een karakteristiek patroon wordt verkregen (bij «Belgisch frijnen» worden de uithollingen met identieke «slagen» verkregen).

B.3.1.5.2.b Belgisch frijnen

Definitie: «Belgisch frijnen»: wijze van «frijnen» waarbij elke uitholling wordt veroorzaakt door een enkele «slag», waarbij de beitel uit het oppervlak wordt geslagen.

B.3.1.5.2.c Kathedraalslag volgens ruitjespatroon

Definitie: «kathedraalslag volgens ruitjespatroon»: patroon gemaakt bij het «frijnen» van een vlak (niet van een «randslag»), waarbij de «slagen» op elkaar aansluitende ruitvormige vlakjes vormen.

B.3.1.5.2.d Kathedraalslag volgens dambordpatroon

Definitie: «kathedraalslag volgens dambordpatroon»: patroon gemaakt bij het «frijnen» van een vlak (niet van een «randslag»), waarbij de «slagen» op elkaar aansluitende vierkante vlakjes vormen.

B.3.1.5.2.e Visgraatslag

Definitie: «visgraatslag»: patroon gemaakt bij het «frijnen» van een vlak (niet van een «randslag»), waarbij de «slagen» op elkaar aansluitende banen vormen, waarbij de «slagen» in elke baan in kepervorm op de «slagen» in naastgelegen banen aansluiten.

B.3.1.5.2.f Wilde kathedraalslag

Definitie: «wilde kathedraalslag»: patroon gemaakt bij het «frijnen» van een vlak (niet van een «randslag»), waarbij de «slagen» op elkaar aansluitende onregelmatige vlakjes vormen.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.3.1.6 Letters hakken, Symbolen hakken

Definitie: «letters hakken»: het vormen van «letters» door deze te sparen bij het bewerken van een oppervlak («hoogreliëf») of deze uit te hakken uit een oppervlak («basreliëf»).

Bepalingen: «symbolen hakken»: «letters hakken»

* De letters worden analoog aan het «tekstvoorbeeld» gehakt, waarbij plaatsing van de letters, «uitlijning», «letterhoogte» en «regelafstand» het «tekstvoorbeeld» nauwkeurig volgen.

* De letters volgen naar vorm en verhoudingen en naar «afspatiëring» op het «zichtvlak van de letter» nauwkeurig het «lettervoorbeeld».

* De «letterranden» maken steeds een overeenkomstige hoek met het «zichtvlak van de letter» en zijn steeds gelijk van bewerking.

* Hulplijnen voor het hakken van letters mogen na de bewerking niet meer zichtbaar zijn.

Toelichting: Van het werkstuk wordt door de opdrachtgever een eenduidige tekening gemaakt of wordt een door de steenhouwer of beeldhouwer ingediende tekening goedgekeurd en gewaarmerkt: het «tekstvoorbeeld». Idem wordt zo nodig apart een eenduidig voorbeeld van het toe te passen lettertype (de toe te passen lettertypen) gemaakt of ingediend, goedgekeurd en gewaarmerkt: het «lettervoorbeeld».

B.3.1.6.a Letters

Definitie: «letters»: letters, cijfers, leestekens en andere symbolen.

B.3.1.6.b Tekstvoorbeeld

Definitie: «tekstvoorbeeld»: tekening van de tekst, waaruit de inhoud van de tekst, de positie van de tekst op het werkstuk, de «uitlijning», de «letterhoogte» en de «regelafstand» blijkt. Ook blijkt uit deze tekening eenduidig welk lettertype (welke lettertypen) worden gebruikt. Voor de exacte vorm en de «afspatiëring» van letters van een bepaald type wordt zo nodig verwezen naar een «lettervoorbeeld» (naar «lettervoorbeelden»). Gegeven of van tekening te meten maten zijn steeds maten in het «zichtvlak van de letter». Bij een tekst in «hoogreliëf» staat ook aangegeven waar «kaderranden» en zichtvlakken op elkaar aansluiten.

B.3.1.6.c Lettervoorbeeld

Definitie: «lettervoorbeeld»: tekening van (ten minste) alle gebruikte «letters» van één type, waaruit de vorm van de «letters» en de «afspatiëring» blijkt, geplaatst op of over een denkbeeldige lijn (de 'regel') langs de onderzijden van kapitalen. Gegeven of van tekening te meten maten en verhoudingen hebben steeds betrekking op het «zichtvlak van de letter».

Toelichting: «lettervoorbeelden» moeten niet alleen typologisch (in de situatie) verantwoord zijn, maar moeten ook een met oog op de gehanteerde werkwijze bruikbaar lettertype te zien geven.

B.3.1.6.d Uitlijning

Definitie: «uitlijning»: de verdeling van de tekst ten opzichte van een haaks op de regels staande lijn.

Toelichting: Voor elke regel tekst is er een haaks op deze regel staande lijn, ten opzichte waarvan de tekst is geplaatst. Doorgaans vallen deze lijnen voor diverse onder elkaar geplaatste regels tekst samen. Tekst is links of rechts tegen deze lijn aangeschoven of ten opzichte van deze lijn gecentreerd. Ook is het mogelijk tekst zowel links als rechts aan te

schuiven (tussen twee lijnen uit te vullen), waarbij de «afspatiëring» binnen woorden gehandhaafd blijft en het teveel aan ruimte op de regel over de «afspatiëringen» tussen de woorden wordt verdeeld.

B.3.1.6.e Letterhoogte

Definitie: «letterhoogte»: de hoogte van de kapitalen (indien kapitalen in hoogte verschillen: van de kapitaal 'W'), exclusief eventuele krullen of andere versieringen die aan het basismodel van de kapitalen (van de kapitaal 'W') zijn toegevoegd.

B.3.1.6.f Regelaafstand

Definitie: «regelaafstand»: de haaks op de regel gemeten afstand tussen de onderzijde van gelijke letters op verschillende, opeenvolgende regels.

Toelichting: Meestal wordt de afstand aangegeven tussen de onderzijden van kapitalen. Bij twee opeenvolgende regels van gelijk lettertype en gelijke letterhoogte is dit doorgaans iets meer dan de som van de kapitaalhoogte en de maat die staarten van onderkastletters onder de regel uitsteken, zodat een smalle vrije ruimte tussen regels ontstaat. Bij opeenvolging van regels van verschillende letterhoogte kan die smalle vrije ruimte iets worden aangepast. Het «tekstvoorbeeld» geeft uitsluitel over de «regelaafstand».

B.3.1.6.g Afspatiëring

Definitie: «afspatiëring»: «afspatiëring» tussen «letters»: vrije ruimte, gemeten evenwijdig aan de regel, tussen twee opeenvolgende «letters» in een woord.

«afspatiëring»: «afspatiëring» tussen woorden: vrije ruimte, gemeten evenwijdig aan de regel, tussen twee opeenvolgende «letters», één aan het einde van een woord en één aan het begin van het volgende woord.

B.3.1.6.g Zichtvlak van de letter

Definitie: «zichtvlak van de letter»: «zichtvlak van de letter» bij «letters» in «hoogreliëf»: het bij bewerking van het «fond» gespaarde oppervlak, dat de letters vormt.

«zichtvlak van de letter»: «zichtvlak van de letter» bij «letters» in «basreliëf»: het denkbeeldige oppervlak, waar de letters door het «fond» («zichtvlak») zijn gehakt.

B.3.1.6.h Letterranden

Definitie: «letterranden»: «letterranden» bij «letters» in «hoogreliëf»: randen langs de «letters» tussen het «zichtvlak van de letter» en het «fond».

«letterranden»: «letterranden» bij «letters» in «basreliëf»: randen in de «letters» van het «fond» naar binnen lopend en daar uitkomend op de «letterbodem» of lopend tegen andere «letterranden».

Bepalingen: * Letterranden moeten een regelmatige beitelslag te zien geven.

Toelichting: In het bestek wordt aangegeven welke hoek «letterranden» ten opzichte van het zichtvlak dienen te maken. Bij «letters» met een 'V'-vormige doorsnede is dat meestal 45°, bij letters met een «letterbodem» is die hoek steiler tot (bijna) 90°. Bij «letters» in «hoogreliëf» maken de «letterranden» doorgaans een hoek van 60° tot 75° met het «zichtvlak».

B.3.1.6.i Hoogreliëf

Definitie: «hoogreliëf»: reliëf waarbij een afbeelding is gespaard bij het weghakken

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

van het zichtvlak tot een terugliggend «fond».

B.3.1.6.j Basreliëf

Definitie: «basreliëf»: reliëf waarbij een afbeelding is ingehakt in het «zichtvlak» van een werkstuk.

B.3.1.6.k Fond

Definitie: «fond»: «fond» bij «hoogreliëf»: teruggehakt vlak, evenwijdig aan het vroegere «zichtvlak» van de steen.

«fond»: «fond» bij «basreliëf»: het gespaarde gedeelte van het «zichtvlak» van de steen.

Bepalingen: * Het «fond» bij «hoogreliëf» dient evenwijdig te lopen aan het «zichtvlak» van de steen en ten opzichte daarvan een in bestek bepaalde diepte terug te liggen.

Toelichting In het bestek wordt omschreven welke afwerking het «fond» dient te krijgen (bij «hoogreliëf») of moet hebben (bij «basreliëf»). Bij «hoogreliëf» bewerkt men eerst het «zichtvlak» volgens een in bestek omschreven wijze, waarna (meestal met een tandijzer of een puntijzer) het materiaal rond de «letters» wordt weggehakt. Het gespitste oppervlak dat zo ontstaat (een 'getandijzerde' of 'geprikte' achtergrond) wordt in een aantal gevallen vervolgens met een platte beitel bewerkt waardoor het «fond» een scharreerslag krijgt. In bijzondere gevallen worden speciale effecten nagestreefd, bijvoorbeeld door het tandijzer steeds om een punt te laten draaien waardoor er een waaiermotief in het «fond» ontstaat. Ook bij «basreliëf» wordt eerst het «zichtvlak» van de steen volgens bestek bewerkt. Dit blijft achter als het «fond» voor de letters die erin worden uitgehakt.

B.3.1.6.l Letterbodem

Definitie: «letterbodem»: het vlak dat binnen in «basreliëf» gehakte «letters» evenwijdig aan het «zichtvlak» van de steen ligt.

Bepalingen: * De «letterbodem» moet evenwijdig lopen aan het «zichtvlak» van de steen, regelmatig verdeelde beitelsoren te zien geven en ten opzichte daarvan een in bestek bepaalde diepte terug liggen.

Toelichting In het bestek wordt omschreven welke afwerking de «letterbodem» dient te krijgen en welke diepte de bodem dient te hebben ten opzichte van het «zichtvlak». Soms hebben letters een 'V'-vormige doorsnede, waardoor er geen «letterbodem» is, maar de «letterranden» tegen elkaar aanlopen. Ook bij een werkwijze waarbij wel een «letterbodem» wordt gevormd kan het in dunnere delen van «letters», afhankelijk van de hoek van de «letterrand» ten opzichte van het «zichtvlak», voorkomen dat geen «letterbodem» kan worden gevormd, maar «letterranden» tegen elkaar aanlopen.

B.3.1.6.m Kaderrand

Definitie: «kaderrand»: bij «hoogreliëf»: de rand tussen het «fond» en het niet weggehakte deel van het «zichtvlak».

Bepalingen: * De «kaderrand» moet qua bewerking, hoek met het «zichtvlak» en afwerking gelijk zijn aan de «letterranden».
* De «kaderrand» volgt strak de rechte en/of gebogen lijnen, zoals aangegeven.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.3.2 Schuurtechniek

Definitie: «schuurtechniek»: bewerking van een voorbewerkt vlak, door met een schuurmiddel over dit vlak te wrijven en daarmee een egaal oppervlak van een bepaalde grof- of fijnheid te realiseren.

Bepalingen: * In het bestek moet vermeld worden met hoeveel korrels per cm² geschuurd moet worden en/ of welk uiterlijk uiteindelijk gewenst is.
* Tenzij in het bestek anders is bepaald mag een oppervlak na het toepassen van een schuurtechniek (ook bij kritische beschouwing en bij strijklucht) geen sporen vertonen waardoor het oppervlak niet meer egaal is.

Toelichting: Schuren kan zowel manueel als machinaal gebeuren. Afhankelijk van de toegepaste machinale techniek kunnen zich daarbij eventueel sporen aftekenen, waardoor het oppervlak niet meer egaal is. Een bekend euvel is bijvoorbeeld het voorkomen van ronde krassen na het gebruik van een schuurschijf. Ook bij een handbewerking kunnen (al dan niet bewust) sporen in het oppervlak achtergelaten worden, waardoor het oppervlak niet meer egaal is. Zo worden profielen doorgaans met name in de lengterichting geschuurd, waardoor krassen hoofdzakelijk in de lengte van het profiel verlopen.
In hoofdlijnen zijn schuurtechnieken te verdelen in technieken die een tamelijk ruw oppervlak geven («schuren») en technieken die een gladder oppervlak geven («zoeten» en «polijsten»). Niet alle soorten natuursteen zijn met succes met een schuurtechniek of met alle schuurtechnieken te bewerken. Raadpleeg hiervoor de omschrijving van de eigenschappen van de betreffende natuursteensoort. Indien een werkstuk aan verval of aantasting onderhevig is geweest kan het zijn dat een oppervlak vele nog half gehechte schilfers of korrels kent; dit kan de mogelijkheden om tot een bevredigend resultaat te komen ernstig frustreren. In dat geval moeten aanvullende maatregelen zoals het vooraf «behandelen» worden overwogen.

Soorten: «schuren», «zoeten», «polijsten», «afbotten», «afronden», «facetten maken»

B.3.2.1 Schuren

Definitie: «schuren»: «schuurtechniek» waarbij het schuurmiddel, dat minstens even hard is als de te bewerken steen, een korrelgrootte heeft die niet veel kleiner is dan 1/2 mm.

Bepalingen: (zie: «schuurtechniek»).

Toelichting: Traditioneel hebben schuurmiddelen een aanduiding van de grofheid (nummer) dat overeenkomt met het aantal korrels per cm². «grof schuren» geschiedt met schuurmiddelen nummer 60 tot 120, dus met 60 tot 120 korrels per cm².

Soorten: «grof schuren», «slijen», «schuren met Gotlandse steen», «puimen».

B.3.2.1.1 Grof schuren

Definitie: «grof schuren»: «schuren» van het oppervlak waarbij het schuurmiddel, dat minstens even hard is als de te bewerken steen, een korrelgrootte heeft die niet veel kleiner is dan 1 mm.

Bepalingen: (zie: «schuurtechniek»).

Toelichting: «grof schuren» geschiedt met schuurmiddelen nummer 60 tot 120, dus met 60 tot 120 korrels per cm². De korrels kunnen van carborundum of diamant zijn. Onder grof schuren, wordt verstaan het schuren van een oppervlak zodanig dat er nog duidelijk krassen zichtbaar zijn. Het beeld kan verschillen door:
- Het aantal korrels per oppervlakte-eenheid van het schuurmiddel.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

- De manier waarop het schuurmiddel is gehanteerd. Tegenwoordig wordt er gebruik gemaakt van ronddraaiende schuurstenen, die een diameter van 100, 150 of 400 mm hebben. Het gevolg is dat de krassen in de steen een cirkelvormig patroon laten zien. Naarmate met fijnere schuurstenen gewerkt wordt, is dit minder zichtbaar. Een nieuw stuk werk met een dergelijk patroon kan in een oude omgeving zeer storend zijn. Indien de hiervoor genoemde bepaling dienaangaande van kracht is, is dit ook niet toegestaan. Dat probleem kan verholpen worden door het oppervlak twee keer te «schuren»: eerst machinaal en daarna nog een keer handmatig door een schuursteen over het oppervlak te trekken.

B.3.2.1.2 Slijen

Definitie: «slijen»: «schuren» van het oppervlak door met een gietijzeren schijf of een blok steen zandkorrels over het oppervlak te wrijven.

Bepalingen: (zie: «schuurtechniek»).

B.3.2.1.3 Schuren met Gotlandse steen

Definitie: «schuren met Gotlandse steen»: «schuren» van het oppervlak door een stuk Gotlandse steen (een spec. Duitse zandsteensoort) over het oppervlak te wrijven.

Bepalingen: (zie: «schuurtechniek»).

Toelichting: Deze bewerking geeft aan hardsteen een egaal grijze kleur.

B.3.2.1.4 Puimen

Definitie: «puimen»: «schuren» van het oppervlak door een stuk puimsteen over het oppervlak te wrijven.

Bepalingen: (zie: «schuurtechniek»).

Toelichting: Puimsteen is een lichtgrijze poreuze steen van vulkanische oorsprong. Omdat de donkere kleur die hardsteen na deze bewerking krijgt, snel blijkt te verbleken, werd het oorspronkelijk gepuimde deel in het verleden vaak zwart geschilderd. Puimen geeft een zachte fluweelachtige glans en krassen zijn met het blote oog niet zichtbaar.

B.3.2.2 Zoeten

Definitie: «zoeten»: «schuurtechniek» waarbij het schuurmiddel, dat minstens even hard is als de te bewerken steen, een korrelgrootte heeft die kleiner is dan $\frac{1}{2}$ mm en groter dan 0,15 mm.

Bepalingen: (zie: «schuurtechniek»).

Toelichting: Nadat het werk geschuurd is kan het met een fijner schuurmiddel (korrel nummer 220, 400, 600) bewerkt worden, totdat er met het blote oog geen krassen meer zichtbaar zijn. Dan spreekt men van zoeten.

B.3.2.3 Polijsten

Definitie: «polijsten»: «schuurtechniek» waarbij het schuurmiddel, dat minstens even hard is als de te bewerken steen, een korrelgrootte heeft die kleiner is dan 0,15 mm.

Bepalingen: * Gepolijste oppervlakken worden niet afgewerkt met een lak en moeten hun glans ontleen aan de «schuurtechniek».

* Tenzij in het bestek anders is bepaald, worden gepolijste oppervlakken niet met was afgewerkt.

(zie ook: «schuurtechniek»).

Toelichting: Na het zoeten kan men het werk polijsten. Bij gepolijst werk is geen kras van het schuurmiddel zichtbaar en wordt het oppervlak van de steen glanzend, waarbij zij haar meest diepe kleur laat zien. Het effect mag niet verkregen zijn

door lak. Slecht polijstwerk mag niet aan het zicht worden onttrokken door was aan te brengen. Het effect van was voor het behoud van de glans is nogal overschat (zie «in de was zetten»).

Niet iedere steen is polijstbaar, zie opmerkingen per soort natuursteen.

B.3.2.4 Afbotten, afronden en facetten maken

- Definitie:** «afbotten»: het (om reden van esthetica en duurzaamheid) «schuren» van scherpe en rechte hoeken.
«afronden»: «afbotten» door een scherpe of rechte hoek rond te «schuren».
«facetten maken»: «afbotten» door op een scherpe of rechte hoek een vlak te schuren, waardoor twee of meer stompe hoeken ontstaan.
- Bepalingen:** * Tenzij in het bestek anders is aangegeven zal men scherpe en rechte hoeken «afbotten» door deze af te ronden. De straal van de afronding varieert van ½ mm tot enkele millimeters, afhankelijk van de soort natuursteen en de afwerking daarvan.
* Het schuurmiddel wordt zodanig gekozen, dat de afgebotte hoek qua uiterlijk en kleur niet afwijkt van het (de) aangrenzende zichtvlak(-ken). (zie ook: «schuurtechniek»).
- Toelichting:** Teneinde te voorkomen dat een werkstuk snel beschadigt en om esthetische redenen is het van belang om scherpe randen af te botten. Dat betekent dat in alle gevallen de rand rond geschuurd moet worden afhankelijk van het werk variërend van een half tot enkele millimeters. Een aangeschuurd facet komt in de restauratie zelden voor. De afgebotte kant moet niet afwijken in kleur van het zichtvlak.

B.3.3 Zaagtechniek

- Definitie:** «zaagtechniek»: techniek, primair bedoeld en ontwikkeld om materiaal (in bijzonder blokken natuursteen) in kleinere delen te splitsen door met een al dan niet getand zaagblad of een lint-, ketting- of draadvormige zaag een snede door de steen te schuren of te snijden. Ook: een op deze techniek gebaseerde techniek, waarmee bijvoorbeeld een oppervlakteafwerking kan worden gemaakt.
- Bepalingen:** * Tenzij in het bestek uitdrukkelijk anders is vermeld mogen in het zicht blijvende vlakken geen zichtbare sporen van een zaagtechniek vertonen. Voegvlakken moeten na het zagen een dusdanige bewerking krijgen, dat in elk geval bij de hoeken met de zichtvlakken een passende manuele bewerking op het zagen volgt en de voegvlakken voldoende ruw zijn om een goede aanhechting van «mortel» te kunnen garanderen.
- Toelichting:** In principe is een gezaagd oppervlak als eindafwerking in de restauratie niet acceptabel, aangezien in vrijwel alle monumenten geen gezaagde vlakken in het zicht zijn verwerkt. Dat geldt ook voor bewerkingen met een «zaagtechniek», die als doel hebben een traditionele bewerking te imiteren (zoals «machinaal frijnen»). Zagen is een zeer verdienstelijke techniek om een werkstuk op maat te krijgen, daarna moeten in ieder geval de zichtvlakken en de voegvlakken ieder op hun geëigende wijze worden bewerkt. Een «zaagtechniek» kan ook worden gebruikt om (langs voegvlakken) blokken van elkaar of van omliggend werk te scheiden. Daarvan wordt onder andere bij het «demonteren» gebruikgemaakt (zie B.2.8.1).
- Soorten:** «machinaal frijnen»

B.3.3.1 Machinaal frijnen

- Definitie:** «machinaal frijnen»: «zaagtechniek» waarbij door middel van «zagen» in het oppervlak van de steen evenwijdige groeven worden gefreesd.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bepalingen: * In het bestek dient het aantal groeven per 10 cm genoemd te worden.
Toelichting: Deze bewerking heeft niets te maken met handmatig frijnen. Het betreft een bewerking die uitgevoerd wordt met één of meerdere zaagbladen tegelijk.

B.3.4 Imitaties van handtechnieken met machines

Definitie: «imitaties van handtechnieken met machines»: machinale bewerkingsmethoden, toegepast op natuursteen, die zijn op te vatten als een imitatie van een bewerkingsmethode die vanouds handmatig wordt toegepast of die enige gelijkenis vertonen met zo'n handmatige methode en (soms) worden toegepast als een imitatie van de handmatige methode.

Bepalingen: * Tenzij in het bestek nadrukkelijk sprake is van «imitaties van handtechnieken met machines (zoals «machinaal frijnen» [machinale oude frijnslag] en machinaal grendelen [«sclypé»]) wordt altijd de manuele behandeling bedoeld, zoals die hiervoor is omschreven.

Toelichting: Er zijn uit de geschiedenis tal van technieken bekend, die werden toegepast om een bepaald materiaal of een bepaalde bewerking te imiteren. Sommige van deze technieken kunnen worden beschouwd als een kunst op zich en zijn soms kostbaarder dan de geïmiteerde materialen of bewerkingen zelf. De negatieve klank die tegenwoordig samen hangt met imitatie heeft vooral ook te maken met de goedkope imitatie van dure materialen en technieken; dat wat men zou kunnen bestempelen als *klatergoud*. Meestal (maar niet altijd!) geldt voor de toepassing van «imitaties van handtechnieken met machines», dat er sprake is van een dergelijke goedkope imitatie: het in handwerk uitvoeren van de bewerking is niet haalbaar om economische redenen of omdat men niet in staat is de vakman te vinden, die nog volgens de oorspronkelijke techniek te werk kan gaan. De daarmee samenhangende teloorgang van het vakmanschap is echter evenzeer een aantasting van het cultureel erfgoed als de doorgaans als imitatie herkenbare bewerking dat zelf is.

Soorten: «oude frijnslag», «graderen», «sclypé», «machinaal frijnen».

B.3.4.1 Oude frijnslag

Definitie: «oude frijnslag»: «machinale bewerking» waarbij volautomatisch evenwijdige groeven in een plaat natuursteen worden geslagen.

Bepalingen: * Om deze bewerking te kunnen uitvoeren moet de plaat steen minimaal 3 cm dik zijn.

Toelichting: Deze bewerking heeft niets te maken met handmatig frijnen, maar is eerder vergelijkbaar met de techniek van het boucharderen, met dit verschil dat de kop van de hamer geen punten heeft maar één of meerdere ribben. Bij oude frijnslag vertoont het steenoppervlak een onbepaald aantal frijnslagen. De strepen lopen evenwijdig met de randen of vertonen een lichte hellingsgraad, afhankelijk van hoe de plaat door de machine gaat. Anders dan bij handmatig frijnen liggen de slagen niet recht boven elkaar en ook niet aansluitend naast elkaar. De lichtgrijze inkepingen contrasteren met het donkergrijs van de ruw gebleven steen.

B.3.4.2 Graderen

Definitie: «graderen»: een van de «imitaties van handtechnieken met machines», waarbij met een frees het oppervlak zodanig wordt bewerkt dat het enigszins lijkt op een oppervlak na «bewerken met een tandijzer».

Toelichting: Bij gebrek aan een goede Nederlandse term is hier een Vlaamse term toegepast.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

In België kent men een machinale bewerking, waarbij met een frees regelmatige sporen worden getrokken van circa 5 mm breed met daartussenin 5 mm brute steen, die men aanduidt als «graderen». Deze bewerking is beslist geen alternatief voor het manuele «bewerken met een tandijzer». Zie verder ook de toelichting bij «imitaties van handtechnieken met machines».

B.3.4.3 Sclypé

Toelichting: zie: B.3.1.4.10

B.3.4.4 Machinaal frijnen

Toelichting: zie: B.3.3.1

B.3.5 Vuurbewerking

Definitie: «vuurbewerking»: «bewerkingstechniek» waarbij gebruik wordt gemaakt van een vlam.

Bepalingen: * Tenzij in het bestek anders is bepaald, mag geen materiaal worden gebruikt dat bij het «winnen» of bij een daarna toegepaste «bewerkingstechniek» aan «vuurbewerking» heeft blootgestaan. Ook is het de aannemer niet toegestaan om een methode van «vuurbewerking» toe te passen of toe te laten passen.

Toelichting: Het is na toepassing van een «vuurbewerking» niet te voorspellen tot welke diepte in het materiaal nog (micro-)scheuren als gevolg van de temperatuurspanningen zijn veroorzaakt. Een op het oog hecht en stevig oppervlak kan daardoor veel minder duurzaam zijn, dan men op grond van het uiterlijk zou verwachten. Met uitgebreide laboratoriumproeven is dat natuurlijk wel vast te stellen, maar voor de normale praktijk is het pragmatischer om het gebruik van «vuurtechnieken» niet toe te staan.

Soorten: «branden», «brandstralen».

B.3.5.1 Branden

Definitie: «branden»: methode van «vuurbewerking» waarbij een oppervlak aan een vlam wordt blootgesteld, waardoor de buitenste zone van het materiaal afspat.

Toelichting: Het bewerken van het oppervlak met een brander levert slechts bij bepaalde natuursteensoorten (zoals graniet en zandsteen) een goed resultaat op. Gezien de mogelijke effecten op de duurzaamheid is gebruik van deze methode in principe niet toegestaan (zie bepaling bij B.3.5).

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.3.5.2 Brandstralen

Definitie: «brandstralen»: methode van «vuurbewerking» om met brandstraalgereedschap een blok natuursteen zo te bewerken, dat het in twee blokken uiteen valt.

Toelichting: Het «brandstralen» [Duits: Brennstrahlverfahren] heeft, nadat de techniek na de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde Staten is ontwikkeld voor het vrijleggen van harde gesteenten zoals granieten, sterk aan belang gewonnen. Niet altijd is duidelijk welke invloed de daardoor veroorzaakte temperatuurspanningen op de inwendige samenhang en de duurzaamheid van het materiaal heeft. Daarom wordt deze techniek in principe niet toegestaan (zie bepaling bij B.3.5).

B.3.6 Schaven

Definitie: «schaven»: «bewerkingsmethode» waarbij het oppervlak wordt geëgaliseerd door er een schaaf (bestaande uit enkele, in een blok gevatte metalen bladen) over te bewegen in de richting van het te bewerkstelligen vlak en met enige druk loodrecht daarop.

Bepalingen: * Tenzij in het bestek anders is vermeld is niet bepaald welke voorbereiding het oppervlak moet hebben ondergaan.

* Een eindafwerking door schaven dient zodanig plaats te vinden dat van de voorbereiding geen sporen meer zichtbaar zijn.

Toelichting: Deze techniek wordt toegepast bij de zachtere kalksteensoorten. De bedoeling is dat het gehele zichtvlak hetzelfde patroon laat zien, zodat er geen sporen van voorafgaande bewerkingen zichtbaar zijn. Het beeld kan variëren afhankelijk van:

- De vorm van het schaafblad. Het schaafblad kan recht zijn of een bepaalde vorm hebben, waardoor er een profiel in de steen geschaafd wordt. Het schaafblad heeft dan de vorm van de contra-mal van het profiel.
- De vorm van het schaafvlak. Soms is dit vlak van grove of fijne punten voorzien, waardoor er in de steen een streepjespatroon geschaafd wordt.
- De reguliere bewerkingen aan «mergel» worden meestal gedaan met een steenschaaf of mergelschaaf. Dit is een houten klos met een handvat waarbij aan de onderzijde metalen messen zijn aangebracht. Deze messen hebben een grove of fijne vertanding die dunne lagen mergel van de bouwsteen verwijderen. De mergel komt niet los in dunne plakken zoals een kaasschaaf, maar vergruisd zoals bij een rasp. Het mergelgruis verwijderd zich tijdens het schaven aan de zijkanten van de schaaf.
- Na het plaatsen van mergel kan de steen nog een nabewerking krijgen, wat vanwege de kwetsbaarheid van de steen is aan te bevelen. Dekplaten worden vaker pas in de juiste vorm gebracht, nadat ze geplaatst zijn. De blokken worden overgedimensioneerd geplaatst, waardoor er ruimte is tot bijschaven. Kleine beschadigingen door het transport en op de werf kunnen dan alsnog verwijderd worden. De bouwblokken worden meestal glad afgewerkt. Aan een ruw oppervlak hecht zich immers sneller vuil en korstmos.

B.3.7 Boren

Definitie: «boren»: «bewerkingstechniek» waarmee een rond gat wordt gemaakt met een boor door deze te laten trillen en/of draaien.

Toelichting: Deze techniek is in het verleden wel gebruikt, maar dan voornamelijk in de beeldhouwkunst, om de plasticiteit van het werk te verhogen. De boorgaten in het verleden waren doorgaans niet groter dan 10 mm in doorsnee. Dookgaten werden uitgehakt. Het boren van dookgaten is geen enkel bezwaar, mits men voor de juiste methode kiest. Bij de keuze tussen een boor die alleen draait of een slagboor moet men letten op de toestand en het soort gesteente. In

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

sommige gevallen is het beter om te kiezen voor een holle diamantboor (zoals bij het boren in verweerd hardsteen).
Tegenwoordig wordt «boren» ook toegepast voor het nemen van monsters voor natuurwetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld naar aantastingsmechanismen). In zo'n geval kunnen bijzondere eisen gelden zoals het droog moeten boren met een holle diamantboor voor het nemen van monsters waaruit slijpplaatjes worden gemaakt (als de steen oplosbare delen bevat) of het gebruik van schone, nieuwe boren bij het nemen van gruismonsters. Die eisen dienen in overleg met het onderzoeksinstituut te worden geformuleerd.

B.4 Behandeling

- Definities:** «behandeling»: de toevoeging van een (meestal in vloeibare vorm aan te brengen) bepaalde stof of bepaald mengsel, waarna van deze stof of dit mengsel een deel meer of minder duurzaam in en/of op de steen achter blijft.
- «behandeling»: toepassing van een bepaald fysisch of chemisch procédé, als gevolg waarvan een nadelig gevolg van expositie wordt opgeheven, tot staan wordt gebracht of wordt vertraagd.
- Bepalingen:** * Een «behandeling» die niet in bestek is aangegeven, noch een andere vorm van behandeling dan die in het bestek is aangegeven, is niet toegestaan. (Ook in het geval dat deze «behandeling» of wijze van «behandeling» door de leverancier en/of de aannemer of een direct of indirect in opdracht van hem werkend persoon of bedrijf als een normale, gebruikelijke of gunstige wordt beschouwd).
- * Een behandeling moet:
1. compatibel zijn: de behandeling of het toegevoegde materiaal mag zowel technisch als esthetisch gezien geen schade veroorzaken aan het historische materiaal;
 2. reversibel zijn: de ingreep moet volledig omkeerbaar zijn;
 3. herbehandelbaar zijn: wanneer het conserveringsmiddel niet meer voldoet moet een nieuwe behandeling mogelijk zijn.
- Toelichting:** Bij «behandeling» blijft het volume van het behandelde werkstuk (in principe) constant (in tegenstelling tot bij een bewerking).
In een aantal gevallen liggen behandelingswijzen min of meer voor de hand, zoals bepaalde methoden van voor- of nabehandeling die samenhangen met in het bestek voorgeschreven behandelingsmethoden. Omdat de wijze van behandeling van zeer grote betekenis kan zijn voor bijvoorbeeld de duurzaamheid, dient de schrijver van het bestek zich wel bewust te zijn van de toe te passen (reeks van) behandelingen en de betekenis daarvan. Het bestek dient de behandelingen compleet te omschrijven; eventuele afwijkingen van het bestek kunnen niet (dan na een op gebruikelijke wijze vast te leggen instemming van de directie) worden toegestaan.
Bij bepaalde vormen van «behandeling», zoals «ontzouten» en «reinigen», blijft (in principe) niets van de toegepaste stof of stoffen achter in de steen. Stoffen die een nadelige invloed (kunnen) hebben op de duurzaamheid worden daarbij verwijderd.
- Soorten:** «doordrenking», «indringende behandeling», «oppervlakkige behandeling»

B.4.1 Doordrenking

Definitie: «doordrenking»: methode van «behandeling» waarbij een stof of mengsel zodanig wordt ingebracht, dat vrijwel alle poriën die groot genoeg zijn om de stof of het mengsel te bevatten, ongeacht hun afstand tot het oppervlak van de steen, grotendeels met de stof of het mengsel worden gevuld.

Toelichting: Het doordrenken van een steen is – behoudens kleine proefstukjes met een goed doorgankelijk poriënsysteem – doorgaans niet anders te bereiken dan met een vacuüm en druk-methode. Op dit moment is er één bedrijf dat volgens één methode «doordrenking» commercieel toepast.

Soorten: «doordrenking met acrylhars»

B.4.1.1 Doordrenking met acrylhars

Definitie: «doordrenking met acrylhars»: methode van «doordrenking» waarbij monomeer methyl-metacrylaat wordt ingebracht dat vervolgens door polymeriseren een verstevigend netwerk door de poriën gaat vormen. Deze methode is niet reversibel.

Toelichting: Voor de uitvoering van dit procedé is een aantal (ook in het bestek te noemen) andere handelingen noodzakelijk. De te behandelen werkstukken moet men eerst «demontieren» en vervolgens (veelal in kratten) «transporteren». Bij het bedrijf krijgt het materiaal eerst een «behandeling» waarbij de steen wordt gedroogd en vervolgens een «oppervlakkige behandeling» met (meestal) hazehoutlijm. Pas daarna vindt de «doordrenking met acrylhars» plaats. De nabehandeling bestaat uit een «reiniging» waarbij de hazehoutlijm weer wordt verwijderd. Daarna zal men de werkstukken weer «transporteren», waarna men deze weer op de oorspronkelijke plek kan «bevestigen». Afhankelijk van de situatie vinden in het traject voor of na de «doordrenking met acrylhars» nog één of meer bewerkingen of behandelingen plaats.

De «doordrenking met acrylhars» is een laatste redmiddel voor elementen uit de bouw die bijzonder waardevol zijn en onder andere omstandigheden niet te handhaven. Ook kan de methode toegepast worden om bewerkingen die anders nauwelijks zijn uit te voeren mogelijk te maken. Zo kan een oppervlak door een verwerking of aantasting zoveel min of meer losse schilfers en korrels bevatten dat het niet goed doenlijk meer is, dit oppervlak te «polijsten». Ten slotte zijn er situaties waarbij de steen door verwerking of aantasting zo in kwaliteit achteruit is gegaan dat voor een «reparatie» een aanzienlijk deel van het oorspronkelijke werk moet worden weggehakt teneinde een solide basis voor die «reparatie» te verkrijgen. Ook dan kan een «doordrenking met acrylhars» soelaas bieden.

Werkstukken die een «doordrenking met acrylhars» hebben ondergaan vertonen een volstrekt van het oorspronkelijke beeld afwijkend gedrag wat de vochthuishouding betreft. Soms dienen in verband daarmee aanvullende maatregelen genomen te worden.

Deze behandeling kan vergunningplichtig zijn (zie elders in deze URL 4007).

B.4.2 Indringende behandeling

Definitie: «indringende behandeling»: methode van «behandeling» waarbij een stof of mengsel zodanig op het oppervlak wordt aangebracht, dat de poriën die groot genoeg zijn om de stof of het mengsel te bevatten en bovendien zich op relatief kleine afstand van dat oppervlak bevinden, voor een deel met de stof of het mengsel worden gevuld.

Bepalingen: * Aangezien de verschillende producenten elk veelal verschillende typen en samenstellingen op de markt brengen en de eigenschappen van die verschillende producten nogal verschillen, dient bij een aan te leveren product

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

	<i>voor een «indringende behandeling» een verklaring van de chemische samenstelling overlegd te worden waaruit blijkt dat het toe te passen product voldoet aan de in het bestek omschreven samenstelling. Er mag uitsluitend product in originele, door de producent of leverancier geleverde, verzegelde verpakking op het werk worden aangevoerd.</i>
Toelichting:	Er zijn verschillende redenen voor de toepassing van een «indringende behandeling», met de daartoe behorende typen stoffen. In hoofdzaak betreft het middelen om het transport van vloeibaar water door het oppervlak te beperken («hydrofoberen»), om de mechanische kwaliteit van aangetaste steen bij het oppervlak te verbeteren («steenversteven») of om de aangroei van algen en mossen tegen te gaan («aangroeibeperking»).
Soorten	«hydrofoberen», «steenversteven», «aangroeibeperking».

B.4.2.1 Hydrofoberen

Definitie:	«hydrofoberen»: «indringende behandeling» met een stof of mengsel waarvan een deel achter blijft op poriewanden en als nuttige werking heeft dat de poriewanden daardoor een min of meer waterafstotend karakter krijgen.
Toelichting:	Deze methode is niet reversibel. Er zijn producten op de markt die gelijktijdig werken als een middel om te «hydrofoberen» als middel voor het «steenversteven». Zowel de bepalingen en toelichtingen voor «hydrofoberen» als voor «steenversteven» zijn dan van toepassing. Een hydrofobeermiddel beperkt het indringen van vloeibaar water vanaf de behandelde oppervlakte, doordat water vrijwel alleen in de vorm van waterdamp door de gehydrofobeerde zone kan migreren. Bij een wat hogere vochtbelasting achter de gehydrofobeerde zone (hoger dan het kritisch vochtgehalte) verloopt de droging van de constructie aanmerkelijk langzamer dan in ongehydrofobeerde toestand. De kans op schade hangt vrijwel altijd samen met deze eigenschappen. Effect van het middel is dat een gehydrofobeerde gevel bij regen veel eerder dan in ongehydrofobeerde toestand zal gaan afstromen. Het blijkt dat zwakke voegen daardoor kunnen uitspoelen. Ook is het vermogen van een hydrofobeermiddel om scheuren en andere lekken in de constructie te overbruggen maar zeer beperkt. In combinatie met het snellere afstromen kunnen daardoor vochtplekken achter de gehydrofobeerde zone ontstaan, waardoor (mede door de langzamere droging) vorst- en zoutschade een kans kunnen krijgen. Ook als vocht uit de ondergrond capillair wordt opgezogen (<i>optrekkend vocht</i>) of bij vochttoetreding als gevolg van een lekkage kan dit effect optreden. Indien zich in de muur een zekere hoeveelheid oplosbare zouten bevindt is de kans groot dat zich door vocht- en zouttransport vlak achter de gehydrofobeerde zone een concentratie van gekristalliseerd zout gaat vormen, waardoor de gehydrofobeerde zone wordt afgedrukt. Indien een eenmaal gehydrofobeerde gevel opnieuw wordt gevoegd is de gehydrofobeerde zone daardoor lek; opnieuw hydrofoberen is dan vaak onvermijdelijk. Anderzijds geldt voor sommige hydrofobeermiddelen dat zij niet op vers voegwerk kunnen worden toegepast omdat zij niet bestand zijn tegen de hoge alkaliteit van vers voegwerk. «hydrofobering» is alleen op verantwoorde wijze uit te voeren als men grondige kennis heeft van de specifieke situatie en van de mogelijkheden en beperkingen van het toe te passen product. Vrijwel altijd is er een (onafhankelijk) bouwfysisch vooronderzoek nodig om tot een verantwoorde keuze voor hydrofobering te komen. Het «hydrofoberen» is een behandeling die, zoals hieruit blijkt, niet vanzelfsprekend is. Deze behandeling kan vergunningplichtig zijn (zie elders in deze URL 4007).

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.4.2.2 Steenverstevingen

Definitie: «steenverstevingen»: «indringende behandeling» met een stof of mengsel waarvan een deel achter blijft in de poriën en als nuttige werking heeft dat dit een enigszins samenhangend, verstevend netwerk door de poriën gaat vormen.

Toelichting: Deze methode is niet reversibel. Het effect van «steenversteving» blijkt in de praktijk vaak gering te zijn. Niet alleen is er niet zelden sprake van een veel lagere toegediende dosis dan waarvan bij onderzoeken sprake is of een in de praktijk tegenvallende indringdiepte, ook is er soms sprake van een maar zeer beperkt werkzaamheid, ook bij de juiste dosering en doordringing. Er is nog onvoldoende onderzoek gedaan om alle effecten van «steenversteving» op de duurzaamheid goed te kunnen doorgronden. Uit de praktijk zijn tal van schadegevallen na toepassing van «steenversteving» bekend. Toch kan «steenversteving» ook zijn nut hebben, bijvoorbeeld als bescherming van fragiele oppervlakken van werkstukken die na «deponeren» geconditioneerd bewaard zullen worden, als voorbehandeling van zeer fragiele onderdelen die daarna door «doordrenking met acrylhars» worden verstevigd, als versteving van authentiek werk dat een mal moet dragen om er een afgietsel van te kunnen maken (als het afgietsel het authentieke onderdeel zal gaan vervangen) of als maatregel voor de tijdelijke instandhouding in afwachting van een vervanging of dergelijke. Het «steenversteven» is een behandeling die niet vanzelfsprekend is. Deze behandeling kan vergunningplichtig zijn (zie elders in deze URL 4007).

B.4.2.3 Aangroeibeperking

Definitie: «aangroeibeperking»: «indringende behandeling» met een stof of mengsel waarvan een deel achter blijft in de poriën en als nuttige werking heeft dat dit levende mechanismen als algen en mossen doet afsterven of in de groei beperkt.

Toelichting: De kennis met betrekking tot de factoren die alg- en mosgroei beïnvloeden is nog beperkt en onderwerp van studie. In de praktijk grijpt men daarom veelal naar het enige enigszins praktische middel om algen en mossen te bestrijden: de behandeling met een oplossing van een quaternaire ammoniumverbinding. Deze middelen spoelen op langere termijn (afhankelijk van de expositie) uit, waardoor de behandeling met regelmaat van enkele jaren herhaald moet worden. Mede uit oogpunt van milieubehoud dient van dit soort middelen bescheiden gebruik gemaakt te worden.

B.4.3 Oppervlakkige behandeling

Definitie: «oppervlakkige behandeling»: «behandeling» met een stof die niet of nauwelijks indringt en waarvan een deel (voornamelijk op het oppervlak) achter blijft.

Soorten: «schilderen», «retoucheren», «coaten tegen vandalisme», «in de was zetten»

B.4.3.1 Schilderen

Definitie: «schilderen»: «oppervlakkige behandeling», bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.

Toelichting: Schilderen is als conserverende behandeling niet altijd waardevol. De droogsnelheid van een steen met verflaag moet zo veel mogelijk overeen komen met die van de steen zonder verflaag. Een te dichte verfhuide op de steen beïnvloedt het drooggedrag van de steen op een ongunstige manier. Deze methode is niet reversibel. Verf voor natuursteen is samengesteld uit pigmenten en de volgende bindmiddelen:

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerkBijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningenBijlage 3
Overzicht van
natuursteensoortenBijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteenBijlage 5
Begrippen en
definities

- Kalk of kalkwater. Soms zijn caseïne of wat plantaardige of dierlijke lijm toegevoegd. Deze verf is, afhankelijk van de hoeveelheid duurzaamheid verhogende toevoegingen, meer of minder onderhoudsgevoelig. De moderne kalk-caseïneverf, die vooral geschikt is voor kalkhoudende ondergronden maar ook op andere minerale ondergronden toegepast kan worden, is een degelijke, weinig onderhoudsgevoelige en goed dampdoorlatende variant van de klassieke verfsystemen.
 - Kaliumwaterglas. Houdt op kalkhoudende minerale ondergronden, maar kan op den duur een verdichting van het oppervlak veroorzaken. Lacerend (in dunne doorzichtige lagen) aanbrengen.
 - Kaliumwaterglas met een beperkte hoeveelheid acrylaatemulsie.
 - Olie. Met name de klassieke olieverf, op basis van een mengsel van rauwe en gekookte lijnolie (1 : 1), is zeer geschikt voor het afwerken van minerale ondergronden in buitenexpositie. Het micro-craquelé dat snel na het aanbrengen ontstaat voorkomt dat vochttransport uit de steen te veel wordt geremd.
 - Siliconenhars. Siliconenhars-emulsieverven zijn geschikt voor alle steenachtige materialen. De mate waarin vochttransport wordt geremd is door de uitstekende dampdoorlatende eigenschappen bijna vergelijkbaar met die van de klassieke kalk- en lijnolieverven.
- Een bijzondere verfsoort is de minerale verf, naar de oudste nog geleverde merknaam ook wel Keimverf genoemd. Dit verftype vormt niet of nauwelijks een film op het oppervlak, maar laat minerale kleurstoffen door silicaat-binding innig verbonden aan de ondergrond achter. De gemiddelde porie-doorsnede bij het oppervlak neemt door deze verf wat af, maar zeker de pure (klassieke) versies van deze verf zijn zeer duurzaam qua kleur en nauwelijks van invloed op het vochttransport.
- Deze behandeling kan vergunningplichtig zijn (zie elders in deze URL 4007).

B.4.3.2 Retoucheren

Definitie: «retoucheren»: plaatselijk uitgevoerde «oppervlakkige behandeling» met verfstoffen, bedoeld om storende verkleuringen en vlekken enigszins teniet te doen.

Toelichting: Over het algemeen moet men niet te veel ophef maken over storende kleurverschillen die als gevolg van bijvoorbeeld reparaties zijn ontstaan. De tand des tijds zal binnen enkele jaren het effect grotendeels teniet doen en zeker bij monumenten (die in principe voor de eeuwigheid behouden dienen te blijven) is zo'n tijdelijke storing doorgaans acceptabel. Aan oude recepten, zoals een behandeling met goot- of slootdrek of met klei en ammoniak, moet men zich niet te snel vergeven, zeker gezien de schadelijke stoffen die door dit soort behandelingen in het materiaal kunnen dringen. Zeker bij zeer plaatselijke storende vlekken is het denkbaar om (bijvoorbeeld met een sterk verdunde minerale verf) in een aantal lagen de storing minder in het oog springend te maken. Retoucheren is werk waarbij veel geduld komt kijken. Telkens zet men een zeer dunne laag op die steeds van een afstand wordt beoordeeld, net zo lang tot de verstoring is verdwenen.

B.4.3.3 Coaten tegen vandalisme

Definitie: «coaten tegen vandalisme»: «oppervlakkige behandeling» of serie van oppervlakkige behandelingen, waarmee op een gevel of dergelijke een coating wordt aangebracht waardoor het bekladden of beplakken van de gevel wordt bemoeilijkt en/of de resultaten van het beplakken of bekladden relatief eenvoudig zijn te verwijderen. Hieronder wordt dus ook verstaan het aanbrengen van zogenoemde anti-graffitisystemen.

Toelichting: De ideale coating is onzichtbaar, vormt niet of nauwelijks een rem op het drooggedrag van de behandelde gevel, is gemakkelijk en zonder schade aan de steen te veroorzaken te verwijderen en is voldoende effectief om de gevel eenvoudig vrij van bekladding en beplakking te houden. Die ideale coating bestaat niet. Deze methode is niet reversibel. Bij coatings die op monumenten worden toegepast moet men in de eerste plaats letten op het effect op het drooggedrag; schade als gevolg van de coating moet immers zo veel mogelijk worden voorkomen. Ook de voorbereiding voor het aanbrengen, zoals het reinigen van de gevel (zie «reinigen») moet beperkt en niet schadelijk kunnen blijven. Bij bepaalde beschermingssystemen, met name zeer dampremmende, kan het noodzakelijk zijn onbehandelde, bijvoorbeeld bovengelegen gevelvlakken te hydrofoberen. Dit om te voorkomen dat vocht achter de beschermende laag dringt en zich daar ophoopt. Het aanbrengen van dampremmende systemen vereist vooraf bouwfysisch onderzoek. Belangrijk is te documenteren welk systeem is toegepast en welke bij het systeem behorende middelen/methoden toegepast moeten worden om bekladding te verwijderen. Dat men altijd iets van de coating zal zien is (helaas) niet te voorkomen. Het «coaten tegen vandalisme» is een niet altijd te vermijden behandeling (noodzakelijk kwaad). Wanneer het coatings betreft die niet op eenvoudige wijze, zonder de ondergrond te beschadigen, weer kunnen worden verwijderd (zie «reiniging») of wanneer voor het aanbrengen van een coating «reiniging» van de te behandelen gevel noodzakelijk is, is deze behandeling mogelijk vergunningplichtig (zie elders in deze URL 4007).

B.4.3.4 In de was zetten

Definitie: «in de was zetten»: «oppervlakkige behandeling» bestaande uit het aanbrengen en uitwrijven van natuurlijke of synthetische was (op gepolijste natuursteenoppervlakken).

Toelichting: Was is een weinig duurzaam product, dat eigenlijk alleen geschikt is voor natuursteen in binnenexpositie. Het effect van was voor het behoud van de glans is nogal overschat. Bij kleine reparaties in een geheel dat in de was is gezet, is het goed denkbaar dat deze techniek ook op de reparatie wordt toegepast. Nadelen van was zijn dat het ongunstig kan werken, als de steen met zout is belast en dat de was met regelmaat opnieuw moet worden aangebracht en uitgewreven. Het is van groot belang dat een was zeer goed wordt uitgewreven, omdat de was anders enigszins plakkerig blijft en averechts gaat werken. In plaats dat de was bescherming biedt, vormt zij dan een ondergrond waarop vuil gemakkelijk kan aanhechten. Indien gedemonteerde werkstukken in een comfortabele werkplaats worden behandeld kan men door een verhoging van de temperatuur een goede verdeling van de was relatief eenvoudig bereiken; in situ zijn de omstandigheden voor het aanbrengen of opnieuw aanbrengen van was doorgaans minder gunstig. Een goede verdeling krijgt men dan alleen door de was zeer krachtig met zachte doeken of dergelijke over het oppervlak uit te wrijven. Met name bij wat meer fragiel werk kan daardoor – zeker op de

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

langere duur – schade niet geheel worden vermeden. Zo mogelijk worden waslagen daarom achterwege gelaten. Met een zekere regelmaat voorzichtig afstoffen en zo nodig reinigen met weinig lauw water en een neutrale detergent (zie «reinigen») volstaat doorgaans als behandeling.

B.4.4 Reinigen

Definitie: «reinigen»: «behandeling» van het oppervlak van geëxposeerde natuursteen met als doel het verwijderen van een deel van de vergrijzing.

Toelichting: Overall om ons heen zien we dat, vaak in het kielzog van een opknapbeurt of verbouwing, gevels worden gereinigd. Bij nauwkeurige beschouwing van die gevels blijkt maar al te vaak dat het oppervlak van het materiaal is aangetast. Zelfs als de beschadiging met het blote oog niet zichtbaar is, moeten we veronderstellen dat op microscopisch niveau toch sprake is van beschadiging. Veel vuil is immers in de loop der tijd innig en stevig aan de oppervlakte van bouwmaterialen gehecht en kan niet of nauwelijks worden verwijderd zonder ook schade aan het oppervlak te veroorzaken. Gezien het uiterlijk, dat van een afstand gezien weer *als nieuw* is, moet dus ten minste op microscopisch niveau schade zijn aangericht, zelfs na toepassing van zogenaamde *zachte methoden*. Het is weinig zinvol om een gevel tot het niveau *als nieuw* te willen reinigen. Binnen zeer korte tijd vindt immers weer een zekere vervuiling plaats. Wat terughoudender reinigen, en daarbij het meest gehechte vuil laten waar het is, verdient daarom aanbeveling. Voor monumenten geldt bovendien dat de (eerbiedwaardige) oude leeftijd best aan de gevels mag worden afgelezen. Een tot de nieuwstaat gereinigde gevel maakt een onechte indruk en doet het monument geen goed.

Een van de grote voordelen van natuursteen is dat er (bij de juiste toepassing, onder normale omstandigheden) bijna geen onderhoud aan gepleegd hoeft te worden. Onderhoud beperkt zich dan tot een enkele keer op zachte wijze «reinigen», zoals het verwijderen van los liggend of aanhangend vuil door te stoffen, door handmatig met een borstel of een doek en (warm) water en eventueel een neutrale detergent afnemen, het afborstelen van mosgroei of dergelijke. De frequentie van deze behandeling is afhankelijk van de steensoort, de plek waar het zich bevindt en de eisen die men stelt. fsprekend is. Deze behandeling kan vergunningplichtig zijn (zie elders in deze URL 4007).

Het is feitelijk niet juist om alle wijzigingen van het uiterlijk van de natuursteen als 'vervuiling' te kenschetsen. Beter is het om dergelijke verschijnselen, die noodzakelijkerwijs samen hangen met de expositie van de natuursteen, te bestempelen als 'vergrijzing'. Die vergrijzing zal doorgaans meerdere oorzaken kennen en slechts voor een deel het gevolg zijn van vervuiling. Zo heeft een *verse* steen, afhankelijk van de soort, soms een andere kleur dan een steen die langere tijd is geëxposeerd. Die verkleuring noemt men *patina*. Verwijderen van patina is dus ook geen «reinigen» (maar is het beschadigen van de steen en bij beschermde monumenten dus ook verboden). Daarnaast zijn er bepaalde processen die samenhangen met de expositie, die niet alleen met vervuiling te maken hebben. Of men de gevolgen van die processen kan of moet bestrijden met «reinigen» hangt samen met die processen. Het is dus evident dat men deze processen moet kennen, wil men op verantwoorde wijze voor al dan niet reinigen kunnen kiezen.

Zo is bekend van sommige zandsteensoorten dat als gevolg van de bewerkingen en expositie de korrels aan het oppervlak in stukken kunnen breken en daardoor hun samenhang met de rest van de steen kunnen verliezen. De vervuiling treedt dan op als vervangend bindmiddel en daarom is «reiniging» van vervuilde zandsteen een hachelijke zaak. Kalksteensoorten kunnen een zogenaamde gipskorst vormen. Uittredende vrije kalk vormt op

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

plaatsen waar weinig afspoeling plaatsvindt met elementen uit het milieu een korst van gips op de steen, die door de daarin ingekapselde vuildeeltjes doorgaans zwart van kleur is. Een dunne gipskorst biedt de steen nog enige bescherming, maar als de gipskorst te dik wordt gaat deze averechts werken. Dikke, omkrullende gipskorsten met daarachter morbide materiaal zijn een teken dat men het proces van gipskorstvorming al te lang heeft laten doorgaan. Gipskorsten die te dik dreigen te worden moet men daarom verwijderen.

Voorwaarde is ten alle tijde dat wanneer vuil verwijderd wordt, het oppervlak van de steen niet mag worden aangetast. Wanneer de eis gesteld wordt dat de oorspronkelijke kleur weer in beeld komt, kan beter overwogen worden deze kleur met verf aan te brengen (zie «retoucheren»).

N.B. Sommige vormen van reiniging die hierna zijn beschreven zijn geschikt voor kunstvoorwerpen en antiquiteiten. Er zijn echter veel zaken die bij het reinigen van kunstvoorwerpen en antiquiteiten in het oog gehouden moeten worden. Bij voorwerpen van natuursteen zijn dat bijvoorbeeld de aard en toestand van afwerkingen zoals polychromie en verguldingen, van accessoires, zoals metalen handgrepen, knoppen en dergelijke en van reparaties. Niet alle oppervlakken kunnen zomaar worden gereinigd. Sommige vormen van afwerking lossen op in water of kunnen met de vochtige doek worden afgewreven; lijm van restauraties kan door het vocht soms opweken en loslaten en metaal kan als gevolg van vocht gaan corroderen. Schakel bij twijfel altijd een deskundige conservator in.

Soorten: «afstoffen», «afnemen», «wassen», «stomen», «stralen», «chemisch reinigen», «reinigen met laserstralen».

B.4.4.1 Afstoffen

Definitie: «afstoffen»: «reinigen» door het afnemen van los opliggend en/of los aanhangend vuil.

Bepalingen: * Waar het om kunst- of cultuurhistorisch waardevol materiaal handelt dient «afstoffen» te geschieden door personeel dat een adequate, museale opleiding heeft genoten.

Toelichting: Een punt van zorg bij het «afstoffen» van waardevol materiaal is altijd de (mechanische) schade die door onoplettendheid aangebracht kan worden, bijvoorbeeld met de stofzuiger. Een gekwalificeerd persoon dient toezicht te houden bij het opbouwen en afbreken van steigers en dergelijke. Voor nadere informatie en voorlichting kan men zich wenden tot het Instituut Collecties Nederland te Amsterdam.

«afstoffen» kan men bijvoorbeeld doen door met een zachte plumeau of stofdoek het vuil te verplaatsen. Een nadeel is, dat een niet onaanzienlijk deel van het afgenomen stof door de lucht zal dwarrelen en zich vervolgens weer zal afzetten. Dat geldt ook als men met lucht het vuil van het oppervlak afblaast. Bij het gebruik van een regelbare stofzuiger wordt het stof afgevoerd. Let bij het afblazen of opzuigen van stof op de uitvoering van de blaas- of zuigopening. Het per ongeluk stoten met een metalen of harde kunststof mond kan tot akelige schade leiden. Een zachte mond, bijvoorbeeld met een borstel, is daarom sterk aan te bevelen. Bij het «afstoffen» van fragiele voorwerpen of voorwerpen met een fragiele afwerking wordt soms direct achter de zuigmond een gaasdoek aangebracht om afgekomen kleine fragmenten direct op te kunnen merken en te kunnen bewaren.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.4.4.2 Afnemen

Definitie: «afnemen»: «reiniging» door het met een vochtige zachte doek opnemen van los opliggend en/of los aanhangend vuil.

Bepalingen: * Waar het om kunst- of cultuurhistorisch waardevol materiaal handelt dient «afnemen» te geschieden door personeel dat een adequate, museale opleiding heeft genoten.

Toelichting: (Zie ook: «afstoffen»).

Bij alle vormen van «reiniging» dient de hoeveelheid water die wordt gebruikt zo klein mogelijk gehouden te worden. Door vochttransport in het materiaal kunnen immers processen tot stand komen die technisch of esthetisch ongewenste gevolgen kunnen hebben. Zo kan marmer bijvoorbeeld ijzerverkleuringen gaan vertonen en kan zoutaantasting ontstaan. «afnemen» is een uitstekende vorm voor het reinigen van gladde (gepolijste) oppervlakken. Water krijgt een betere reinigende werking door het te verwarmen en door de toevoeging van een wasactieve stof. Men gebruike daarvoor een neutrale detergent. Afhankelijk van de situatie laat men al dan niet eerst een zekere (kleine) hoeveelheid water inwerken op het aanwezige vuil, dat (daarna) wordt opgenomen met een zachte doek. Het verdient aanbeveling om na deze «reiniging» het oppervlak met een vochtige doek opnieuw af te nemen, om zodoende de laatste resten vuil en resten detergent te verwijderen.

B.4.4.3 Wassen

Definitie: «wassen»: «reinigen» met een redelijke tot grote hoeveelheid water en eventueel een neutrale detergent, zonder of met weinig druk.

Bepalingen: * «wassen» van natuursteen in buitenexpositie is alleen toegestaan tussen 1 mei en 1 september.

Toelichting: Voor het «wassen» wordt koud, lauw of warm water gebruikt, dat eventueel is voorzien van een toevoeging in de vorm van een neutrale detergent. Het water wordt door nevelen of stromen onder lage druk (niet meer dan 5 atmosfeer) op het te behandelen oppervlak gebracht en kan soms daarlangs gaan afstromen. In verband met mogelijke schade als gevolg van vorst is de periode waarin men deze werkzaamheden uitgevoerd mogen worden beperkt. Bovengestelde bepaling is een algemene, die in het bestek eventueel, afhankelijk van de toe te passen methode en de te verwachten droogsnelheid, met een besteksbepaling kan worden veranderd.

Er zijn verschillende methoden van «wassen», variërend van het laten afstromen van een ruime hoeveelheid water over een langere periode tot het vernevelen van water in combinatie met het afborstelen met een niet al te harde borstel. Het inbrengen van een zekere hoeveelheid water in een constructie kan tot allerlei nadelige gevolgen leiden, zoals het mobiliseren van zouten of het corroderen van aanwezige metalen onderdelen. Het is dus meestal verstandig de hoeveelheid water en de duur van de watertoevoer te beperken. Ook bij borstelen dient gewaakt te worden voor schade die daaruit kan voortvloeien.

B.4.4.4 Stomen

Definitie: «stomen»: «reinigen» met een kleine tot redelijke hoeveelheid stoom, zonder of met weinig druk.

Bepalingen: * Alvorens tot deze vorm van «reiniging» over te gaan dient op ten minste één representatief proefvlak een proefreiniging te worden gedaan. De mate van reiniging en het risico op schade kan daarmee worden bepaald. Zo nodig wordt op grond van het proefvlak besloten een andere vorm van «reiniging» toe te passen.

Toelichting: Voordeel van werken met stoom is dat de reinigende werking zich tot in de (oppervlakkige) poriën uitstrekt. Het vuil dat niet te sterk gehecht is, wordt relatief gemakkelijk losgemaakt. Mits met beleid toegepast een goede methode.

B.4.4.4.1 Stomen met de hotbox

Definitie: «stomen met de hotbox»: «stomen» met oververhitte stoom.

Bepalingen: (zie: «stomen»).

Toelichting: Voordeel van werken met oververhitte stoom is dat de reinigende werking veel hoger is dan bij normale stoom. Afhankelijk van de toestand van het geveloppervlak kunnen zeer goede resultaten met deze methode worden bereikt (let op: testen aan proefvlak!).

B.4.4.5 Stralen

Definitie: «stralen»: water en/of lucht en/of een straalmiddel met hoge snelheid op een oppervlak spuiten.

Bepalingen: * Alvorens hierop over te gaan dient op ten minste één representatief proefvlak een proef te worden gedaan. Het risico van schade kan daarmee worden bepaald.

Toelichting: Het effect van stralen wordt bepaald door het straalmiddel, de straaldruk, de vorm van de spuitmond, de afstand van de spuitmond tot de voorgevel, de hoek ten opzichte van de gevel waaronder gestraald wordt en de tijdsduur die de spuitmond op een bepaalde plaats is gericht. Deze behandeling is mogelijk vergunningplichtig (zie elders in deze URL 4007).

Soorten: «gritstralen», «wervelstralen», «ijsstralen», «waterstralen», «kalkwassen».

B.4.4.5.1 Gritstralen

Definitie: «gritstralen»: «stralen» door een straalmiddel (grit, granulaat, zand) al dan niet in combinatie met lucht en/of water min of meer loodrecht op de gevel te spuiten.

Bepalingen: (zie: «stralen»).

Toelichting: Afhankelijk van onder andere de hardheid, diameter en vorm van het straalmiddel, de druk, de hoeveelheid water en (vooral) de vakbekwaamheid van de uitvoerende personen kunnen met dit soort methoden soms nog acceptabele vormen van reiniging worden verkregen (let op: testen aan proefvlak!). Het is over het algemeen echter niet de meest aangewezen manier om natuursteen te reinigen. Deze behandeling is mogelijk vergunningplichtig (zie elders in deze URL 4007).

B.4.4.5.2 Wervelstralen

Definitie: «wervelstralen»: «stralen» door een straalmiddel (grit, granulaat, zand) al dan niet in combinatie met lucht en/of water, zodanig dat de gebruikte middelen over het te reinigen oppervlak wervelen.

Bepalingen: (zie: «stralen»).

Toelichting: Afhankelijk van onder andere de hardheid, diameter en vorm van het straalmiddel, de druk, de hoeveelheid water en (vooral) de vakbekwaamheid van de uitvoerende personen kunnen met dit soort methoden soms nog acceptabele tot goede vormen van reiniging worden verkregen (let op: testen aan proefvlak!). Het is over het algemeen echter niet de meest aangewezen manier om natuursteen te reinigen. Deze behandeling is mogelijk vergunningplichtig (zie elders in deze URL 4007).

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restaurantecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.4.4.5.3 Ijsstralen

Definitie: «ijsstralen»: «stralen» door koolzuursneeuw min of meer loodrecht op de gevel te spuiten.

Bepalingen: (zie: «stralen»).

Toelichting: Teer wordt verwijderd door het eerst te bevriezen met diepgevroren koolzuursneeuw, het zogenoemde «ijsstralen», waardoor de teer zijn viscositeit verliest en afgenomen kan worden.

B.4.4.5.4 Waterstralen

Definitie: «waterstralen»: «stralen» door water min of meer loodrecht op de gevel te spuiten.

Bepalingen: (zie: «stralen» en «wassen»).

Toelichting: Afhankelijk van de druk, de hoeveelheid water en (vooral) de vakbekwaamheid van de uitvoerende personen kunnen met dit soort methoden soms nog acceptabele vormen van reiniging worden verkregen (let op: testen aan proefvlak!). Het is over het algemeen echter niet de meest aangewezen manier om natuursteen te reinigen. Deze behandeling is mogelijk vergunningplichtig (zie elders in deze URL 4007).

B.4.4.5.5 Kalkwassen

Definitie: «kalkwassen»: «reinigen» door onder lage druk een mengsel van water en kalksteenpoeder tegen het natuursteen te spuiten.

Bepalingen:

- * 1. De druk mag maximaal 1,5 bar zijn.
- * 2. De hardheid van het kalksteenpoeder mag maximaal 8 Mohr bedragen.
- * 3. De te gebruiken hardheid moet vastgesteld worden met een monster.
- * 4. Bij verschillende steensoorten dient per steensoort door middel van een monster vastgesteld te worden welke hardheid gebruikt moet worden.

Toelichting: Deze methode van reiniging heeft als doel om vuil van de steen te verwijderen, maar de steen zelf ongemoeid te laten.

B.4.4.6 Chemisch reinigen

Definitie: «chemisch reinigen»: «reinigen» door het opbrengen van een middel dat chemisch inwerkt op de te verwijderen vervuiling.

Bepalingen: * Alvorens tot deze vorm van «reinigen» over te gaan dient op ten minste één representatief proefvlak een proefreiniging te worden gemaakt. De mate van reiniging en het risico op schade kan daarmee worden bepaald. Zo nodig wordt op grond van het proefvlak besloten een andere vorm van «reinigen» toe te passen.

Toelichting: Door een chemische reactie van bestanddelen van het reinigingsmiddel met vervuiling of met het onderliggende materiaal, ontstaat een product dat oplosbaar is en kan worden weggespoeld. Reinigingsmiddelen zijn vaak een mengsel van meerdere chemische producten. Ze bevatten naast water vaak oppervlakte-actieve stoffen (detergenten/tensiden), zuren, alkalïen, complexeermiddelen, oplosmiddelen, geur- en kleurstoffen. Het reinigingsmiddel moet worden afgestemd op de samenstelling van de vervuiling en ondergrond. Chemische reinigingsproducten kunnen directe of indirecte schade veroorzaken, doordat ze zouten of andere schadelijke verbindingen vormen, die schadelijk zijn voor de steen en het milieu. De toepassing moet overeenkomen met de gebruiksvoorschriften van de fabrikant. Deze methode is niet reversibel. Deze behandeling is mogelijk vergunningplichtig (zie elders in deze URL 4007).

Soorten: «reinigen met oplosmiddel».

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.4.4.6.1 Reinigen met oplosmiddel

Definitie: «reinigen met oplosmiddel»: «chemisch reinigen» met methyleenchloride.

Toelichting: Wanneer een bekladde steen niet is voorzien van een bescherm laag (zie «coaten tegen vandalisme») moet eerst onderzocht worden met welke oplosmiddelen de verf verweekt kan worden. Daarna moet het oplosmiddel als een pasta, bijvoorbeeld gemengd met atapulgiet, opgebracht worden op de bekladding. Na inwerking kan deze laag weer verwijderd worden. Daarbij dient met vluchtige, de steen niet aantastende oplosmiddelen gewerkt worden. Uitgeharte verf kan behandeld worden met methyleenchloride en vervolgens met stoom (zie «reinigen met stoom») worden verwijderd. Ook de methyleenchloride dient als een pasta opgebracht te worden. Methyleenchloride is schadelijk voor het milieu en werkt agressief in op onder andere de huid en de luchtwegen. Waar mogelijk dient gebruik van methyleenchloride daarom te worden vermeden; beschermende maatregelen zijn vereist. Een groot praktisch voordeel van methyleenchloride is de vluchtigheid. Deze stof laat daardoor geen resten in de gereinigde ondergrond achter. Dit sluit latere schade als gevolg van de reiniging uit. Methyleenchloride kan ook worden toegepast om hinderlijke resten van bijvoorbeeld sommige kitten en pasta's (*duivenschrik*) te verwijderen.

B.4.4.7 Reinigen met laserstralen

Definitie: «reinigen met laserstralen»: «reinigen» van natuursteen met behulp van laserstralen.

Toelichting: Afhankelijk van de beschikbare technische hulpmiddelen is het reinigen met laserstralen een krachtige, en effectieve manier om vuil van oppervlakken te verwijderen.

B.4.5 Ontzouten

Definitie: «ontzouten»: «behandeling» van natuursteen met als doel de daarin opgeslagen oplosbare schadelijke zouten en oplosbare stoffen die schadelijke zouten kunnen vormen te verwijderen.

Toelichting: Indien er schade optreedt als gevolg van schadelijke zouten, dan is de enige werkelijk effectieve methode daartegen vaak slechts het verwijderen van de stoffen die daaraan schuldig zijn. Het werk vereist gedegen kennis van de problematiek en kan daardoor alleen worden overgelaten aan ervaren personen. Inmiddels hebben ten minste twee in Nederland toegepaste methoden hun effectiviteit bewezen. Bij de compresmethode wordt een pasta op het oppervlak aangebracht. Doorgaans is dit een eenvoudige kleipasta, zoals atapulgiet; ook zijn er inmiddels industrieel vervaardigde varianten met een specifieke samenstelling op de markt. Een aanwezige of te creëren vochtstroom zorgt ervoor dat oplosbare stoffen worden meegevoerd naar het compres en daarin (na verdamping van het water) achterblijven. Met het compres worden ook de oplosbare stoffen verwijderd. Soms is herhaalde behandeling noodzakelijk om tot een aanvaardbaar laag zoutgehalte te komen. Niet al de schadelijke stoffen worden verwijderd, maar alleen die zich nabij het compres bevinden. Het is dus heel goed mogelijk dat na verloop van tijd opnieuw aantasting zal optreden. Bij de bassinmethode moet men het werkstuk «demonteren». De onderdelen worden in bassins geplaatst, die men zeer langzaam vult met water. Met behulp van een zuiveringsinstallatie worden alle opgeloste stoffen uit het water verwijderd, zodat na langdurige behandeling het overgrote deel van de oplosbare stoffen door diffusie uit de natuursteen zal verdwijnen.

Bijlagen ↓

B.5 Bevestiging

Definitie: «bevestiging»: methode gebruikt of handeling verricht om een onderdeel van natuursteen of een deel daarvan te verbinden met andere onderdelen, teneinde daarvan een geheel werkstuk te maken.

Toelichting: Bij «bevestiging» wordt in dit kader vooral gedacht aan verbindingen met «lijm» of «mortel» en de daarmee in samenhang aangebrachte verankeringen alsmede verankeringen naar nabijgelegen ander werk, zoals van een gevelbekroning naar het achterliggende dakvlak. Recentere methoden van «bevestigen», zoals bijvoorbeeld van een natuurstenen gevelbeplating, komen in dit kader niet aan de orde.

Soorten: «verankering», «mortel», «specie», «lijm»

B.5.1 Verankering

Definitie: «verankering»: verbinding met doken, krammen, pennen of andere constructiedelen, bestaande uit al dan niet gebogen en/of aan elkaar verbonden staven tussen twee onderdelen van natuursteen of tussen een onderdeel of werkstuk van natuursteen naar nabijgelegen ander werk.

Bepalingen: * Een verankering die wordt toegepast of wordt gehandhaafd mag door voorspelbaar krimpen of uitzetten geen schade aan het werk teweeg kunnen brengen.

Toelichting: Het verankeringsmateriaal kan bestaan uit bijvoorbeeld lood, ijzer, brons, hout, steen, botten etc.

Een verankering moet aan de volgende eisen voldoen:

- Onbehandeld ijzer kan in principe niet meer worden toegepast als doorkmateriaal vanwege de kans op schade door corrosie (uitzetten). Bij hergebruik van bestaande verankeringen zijn conserverende behandelingen noodzakelijk. Gegalvaniseerd ijzer is niet geschikt, omdat de zinklaag niet blijvend is en omdat bij kleine beschadigingen het ijzer toch nog roest. Een uitzondering vormen elementen van ijzer die zich niet in het muurwerk bevinden, maar daaraan verankerd zijn. Verankeringen in het muurwerk van dergelijke elementen dienen dan vervangen te worden door niet-roestende ankers of moeten extra behandeld worden tegen corrosie (bijvoorbeeld volgens de duplex-methode, waarbij ijzer wordt verzinkt (thermisch of gehoppert) en vervolgens wordt voorzien van een coating). Afhankelijk van de situatie kan als vervangend materiaal gebruik gemaakt worden van brons, koper, roestvast staal (AISI 316 chroom-nikkelstaal), serpentino of glasfiber.
 - De verankering moet gemaakt zijn van een materiaal dat geen verkleuringen veroorzaakt in de steen.
 - Het materiaal waarmee de verankering wordt vastgezet kan bestaan uit «mortel», «lijm» of lood. Wanneer er trekkrachten op de verankering worden uitgeoefend is het van belang dat dit materiaal, waarmee de rest van het doorkgat is gevuld zo stabiel mogelijk is. Dat wil zeggen dat het niet gemakkelijk verbreekt, maar wel voldoende vormvast is. Lood voldoet aan deze eisen.
 - Verankeringen die in het zicht komen, dienen bij voorkeur in brons te worden uitgevoerd. Indien men om bepaalde redenen een ander materiaal prefereert, dan moet daar overleg aan voorafgaan.
- In een aantal gevallen kan men met kathodische bescherming van ijzeren verankeringen voorkomen dat die verankeringen moeten worden vervangen. Op die manier kunnen werkzaamheden als «demonteren» (noodzakelijk om het ijzer te bereiken) worden vermeden en kan meer authentiek materiaal behouden blijven.

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.5.2 Mortel

Definitie: «mortel»: een mengsel van verschillende soorten stoffen. De verschillende soorten stoffen (vulmiddel, bindmiddel, toeslagen) vormen na menging met (i.c.) water een «specie» die geschikt is als plastisch (bouw-)materiaal voor specifieke doeleinden en na uitharding tot een samenhangend mengsel van vaste stoffen wordt.

Toelichting: «mortel»: het product dat ontstaat na verharding van een «specie».

Vanouds bestaan de grondstoffen voor een «mortel» uit een mengsel van verschillende soorten gruis, gewonnen uit natuurlijke bronnen (vergelijk: mortier in de betekenis van vijzel). Het aantal verschillende bouwmaterialen waaraan we nu de naam «mortel» toekennen is talrijk. Sommige, zoals betonmortel, komen hier niet aan de orde. In dit kader wordt gedoeld op stel-, metsel- en voegmortels; bij «reparatie» komen ook de «mortels» («species») aan de orde, die voor het repareren van natuursteen worden toegepast. In de Nederlandse gebouwen van voor de twintigste eeuw komt vrijwel alleen kalk (schelpkalk of steenkalk) als bindmiddel voor in de gebruikte «mortels». In sommige gevallen werd gebruik gemaakt van tras als hydraulische toeslag. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd in toenemende mate gebruik gemaakt van portland-cement als bindmiddel.

De «mortel» die gebruikt wordt bij de restauratie moet compatibel zijn. Dat wil zeggen dat deze «mortel» door zijn aard en samenstelling past bij het onderhanden werk. Moderne «mortels» die voor nieuwbouw zijn samengesteld voldoen zelden aan die eis.¹⁶ Vaak is het verstandig een «mortel» te nemen die qua samenstelling overeen komt met de «mortel» die reeds voor het bouwwerk gebruikt is. Een probleem daarbij kan zijn, dat sommige samenstellende delen van de «mortel» niet meer worden geleverd volgens de kwalificaties die eertijds voor dat product golden. Zo is de tegenwoordige kalk doorgaans veel zuiverder en veel fijner gemalen, dan de kalk die onze voorouders gebruikten.

Vochttransport door «mortels» is vaak nauwelijks voorspelbaar. De vraag of een «mortel» compatibel is, is mede daardoor zeer complex. Uit ervaring weten we dat er vooral geen te harde «mortel» gebruikt moet worden. Ook is het meestal gunstig als een «mortel» voldoende grotere poriën bezit (vochttransport, zoutberging).

Veel schade komt voort uit «voegmortels» die te hard of te dicht zijn. Is er sprake van schade, dan dienen deze vervangen te worden. De wijze van vervanging vraagt daarbij veel zorg, niet alleen omdat de kans op schade aan de aangrenzende steen vermeden moet worden, maar ook omdat de zorgvuldigheid waarmee de voegruimte wordt schoongemaakt en voorbereid en de nieuwe voeg wordt geplaatst van grote invloed is op de duurzaamheid van de voeg.

Het woord *mortel* wordt in het algemeen spraakgebruik toegepast voor zowel het droge mengsel van grondstoffen als voor het mengsel van grondstoffen waaraan water is toegevoegd, zodat het een plastische massa is geworden en voor het verharde eindproduct. In mindere mate geldt dit ook voor het begrip *specie*, dat etymologisch verband houdt met 'soort' en 'samenstelling' (vergelijk specimen); doorgaans wordt met *specie* echter geduid op de plastische massa die ontstaat door een «mortel» (mengsel van droge grondstoffen) te vermengen met water. Bij toepassing van deze definities en eisen wordt met «mortel», afhankelijk van het zinsverband, geduid op het droge mengsel van grondstoffen respectievelijk het verharde eindproduct.

¹⁶ Indien toch een moderne prefab mortel kan worden toegepast moet de prefab-mortel voorzien zijn van een CE-keurmerk met prestatieverklaring op grond van EN 998-2.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Voor mergel en anders zacht kalksteensoorten dient de mortel altijd zachter te blijven dan het te vermetselen materiaal. Een zuivere kalkmortel heeft hierbij de voorkeur. Het mergelblok wordt voorafgaand aan het metselen gedrenkt in water, zodat het zuigende effect van het materiaal beperkt wordt. Mergel wordt verwerkt met een voegdikte die niet breder is dan 5 millimeter. Dit verkleint het risico op vorstschade aan de voeg. Het dun houden van de voeg kan vergemakkelijkt worden door het arm of taps schaven van de blok waardoor de mortellaag, dieper in de muur, dikker kan is dan aan de voegrand. Ook het werken met een doorgestroken voeg is, gezien de kwetsbaarheid van de mergelsteen, aan te bevelen. Een normale kalkmortel moet bij het metselen van een bakstenen muur een deegachtige consistentie hebben. Bij mergelsteen moet deze veel vloeier zijn. Bij het inboeten van blokken moet het surplus aan mortel zich via de smalle voegen rondom de steen naar buiten kunnen persen.

B.5.2.a «...mortel» («metselmortel», «voegmortel», «pleistermortel», «stelmortel», «reparatiemortel» enz.)

Definitie: «...mortel» («metselmortel», «voegmortel», «pleistermortel», «stelmortel», «reparatiemortel» enz.): «mortel» specifiek bedoeld voor een bepaalde toepassing (i.c. metselen, voegen, pleisteren, stellen, repareren).

B.5.2.b «...mortel» («kalkmortel», «cementmortel», «bastaardmortel», «tras-kalkmortel», «tras-cementmortel» enz.)

Definitie: «...mortel» («kalkmortel», «cementmortel», «bastaardmortel», «tras-kalkmortel», «tras-cementmortel» enz.): «mortel» waarvan het bindmiddel bestaat uit 1. uitsluitend kalk («kalkmortel»), 2. uitsluitend cement («cementmortel»), 3. kalk zowel als cement («bastaardmortel»), 4. uitsluitend kalk, maar waarbij de «mortel» ook een zekere hoeveelheid tras bevat («kalk-trasmortel»), 5 uitsluitend cement, maar waarbij de «mortel» ook een zekere hoeveelheid tras bevat («tras-cementmortel») enz.

B.5.3 Specie

Definitie: «specie»: mengsel van een «mortel» (mengsel van droge grondstoffen), water en eventuele middelen om eigenschappen als sterkte, aanhechting en dergelijke te verbeteren.

Toelichting: Zie de toelichting bij het begrip «mortel».

B.5.4 Lijm

Definitie: «lijm»: vloeibare stof of mengsel, als dan niet voorzien van (zeer fijne) vulmiddelen, waarmee na verharding een verbinding tussen twee onderdelen is te bewerkstelligen.

Toelichting: Het lijmen van natuurstenen onderdelen past niet binnen de bouwtraditie. In de restauratie wordt een dorpel met vaste neuten dus niet gemaakt met aangeliijmde maar aangehakte neuten. Wanneer lijm wordt gebruikt om iets te repareren, dan moet men ervoor zorgen dat het geliijmde vlak geen barrière vormt in de vochtthuishouding van het omliggende werk. Dit speelt vooral wanneer de te verlijmen vlakken horizontaal in het werk liggen en de steen relatief poreus is.

De volgende lijmsorten zijn geschikt in de restauratie:

- acrylaatdispersies, mits in dotten verwerkt;
- epoxylijm;
- polyurethaanlijm.

Polyesterlijm is in principe niet geschikt.

B.6 Reparatie

Definitie: «reparatie»: methode gebruikt of handeling verricht om een onderdeel van natuursteen dat is beschadigd in vorm min of meer terug te brengen in de oorspronkelijke staat.

Toelichting: Het aanvullen van ontbrekende stukken kan worden uitgevoerd met een «reparatiemortel» of door in te boeten en soms door het aanbrengen van stopfels. Voordat men een stuk kan inboeten of aanvullen met een «reparatiemortel» of men een stopfel kan aanbrengen moet er doorgaans eerst een stuk uitgeslepen of uitgehakt worden (zie ook: «doordrenking met acrylhars»). Men dient zich voor elke reparatie af te vragen of de voordelen van de reparatie opwegen tegen het onvermijdelijke verlies van authentiek materiaal. Voor elke reparatie moet duidelijkheid bestaan in hoeverre de ontbrekende delen aangevuld moeten worden.

Soorten: «inboeten», «mortelreparatie», «stoppen»

B.6.1 Inboeten

Definitie: «inboeten»: «reparatie» door het aanbrengen van een stuk steen op de plaats van een beschadiging.

Bepalingen: * Een ingeboet stuk moet zo zijn vormgegeven dat het door zijn vorm blijft zitten en niet door een «mortel» of «lijm» op zijn plaats wordt gehouden. Dit betekent dat de vorm over het algemeen zwalstaartvormig is, met name bij voorzijden van traptreden en waterlijsten. Er kan voor de bevestiging gebruik gemaakt worden van een anker wanneer een verbinding door de vorm van het inboetstuk niet mogelijk is. Bij werk in binnenexpositie en bij aanvullingen in werk van zeer dichte steen (zoals sommige metamorfe marmers, kolenkalkstenen, graniet of dergelijke) is het gebruik van lijm toegestaan. * Tussen het ingeboete stuk en het omliggende werk mag geen voeg zitten die groter is dan 1 millimeter. De voeg moet gevuld zijn met een dampdoorlatend materiaal, waarvan de kleur en porositeit overeenkomt met die van het omliggende werk.

* Het inboetstuk dient wat kleur, structuur en fysische eigenschappen betreft overeen te komen met het omliggende werk.

* Het inboetstuk moet eerst precies passend worden gemaakt om daarna te worden geplaatst. In geen geval mag het (verweerde) oppervlak van de naast gelegen steen worden aangetast. Alle bewerkingen dienen alleen op het inboetstuk te worden uitgevoerd.

Toelichting: Naar de aard van het werk zijn de eisen die men aan «inboeten» stelt verschillend. Het zal duidelijk zijn dat voor het inschieten van een centimeters groot stukje in hoog gepolijst statuari-marmer andere eisen gelden dan voor het inschieten van een decimeters groot inboetstuk aan een kroonlijst, hoog aan de gevel. Afwijkingen van de hierboven aangegeven eisen worden vermeld in het bestek.

Voor het «uitnemen» van het oude werk: zie «uitnemen», «uitnemen met een zaagtechniek» en «uitnemen met een kettingzaag». Zie voor de afwerking van ingeboet materiaal ook «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand», «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek» en «accorderen».

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.6.2 Mortelreparatie

Definitie: «mortelreparatie»: «reparatie» door het aanbrengen van een «specie» op de plaats van een beschadiging en het vervolgens na verharding van die «specie» «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand» of «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek».

Bepalingen: * Een in «specie» aangebrachte reparatie wordt altijd na verharding bewerkt; conform het bestek geschiedt dit door «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand» of door «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek». Het imiteren van een bewerking in de nog onverharde «specie» is alleen toegestaan wanneer dit uitdrukkelijk in het bestek is aangegeven. Met de bewerking wordt aangesloten op het omringende oppervlak, zonder het omringende werk te bewerken.

* Een in «specie» aangebrachte reparatie wordt bij enige omvang bevestigd aan de ondergrond door «verankeren».

Toelichting: De «specie» mag door zijn chemische en fysische eigenschappen geen schade veroorzaken aan het achterliggende werk. Met name is van belang dat de porositeit van het aangeheelde stuk overeenkomt met die van de ondergrond en dat er geen stoffen uit de «specie» vrij kunnen komen, die nadelig zijn voor het bestaande werk.

In de restauratie zijn de volgende «reparatiemortels» gangbaar:

- Een fabrieksmatig samengestelde «reparatiemortel» met als bindmiddel cement (zie: «mortelreparatie op basis van cement»).
- Een fabrieksmatig samengestelde «reparatiemortel» op basis van een anorganisch polymeer (zie «mortelreparatie op basis van anorganisch polymeer»).
- Een op maat samengestelde «reparatiemortel» (zie «maatwerk mortelreparatie»).

Bij het bewerken van de «mortel» wordt een goede aansluiting op het omringende originele werk gemaakt, zonder het omringende werk zelf te bewerken (bewerken is dus tegelijkertijd «accorderen» van de «mortel»). Bij voorkeur vindt dit plaats door de (verharde) mortel te bewerken. Er zijn echter gevallen denkbaar, waarbij op deze wijze minder goed een imitatie van het omliggende werk is te maken en/of de kans te groot is, dat de reparatie bij een dergelijke behandeling beschadigt, onthecht, los breekt of anderszins negatief wordt beïnvloed. In die gevallen kan worden besloten de bewerking in de nog niet (geheel) verharde «specie» aan te brengen.

Zie verder ook de toelichting bij «imitaties van handtechnieken met machines».

Bij waterbouwkundige werken wordt onder de waterlijn bij voorkeur niet gerepareerd, maar dienen de schades, zoals bij onderwaterdrempels te worden hersteld door het inboeten van stukken natuursteen of het deels of geheel vervangen van onderdelen. De inboetstukken dienen altijd zwaluwstaartvormig te worden uitgevoerd en voorzien van een rvs dook.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.6.2.1 Mortelreparatie op basis van cement

Definitie: «mortelreparatie op basis van cement»: «mortelreparatie» waarbij gebruik wordt gemaakt van een samengesteld mengsel van grondstoffen met cement als bindmiddel.

Bepalingen: * Bij de toepassing buiten moet rekening worden gehouden met de weersomstandigheden, met name met de temperatuur. Toepassing in de periode tussen 1 september en 1 mei is daardoor beperkt mogelijk.
* Eventuele voorschriften van de fabrikant dienen nauwkeurig te worden nagevolgd.

Toelichting: Er zijn «mortels» in de handel op basis van cement die zijn ontwikkeld voor poreuze ondergronden. Soms stelt degene die het werk uitvoert zelf een mortel op basis van cement samen.

B.6.2.2 Mortelreparatie op basis van een anorganisch polymeer

Definitie: «mortelreparatie op basis van een anorganisch polymeer»: «mortelreparatie» waarbij gebruik wordt gemaakt van een fabrieksmatig samengesteld droog mengsel van grondstoffen en een daaraan toe te voegen vloeistof, die verhardend door de chemische reactie tussen delen van die beide componenten, waarbij er een anorganisch polymeer ontstaat.

Bepalingen: * Toepassing op ijzerhoudende ondergronden is niet toegestaan.
* De voorschriften van de fabrikant dienen nauwkeurig te worden nagevolgd.

Toelichting: Deze «mortel» is ontwikkeld voor poreuze ondergronden en met name bedoeld voor kalksteen (doch overigens ook op andere gesteenten toepasbaar). Kort na de verwerking bevat de «mortel» nog grote hoeveelheden hygroscopisch zout (calciumchloride). Deze chloriden kunnen vrij gemakkelijk uitspoelen, maar vormen wel een beperking van de toepassingsmogelijkheden. Immers kan niet in alle situaties een dergelijke uitspoeling plaats vinden en kan die uitspoeling leiden tot transport van de chloriden naar andere onderdelen in de omgeving van de mortelreparatie. Daarom is toepassing van grote hoeveelheden van deze «mortel» in situaties waarin de vrijkomende zouten niet snel kunnen uitloggen niet aan te bevelen (in binnenwerk of bijvoorbeeld onder lijsten of op andere beschutte plekken). Dit geldt in het bijzonder in situaties waarin het vrijgekomen zout kan indringen in bijzonder waardevol natuursteenwerk. Aan de andere kant geldt dat deze «mortel» uiterst gemakkelijk in gebruik is. In gevallen waarin de «mortelreparatie op basis van cement» niet toegepast kan worden (bijvoorbeeld bij lage temperaturen), kan de «mortelreparatie op basis van een anorganisch polymeer» nog wel worden toegepast (de reactie is exotherm). De «mortel» werkt agressief in op metalen zoals ijzer en kan in combinatie met ijzeren verbindingsmiddelen zorgen voor ongewenste verkleuringen.

B.6.2.3 Maatwerk mortel-reparatie

Definitie: «maatwerk mortel-reparatie»: «mortelreparatie» waarbij grondstoffen worden gebruikt, speciaal voor de betreffende ondergrond en situatie.

Toelichting: In sommige situaties is het gebruik van fabrieksmatig samengestelde «restauratiemortels» niet echt zinvol. Een voorbeeld is het repareren van hardsteen. Het gebruik van een «mortel» met een hoge poreusheid op dit van zichzelf behoorlijk dichte materiaal is niet logisch en een glad oppervlak kan je de «mortel» niet geven. In dit geval ligt het gebruik van een specifiek samengestelde zeer dichte «mortel» voor de hand. Die «mortel» kenmerkt zich onder andere door het ontbreken van grovere fracties en een volmaakte zeefkromme. De «specie» krijgt een zeer

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

lage water-cementfactor (om krimp te voorkomen) en zal vooral met plastificeerders of andere modificaties verwerkbaar moeten worden gemaakt. Ook talloze andere dichte steensoorten vragen om evenzovele varianten, waarin de markt in de vorm van een kant-en-klaar product (nog) niet voorziet. Strikt genomen behoren de materialen die worden gebruikt voor het «stoppen» ook tot de hier bedoelde *custom made*-«mortels» (zie «stoppen»).

B.6.3 Stoppen

Definitie: «stoppen»: «reparatie» van relatief kleine omvang met een bij verwerken plastisch en na verharding vast materiaal.

Toelichting: Door hun kleine omvang is de mate waarin het stopsel compatibel is ten aanzien van het omgevende materiaal minder kritisch. Er kan dus vaak gewerkt worden met mengsels van voor de natuursteen en de situatie geschikte lijmproducten (zie «lijmen») en verschillende granulaten (bijvoorbeeld vergruisd materiaal van dezelfde steensoort). De duurzaamheid van het stopsel hangt echter wel samen met de compatibiliteit (dus in principe geldt: hoe beter compatibel, hoe duurzamer). Anderzijds stelt ook de verwerkbaarheid en de mate waarin men het stopsel kan «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand» een belangrijke rol bij de keuze van de samenstelling. Jonge ontwikkelingen zijn de toepassing van stopsels op basis van acrylaat, die in dunne lagen kunnen uitharden onder invloed van ultraviolet licht (een uit de tandheelkunde overgenomen procedé).

B.6.4 Ontstoren

Definitie: «ontstoren»: «reparatie» d.m.v. het gedeeltelijk bijkleuren van natuursteen met pigmenten.

Toelichting: In sommige gevallen kan het nodig zijn om natuursteen te ontstoren (patineren, met kleur corrigeren) om de esthetische eenheid van de natuursteen onderdelen te vergroten of om optisch storende delen te minimaliseren. Ook kunnen ingeboete onderdelen worden gepatineerd, waardoor deze niet opvallen binnen het reeds gepatineerde blok. Nieuwe mortelreparaties moeten echter op de juiste kleur van de gepatineerde steen worden gemaakt en niet worden gepatineerd. Bij weg- en waterbouwkundige werken, wordt de natuursteen bij voorkeur niet ontstoort of bijgekleurd.

B.6.5 Injecteren

Definitie: «injecteren»: «reparatie» d.m.v. het onder lichte druk vullen van scheuren in de natuursteen.

Toelichting: Om scheuren te herstellen, dient bij voorkeur gescheurde natuursteen onderdelen te worden gedemonteerd, de breukvlakken gelijmd en gedoopt en weer te worden terug geplaatst. Indien dat niet mogelijk is, kan men kiezen om scheuren te injecteren met een vloeibare injectiemortel- of lijm. De mortel dient afgestemd te zijn op de eigenschappen van de steen. Voordat er geïnjecteerd wordt, moeten er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat er mortel langs de buitenkant van de steen vloeit. Afhankelijk van de scheur moeten er op strategische plaatsen gaten geboord, dusdanig dat de scheur volledig zal worden gevuld. Er kan eerst met water worden geïnjecteerd om inzicht te krijgen waar de injectiemortel heen zal vloeien. Tijdens het injecteren moet de mortel constant worden gemengd om te vermijden dat zwaardere delen bezinken. Injecteren geschiedt bij voorkeur door het lage drukprocedé. De injectiewerkzaamheden worden van beneden naar boven uitgevoerd. Indien er injectiemortel ondanks voldoende voorzorgsmaatregelen langs de steen vloeit, dient dit direct te worden verwijderd.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

B.7 Reproductie

Definitie: «reproductie»: het namaken van een (authentiek) onderdeel naar vorm, maat en uiterlijk.

Toelichting: Elke vorm van kopiëren, in tekening, met foto's, in schaalmodellen of wat dan ook kan als reproduceren worden betiteld. In dit verband heeft de term «reproductie» echter alleen betrekking op nabootsing die een in hoge mate gelijkende vorm en maat hebben en ook qua uiterlijk (kleur, tekening, structuur en dergelijke) een nauwkeurige nabootsing zijn. Het gaat hier om stukken die (in principe) het origineel daadwerkelijk kunnen vervangen, zoals afgietsels en in natuursteen nagemaakte onderdelen.

Soorten: «afgieten», «nahakken».

B.7.1 Afgieten

Definitie: «afgieten»: «reproductie» van een onderdeel door een op het origineel gemaakte mal te vullen met een verhardende «specie».

Toelichting: Een af te gieten onderdeel moet in staat zijn het maken van een mal te kunnen doorstaan. Soms is daarvoor een versteviging van de oppervlakte door «steenverstevigen» noodzakelijk. Desgewenst kunnen voor het maken van de mal sommige ontbrekende of vervaagde vormen (bijvoorbeeld door deze op te boetsen met een klei) aan de mal worden meegegeven.

De mal bestaat meestal uit een dunne huid van siliconenrubber en een daar omheen gevormde steunmal van bijvoorbeeld gips. Een voorbewerking van het af te gieten werkstuk met een losmiddel alsmede een doordachte samenstelling van de steunmal is nodig om de mal te kunnen lossen van het oorspronkelijke en nieuwe werkstuk.

Dient een afgietsel teruggeplaatst te worden in een bouwkundige context, dan moet met de keuze van de te gebruiken «mortel» er rekening mee worden gehouden dat het te vormen afgietsel in die situatie compatibel moet zijn. Vaak wordt daarom een «mortel» gebruikt die is ontwikkeld voor een «mortelreparatie op basis van cement» of een speciale gietmortel. Afgieten is specialistenwerk en moet derhalve aan ervaren, deskundige personen worden overgelaten.

B.7.2 Nahakken

Definitie: «nahakken»: «reproductie» van een onderdeel door het «bewerken» van natuursteen.

Toelichting: «nahakken» is een minder nauwkeurige vorm van «reproductie». De wijze waarop de kopie tot stand komt ligt evenwel dicht bij de wijze waarop het origineel is gevormd. De vraag wat precies gereproduceerd moet worden speelt altijd een rol. In uitersten uitgedrukt is dat de vraag of men een nauwkeurige afbeelding wil maken van de originele, onaangetaste vorm door de natuursteen te «bewerken volgens de oorspronkelijke techniek» of wil men de aangetaste vorm weergeven en de steen «bewerken in aansluiting op de bestaande toestand»?

B.7.3 CNC-bewerking

Definitie: «bewerken» van natuursteen met een CNC-machine.

Toelichting: Het is mogelijk om door middel van CNC-technieken een werkstuk geheel of gedeeltelijk te laten zagen of frezen. Daarbij is het van belang dat het digitale model correct is. In de meeste gevallen kan niet zomaar vanaf een scan een nieuwe onderdeel worden gemaakt, omdat het bestaande blok dusdanig is verweerd dat vervanging nodig blijkt. In veel gevallen wordt een nieuw te maken onderdeel in grove lijnen voorgefreed, waarna de steenhouwer het werkstuk verder bewerkt en voorziet van de eindafwerking. Omdat door deze

wijze van produceren aan steen nog nauwelijks wordt gehakt (waardoor de steenhouwer de kwaliteit van de steen kan bepalen), dient er extra aandacht te worden besteed aan de kwaliteitsbewaking van het materiaal.

B.8 Beschermen

Definitie: «beschermen»: het treffen van voorzieningen die het ontstaan of optreden van schade en/of aantasting voorkomen of beperken.

Soorten: «passief beschermen», «actief beschermen».

B.8.1 Passief beschermen

Definitie: «passief beschermen»: «beschermen» door het nemen van maatregelen die niet direct ingrijpen op de natuursteen.

Toelichting: Het is in veel gevallen aan te bevelen om de gevolgen van expositie te beperken door passende maatregelen te nemen, die niet direct ingrijpen in de natuursteen zelf. Zo ligt het voor de hand om een buiten geplaatste fontein in de winter droog te zetten of om buiten geplaatste beelden in de winterperiode te omgeven met een ruime, goed ventilerende beschutting. Ook is het soms aan te bevelen om bomen en planten die te dicht op beelden of dergelijke groeien te kappen of te snoeien, om te voorkomen dat deze objecten te veel bedolven worden onder afvallende bladeren.

Bijzondere aandacht verdient de bescherming tegen vogeluitwerpselen. Doorgaans is het regelmatig «afnemen» een voldoende maatregel. Toch ontkomen we er in sommige gevallen niet aan vogels te weren met bijvoorbeeld netten, punten of snaren. Bij beschermde monumenten is overleg over deze maatregelen met bevoegde instanties geboden. Het gebruik van pasta's (*duivenschrik*) is op den duur niet effectief; resultaat is doorgaans slechts opeenhoping van vuil en soms zelfs vogellijken. Oplosmiddelen uit de pasta's zijn uiterst hinderlijk (bijvoorbeeld bij latere reparaties). Pasta's moeten daarom niet meer worden gebruikt.

Ook de mens kan – zelf of bijvoorbeeld met postkarretjes, auto's en dergelijke – een bron van aantasting vormen. Maatregelen die de mens of door het door hem bestuurd op gepaste afstand houden, zoals beugels op of bij vloeren, een hekje op een adequate afstand, schamppalen en dergelijke, moeten dan worden overwogen. Voor overleg of informatie kan men te raden gaan bij het Instituut Collecties Nederland te Amsterdam.

Het regelmatig inspecteren van het natuursteen en het omgevende werk en het tijdig uitvoeren van onderhoud aan het omliggende werk zijn evident noodzakelijke maatregelen, die (vanuit de natuursteen beredeneerd) tot het «passief beschermen» zijn te rekenen. Dat geldt ook voor tal van andere vormen van bescherming, die nuttig of noodzakelijk kunnen zijn, zoals het isoleren van natuursteen van omgevend, zoutbelast werk (bijvoorbeeld met loodfolie), het aanbrengen van barrières tegen optrekkend vocht en zo voort. In dit kader past het niet om uitputtend op de zeer talrijke vormen van «passief beschermen» in te gaan.

B.8.2 Actief beschermen

Definitie: «actief beschermen»: «beschermen» door het nemen van maatregelen die direct ingrijpen op de natuursteen.

Toelichting: Zie «behandelen».

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Bijlage 5: Begrippen en definities

Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 2 van deze uitvoeringsrichtlijn. Zie voor algemene informatie aldaar.

<i>Adviseur</i>	Deskundige gericht op de instandhouding van het monument ten aanzien van bouwtechnische en/of bouwhistorische aspecten. ¹⁷
<i>Architect</i>	In restauratie gespecialiseerde architect die is ingeschreven in het Architectenregister, beheerd door het Bureau Architectenregister (BA) of een daarmee vergelijkbaar register in een lidstaat van de EU. ¹⁸
<i>Bedrijfsopleidingsplan</i>	Een periodiek te actualiseren document dat beschrijft welke kennis en kunde binnen het bedrijf aanwezig is, hoe deze kennis en ervaring op peil te houden, uit te wisselen en over te dragen, welke behoeften, tekorten, verbeterpunten en aandachtspunten er bestaan en hoe deze in te vullen, als uitvloeisel van het beleidsplan met de strategische en operationele doelstellingen van het bedrijf en toegespitst op de bijzonderheden van het uit te voeren restauratiewerk.
<i>Beoordelingsrichtlijn (BRL)</i>	In deze uitvoeringsrichtlijn is dat de Beoordelingsrichtlijn 'Onderhoud en restauratie van Monumenten' (BRL ERM 4000).
<i>Certificaat</i>	De kwaliteitsverklaring zoals deze wordt afgegeven door de certificatie-instelling (CI) aan een certificaathouder.
<i>Certificaathouder</i>	De rechtspersoon aan wie het certificaat is afgegeven.
<i>Certificatie-instelling</i>	De instelling die aan de hand van de uitgevoerde toetsen een certificaat verstrekt aan de certificaathouder.
<i>Compatibiliteit</i>	Mate waarin de eigenschappen van het nieuwe materiaal zijn afgestemd op het bestaande. Een ingreep of behandeling mag geen schade (in technische of esthetische zin) toebrengen aan het aanwezige historische materiaal. De ingreep zelf dient binnen die randvoorwaarden zo duurzaam mogelijk te zijn.
<i>Competentie</i>	Aangetoond vermogen om kennis, vaardigheden en/of houding en persoonlijke kwaliteiten in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht toe te passen.
<i>Conserveren</i>	Werkzaamheden aan (onderdelen van) een gebouw of object om verval te stoppen of dreigende aantasting te voorkomen, met als doel het zo veel mogelijk handhaven van de aangetroffen staat

¹⁷ Bijvoorkeur een adviseur die is erkend op basis van BRL 2000 Erkend Monumenten Adviesbureau (EMA). Adviseurs die erkend zijn op basis van de EMA, voldoen aan de deskundigheidseisen die gelden voor het realiseren van de door ERM voorgestane restauratie-kwaliteit.

¹⁸ Bijvoorkeur een architect die is erkend op basis van BRL 1000 Erkend Restauratie-architectenbureau (ERA). Architecten die erkend zijn op basis van de GEAR, voldoen aan de ambities en uitgangspunten die gelden voor het realiseren van de door ERM voorgestane restauratiekwaliteit.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
stenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

Externe kwaliteitsbewaking (EKB)

Een certificerende instelling bewaakt als externe partij of het systeem van interne kwaliteitsbewaking en de uitvoeringspraktijk van de organisatie aan de eisen van de BRL/erkenningregeling voldoen.

Fabrikant

Een natuurlijke of rechtspersoon die een bouwproduct vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, en dat product onder zijn naam of merknaam verhandelt.

Herbehandelbaar(heid)

Herbehandelbaarheid betekent dat wanneer de behandeling is gedegradeerd tot een niet-acceptabel niveau, het mogelijk moet zijn om een nieuwe behandeling aan te brengen.

Hoofdaannemer

Een organisatie in het maatschappelijk verkeer die zelfstandig en voor eigen rekening en risico een bedrijf voert, eventueel met inschakeling van onderaannemers.

Imiteren

Vervaardigen van een nieuw onderdeel in de oorspronkelijke vorm, met gebruikmaking van oorspronkelijke of modernere materialen. Dit kan met dezelfde (oorspronkelijke) of andere verbindingstechnieken.

Instandhouding

Het proces van voorbereiding en uitvoering, gericht op het fysiek handhaven en laten functioneren van gebouwen of objecten en hun onderdelen, door middel van conserveren, onderhouden, repareren, kopiëren, imiteren en verbeteren.

Karakteristiek gebouw of object

Een gebouw of object, dat niet als monument is beschermd, maar een kenmerkend onderdeel vormt van een stads- of dorpsgezicht (naar het oordeel van burgemeester en wethouders).

Kopiëren

Vervaardigen van een nieuw onderdeel in oorspronkelijke vorm met gebruikmaking van oorspronkelijke verbindingstechnieken en oorspronkelijke of gelijke/gelijksoortige materialen.

Kwalificatie

Bewijs van persoonlijke eigenschappen, opleiding, training en/of werkervaring.

Monument

Een onroerend goed (gebouw of object) dat als beschermd is geregistreerd door rijk, provincie of gemeente. Onder monumenten vallen ook gebouwen en objecten die voorbescherming als monument genieten.

Onderhouden

Werkzaamheden aan (onderdelen van) een gebouw of object met als doel het behoud van materiaal en uitstraling, om zo ingrijpende werkzaamheden te voorkomen. Onderhoudswerkzaamheden worden in principe met een regelmatig interval uitgevoerd en voorzien in een periodiek voorzienbare behoefte.

Ontmantelen

Als ontmantelen (of demonteren) worden alle activiteiten aangemerkt waarbij constructies uit elkaar worden genomen, materialen worden weggenomen of afwerkingen worden afgenomen om zo veel mogelijk te worden hergebruikt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

<i>Prestatie</i>	De mate waarin een eigenschap (bijvoorbeeld sterkte of waterdichtheid) voldoet aan de eis, uitgedrukt in een grenswaarde en gemeten, berekend of beproefd volgens de bij de eis behorende bepalingmethode. ¹⁹
<i>Proefstuk</i>	Een representatief voorbeeld op welke wijze het werk wordt geconserveerd, gerepareerd, gekopieerd, geïmiteerd of verbeterd met materialen in de juiste kwaliteit, vorm en samenstelling.
<i>Projectplan</i>	Een document dat de planmatige samenhang beschrijft van de specifieke maatregelen, voorzieningen en volgorde van activiteiten die nodig zijn voor de realisatie en de kwaliteitszorg van een project.
<i>Reconstrueren</i>	Het in een vroegere verschijningsvorm terugbrengen.
<i>Renoveren</i> ²⁰	Het vernieuwen van een gebouw of object om het te laten voldoen aan eigentijdse eisen op het gebied van: veiligheid, functionaliteit, comfort en duurzaamheid (waaronder milieubelasting). Daaronder valt: verbeteren.
<i>Repareren</i>	Het uitvoeren van plaatselijke herstelwerkzaamheden waarbij zo weinig mogelijk materiaal wordt vervangen, veranderd of toegevoegd, met gebruikmaking van oorspronkelijke of modernere reparatiematerialen.
<i>Restauratie</i>	Het onderhouden, herstellen, aanpassen, verbeteren of in de oorspronkelijke staat terugbrengen van (onderdelen van) gebouwen of objecten met monumentenstatus dan wel met een duidelijke cultuur-historische waarde
<i>Restaureren</i>	Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan (onderdelen van) gebouwen of objecten met monumentenstatus dan wel met een duidelijke cultuur-historische waarde, die verder gaan dan normaal onderhoud en tot doel hebben het gebouw in goede staat te brengen met behoud van cultuurhistorische waarden. Daaronder vallen: conserveren, repareren, kopiëren, imiteren en verbeteren.
<i>Reversibiliteit</i>	Een ingreep moet volledig omkeerbaar zijn. Of het gaat bij de ingreep om een herkenbare toevoeging, die dankzij de herkenbaarheid weer ongedaan kan worden gemaakt.
<i>Scholingsplan</i>	Een periodiek te actualiseren meerjarig document (ten minste voor twee jaar) dat beschrijft welke kennis en kunde bij het bedrijf aanwezig is, hoe deze kennis en ervaring op peil wordt gehouden en welk tekort aan kennis er is en hoe deze lacune wordt opgevuld.
<i>Slopen</i>	Als slopen worden alle activiteiten aangemerkt waarbij materiaal vernietigd of zodanig verwijderd wordt dat het niet meer of zeer beperkt ter plaatse voor hergebruik in aanmerking komt.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

¹⁹ Deze definitie wijkt af van de definitie in de Bouwproducten Verordening (CPR). Wanneer een 'prestatie conform de CPR' wordt bedoeld, dan wordt dit vermeld.

²⁰ Onder renoveren wordt in het algemeen verstaan: het grondig opknappen en moderniseren van oude woningen, gebouwen of wijk. In de restauratiesector wordt renoveren ook wel gebruikt voor het opknappen van historische gebouwen zonder monumentenstatus. 'Restauratieprojecten' bij een monument of cultuurhistorisch belangrijk gebouw omvatten in toenemende mate ook werkzaamheden die als renovatie gekenschetst kunnen worden. Vooral ook wanneer sprake is van ander of intensiever gebruik. Denk aan werkzaamheden rond het isoleren en het gebruik van uit energetisch oogpunt betere installaties.

Bijlagen ↓

Bijlage 1
Keuzetabel
restauratiecategorieën
steenhouwwerk

Bijlage 2
Vergunningplicht:
wetten en
verordeningen

Bijlage 3
Overzicht van
natuursteensoorten

Bijlage 4
Overzicht van
bewerking,
behandeling en
verwerking van
natuursteen

Bijlage 5
Begrippen en
definities

<i>Uitvoeringsrichtlijn (URL)</i>	Een document met uitvoeringstechnieken, methoden en de technische specificaties van materialen, gebruik van producten, verbindingen, etc. Een uitvoeringsrichtlijn valt altijd onder een Beoordelingsrichtlijn en moet altijd in samenhang hiermee gelezen worden.
<i>Verbeteren²¹</i>	Het vervaardigen van een nieuw onderdeel in oorspronkelijke of aangepaste vorm, met gebruikmaking van oorspronkelijke of modernere materialen; waarbij de prestaties worden verbeterd ten aanzien van: veiligheid, functionaliteit, comfort of duurzaamheid (waaronder milieubelasting). Dit kan met gebruikmaking van dezelfde of andere verbindingstechnieken.
<i>Vernieuwen</i>	Het vervangen van het bestaande voor een nieuw vervaardigd onderdeel in een oude vorm. Vernieuwen kan door kopiëren, imiteren of verbeteren.
<i>Vervangen</i>	Het door nieuw gelijk(soortig) materiaal vervangen van een totaal aangetast onderdeel dat niet meer te conserveren, te repareren of opnieuw te gebruiken is.
<i>Voorbescherming</i>	Voorbescherming houdt in dat het vergunningstelsel van de Erfgoedwet respectievelijk de Wabo (voor andere dan archeologische monumenten) gedurende de procedure tot aanwijzing als beschermd monument van overeenkomstige toepassing is.
<i>Waardenstelling</i>	Het vaststellen van de cultuurhistorische waarde(n) (monumentale waarden) van gebouw of bouwdeel. De waardenstelling beargumenteert waarom bepaalde bouwdelen het behouden waard zijn. Hierbij worden vijf hoofdcriteria gehanteerd: cultuurhistorische waarden, architectuur- en kunsthistorische waarden, situationele en ensemblewaarden, gaafheid en herkenbaarheid, en zeldzaamheid
<i>Werkplan</i>	Een plan van aanpak (omschreven planning en werkwijze) voor in ieder geval de risicovolle en restauratie-specifieke onderdelen van het werk.

²¹ Zie ook het begrip Renoveren. 'Renoveren' heeft betrekking op het gebouwniveau en 'verbeteren' op onderdeelniveau